

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- ณัฐศิษฐ์ ไทยตระกูล. 2528. บทบาทของแบคทีเรียในการหมักแอลกอฮอล์ทางอุตสาหกรรม.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เขาวลัักษณ์ สุรพันธ์ศิษฐ์. 2524. ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากข้าวฟ่างโดยใช้ลูกแป้งและ  
เชื้อยีสต์ของรา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- วราวุฒิ ครุสง. 2529. เทคโนโลยีชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- สมบูรณ์ ผู้พัฒน. 2526. การผลิตแอลกอฮอล์จากข้าวฟ่างหวาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

### ภาษาอังกฤษ

- Bott,B., Jones,T.A., and Mann,B.1984.The detection and measurement  
of CO using ZnO single crystals. Sensors and Actuators. 5:  
65-73.
- Coles,G.S.V., and Gallagher,K.J. 1985. Fabrication and preliminary  
tests on tin (IV) oxide-based gas sensors. Sensors and  
Actuators. 7: 89-96.
- Figaro Engineering Inc. 1991. Figaro Gas Sensor.
- Fukui,K. 1989. Alcohol selective gas sensor.U.S.Pat. 4,849,180.
- Heiland,G. 1982. Homogeneous semiconducting gas sensors. Sensors  
and Actuators. 2: 343-361.

- Kanefusa, S., Nitta, M., and Haradome, M. 1985. High sensitivity H<sub>2</sub>S gas sensor. J. Electrochemical Society. 132(7): 1770-1773.
- \_\_\_\_\_. Nitta, M., and Haradome, M. 1988. H<sub>2</sub>S gas detection by ZrO<sub>2</sub>-doped SnO<sub>2</sub>. IEEE Transactions on Electron Devices. ED35(1): 65-69.
- Lalauze, R., and Pijolat, C. 1984. A new approach to selective detection of gas by an SnO<sub>2</sub> solid-state sensor. Sensors and Actuators. 5: 55-63.
- Lee, D.D., and Chung, W.Y. 1989. Gas-sensing characteristics of SnO<sub>2-x</sub> thin film with added Pt fabricated by dipping methode. Sensors and Actuators. 20: 301-305.
- \_\_\_\_\_. Chung, W.Y., and Sohn, B.K. 1992. High sensitivity and selectivity methane gas sensors doped with Rh as a catalyst. Technical Digest of 4<sup>th</sup> International Meeting on Chemical Sensors. : 298-301.
- Low, H., Sulz, G., Lacher, M., Kuhner, G., Uptmoor, G., Reiter, H. and Steiner, K. 1992. Thin-film In-doped V-catalysed SnO<sub>2</sub> gas sensors. Sensors and Actuators. B9: 215-219.
- Maekawa, T., Tamaki, J., Miura, N., Yamazoe, N., and Matsushima, S. 1992. Development of SnO<sub>2</sub>-based ethanol gas sensor. Sensors and Actuators. B9: 63-69.
- Mandenius, C.F., Mattiasson, B., Axelsson, J.P., and Hargander, P. 1987. Control of an ethanol fermentation carried out with alginate entrapped *Saccharomyces cerevisiae*. Biotechnology and Bioengineering. 29: 941-949.

- Matsushima, S., Maekawa, T., Tamaki, J., Miura, N., and Yamazoe, N. 1992. New methods for supporting palladium on a tin oxide gas sensor. Sensors and Actuators. B9: 71-78.
- Matsuura, S. 1992. New development and application of gas sensor in japan. Technical Digest of 4<sup>th</sup> International Meeting on Chemical Sensors. : 6-11.
- McCormac, B.M. 1971. Introduction to the scientific study of atmospheric pollution. Dordrecht : D. Reidel Publishing Company.
- Mizuno, N., Yoshioka, T., and Iwamoto, M. 1992. CO<sub>2</sub> sensing characteristics of SnO<sub>2</sub> element modified by La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Technical Digest of 4<sup>th</sup> International Meeting on Chemical Sensors. : 542-545.
- Morrison, R.S. 1982. Semiconductor gas sensors. Sensors and Actuators. 2: 329-341.
- Nitta, M., Kanefusa, S., and Haradome, M. 1976. Propane gas detector using SnO<sub>2</sub> doped with Nb, V, Ti, or Mo. J. Electrochemical Society. 125(10): 1676-1679.
- Oyabu, T. 1982. Sensing characteristics of SnO<sub>2</sub> thin film gas sensor. J. Appl. Phys. 53(4): 2785-2787.
- Reddy, M.H.M., and Chandorkar, A.N. 1992. Response study of electron-beam evaporated thin-film tin oxide gas sensors. Sensors and Actuators. B9: 1-8.

- Romppainen,P., Torvela,H., Vaananen,J. and Leppavuori,S. 1985. Effect of CH<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>, and NO on the CO response of an SnO<sub>2</sub>-based thick film gas sensor in combustion gases. Sensors and Actuators. 8: 271-279.
- Seiyama,T., Kato,a., Fujiishi,K., and Nagatani,M. 1962. A new detector for gaseous components using semiconductive thin films. Analytical Chemistry. 34(11): 1502-1503.
- Tamaki,J., Maekawa,T., Miura,N., and Yamazoe,N. 1992. CuO-SnO<sub>2</sub> element for highly sensitive and selective detection of H<sub>2</sub>S. Sensors and Actuators. B9: 197-203.
- Tianshu,Z., Yesheng,S.,and Mingrong,J. 1992. Preparation,structure and gas sensing properties of ultramicro powder ZnSnO<sub>3</sub> and ZnSnO<sub>4</sub>. Technical Digest of 4<sup>th</sup> International Meeting on Chemical Sensors. : 156-159.
- Vorlop,K.D., Becke,J.W., and Klein,J. 1983. On-line measurement of ethanol with a GAS-SENSOR-DIP-ELECTRODE. Biotechnology Letters. 5(8): 509-514.
- Windischman,H., and Mark,P. 1979. A model for the operation of a thin-film SnO<sub>x</sub> conductance - modulation carbon monoxide sensor. J. Electrochemical Society. 126(4): 627-633.
- Xu,D., Tang,S., and Xu,J. 1992. The effect of doping methodes on gas sensing properties of tin oxide film. Technical Digest of 4<sup>th</sup> International Meeting on Chemical Sensors. : 40-43.

Yasunaga,S., Sunahara,S., and Ihokura,K. 1986. Effects of tetraethylorthosilicate binder on the characteristics of an SnO<sub>2</sub> ceramic-type semiconductor gas sensor. Sensors and Actuators. 9: 1986.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ก

### ตัวอย่างวิธีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์


ในนี้จะยกตัวอย่างวิธีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ 3 แบบ ดังต่อไปนี้คือ

1. วิธีการของ Amerine และ Ough ซึ่ง สมบูรณ์ ผู้พิมพ์ (2526) ได้นำมาใช้หาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากหมักข้าวฟ่างหวาน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการนี้อาศัยไดโครเมตไปออกซิไดส์แอลกอฮอล์ ในสภาพที่เป็นกรด ( $H_2SO_4$ ) ให้กลายเป็นกรดอะซิติก ดังสมการ



ไดโครเมตที่เหลือจะถูกรีดิวส์ โดยการไตเตรทกับเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต โดยใช้สารละลาย 1,10-phenanthroline-ferrous เป็นอินดิเคเตอร์ ดังสมการ



#### สารเคมีที่ใช้

ก. สารละลายไดโครเมต เตรียมสารละลายกรด 400 มล. โดยใช้กรดซัลฟูริกชนิดเข้มข้น 325 มล. ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร ทิ้งไว้จนอุณหภูมิเหลือประมาณ  $80-90^{\circ}C$  ใส่โปแทสเซียมไดโครเมต ( $K_2Cr_2O_7$ ) 33.768 กรัม กวนจนละลายทิ้งไว้จนถึงอุณหภูมิห้อง แล้วปรับปริมาตรด้วยฟลาสก์ตวงปริมาตรขนาด 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น

ข. สารละลายเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต เตรียมโดยละลายเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟตเฮกซะไฮเดรต [ $FeSO_4(NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$ ] 135.5 กรัม ละลายน้ำกลั่น

500มล. ที่อยู่ในพลาสติกต่างปริมาตรขนาด 1 ลิตร เติมกรดซัลฟูริกชนิดเข้มข้น 30มล. เขย่าให้เข้ากัน แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น

ค. สารละลาย 1,10-phenanthrolineferrous sulfate indicator เตรียมโดยชั่ง  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  0.695 กรัม ละลายในน้ำกลั่นประมาณ 50 มล. ในพลาสติกต่างปริมาตร 100มล. จากนั้นเติม 1,10-phenanthroline 1.485 กรัม เขย่าให้ละลาย แล้วเติมน้ำกลั่นให้ครบปริมาตร 100มล.

### วิธีการ

การกลั่นแอลกอฮอล์ใช้ microdistillation apparatus โดยปิเปตสารละลายไดโครเมต 25มล. ใส่ในพลาสติกขนาด 50 มล. นำไปรองรับ distillate โดยให้ปลายเครื่องความแน่นของเครื่องกลั่นจุ่มในสารละลายไดโครเมต ปิเปตตัวอย่างที่ต้องการหาปริมาณแอลกอฮอล์ 1มล. ใส่ลงในหลอดแก้วสำหรับกลั่น ล้างตัวอย่างที่ติดอยู่ลงไปในหลอดแก้ว ด้วยน้ำกลั่นหลายๆครั้ง จนมีปริมาตรน้ำ 3 เท่าของปริมาตรของหลอดจะกลั่น ปิดท่อที่เติมตัวอย่างและปล่อยให้ไอน้ำกลั่นแอลกอฮอล์ จนกระทั่งปริมาตรของของเหลวภายในพลาสติกที่รองรับ distillate ได้ประมาณ 20มล. ล้างปลายก้านเครื่องความแน่นด้วยน้ำกลั่น นำพลาสติกออกมาปิดจุกด้วยคอร์ก แล้วนำไปแช่ใน water bath อุณหภูมิ  $60^{\circ}\text{C}$  นาน 20-25 นาที การออกซิไดส์จะสมบูรณ์ ถ่ายลงในพลาสติกกันแบนขนาด 500มล. โดยใช้น้ำกลั่นฉีดล้างให้สะอาดประมาณ 2-3ครั้ง แล้วนำไปไตเตรทกับสารละลายเฟอร์รัสเอมโมเนียมซัลเฟตจนมีสีเขียว หยด indicator ลงไป 3 หยด ไตเตรทจนกระทั่งถึง end point โดยสังเกตสีจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นสีน้ำตาลม่วง

### การคำนวณ

$$\text{แอลกอฮอล์ (มล./100มล)} = 25 - (25A/B)$$

$$\text{หรือ แอลกอฮอล์ (กรัม/100 มล)} = (25 - (25A/B)) \cdot 0.7933$$



โดยที่ A = ปริมาตรของเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใช้ไตเตรตกับ ไดโครเมตที่เหลือจาก  
การทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ เป็น มล.

B = ปริมาตรของเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใช้ไตเตรตกับ blank เป็น มล.

2. การหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเหล้าองุ่น โดยวิธีของ Massel โดยการใช้น้ำ  
hydrometer ซึ่ง เขาวาล์กษณ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์(2524) ได้นำวิธีการนี้มาวัดปริมาณแอลกอฮอล์  
ที่ได้จากการหมักข้างล่างโดยใช้ลูกแบ่งและ เข็บบริสุทธิ์ของรา

### วิธีการ

2.1. ดูดไวน์ 200 มล. หรือนำไวน์ใส่ใน volumetric flask 100 มล.

2.2 เทไวน์ลงในขวดกลั่น ใช้น้ำกลั่นล้าง volumetric flask ที่ใช้ต่าง 3  
ครั้ง ครั้งละ 15 มล. และเทน้ำล้างนี้ลงไปในขวดกลั่นด้วย

2.3. ใส่วัตถุกันเดือด(boiling chip) ลงในขวดกลั่นเล็กน้อยเพื่อป้องกันการ  
กระเด็นในระหว่างการกลั่น ถ้าไวน์มี alcoholic acid อยู่มากกว่า 0.1 มล. ต่อ  
100 มล. ต้องทำให้ไวน์มีสภาพเป็นกลางด้วยด่าง NaOH เข้มข้น 2 นอร์มัล เพราะกรด  
น้ำส้มสายชูที่มีอยู่ จะมีผลกระทบต่อกรกลั่น ใช้ phenolphthalein เป็น  
indicator ในการทำให้ไวน์เป็นกลาง

2.4. จัดขวดกลั่นให้เข้าเครื่องกลั่น กลั่นให้ได้แอลกอฮอล์และน้ำออกมาประมาณ  
95 มล.

2.5. ปรับปริมาตร distillate ที่ได้ให้เป็น 100 มล. ที่อุณหภูมิ 60 องศา  
ฟาเรนไฮต์

2.6. ล้างกระบอกตวงที่จะใช้วัดแอลกอฮอล์ด้วย distillate เล็กน้อยจากนั้น  
เท distillate ลงในกระบอกตวง และใช้ alcohol hydrometer ในการวัดหา  
เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์

3. การหาปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้แก๊สโครมาโตกราฟี ในที่นี้จะยกตัวอย่างวิธีการของ Komagata และ Ohmomo ซึ่ง ฝั่งชิซึ ทสึตะระกุล(2528) ได้นำมาใช้ในการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ สำหรับการศึกษาบทบาทของแบคทีเรียในการหมักแอลกอฮอล์ทางอุตสาหกรรม

### วิธีวิเคราะห์แอลกอฮอล์

วิธีวิเคราะห์แอลกอฮอล์โดยใช้ gas chromatograph (Shimadzu RI-A, Japan)

3.1 เตรียมสารละลายเอทานอลมาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรโดยใช้ absolute ethanol 5 มิลลิลิตรใส่ใน volumetric flask 50 มิลลิลิตรและปรับให้ได้ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่น ต่อจากนั้นเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 2 และ 8 เปอร์เซ็นต์

3.2 เตรียม internal standard โดยใช้โพรพานอล 5 มิลลิลิตร ใส่ใน volumetric flask 50 มิลลิลิตร ปรับให้ได้ปริมาตร 50 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่น

3.3 เตรียม standard ethanal โดยปิเปตเอทานอลที่ความเข้มข้น 2 และ 8 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ระดับความเข้มข้นละ 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดทดสอบปิเปตโพรพานอลเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ใส่ลงในหลอดที่มีเอทานอลระดับต่างๆ หลอดละ 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันฉีดเข้า gas chromatograph (Shimadzu RI-A, Japan) ใน ปริมาณ 0.2 ไมโครลิตร บันทึกความเข้มข้นและ retention time ของเอทานอล และ โพรพานอลไว้ในหน่วยความจำของ recorder

condition ของ gas chromatograph ที่ใช้คือ

packing material : support เป็น shimalite ที่เคลือบด้วย

10 เปอร์เซ็นต์ของ polyethylene

glycol 20 M ขนาด 60 ถึง 80 mesh

บริษัท Shimadzu

glass column size : ID 3.0 มิลลิลิตร ยาว 2.0 เมตร

column temperature : 85 องศาเซลเซียส

injection temperature : 135 องศาเซลเซียส

carrier gas : ไนโตรเจน 50 มิลลิลิตรต่อนาที

detector : FID

3.4 การเตรียมตัวอย่างกากน้ำตาล โดยปั่นแยกเอาเซลยีสต์ออก นำส่วนใส (supernatant) มา 1 มิลลิลิตรใส่หลอดทดสอบเติมโพรพานอล 10เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร จำนวน 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ฉีดของผสมที่ได้ปริมาณ 0.2 ไมโครลิตร เข้า gas chromatograph และอ่านผลความเข้มข้นของเอทานอลในตัวอย่างจาก recorder




ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาคผนวก ข

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง


ได้ประกอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นจำนวน 2 เครื่อง โดยเครื่องแรกสามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้ระหว่าง 1.25 ถึง 30v ซึ่งมีวงจรไฟฟ้าและลายแผ่นวงจรพิมพ์ดังรูปที่ ข.1 และ ข.2 ตามลำดับ ส่วนอีกเครื่องหนึ่งสามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้ระหว่าง 0 ถึง 30v ซึ่งมีวงจรไฟฟ้าและลายแผ่นวงจรพิมพ์ดังรูปที่ ข.3 และ ข.4 ตามลำดับ




รูปที่ ข.1 แผงวงจรไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคงค่าแรงดันชนิดปรับค่าได้ระหว่าง 1.25 ถึง 30v



รูปที่ ข.2 ลายแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับวงจรไฟฟ้าในรูป ข.1



รูปที่ ข.3 แผงวงจรไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคงค่าแรงดันชนิดปรับค่าได้  
ระหว่าง 0 ถึง 30v



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ข.4 ลายแผนวงจรมินิพีสำหรับวงจรไฟฟ้าในรูป ข.3

## ภาคผนวก ค

### การทำหน้ากาก

หน้ากากจะใช้สำหรับป้องกันมิให้แผ่นฟิล์มบางดิบถูกออกไซด์ ถูกเคลือบทับด้วย แพลทินัมในขณะที่ทำขั้วไฟฟ้า และยังใช้สำหรับป้องกันมิให้ขั้วไฟฟ้าแพลทินัม ถูกเคลือบด้วย แคลเซียมออกไซด์หรืออะลูมิเนียม หน้ากากจะสร้างขึ้นจากการใช้แผ่นทรายฟิล์ม(dry film)Ozatec6000 ผลิตโดย Hoechst ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับน้ำยาไวแสง สำหรับลอก ลายจากแบบอาร์ตเวอ์กรลงบนแผ่นสแตนเลสที่มีความหนา 100 ไมครอน เพื่อนำไปกัดใน กรดทำให้มีลวดลายตามแบบอาร์ตเวอ์กร ขั้นตอนต่างๆ ได้สรุปไว้ดังต่อไปนี้



ต่อจากหน้าที่แล้ว

นำแผ่นอาร์ตเวิร์กแบบเนกาตีฟที่ใช้เป็นแบบ  
สำหรับการเคลือบขี้ผึ้งดำรูปที่ ค1 หรือ  
แบบสำหรับการเคลือบสารเจือปนดำรูปที่ ค2  
มาวางทับลงบนแผ่นสแตนเลสที่กระจกใสวางทับอีกชั้น  
นำไปฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต

ลอกแผ่นพลาสติกของทรายฟิล์มอีกด้านหนึ่งออก  
นำไปแช่ในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 10-20g/l  
เมื่อมีลายนปรากฏขึ้นนำไปล้างด้วยน้ำให้สะอาด

นำไปกัดในสารละลายที่มีกรดไฮโดรคลอริก,  
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และน้ำ  
ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 2 ตามลำดับ

ล้างด้วยน้ำ


ล้างทรายฟิล์มออกด้วยอะซิโตน

หน้ากาก





รูปที่ ค1 แบบสำหรับลอกปลายลงบนแผ่นสแตนเลสเพื่อใช้ทำหน้ากากสำหรับการทำขั้วไฟฟ้า



รูปที่ ค2 แบบสำหรับลอกปลายลงบนแผ่นสแตนเลสเพื่อใช้ทำหน้ากากสำหรับการเคลือบ  
เคลือบซีลออกไซด์ หรืออะลูมิเนียม

## ประวัติผู้เขียน

นายเลิศศักดิ์ พร้อมสงฆ์ เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ที่อำเภอพญาไท  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี  
ชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2532 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร  
มหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2533



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย