

การผลิตฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน


บทนำ

ฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนสามารถผลิตได้หลายวิธี ทั้งจากวัตถุดิบที่เป็นของแข็งและก๊าซ ในอดีตอะมอร์ฟัสซิลิคอนเคยถูกผลิตด้วยวิธี Thermal Evaporation และ Sputtering จากวัตถุดิบของแข็ง แต่ในปัจจุบันวิธี Glow Discharge (แยกสลายด้วยประจุเรืองแสง) ซึ่งเป็นวิธี Plasma Chemical Vapour Deposition ชนิดหนึ่ง เป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด เพราะสามารถผลิตอะมอร์ฟัสซิลิคอนจากวัตถุดิบที่เป็นก๊าซ ให้มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ดี จนสามารถนำไปประยุกต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้(4) เช่น เซลล์แสงอาทิตย์, ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ ในบทนี้จะได้อธิบายวิธีการผลิต a-Si:H ด้วยวิธี Glow Discharge

ระบบ Glow Discharge Plasma CVD

ในระบบนี้ก๊าซซิลิคอนคือ ก๊าซไซเลน(SiH_4) จะถูกปล่อยเข้าไปในหลอดสุญญากาศ และจะถูกกระตุ้นให้แยกสลายตัวเป็นพลาสมา ด้วยสนามไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ (13.56 MHz) (5) อะตอมของซิลิคอนที่ถูกแยกออกมาจะไปเกาะติดบนแผ่นฐานที่วางไว้ในครอบแก้วสุญญากาศ สำหรับแผนผังของระบบ Glow Discharge Plasma CVD แสดงอยู่ในรูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของระบบมีดังนี้

1. ระบบก๊าซ ประกอบด้วย
 - ก๊าซไซเลน (SiH_4) ผสมในไฮโดรเจน (H_2) ด้วยอัตราส่วน SiH_4/H_2 เท่ากับ 10 %
 - ก๊าซโบโรเรน (B_2H_6) ผสมในไฮโดรเจนด้วยอัตราส่วน 500 ppm ใช้สำหรับการโด๊ปให้สารกึ่งตัวนำ a-Si เป็นชนิด พี



รูปที่ 2.1 แผนผังระบบ glow discharge plasma CVD สำหรับปลูก a-Si:H

- ก๊าซฟอสฟีน (PH_3) ผสมในไฮโดรเจนด้วยอัตราส่วน 500 ppm ใช้สำหรับการเติบโตให้สารกึ่งตัวนำ $\alpha\text{-Si}$ เป็นชนิด เอ็น
- ก๊าซมีเทน (CH_4) ผสมในไฮโดรเจน (H_2) ด้วยอัตราส่วน CH_4/H_2 เท่ากับ 10 % ใช้สำหรับทำ $\alpha\text{-SiC:H}$


ก๊าซเหล่านี้ถูกอัดอยู่ในถังก๊าซด้วยความดันประมาณ 120 kg/cm^2 จากถังก๊าซจะต่อท่อสแตนเลสผ่านฟิลเตอร์กรองฝุ่นขนาด 50 ไมครอน แล้วต่อเข้ากับ gas regulator ซึ่งเป็นตัวลดความดันก๊าซจาก 120 kg/cm^2 ให้เหลือ $1\text{-}2 \text{ kg/cm}^2$ จากนั้นจะมีวาล์ว (valve) เปิดปิด และ gas flow meter วัดอัตราการไหลของก๊าซ ($0\text{-}100 \text{ cc/min}$) โดยอัตราการไหลของก๊าซนี้จะถูกควบคุมด้วย needle controller valve ก๊าซต่างๆ จะไหลไปรวมกันที่วาล์วสามทาง และไปสู่หลอดสุญญากาศหรือลงไปสู่ปั๊มสุญญากาศ เนื่องจากก๊าซดิบเหล่านี้เป็นก๊าซติดไฟและอันตราย การใช้งานจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าต้องไม่มีการรั่วออกสู่ภายนอก รูปที่ 2.2 แสดงลักษณะการติดตั้งถังก๊าซและ regulator ได้มีการทดสอบว่าก๊าซไม่รั่วทั้งด้วยวิธีสุญญากาศและวิธีการเพิ่มแรงดัน

2. ระบบครอบแก้วสุญญากาศ (Vacuum Reactor Chamber)


เป็นส่วนที่จะทำให้เป็นสุญญากาศแล้วฉีดก๊าซดิบเข้าไป เรียกสั้นๆ ว่า Chamber ซึ่งทำจากหลอด quartz ทรงกระบอกสูง 30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 ซม. หนา 5 มม. ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ภายใน Chamber มีแท่นรอง (susceptor) ที่ทำจากผลึกโพลีซิลิคอนคาร์ไบด์วางอยู่บน heater ที่ปรับอุณหภูมิได้ จากอุณหภูมิห้องถึงประมาณ 350 C แผ่นฐานของอะมอร์ฟัสซิลิคอน จะถูกวางบน susceptor นี้ และเพื่อความสม่ำเสมอของฟิล์ม susceptor จะสามารถหมุนรอบตัวเองได้ ภายใน chamber ถูกทำให้เป็นสุญญากาศด้วย rotary pump ได้ถึง 10^{-3} torr ส่วนในขณะปลูกฟิล์มจะปรับความดันให้เป็น 1 torr

3. ระบบไฟฟ้าความถี่วิทยุเพื่อทำการ Glow Discharge

ภายนอก chamber มีแผ่นทองแดงรูปทรงกระบอกครึ่งวงกลม 2 แผ่น วางประกบอยู่ทางด้านข้าง chamber เพื่อทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าแบบ capacitive ที่จะกระตุ้นก๊าซใน chamber ให้เกิด glow discharge โดยรับสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุ (13.56 MHz) จาก



รูปที่ 2.2 ภาพถ่ายลักษณะการติดตั้งแก๊สและ regulator



รูปที่ 2.3 เครื่องแก๊สสุญญากาศ (quartz chamber)

สำหรับปลูก a-Si:H

RF power source ระหว่าง RF power source กับขั้ว จะมี matching box สำหรับปรับเอาต์พุทอิมพีแดนซ์ให้เข้ากับอิมพีแดนซ์ของโหลด (คือ chamber)

ลักษณะเด่นของระบบ


1. เนื่องจากขั้วไฟฟ้า discharge อยู่ภายนอก chamber จึงปราศจากการมี contamination ของสารเจือปนจากขั้วเข้าสู่ a-Si:H
2. สนามไฟฟ้า RF มีทิศทางขนานกับแผ่นฐานจึงลดการ bombardment หรือกระแทกทางกลศาสตร์จากพลาสมาที่จะมีต่อฟิล์มที่กำลังปลูก
3. สามารถปรับระยะความสูงจากแผ่นฐานถึงขั้ว discharge ได้ จึงสามารถเลื่อนให้พลาสมาห่างจากแผ่นฐานได้ตามความเหมาะสม ทำให้ได้ฟิล์ม a-Si:H ที่มีคุณภาพสูง ภาพล่าสระบบ glow discharge plasma CVD อยู่ในรูปที่ 2.4

ขั้นตอนการปลูกฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน


ขั้นตอนการผลิตด้วยวิธี glow discharge แบ่งได้เป็นส่วนใหญ่ ๆ 3 ขั้นตอน ตามรูปที่ 2.5

สำหรับแผ่นฐานที่จะใช้ปลูก a-Si:H ที่ใช้ในงานวิจัยนี้แสดงดังในตาราง 2.1

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 2.4 ภาพถ่ายระบบ glow discharge plasma CVD ที่ใช้ในงานวิจัยนี้



รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการผลิต a-Si:H

ตารางที่ 2.1 แผ่นฐานที่ใช้ปลูก a-Si:H ในงานวิจัย

แผ่นฐาน	วัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณสมบัติของ
Corning glass# 7059 (2 cm x 2 cm x 1 mm)	<ul style="list-style-type: none"> . สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (α) . สภาพนำไฟฟ้า (ρ)
quartz (2 cm x 2 cm x 0.5 mm)	<ul style="list-style-type: none"> . ESR
glass/ITO/SnO ₂ (2 cm x 2 cm x 1 mm)	<ul style="list-style-type: none"> . เซลล์แสงอาทิตย์

ก่อนใช้งาน แผ่นฐานเหล่านี้จะถูกล้างให้สะอาดด้วยกระบวนการดังนี้

- Trichloroethylene Ultrasound 20 นาที
- Acetone Ultrasound 20 นาที
- Methyl alcohol Ultrasound 20 นาที

สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดในการเดินเครื่องระบบ glow discharge จะแสดงไว้ในภาคผนวก ก.

เงื่อนไขการผลิต a-Si:H เป็นดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 เงื่อนไขโดยสรุปในการผลิตฟิล์ม a-Si:H

การทำ discharge	แบบ capacitive ที่ความถี่ RF 13.56 MHz
อุณหภูมิแผ่นฐาน	100-300 °C
กำลังไฟฟ้า RF	30-150 watt
ความดันขณะปลูกฟิล์ม	1 torr
ความสูงของขั้ว	10 cm
ปริมาณการไหลของก๊าซแต่ละชนิด	15-80 cc/min
ชนิดของก๊าซในถัง	SiH ₄ /H ₂ = 10%
	B ₂ H ₆ /H ₂ = 500 ppm
	PH ₃ /H ₂ = 500 ppm

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย