

การแยกสกัดแทนนิจากเปลือกไม้โคงกาง (Rhizophora spp.)



นายไพบูลย์ ชินรุ่งเรืองสิน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าอุไหะเฉย

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาควิชาเคมีเทคนิค

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531

ISBN 974-568-482-1

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

013868

๒๖๘๐๔๗๙

EXTRACTION OF TANNIN FROM THE BARK OF RHIZOPHORA spp.

Mr Phiboon Chinrungreansin

ศูนย์วิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Chemical Technology

Graduate School

Chulalongkorn University

1987



หัวข้อวิทยานิพนธ์ การแยกแยะแทนนิจากเปลือกไม้โถงกา (Rhizophora spp.)  
โดย นายไพบูลย์ ชินรุ่งเรืองสิน  
ภาควิชา เคมีเคม尼ค  
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ บำรุง  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.พล สาเกทอง

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย  
( ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย )  
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
( ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ )

..... กรรมการ  
( รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ บำรุง )

..... กรรมการ  
( รองศาสตราจารย์ ดร.พล สาเกทอง )

..... กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอสรวง เมฆสุก )

..... กรรมการ  
( อาจารย์ นุทพลักษณ์ นุยรัตนกรกิจ )



ไฟบุญ ชินรุ่งเรืองสิน : การแยกลักษณะนิคมจากเปลือกไม้โกงกาง (*Rhizophora spp.*)  
อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ชูชาติ บำรุง, อ.ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.พล ล่าเกตุ, 112 หน้า

แผนกนิพัทธ์และประเมินผล : แผนกนิพัทธ์และประเมินผล เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญ พัฒนาส่วนต่างๆ ของพืช ใช้มาในอุตสาหกรรมฟอกหนัง งานวิจัยนี้ได้ทดลองแยกลักษณะนิคมจากเปลือกไม้โกงกางโดย พัฒนาระบบโดยร่วม ซึ่งเป็นไม้ในป่าชายเลน ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ลักษณะแบบแยก ลักษณะในตัวเดียวกัน และ ลักษณะแบบที่ต่อเนื่องกัน โดยใช้น้ำเป็นตัวลักษณะ ผลการทดลองลักษณะได้ดังนี้

1. ลักษณะแบบแยก เมื่ออัตราส่วนระหว่างเปลือกไม้ต่อน้ำ 1:3 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราที่ดีที่สุด สำหรับการฟอกหนัง ด้วยน้ำหนัก เปลือกไม้ต่อน้ำ 0.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิ 80°C ในน้ำคลุก Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> ปริมาณ 1% ของน้ำหนักเปลือกไม้ ลักษณะ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาที่ใช้ในการลักษณะ 20 นาที แล้วแยกลักษณะโดยออกจากการฟอกโดยใช้เครื่องปั๊บ จะให้ผลการลักษณะที่สูดดีที่สุดคือ 77.6 % ของที่มีอยู่ในเปลือกไม้

2. ลักษณะในตัวเดียวกัน เมื่อเปลือกไม้ขนาดเล็กเวลาที่ใช้ในการลักษณะน้อยกว่า เป็นอัตราที่ดีที่สุด แต่ผลการลักษณะสูงกว่า ที่อัตราส่วนระหว่างเปลือกไม้ต่อน้ำ 1:10 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราที่ดีที่สุด สำหรับการฟอกหนัง ด้วยน้ำหนัก เปลือกไม้ต่อน้ำ 0.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิที่ใช้ลักษณะ 30°C เวลาที่ใช้ในการลักษณะ 10 นาที จะให้ผลการลักษณะที่สูดดีที่สุดคือ 34.8 % ของที่มีอยู่ในเปลือกไม้ และความเร็วของใบพัดในปั๊บจะสูงระหว่าง 690, 820, 1100 รอบต่อนาที จะไม่มีผลต่อปริมาณที่ได้ลักษณะ

3. ลักษณะแบบที่ต่อเนื่องกัน เมื่ออัตราการไหลของน้ำ 15 ลิตร/ชั่วโมง ปริมาณเปลือกไม้ที่ป้อน 7 นาทีต่อครั้ง ล. 500 กรัมหรืออัตราส่วนระหว่างเปลือกไม้ต่อน้ำ 1:3.5 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราที่ดีที่สุด สำหรับการฟอกหนัง ด้วยน้ำหนัก เปลือกไม้ต่อน้ำ 0.5 มิลลิเมตร เติมน้ำ Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> ปริมาณ 2 % ของเปลือกไม้ อุณหภูมิ 80°C ลักษณะ 3 ครั้ง จะให้ผลการลักษณะที่สูดดีที่สุดคือ 48.7 % ของที่มีอยู่ในเปลือกไม้

สรุปผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
การฟอกหนังโดยใช้เปลือกไม้โกงกาง

ภาควิชา ..... เคมีเคมีคิด  
สาขาวิชา ..... เคมีเคมีคิด  
ปีการศึกษา ..... 2530

ลายมือชื่อนิสิต .....   
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....



PHIBOON CHINRUNGREANSIN : EXTRACTION OF TANNIN FROM THE BARK OF  
RHIZOPHORA spp. THESIS ADVISOR : ASSO. PROF. SHOOSHAT BARAMEE,  
Ph.D. THESIS COADVISOR : ASSO. PROF. PHOL SAGETHONG, Ph.D. 112 PP.

Tannin is a complex "phenolic" compound, astringent taste, found in many parts of plant, used in leather manufacture. In this research, tannin was extracted from the bark of mangrove Rhizophora spp. by immersion, agitation tank and semi-continuous counter current method. In this work the solvent was "water", The conclusions of this experiment are.

1. Immersion The suitable ratio between bark and water was 1 to 3 by weight, bark particle size less than 0.5 millimetres in diameter, two stages extract, was performance at 80°C, the extraction time was 20 minutes per stage, and 0.01 grams Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> per unit weight of bark, the solution was separated from inert soluble by mechanical means. The highest yield of tannin extraction was 77.6 percent by weight of total tannin in the bark.

2. Agitation tank The extraction time of small barks was less than the big bark, but gave high yield more than. The suitable ratio between bark and water is 1 to 10 by weight, bark particle size less than 0.5 millimetres in diameter extraction time was 10 minutes, was performance at 30°C. the highest yield of tannin extraction was 34.8 percent by weight of total tannin in the bark. In this experiment the speeds of agitator was constant 690, 820, and 1100 rpm. but its result were not difference.

3. Semi-continuous counter current When the Flow rate of water was 15 litres/hour, and feed of bark was 500 grams per 7 minutes or the ratio between bark and water was 1 to 3.5, bark particle size less than 0.5 millimetres in diameter, three stage extract, was performance at 80°C and 0.02 grams Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> by weight of bark. The highest yield of tannin extraction was 48.7 percent by weight of total tannin in the bark.

The concentrated solution was dries at 90°C then the powder of tannin was used in tanning, gives the reddish brown leather.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา ..... เคมีเคมีค  
สาขาวิชา ..... เคมีเคมีค  
ปีการศึกษา ..... 2530

ลายมือชื่อนิสิต ..... *John*  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ..... *Lam*

กิตติกรรมประกาศ



ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงท่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ บารมี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.นล สาเกหงส์ อารยธรรมที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้คำปรึกษาและนำทางด้านวิชาการและได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนให้ความเอื้อเฟื้อในการใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลอง

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ ที่กรุณาให้ความเอื้อเฟื้อวัสดุในที่ใช้ในงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา วนคุรุงค์วรรณ ที่กรุณาให้ความเอื้อเฟื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย และห้องปฏิบัติการ

ขอขอบพระคุณ อารยธรรม บุญหลัก บุญรัตนกรกิจ ที่กรุณาให้ความเอื้อเฟื้อวัสดุในที่ใช้ในงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ คุณสังข์ ชุมชื่น ที่กรุณาช่วยสร้างและซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมีเทคนิค ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและความสละเวลาในการใช้เครื่องมือและห้องทดลอง

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ในภาควิชาเคมีเทคนิค ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านแรงใจ ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ศูนย์วิทยบรพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บทคัดย่อภาษาไทย.....	๓
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๔
กิจกรรมประจำปี.....	๘
รายการตารางประจำปี.....	๙
รายการรูปประจำปี.....	๙
ลัญญาลักษณ์ที่แทนข้อความ.....	๖
บทที่.....	๑
1 บทนำ.....	๑
2 วารสารปริทัศน์.....	๓
2.1 แทนนิน.....	๓
2.1.1 ประวัติและความเป็นมา.....	๓
2.1.2 การแบ่งชนิดของแทนนิน.....	๔
2.1.3 คุณสมบัติของแทนนิน.....	๙
2.2 การสกัด.....	๑๐
2.2.1 การถ่ายเทมวลในการสกัด.....	๑๑
2.2.2 วิธีการดำเนินการ.....	๑๓
2.2.3 การคำนวณหาจำนวนครึ่งแบบอุดมคติในการสกัดแบบส่วนทางกัน.....	๑๔
2.2.4 ข้อควรระวังในการสกัด.....	๑๙
2.2.5 กรรมวิธีการสกัดที่ใช้ในอุตสาหกรรม.....	๒๐
2.3 การฟอกฟาด.....	๒๑
2.3.1 กระบวนการทางเคมี.....	๒๑
2.3.2 อิทธิพลของแทนนินที่มีต่อการฟอกหนัง.....	๒๒
2.3.3 กรรมวิธีการฟอกหนัง.....	๒๓
2.4 งานวิจัยที่ผ่านมา .....	๒๗
3 อุปกรณ์ วัสดุ และวิธีการทดลอง.....	๓๓
3.1 อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการทดลอง.....	๓๓
3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง.....	๓๓
3.1.2 วัตถุคิมและสารเคมี .....	๓๙
3.2 วิธีการทดลอง.....	๔๑

บทที่	หน้า
3.2.1 วิเคราะห์ปริมาณแทนนินในผลิตภัณฑ์แทนนิน.....	41
3.2.2 ศึกษาผลการลักษ์โดยวิธีการแข่แล้วแยกสารละลายและการโดยใช้เครื่องบีบ.....	43
3.2.3 ศึกษาผลการลักษ์ในถังกวน.....	45
3.2.4 ศึกษาผลการลักษ์แบบกึ่งต่อเนื่องส่วนทางกัน.....	46
3.2.5 ศึกษาผลการฟอกหนัง.....	48
4 ผลการทดลอง.....	49
4.1 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินในผลิตภัณฑ์แทนนิน.....	49
4.2 ผลการทดลองในการลักษ์แบบวิธีการแข่และแยกสารละลายออกจากกากรโดยใช้เครื่องบีบ.....	50
4.3 ผลการทดลองการลักษ์ในถังกวน.....	59
4.4 ผลการทดลองในการลักษ์แบบกึ่งต่อเนื่องส่วนทางกัน.....	61
4.5 ผลของการฟอกหนัง.....	71
5 วิจารณ์ผลการทดลอง.....	74
6 สรุปผลและเสนอแนะ.....	88
เอกสารอ้างอิง.....	90
ภาคผนวก.....	92
ประวัติผู้เขียน.....	112

# ศูนย์วิทยบริพยากร

## วิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัย

## รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงคุณสมบัติที่แตกต่างกันของ hydrolyzable tannin กับ condense tannin เมื่อทำปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ .....	4
2.2 แสดงส่วนประกอบของเปลือกไม้.....	28
2.3 แสดงปริมาณแทนนินในเปลือกไม้ที่ขนาดลำต้นต่าง ๆ .....	29
2.4 แสดงปริมาณและชนิดของแทนนินที่มีอยู่ในป่าไม้ชายเลน.....	30
3.1 แสดงรายละเอียดของถังกวาน.....	35
3.2 แสดงอุณหภูมิของน้ำใน water bath และถังสักดิ์ที่อัตราการให้เหลืองน้ำต่างๆ.36	
3.3 ส่วนประกอบของเปลือกไม้โคงการที่อบแห้งก่อนนำมาสักด.....	40
4.1 เปรียบเทียบเบอร์เชนต์แทนนินในผลิตภัณฑ์แทนนินชนิด มิโนสา เชล์ฟ์โดยวิธีการวิเคราะห์แบบ Lowenthal method และ Colormetric method.....49	
4.2 แสดงปริมาณแทนนินในผลิตภัณฑ์แทนนินที่สักดได้ โดยวิธีวิเคราะห์แบบ Colormetric method และใช้กรดแทนนิน尼克เป็นตัวเปรียบเทียบปริมาณแทนนิน.....55	
4.3 แสดง pH ของสารละลายผลิตภัณฑ์แทนนินที่ใช้ฟอกหนัง ปริมาตรสารละลาย 2 ลิตรพื้นที่แผ่นหนัง 240 ตารางเซนติเมตร.....71	
5.1 แสดงปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่สักดได้สูงสุดที่อุณหภูมิต่าง ๆ .....	75
5.2 แสดงปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่สักดได้สูงสุด โดยใช้สารเคมี $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ช่วยในการสักด.....	76
5.3 แสดงผลการสักดผลิตภัณฑ์แทนนินจากเปลือกไม้โคงการ แบบแข็งละลายครึ่งโดยใช้น้ำประปาเป็นตัวสักด.....	77
5.4 แสดงปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่สักดได้ เวลาที่ใช้สักด ขนาดของเปลือกไม้ที่อัตราส่วนระหว่าง ๒:๑ ต่าง ๆ .....	80
5.5 แสดงผลิตภัณฑ์แทนนินที่สักดได้ ความเข้มข้นของสารละลายสักดที่อัตราการให้เหลืองน้ำ อัตราการบ่อนเปลือกไม้ต่าง ๆ .....	82
5.6 แสดงผลิตภัณฑ์แทนนินที่สักดได้ความเข้มข้นของสารละลายสักด ที่อัตราการบ่อนเปลือกไม้ต่าง ๆ (นาทีต่อครึ่ง) โดยให้อัตราการให้เหลืองน้ำ 15 ลิตรต่อชั่วโมงเปลือกไม้ป้อนครึ่งละ 500 กรัม.....	83

## รายการตารางประกอบ (ต่อ)

ตารางที่

หน้า

- |  |   |
|--|---|
| 5.7 แสดงผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักษณะได้<br>$\text{Na}_2\text{SO}_4$ ต่าง ๆ โดยให้อัตราการไหลงของน้ำ 15 ลิตรต่อชั่วโมง อัตรา <sup>ก</sup> | ความเข้มข้นของสารละลายลักษณะเปอร์เซนต์<br>การป้อนเบล็อกไม้ 7 นาทีต่อครั้งเบล็อกไม้ป้อนครั้งละ 500 กรัม.....84 |
|--|---|

  
**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
2.1 ลักษณะโครงสร้างของกรดที่ได้จากการแยกสลายของ hydrolyzable tannin..	6
2.2 ลักษณะของโครงสร้างของ gallotannin บางชนิด.....	7
2.3 ลักษณะโครงสร้างของ ellagitannin บางชนิด.....	8
2.4 ลักษณะโครงสร้างของ condense tannin บางชนิด.....	8
2.5 แสดงการถ่ายเทมาลจากผิวของแข็งไปสู่ตัวกำลังลาย.....	11
2.6 หลักการทำงานของ Shank system.....	13
2.7 การสกัดแบบสวนทางกัน (Counter current flow).....	15
2.8 วิธีการหาจำนวนครึ่งในการสกัดโดยวิธีกราฟ.....	16
2.9 แสดงสวนประกอบของการสกัดแบบสวนทางกัน.....	18
2.10 ลักษณะโครงสร้างสูตรโมเลกุลและสวนประกอบของโปรตีนชนิด collagen.....	22
2.11 แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของการฝอกหนัง.....	25
3.1 เครื่องบดเบล็อกไม้โゴงกรง (Hammer mill).....	33
3.2 เครื่องสกัดแบบถังกรวนและลักษณะการทำงาน.....	34
3.3 เครื่องสกัดแบบสวนทางกันแบบกึงต่อเนื่อง.....	38
3.4 ก. เบล็อกไม้โゴงกรงใบใหญ่.....	39
3.4 ข. เบล็อกไม้โゴงกรงใบเล็ก.....	39
3.4 ค. เบล็อกไม้โゴงกรงใบใหญ่ที่บดด้วยเครื่อง Hammer mill.....	39
3.5 แสดงการสกัด 2 ครั้ง แบบแช่.....	44
3.6 แสดงการสกัด 3 ครั้ง แบบแช่.....	44
3.7 แสดงการสกัด 4 ครั้ง แบบแช่.....	45
3.8 แสดงถังสกัดที่ใช้ในการสกัด 2 ครั้ง แบบกึงต่อเนื่องสวนทางกัน.....	46
3.9 แสดงถังสกัดที่ใช้ในการสกัด 3 ครั้ง แบบกึงต่อเนื่องสวนทางกัน.....	47
3.10 แสดงถังสกัดที่ใช้ในการสกัด 4 ครั้ง แบบกึงต่อเนื่องสวนทางกัน.....	47
4.1 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แทนนินที่สกัดได้ อุณหภูมิ 30 °ช. เวลาในการแช่ 20 นาที เบล็อกไม้โゴงกรงถูกสกัดด้วยน้ำประปา.....	51

## รายการรูปประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักดได้ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ สักด้วยน้ำประปา.....	52
4.3 เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายกับปริมาณแทนนินที่ลักดได้ อุณหภูมิ 80 °ช โดยใช้สาร $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ช่วยในการลักด ที่อัตราส่วนระหว่างปริมาตรน้ำต่อน้ำหนัก เบสิกอไม้ (L:S) ต่าง ๆ.....	53
4.4 ผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักดได้ ที่อุณหภูมิ 80 °ช ใช้สาร $\text{NaHSO}_4$ ช่วยในการลักดอัตรา <sup>ส่วนระหว่างปริมาตรต่อน้ำหนักเบสิกอไม้ (L:S) เท่ากับ 5:1 (\text{ml/gm})</sup> .....	54
4.5 แสดงความล้มเหลวระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักดได้ จากการลักด 2,3,4 ครั้งในแต่ละเดือนของการลักด ที่อัตราส่วนระหว่างปริมาตรน้ำต่อน้ำหนักเบสิกอไม้ (L:S) ต่าง ๆ อุณหภูมิ 80 °ช.....	58
4.6 แสดงความล้มเหลวระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักดได้กับเวลา ที่ความเร็ว ของใบพัดต่าง ๆ และอัตราส่วนระหว่างปริมาตรน้ำต่อน้ำหนักเบสิกอไม้ (L:S) ต่าง ๆ.....	59
4.7 แสดงผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักดได้ โดยเบสิกอไม้มีขนาดแตกต่างกัน ความเร็ว ของใบพัด 820 รอบต่อนาที.....	60
4.8 ก อัตราการป้อนเบสิกอไม้ 400 กรัมต่อ 10 นาที.....	63
4.8 ข อัตราการป้อนเบสิกอไม้ 500 กรัมต่อ 10 นาที.....	63
4.8 ค อัตราการป้อนเบสิกอไม้ 600 กรัมต่อ 10 นาที.....	64
4.8 ง อัตราการป้อนเบสิกอไม้ 750 กรัมต่อ 10 นาที.....	64
4.8 จ แสดงความเข้มข้นของสารละลายที่ลักดได้กับอัตราการป้อนเบสิกอไม้และอัตรา <sup>การไหลของน้ำ โดยเคลื่อนย้ายเบสิกอไม้ที่อยู่ในตะแกรงทุก ๆ 10 นาที</sup> .....	65
4.9 แสดงผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักดได้กับอัตราการป้อนเบสิกอไม้ และอัตราการไหลของน้ำ โดยเคลื่อนย้ายเบสิกอไม้ที่อยู่ในตะแกรงทุก ๆ 10 นาที.....	66
4.10 แสดงความเข้มข้นของสารละลายและปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่ลักดได้ กับเวลา ที่อัตราการเคลื่อนย้ายเบสิกอไม้ในตะแกรงและป้อนเบสิกอไม้ต่าง ๆ ป้อนครึ่งละ 500 กรัม อัตราการไหลของน้ำ 15 ลิตรต่อชั่วโมง.....	67

## รายการรูปประกอบ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.11 แสดงปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่สกัดได้ที่อัตราการเคลื่อนย้ายเบลือกไม้ในตะแกรงและป้อนเบลือกไม้ต่าง ๆ ป้อนครึ่งละ 500 กรัม อัตราการไหลของน้ำ 15 ลิตรต่อชั่วโมง.....	68
4.12 แสดงความเข้มข้นของสารละลายและผลิตภัณฑ์แทนนินที่สกัดได้กับเวลาโดยใช้สาร $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ช่วยในการสกัด ที่อัตราการเคลื่อนย้ายเบลือกไม้ในตะแกรงและป้อนเบลือกไม้ 7 นาทีต่อครึ่ง ป้อนครึ่งละ 500 กรัม อัตราการไหลของน้ำ 15 ลิตรต่อชั่วโมง.....	69
4.13 แสดงปริมาณผลิตภัณฑ์แทนนินที่สกัดได้กับอัตราการใส่สาร $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ช่วยในการสกัดที่อัตราการเคลื่อนย้ายเบลือกไม้ในตะแกรงและป้อนเบลือกไม้ 7 นาทีต่อครึ่ง ป้อนครึ่งละ 500 กรัม อัตราการไหลของน้ำ 15 ลิตรต่อชั่วโมง.....	70
4.14 แสดงหนังที่ฟอกด้วยสารละลายแทนนินที่สกัดจากเบลือกไม้โคงกาง เทียบกับแทนนินที่สีเขียวจากต่างประเทศ.....	72
ก. แทนนินสกัดจากถั่น มิโนมา.....	72
ข. แทนนินสกัดจากถั่น เชลฟ์นัก.....	72
ค. แทนนินสกัดจากเบลือกไม้โคงกาง.....	72
ง. แทนนินสกัดจากเบลือกไม้โคงกาง + 2% น.น. $\text{Na}_2\text{SO}_4$ /น.น.ผลิตภัณฑ์แทนนิน.....	73
จ. แทนนินสกัดจากเบลือกไม้โคงกาง + 4% น.น. $\text{Na}_2\text{SO}_4$ /น.น.ผลิตภัณฑ์แทนนิน.....	73
ฉ. แทนนินสกัดจากเบลือกไม้โคงกาง + 6% น.น. $\text{Na}_2\text{SO}_4$ /น.น.ผลิตภัณฑ์แทนนิน.....	73

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**



สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อความ

- N = อัตราการถ่ายเทมวลต่อบริมาตรของเหลว  
( $\text{kgm}$  ของแทนนิน/ $\text{kgm}$  ของตัวทำละลาย-sec)
- k = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวล (mass transfer coefficient or, dissolution rate coefficient) ( $\text{cm} / \text{sec}$ )
- $a_p$  = พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างของแข็งและของเหลว ต่อหน่วยบริมาตรของพลsm ( $\text{cm}^2 / \text{cm}^3$ )
- C<sub>in</sub> = ความเข้มข้นของแทนนินในสารละลายที่ผิวสัมผัสระหว่างเปลือกไม้กับสารละลาย ( $\text{kgm}$  ของแทนนิน/ $\text{kgm}$  ของตัวทำละลาย)
- C = ความเข้มข้นของแทนนินในสารละลายเมื่อเวลา t  
( $\text{kgm}$  ของแทนนิน/ $\text{kgm}$  ของตัวทำละลาย)
- J = time constant
- N, n, n+1, 2, 1 = จำนวนครั้งที่ลักษณะแบบลวนทางกัน หรือจำนวนครั้งที่ตัวทำละลายไปลักดัดคิดหน่วยหนึ่ง ๆ
- V = ปริมาณของตัวทำละลายที่เข้าและออกจากระบบท่อเวลา ( $\text{gm} / \text{hr.}$ )
- L = ปริมาณของตัวไม่ถูกละลายในของแข็งที่เข้าและออกจากระบบท่อเวลา ( $\text{gm} / \text{hr.}$ )
- X<sub>1, 2, ...</sub> = สัดส่วนมวลของตัวถูกละลายต่อภาค ( $\text{kgm}$  ของตัวถูกละลาย/ $\text{kgm}$  ของภาค)
- X<sub>n</sub> = สัดส่วนมวลของตัวถูกละลายต่อภาคที่เข้าสู่ระบบการลักดัด ( $\text{kgm}$  ของตัวถูกละลาย/ $\text{kgm}$  ของภาค)
- X<sub>b</sub> = สัดส่วนมวลของตัวถูกละลายต่อภาคที่ออกจากระบบการลักดัด ( $\text{kgm}$  ของตัวถูกละลาย/ $\text{kgm}$  ของภาค)
- Y<sub>1, 2, ...</sub> = สัดส่วนมวลของตัวถูกละลายต่อตัวทำละลาย  
( $\text{kgm}$  ของตัวถูกละลาย/ $\text{kgm}$  ของตัวทำละลาย)
- Y<sub>b</sub> = สัดส่วนมวลของตัวถูกละลายต่อตัวทำละลายที่เข้าสู่ระบบการลักดัด  
( $\text{kgm}$  ของตัวถูกละลาย/ $\text{kgm}$  ของตัวทำละลาย)
- Y<sub>n</sub> = สัดส่วนมวลของตัวถูกละลายต่อตัวทำละลายที่ออกจากระบบการลักดัด  
( $\text{kgm}$  ของตัวถูกละลาย/ $\text{kgm}$  ของตัวทำละลาย)

๙

ลักษณ์ที่ใช้แทนข้อความ (ต่อ)

Y*	= สัดส่วนมวลตัวถุกละลายต่อตัวกำลังลายที่ส่วนรวมคูล (gm ของตัวถุกละลาย/gm ตัวกำลังลาย)
S <sub>n</sub>	= ผลรวมของเลขยกกำลังที่เป็นอนุกรมตั้งแต่เทอมแรกถึงเทอมสุดท้าย
a <sub>1</sub>	= เลขจำนวนแรกของซูดอนุกรม
r	= อัตราส่วนระหว่างเลขยกกำลังเลขชี้angหน้าของอนุกรม
n	= จำนวนตัวเลขของซูดอนุกรม
L:S	= อัตราส่วนระหว่างปริมาตรน้ำต่อน้ำหนักเบล็อกไม้
น.น	= น้ำหนักเบล็อกไม้ (gm)
C.ช.ช.	= ความเข้มข้นของสารละลาย (gm/litre)
D	= เส้นผ่านศูนย์กลางของถังกวาน (cm)
H <sub>c</sub>	= ความสูงของเบล็อกไม้ + ตัวกำลังลาย (cm)
d	= เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด (cm)
w	= ความกว้างของใบพัด (cm)
h	= ความสูงของใบพัดจากถังกวาน (cm)

ศูนย์วิทยบรพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย