

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

แร่แมงกานีสเกรดแบตเตอรี่นั้นจัดเป็นแร่อุตสาหกรรมที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย นับเป็นแร่ที่มีราคาสูงกว่าแร่แมงกานีสเกรดอื่น แต่ผลผลิตของแร่เกรดแบตเตอรี่นี้ ไม่พอกับความต้องการในประเทศ และที่พบก็มีปัญหาเกี่ยวกับ คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานการซื้อขาย ทำให้การปรับปรุงคุณภาพของแร่เป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น แร่แมงกานีสชนิดนี้แตกต่างจากแร่อุตสาหกรรมอื่นตรงที่ปริมาณส่วนประกอบทางเคมีของสารประกอบที่นำมาใช้ประโยชน์นั้นไม่ได้เป็นลักษณะสำคัญที่สุดในการนำไปใช้งาน แต่ลักษณะสำคัญที่นำมาพิจารณาจะเป็น คุณสมบัติด้านความไวในการใช้งานเป็นตัวดีโพลาร์ไรเซอร์ในก้อนถ่านไฟฉายที่เรียกว่า แอคลิวิตี ซึ่งสัมพันธ์กับชนิดเฟสของแร่แมงกานีสสารที่จะปรับปรุงคุณภาพของแร่แมงกานีส ที่ค้นพบในแหล่งต่างๆในประเทศไทยนั้น ควรจะได้ทราบเกี่ยวกับลักษณะเบื้องต้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง ในการหาวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแร่ในแหล่งนั้นๆ

วิทยานิพนธ์นี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่แมงกานีส ในแหล่งต่างๆของไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เฟสของแร่แมงกานีส และการกระตุ้นผิวของแร่แมงกานีสในแบบ AMD โดยทำการศึกษาจากแหล่งแร่ห้วยม่วง ห้วยเทียน เทพนิตี และผาขาว ซึ่งสรุปผลการทดสอบดัง ตารางที่ 6.1 โดยอาจแบ่งแร่แมงกานีสเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นแร่แมงกานีสเกรดแบตเตอรี่ที่ดีมาก สามารถจำหน่ายได้ทันที ได้แก่ แร่จากแหล่งห้วยม่วง และเทพนิตี โดยมีแร่ส่วนใหญ่ในแอมมาเฟสและเคลตาเฟส มีมลทินเจือปนน้อย เมื่อทดลองปรับปรุงคุณภาพด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า และขบวนการกระตุ้นผิวแร่ทางเคมีก็ให้ผลดีขึ้นมาอีกเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าไม่จำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพสำหรับแร่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกลุ่มที่ 2 เป็นแร่แมงกานีสที่จัดเป็นเกรดแบตเตอรี่รองลงไป ได้แก่ แร่จากแหล่งห้วยเทียน โดยมีแร่ส่วนใหญ่ในแอมมาเฟสเช่นเดียวกัน แต่มีมลทินพวกแร่เหล็กเจือปนอยู่ ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนชาคมลทินที่สำคัญคือ ทองแดงนั้น จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EPMA ในแบบจุด พบว่ามีทองแดงกระจายอยู่ในผลวิเคราะห์ที่จุดต่างๆของเนื้อแร่แมงกานีส แสดงว่าทองแดงเกิดเป็นธาตุร่วมอยู่ในโครงสร้างของแร่แมงกานีส ทำให้การแต่งแร่ด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า หรือ การละลายผิวแร่ทางเคมีนั้น มีผลน้อยมาก ไม่อาจกำจัดทองแดงออกไปได้ อาจต้องใช้วิธีผสมกับแร่จากกลุ่มแรกเพื่อจำหน่าย กลุ่มที่ 3 แร่แมงกานีสที่จัดเป็นเกรดโลหะกรรมได้แก่ แร่จากแหล่งผาขาว และแร่จากแหล่งเทพนิตี โดยมีแร่ส่วนใหญ่ในอัลฟาเฟส และ แร่มลทิน จำนวนแร่เหล็กเจือปนอยู่มาก ซึ่ง

ตารางที่ 6.1 สรุปผลการศึกษาลักษณะแร่ของถ่านหินจากแหล่งต่างๆ

| ชื่อตัวอย่าง | ลักษณะตัวอย่าง | B.A. | C.A. | % ส่วนประกอบทางเคมี | | | | | ส่วนประกอบหลักทางแร่วิทยา | ผลิตภัณฑ์สำคัญ |
|----------------------|-------------------------|------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|---|----------------|
| | | | | MnO ₂ | Mn | Fe | Cu | Pb | | |
| HM1 | ก้อนเนื้อเรียบแน่นสีดำ | 1.15 | 11.55 | 80.10 | - | - | - | - | เอนซโทต์, คริปโตไมเลนฟลักอะเอียต, ควอซซ์, โรไทต์, เวอร์นาโดต์, โพรลูซต์, เฮาส์แมนไนต์ | |
| HM2 | ก้อนสีดำมีรพบนทั่วใบ | 1.17 | 12.07 | 79.60 | 51.90 | 1.20 | 0.01 | 0.014 | - | |
| HT | ก้อนสีน้ำตาลดำเนื้อแน่น | 1.18 | 12.87 | 70.86 | 45.80 | 13.60 | 0.09 | 0.011 | เอนซโทต์, คริปโตไมเลนฟลักอะเอียต, ควอซซ์, เมกนีไทต์, เวอร์นาโดต์, โทตาโรไทต์, โพรลูซต์, จาโคบไซต์, เกราโทต์ และ ฮาคเพนสไกต์ | |
| PK | ก้อนสีน้ำตาลดำเนื้อแน่น | 0.98 | 6.77 | 57.14 | 37.50 | 19.60 | 0.07 | 0.010 | เวอร์นาโดต์, คริปโตไมเลน, บราวไนต์, ควอซซ์, เมกนีไทต์, บิกซ์ไบโอต์, โทตาโรไทต์, เกราโทต์, จาโคบไซต์ และ โพรโครอยต์ | |
| LP1 | ก้อนเนื้อเรียบแน่นสีดำ | 1.13 | 11.13 | 88.33 | 56.50 | 1.40 | 0.007 | 0.008 | เอนซโทต์, คริปโตไมเลนฟลักอะเอียต, ควอซซ์, ฮาคเพนสไกต์ และ โพรลูซต์ | |
| LP2 | ก้อนสีน้ำตาลดำเบา | 1.01 | 8.95 | 53.40 | 35.80 | 19.80 | 0.02 | 0.015 | คริปโตไมเลน, โทตาโรไทต์, บิกซ์ไบโอต์ | ควอซซ์ |
| B-MnO ₂ * | ผงสีเงินขาว | 0.82 | 14.57 | 99.81 | - | - | - | - | - | - |
| X-MnO ₂ * | ผงละเอียดสีดำเข้ม | 1.30 | 0.57 | 92.07 | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ * ตัวอย่างสารประกอบจากบริษัทเวเนทอม
 ค่าต่ำสุดของ B.A. ที่ยอมรับ 1.00
 ค่าต่ำสุดของ C.A. ที่ยอมรับ 8.5
 xMnO₂ ไม่น้อยกว่า 68%
 xFe ไม่นเกิน 3%
 xCu ไม่นเกิน 0.02%

สามารถปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า จากนั้นจึงนำไปกระตุ่นทางเคมี เพื่อเปลี่ยนเฟสที่ผิวแร่ และละลายธาตุมลทินบางส่วนออกไป ซึ่งก็ให้ผลดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังไม่อาจเป็นแร่แบบเคอร์เทรคที่ดีได้ ส่วนกลุ่มที่ 4 เป็นแร่แมงกานีสที่จัดเป็นเกรดเคมี พบในตัวอย่างจากแหล่งเทพนิธิ แต่พบไม่มาก โดยมีแร่ส่วนใหญ่อยู่ในเบตาเฟส มีแร่มลทินเจือปนเล็กน้อย แร่เกรดนี้ น่าจะทำการปรับปรุงคุณภาพโดยการกระตุ่นผิวแร่ทางเคมี แบบ AMD จะทำให้แร่อยู่ในแบบเคอร์เทรคที่ดี จากผลการศึกษาทาง DTA พบว่าแร่แมงกานีสที่มีแบบเคอร์แอคตีวิตี จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ช่วงอุณหภูมิประมาณ 100°C , $600-700^{\circ}\text{C}$ และ 1000°C

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นต่อไป

การปรับปรุงคุณภาพของแร่แมงกานีสในแต่ละแห่งนั้น จะมีขั้นตอนแตกต่างกันไป ขึ้นกับธรรมชาติของเฟสของแร่ในแห่งนั้นๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะได้แก่

แบบที่ 1 แบบที่มีแอคตีวิตี และมีส่วนประกอบทางเคมีตามมาตรฐาน เป็นแร่เกรดแบบเคอร์ที่ต่ำมาก จะมีเฟสของแร่ส่วนใหญ่เป็นอัลฟาหรือเดลตาเฟส โดยมีมลทินน้อย อาจใช้วิธีการคัดเลือกด้วยมือในการแต่งแร่

แบบที่ 2 แบบที่มีแอคตีวิตีแต่มีส่วนประกอบทางเคมีต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นแร่เกรดแบบเคอร์ที่ชนิดรองลงไป จะมีเฟสของแร่ส่วนใหญ่เป็นอัลฟาหรือเดลตาเฟสเช่นกัน แต่มีมลทินเจือปนมาก ถ้าเป็นแร่เหล็กต้องทำการบดแร่ และแต่งด้วยเครื่องแยกแม่เหล็กที่ความเข้มปานกลาง แต่หากเป็นธาตุมลทิน เช่น ทองแดง หากพบอยู่ในรูปของ Solid Solution กับเนื้อแร่แมงกานีสที่ต้องการ ก็ไม่อาจทำการละลายทางเคมี แต่หากอยู่ในรูปของแร่อิสระก็อาจทำการละลายในสภาวะที่เหมาะสมได้

แบบที่ 3 แบบที่มีส่วนประกอบทางเคมีตามมาตรฐานแต่แอคตีวิตีไม่ดี เป็นแร่เกรดเคมี จะมีเฟสของแร่ส่วนใหญ่เป็นเบตาเฟส และมีมลทินน้อย พบในตัวอย่างบางก้อนของแหล่งเทพนิธิ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการกระตุ่นผิวเพื่อเปลี่ยนเฟสแร่ทางเคมีได้ โดยการทดลองหาระยะเวลาการเผาแร่ที่ ประมาณ 800°C รวมถึง ความเข้มข้นของกรดกำมะถันที่ใช้ในการละลาย และระยะเวลาที่ใช้ในการละลายผิวแร่

แบบที่ 4 แบบที่มีแอคตีวิตีไม่ดีและมีส่วนประกอบทางเคมีต่ำกว่ามาตรฐาน จัดเป็นแร่เกรดโลหกรรม จะมีเฟสของแร่ส่วนใหญ่เป็นอัลฟาเฟส และมีมลทินปนอยู่มาก ซึ่งในการนำมาใช้งานทางถ่านไฟฉายนั้น อาจต้องนำไปทำเป็น แมงกานีสออกไซด์สังเคราะห์ในแบบ EMD หรือ CMD ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูง หรืออาจใช้การแต่งแร่ทางกายภาพ เช่น

เครื่องแยกแ้วแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อกำจัดแ้วที่มีเหล็กและซิลิกาสูงออกไป แล้วจึงทำการกระตุ่นผิว แ้วทางเคมีเช่นเดียวกับในแบบที่สาม หรือนำไปผลิตเป็นสารประกอบแมงกานีสประเภทอื่น เช่น แมงกานีสออกไซด์ แมงกานีสซิลิเฟต เป็นต้น

การที่จะปรับปรุงคุณภาพของแ้วในแหล่งหนึ่งๆจึงควรทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมของ กรรมวิธีในแต่ละชั้น ตามธรรมชาติของเฟสแ้วในแหล่งนั้นๆ โดยอาจเริ่มจากการกำจัดแ้วมลทิน ด้วยเครื่องแยกแ้วแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ความเข้มปานกลาง เพื่อให้ได้หัวแ้วที่มี Fe_2O_3 แล้วจึงนำ มากระตุ่นผิวแ้วด้วยขบวนการ AMD เพื่อให้แ้วนั้นมีแอคติวิตีชั้นด้วย และในการศึกษารายละเอียด อาจทำการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น ขนาดของเม็ดแ้ว และพื้นที่ผิว ซึ่งอาจวิเคราะห์โดย BET (Brunauer, Emmett and Teller) (41) ซึ่งมีข้อความค่านึงดังนี้

1. ก่อนการศึกษาทดลองการแต่งแ้วแมงกานีสแหล่งใดๆ ควรมีการศึกษาด้านแร่วิทยา เพื่อหาเฟสที่มีแอคติวิตีของแ้วในแหล่ง และลักษณะมลทินที่เกิดร่วม
2. การแต่งแ้วทางกายภาพโดยใช้เครื่องแต่งแ้วแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะกำจัด แ้วมลทินประเภทควอทซ์ และเหล็กออกไซด์
3. การกระตุ่นผิวแ้วเพื่อเปลี่ยนเฟสให้อยู่ในรูปของแกมมาเฟส อาจใช้กรรมวิธีในแบบ AMD ได้กับแ้วที่มีเฟสเริ่มต้นเป็น อัลฟา หรือเบตา โดยไม่มีผลให้แกมมาเฟสเปลี่ยนแปลง
4. หากเกิดมลทินที่เกิดร่วม หากเกิดอยู่ในองค์ประกอบของแ้วจะใช้วิธีการละลายธาตุมลทินทางเคมี ไม่ได้ผล

ประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลวิจัยที่ได้

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับการศึกษาแ้วแมงกานีสในแหล่งแ้วหนึ่งๆ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในรายละเอียด ของกรรมวิธีแต่ละชั้นตอน เช่น การปรับตั้งความเข้มของสนามแม่เหล็กในการแต่งแ้วด้วยเครื่องแยกแ้วแม่เหล็กไฟฟ้า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเผาแ้วเพื่อเปลี่ยนเฟส ระยะเวลาและความเข้มข้นของกรดที่ใช้ในการกระตุ่นผิวแ้ว เป็นต้น เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากแ้วได้สูงสุด โดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทั้งจากเอกสาร และจากการทดลองเบื้องต้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์เฟสของแ้วด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ และการหาแอคติวิตีของแ้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้ความสะดวกแก่การศึกษาแ้วแมงกานีสจากแหล่งอื่นๆ ต่อไปในอนาคต