

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพในการแต่งแร่แมงกานีส

การแต่งแร่แมงกานีสเพื่อกำจัดแร่ลทิน

จากการศึกษาทางแร่วิทยาของแหล่งแร่แมงกานีสที่ผ่านมา จะเห็นว่าแร่ลทินที่เกิดขึ้นร่วมกับแมงกานีส จะเป็นควอทซ์และแร่เหล็กประเภทแมกนีไทด์หรือจาโคบไซต์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกรรมวิธีขั้นตอนในการแต่งแร่แมงกานีสในประเทศไทย อาจแบ่งออกได้เป็น แบบแรกคือแร่ก้อน โดยมักพบเป็นแร่แมงกานีสก้อนขนาดใหญ่ (>5/8 นิ้ว) และมีลทินเจือปนอยู่น้อย มักใช้การคัดเลือกด้วยมือเป็นหลัก โดยอาศัยการดูลักษณะทางกายภาพของแร่ คือเป็นแร่ก้อนเนื้อแน่นสีดำ มีความแข็งพอสมควร มีน้ำหนัก และให้สีผงละเอียดเป็น สีน้ำตาล-ดำ ขั้นตอนแรกจะทำการล้างด้วยการซักถูกันภายในเครื่องผสมปูน เพื่อให้เหล็กและลทินที่เคลือบผิวแร่ หลุดออกไปกับน้ำ ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกในแหล่งเหมืองของคณฑน ดำรงมณี (4) และได้ใช้ในแหล่งอื่นๆต่อไปด้วย ส่วนแบบที่ 2 เป็นแร่ขนาดเล็ก หรือที่มีลทินเจือปนอยู่มาก ในอดีตก็มักจะกองทิ้งไว้ แต่ต่อมา ก็ได้มีการทดลองแต่งแร่แมงกานีสขนาดเล็กนี้ ออกจากมลทิน โดยอาศัยการแต่งแร่ด้วยความถ่วง จำเพาะเช่น จิก โตะสั้น แยกแร่ (9) (12) (13) (14) (15) (16) และคุณสมบัติทางแม่เหล็ก (6) (7) (8) (10) (17) (18) ซึ่งจากการทดลองที่ผ่านมา อาจแยกแร่ลทินออกมาได้โดยใช้เครื่องแยกแร่แม่เหล็กแบบความเข้มต่ำแต่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากขาดข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแร่ในแหล่งว่า ควรใช้ความเข้มแม่เหล็กขนาดใด แยกแร่ประเภทใดออกมา แต่ก็ได้มีการหาความสัมพันธ์ของ คุณสมบัติทางแม่เหล็ก กับ ความถ่วงจำเพาะ และปริมาณ MnO_2 ในแร่ (7) พบว่าแร่ที่คิดแม่เหล็กโดยใช้เครื่องแยกแร่แบบสายพานขวาง (Humbolt Cross Belt Type) จะมี $\%MnO_2$ อยู่สูง โดยมีปริมาณเหล็กต่ำ และมีค่าความถ่วงจำเพาะสูงด้วย ประมาณ 3.88 นอกจากนี้ยังมีการทดลองในวิธีอื่นอีก เช่น การลอยแร่ (16) (17) (18) (101) และ การแต่งด้วยเครื่องแยกแร่แบบไฟฟ้าสถิตแรงสูง (19)

ในการศึกษาการแต่งแร่แมงกานีสที่ผ่านมา นั้น มักจะเน้นที่การเพิ่ม $\%$ ของ MnO_2 ในแร่ เช่นเดียวกับในแร่ชนิดอื่น โดยขาดการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญ คือลักษณะทางแร่วิทยา และคุณสมบัติในการทำถ่านไฟฉายควบคู่ไปด้วย จึงทำให้การทดลองมักไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนัก เพราะแร่แมงกานีสเกรดแบตเตอรี่นั้น จะมีคุณสมบัติที่สำคัญ ซึ่งในการซื้อขายจะให้ความสนใจมากที่สุด คือ คุณสมบัติในการทำถ่านไฟฉาย ดังนั้น การแต่งแร่เพื่อให้ได้ผลดีขึ้นจึงควรทราบถึง ชนิดเฟสของแร่แมงกานีสที่เกิดขึ้นในแหล่งนั้นว่า มีเฟสที่จัดเป็นแร่เกรดแบตเตอรี่หรือ

ไม่จำนวนมากน้อยเนื่องจากระยะการศึกษาคลวงหาสภาวะที่เหมาะสมในการแต่งแร่ โดยเฉพาะการแต่งแร่ทางแม่เหล็ก การใช้ความเข้มแม่เหล็กที่เหมือนกันในแร่ต่างแหล่งอาจได้ผลต่างกัน เนื่องจากแร่แมงกานีสต่างเฟสก็อาจมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กใกล้เคียงกัน

การศึกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็ก

ในการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพครั้งนี้ ใช้ตัวอย่างแร่จากแหล่ง HM, HT และ PK โดยนำแต่ละตัวอย่างมาศึกษา นำมาบดด้วย เครื่องบดระบบจอร์วีชเชอร์ (Jaw Crusher) ขนาดเล็ก แล้วทำการคัดขนาด แร่ในช่วงขนาดที่เหมาะสม จะนำมาศึกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็ก โดยการแต่งแร่ด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า

การแต่งแร่แมงกานีสด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า มีการทดลองใช้กันอย่างได้ผลมาแล้ว เนื่องจากแร่มลทินที่เกิดร่วมส่วนใหญ่ เป็นพวกควอทซ์ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ติดแม่เหล็ก และมลทินที่ติดแม่เหล็กอย่างแรง ประเภทเหล็กออกไซด์ ในขณะที่แร่แมงกานีส จะมีคุณสมบัติติดแม่เหล็กอย่างอ่อน แต่เนื่องจากแร่แมงกานีสจะเกิดอยู่ในหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กแตกต่างกันไป ดังตารางที่ 4.1 โดยแต่ละเฟสจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติในการทำแร่และส่วนประกอบทางเคมีของแร่แมงกานีสแต่ละชนิด ดังนั้น จุดประสงค์ของการทดลองแต่งแร่แมงกานีสครั้งนี้ก็เพื่อการศึกษาเฟสของแร่แมงกานีสที่ติดแม่เหล็กต่างกัน และแร่มลทินอื่นๆ

ตารางที่ 4.1 ค่าความซึมแม่เหล็ก (Magnetic Susceptibility) ของแร่แมงกานีสต่างๆ (96)(97)

แร่	หน่วย x 10 cgs
ไพไรไรต์	25-36
เฮมาไทต์	33
คริปโตไมต์	34-59
โคโรนาไอต์	23
ไซโลไมต์	13-65
ดีอีโอไฟไลต์	56-57
แมงกานีสไอต์	62-76
แมงกานีส	28-50
กราไฟต์	38
ไพโรโครอยต์	151
เวอร์นาไอต์	34-47
บิกซ์ไมต์	48
บราวไนต์	65-240
เฮาส์แมนไนต์	44-60
วาต	75-85
พริงคลีไนต์	197-400
ซาลโคไพไนต์	32
โรโดโครไอต์	101-205
โรโดไนต์	10-24
เพพรอยด์	98
ควอทซ์	10

ในการทดลองแต่งแร่ด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้าอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การแยกแร่แบบความชันแม่เหล็กสูง (High Gradient Magnetic Separation) โดยใช้ตะแกรงลวด (Matrix) หรือแท่งเหล็ก ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้มีอำนาจแม่เหล็ก เป็นตัวจับแร่ ติดแม่เหล็กเอาไว้ แยกออกมาจากส่วนที่ไม่ติดแม่เหล็ก และการแยกแบบความชันแม่เหล็กเปิด (Open Gradient Magnetic Separation) โดยแร่จะถูกเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่ ในขณะที่ผ่านสนามแม่เหล็ก ทำให้สามารถแยกแร่ที่ติดแม่เหล็กและไม่ติดแม่เหล็กออกจากกันได้ ในการทดลองครั้งนี้ จะศึกษาการแยก ในแบบความชันแม่เหล็กเปิด โดยใช้เครื่องแยกแม่เหล็กแบบ ฟรานซ์ไอโซไดนามิก (Frantz Isodynamic Separation) ซึ่ง สามารถแยกตัวอย่างแร่ ได้ละเอียด ที่อำนาจความเข้มแม่เหล็กต่างๆ กันไป เพื่อหาความเข้มของแม่เหล็กที่เหมาะสม จากนั้น จึงนำไปเปรียบเทียบกับ เครื่องแยกแม่เหล็กแบบสายพานขวาง (Cross-Belt Magnetic Separation) เพื่อให้สามารถแยกแร่ออกมาได้มากเช่นเดียวกับในโรงแต่งแร่

ตัวอย่างแร่ที่ได้จากการบดทั้ง 3 แหล่งที่ช่วงขนาด $-70+100$ เมช นำมาทดลองแยก เป็นส่วนๆ เริ่มจากการใช้แม่เหล็กถาวร (Bar Magnet) ความเข้ม 500 เกาส์ คูดเอาส่วนที่ ติดแม่เหล็กอย่างแรง แยกออกมาก่อน (HM_{ag.}) จากนั้นนำส่วนที่เหลือ ไปเข้าเครื่องฟรานซ์ ไอโซไดนามิก เริ่มจากที่ความเข้มแม่เหล็กน้อย โดยใช้กระแสไฟฟ้า ที่ 0.3 แอมแปร์ แยก เอาส่วนที่ติดแม่เหล็กมาซึ่งน้ำหนัก ส่วนที่เหลือก็นำมาผ่านเครื่องแยกซ้ำอีก โดยใช้กระแสไฟสูง ขึ้น เป็น 0.5, 0.7, 0.9, 1.2 และ 1.5 แอมแปร์ ซ้ำกันไปตามลำดับ และได้ทดลองแยก ตัวอย่างสารประกอบแมงกานีส จากเวทรอน ได้แก่ β -MnO₂ และ γ -MnO₂ ว่า จะมี ความ สามารถติดแม่เหล็กที่ความเข้มขนาดใด ผลการทดลองแสดงใน ตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองแต่งแร่แมงกานีสด้วยฟรานซ์ไอโซไดนามิก

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	x น้ำหนัก				
	HM	HT	PK	r-MnO ₂	B-MnO ₂
500 G แม่เหล็กถาวร	2.65	29.93	31.93	-	-
0.3	2.61	1.68	2.74	-	-
0.5	79.89	53.34	42.90	*	*
0.7	3.70	3.04	5.72	-	-
0.9	2.89	2.18	2.26	-	-
1.2	3.14	1.93	2.74	-	-
1.5	2.74	1.90	1.72	-	-
ไม่ติดแม่เหล็ก	2.37	6.01	9.99	-	-

หมายเหตุ : * ติดแม่เหล็กส่วนใหญ่อีกชนิด

จากการทดลองแต่งแร่ด้วยเครื่องฟรอนซ์ไฮโดรไดนามิค พบว่า แร่แมงกานีสส่วนใหญ่ เริ่มติดแม่เหล็กออกมาเป็นจำนวนมาก ที่ค่า 0.5 แอมแปร์ เมื่อเอาส่วนที่ไม่ติดแม่เหล็กไปแยก ค่อยที่กวดังแม่เหล็กมากขึ้น ก็ติดออกมาเล็กน้อย จึงแบ่งแมงกานีสออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1. ติดแม่เหล็กอย่างแรง (HMag.) จะติดแม่เหล็กถาวร (Bar Magnet) ออกมา
2. ติดแม่เหล็กปานกลาง (VMag.) จะติดแม่เหล็กที่ 0.5 แอมแปร์ ของฟรอนซ์
3. ติดแม่เหล็กอ่อน (LMag.) จะติดแม่เหล็กที่ 1.5 แอมแปร์ ของฟรอนซ์
4. ไม่ติดแม่เหล็ก (NonMag.) ไม่ติดแม่เหล็กที่ 1.5 แอมแปร์ ของฟรอนซ์

นำตัวอย่างที่ได้ในแต่ละส่วน ส่งไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุในเชิงเปรียบเทียบ ด้วย XRF ได้ผลวิเคราะห์ดังแสดงใน ตารางที่ 4.3 โดยเฉพาะตัวอย่างจากแหล่งห้วยเทียน เนื่องจากการกระจายตัวของธาตุทองแดงไปสู่แต่ละส่วน

ตารางที่ 4.3 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุในส่วนติดแม่เหล็กต่างๆ ด้วย XRF

ตัวอย่าง	ธาตุโดยประมาณ		
	Mn	Fe	Cu
แหล่งห้วยนาง (HN)			
แร่ป้อน (Feed)	58.4	1.0	<0.05
ติดแม่เหล็กมือถือ (Hmag.)	51.7	10.5	<0.02
ติดแม่เหล็กที่ 0.5 แอมแปร์	57.3	2.7	<0.03
ไม่ติดแม่เหล็ก (Nonmag.)	7.6	2.1	<0.01
แหล่งห้วยเทียน (HT)			
แร่ป้อน (Feed)	48.2	13.1	0.18
ติดแม่เหล็กมือถือ (Hmag.)	34.1	29.8	0.16
ติดแม่เหล็กที่ 0.3 แอมแปร์	46.9	14.3	0.22
ติดแม่เหล็กที่ 0.5 แอมแปร์	50.3	11.4	0.21
ติดแม่เหล็กที่ 0.7 แอมแปร์	51.8	9.2	0.23
ติดแม่เหล็กที่ 0.9 แอมแปร์	51.1	8.6	0.20
ติดแม่เหล็กที่ 1.2 แอมแปร์	48.8	9.8	0.21
ติดแม่เหล็กที่ 1.5 แอมแปร์	47.1	9.6	0.22
ไม่ติดแม่เหล็ก (Nonmag.)	35.8	7.9	0.21


จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในตารางที่ 4.3 พบว่าการกระจายตัวของทองแดงในแหล่งห้วยเทียน มีอยู่ในทุกส่วนของตัวอย่าง แสดงว่า ไม่อาจใช้การแต่งแร่ทางกายภาพเพื่อลดปริมาณทองแดงในแร่ได้ ส่วนการกระจายของแมงกานีสและเหล็ก ก็พบอยู่ในส่วนที่คัดแม่เหล็กทุกส่วน แสดงว่า ความสามารถในการคัดแม่เหล็กปานกลางของแร่แมงกานีส ไม่ขึ้นกับปริมาณของธาตุเหล็กหรือแมงกานีสที่เปลี่ยนไป

ข้อมูลที่ได้จากการแต่งแร่ด้วยเครื่องฟรอนซ์ฯ นำไปเตรียมตัวอย่างส่วนที่เป็นแร่แมงกานีส ส่วนใหญ่ โดยใช้เครื่องแยกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบสายพานขวาง เพื่อแยกออกมาเป็น 4 ส่วน ดังกล่าว ผลการแยกแสดงในตารางที่ 4.4 นำตัวอย่างส่วน HMag. และ WMag. ที่สนใจไปวิเคราะห์ด้วย XRD ได้ผลแสดงในภาพที่ 4.1 และ 4.2 ตามลำดับ ซึ่งสรุปได้ว่า ส่วนที่คัดแม่เหล็ก ประกอบด้วยแร่เหล็กออกไซด์จำนวนฮีมาไทต์ แฟรงคลินด์ จากอบไซด์ และเกอไทต์ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่คัดแม่เหล็กปานกลางพบว่า เป็นคิริปโตมิเลน, ไนโรลูไซต์ และเอนซูไทต์ เป็นส่วนใหญ่ และแร่ในส่วนนี้จะนำไปศึกษาการปรับปรุงคุณภาพทางเคมีต่อไป

ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองแต่งแร่แมงกานีสด้วยเครื่องแยกแม่เหล็กแบบสายพานขวาง




กระแสไฟฟ้าใช้ (แอมป์)	น้ำหนัก		
	HM	HT	PX
HMag.	0.33	10.40	11.23
WMag.	92.85	86.71	86.98
LMag.	1.08	0.39	1.16
NonMag.	5.74	2.50	11.63

คู่มือเทคโนโลยีการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาพที่ 4.1 ผลวิเคราะห์ XRD ของตัวอย่างแร่แมงกานีสที่ติดแม่เหล็กอย่างแรง (HMag.) ของตัวอย่างห้วยเทียน

ประกอบด้วย คิวบิตอมีเลน, เอนไซม์, อากเทนสไกด์, เวอร์นาโคค, โพรโรไซด์



ภาพที่ 4-2 ผลวิเคราะห์ XRD ของตัวอย่างแอมัลกัมที่ติดแม่เหล็กปานกลาง (PM_{0.5}) ของตัวอย่างหัวท่วง, หัวเก๊ก และหัวทวง