



บทที่ 8

การประดิษฐ์อุปกรณ์รับ-ส่งคลื่นเสียงจากแผ่นฟิล์ม PVDF และ การประยุกต์


หลังจากที่ได้พัฒนาแผ่นฟิล์ม PVDF จนมีสมบัติเป็นสารพiezoelectric โดยผ่านขั้นตอนการยัด การอบ และการจัดขั้วแล้ว ได้ทดลองนำแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ได้นี้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์รับ-ส่ง คลื่นเสียงคือ ลำโพง หูฟัง และไมโครโฟน โดยอาศัยหลักการอย่างง่าย แต่สามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดของอุปกรณ์ แต่ละชนิดที่กล่าวมาแล้วมีดังต่อไปนี้

ลำโพง

ลำโพงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียง ลำโพงที่ใช้อยู่แพร่หลายในปัจจุบันเป็นลำโพงแบบขดลวดเคลื่อนที่ (moving-coil loudspeaker) ซึ่งประกอบด้วยขดลวดพันรอบกระดาษแข็ง ทรงกระบอกและมีแกนแท่งแม่เหล็กถาวร สอดอยู่ในแกนกลาง ที่ขดลวดจะมีกรวยกระดาษติดอยู่ ทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรม เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นภายในขดลวด สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะตัดกับสนามแม่เหล็กของแกนแม่เหล็กถาวร ทำให้เกิดแรงคูลหรือแรงผลักต่อขดลวดนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดนั้น ถ้าหากกระแสไฟฟ้าในขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก็จะทำให้ขดลวดเคลื่อนตามแนวแกนกลาง กรวยกระดาษที่ติดอยู่กับขดลวดก็จะสั่นไปด้วย ทำให้เกิดการอัดหรือขยายของอากาศด้านหน้า ลำโพงเกิดเป็นคลื่นเสียงได้ ลักษณะของลำโพงแบบขดลวดเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 8.1 [11]


จะเห็นว่าการเกิดคลื่นเสียงโดยลำโพงนั้น ต้องอาศัยการสั่นของไดอะแฟรมซึ่งสั่นเนื่องจากแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กดังกล่าว ดังนั้นลำโพงชนิดนี้จึงต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง เนื่องจากแผ่นไดอะแฟรมไม่สามารถสั่นด้วยตัวของมันเองได้ แต่สำหรับลำโพงจากแผ่นฟิล์ม PVDF นี้ ไม่ต้องอาศัยการสั่นของขดลวดแต่อย่างใด เนื่องจากตัวแผ่นฟิล์มเองทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมซึ่ง

สามารถลั่นด้วยตัวของมันเอง เมื่อได้รับสนามไฟฟ้าซึ่งก็อาศัยสภาพพิชโซอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์มนั่นเอง



- a แกนแม่เหล็กถาวร
- b ขดลวด
- c โคนแฉ่ง
- d ขอบโคนแฉ่งที่ติดกับลูกสูบ
- e ตัวยึดโคนแฉ่ง
- f โคน

รูปที่ 8.1 แสดงส่วนประกอบของลำโพงแบบขดลวดเคลื่อนที่




รูปที่ 8.2 แสดงการยืดหรือหดตัวของแผ่นฟิล์ม PVDF เมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

เมื่อแผ่นฟิล์ม PVDF ซึ่งมีสภาพพิชโซอิเล็กตริกได้รับสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาจะทำให้เกิดการยืด หรือหดตัวของแผ่นฟิล์มทั้งด้านยาวและความหนาดังแสดงในรูปที่ 8.2 โดยอาศัยหลักการนี้สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นลำโพง PVDF อย่างง่ายได้ ลักษณะของลำโพง PVDF ดังแสดงในรูปที่ 8.3

ลำโพงนี้แผ่นฟิล์ม PVDF ทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมซึ่งจะสั่นเมื่อได้รับสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง ความถี่ของการสั่นของแผ่นฟิล์ม PVDF นี้จะเท่ากับความถี่ของสนามไฟฟ้าที่ให้แก่แผ่นฟิล์ม ส่วนประกอบของลำโพงมีดังนี้



รูปที่ 8.3 แสดงลักษณะการสั่นของแผ่นฟิล์ม PVDF โค้ง



รูปที่ 8.4 แสดงลำโพง PVDF

การที่ท่าแผ่นฟิล์มให้มีลักษณะโค้งนี้ จะทำให้แผ่นฟิล์มสั้นด้วยอัมพลิจูดที่สูงกว่าอัมพลิจูดการสั่นในแผ่นฟิล์มที่ขึงราบ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ขึงแผ่นฟิล์มราบนั้น การสั้นของแผ่นฟิล์มจะขึ้นอยู่กับการยืด หรือหดตัวตามความหนาซึ่งเกี่ยวข้องกับค่า d_{33} เท่านั้น และเนื่องจากความหนาเริ่มต้นน้อย ทำให้การยืดหรือหดตามความหนาที่น้อยไปด้วย แต่สำหรับแผ่นฟิล์มโค้งนั้นค่า d_{33} จะมีผลต่อการสั้นของแผ่นฟิล์มมากกว่า d_{33} ลักษณะที่ตรงแผ่นฟิล์มไว้นั้น จะทำให้แผ่นฟิล์มเกิดการกระพือหรือสั่นในแนวที่ตั้งฉากกับระนาบโค้งของแผ่นฟิล์ม เมื่อแผ่นฟิล์มเกิดการยืดหรือหดตามแนวยาว ดังจะเปรียบเทียบได้ดังนี้

ในการทำลำโพงนี้แผ่นฟิล์ม PVDF จะทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรม การสั้นของแผ่นฟิล์มที่จะทำให้เกิดเสียงได้นั้น ต้องเป็นการสั้นในแนวตั้งฉากกับระนาบของแผ่นฟิล์ม ส่วนการสั้นในแนวเดียวกับระนาบของแผ่นฟิล์มนั้นจะไม่ทำให้เกิดคลื่นเสียงแต่อย่างใด ดังนั้นถ้าหากแผ่นฟิล์ม PVDF ถูกขึงราบดังรูปที่ 8.2 เมื่อแผ่นฟิล์ม PVDF ได้รับสนามไฟฟ้าทำให้ความหนาของแผ่นฟิล์ม PVDF เปลี่ยนไปหรือกล่าวได้ว่า เกิดความเครียดขึ้นในแผ่นฟิล์ม PVDF นั้นเองดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับสนามไฟฟ้างดังนี้

เมื่อ $x = 0$ ดังนั้นจะได้

$$S_3 = d_{33} E \quad (8.1)$$

หรือ $dL/L = d_{33} E$

$$dL = d_{33} V$$

เมื่อ dL คือ ระยะความหนาที่เปลี่ยนแปลง


L คือ ความหนาเดิมของแผ่นฟิล์ม

E คือ สนามไฟฟ้า

V คือ ศักดาไฟฟ้า

โดยการคำนวณอย่างคร่าวๆ สำหรับแผ่นฟิล์ม PVDF นี้มี $L = 50 \mu\text{m}$, $d_{33} = 30 \times 10^{-12}$ C/N และขนาดสนามไฟฟ้า $E = 0.2$ MV/m ($V = 10$ โวลต์) ดังนั้นจะได้อัมพลิจูดการสั้นของลำโพง $dx = 3 \times 10^{-8}$ cm. ส่วนความเครียดตามแนวยาวนั้นไม่พิจารณาเพราะมีผลทำให้เกิดคลื่นเสียงน้อยมาก

คงจะเห็นแล้วว่าถ้าหากสร้างลำโพง PVDF โดยให้แผ่นฟิล์ม PVDF ขึงราบนี้ จะมีอัมพลิจูดของการสั่นน้อยมากแต่ถ้าหากทำให้แผ่นฟิล์มมีลักษณะโค้งจะพบว่าอัมพลิจูดการสั่นจะมากกว่าวิธีแรกมาก ซึ่งพิสูจน์ได้ดังนี้



รูปที่ 8.6 แสดงลักษณะการโค้งของแผ่นฟิล์ม PVDF

จากรูปที่ 8.6 พิจารณาแผ่นฟิล์ม PVDF ยาว L ถูกทำให้โค้งโดยมีคอร์ดยาว h มีมุมที่รองรับส่วนโค้ง 2θ รัศมีความโค้ง R และมีความสูงของส่วนโค้ง x ดังนั้นจะได้

$$\begin{aligned} x &= R - R \cos \theta \\ &= L(1 - \cos \theta) / 2\theta \end{aligned} \quad (8.2)$$

$$\text{เมื่อ } R = L/2\theta \quad \text{และ} \quad L = h\theta / \sin \theta \quad (8.3)$$

จากสมการที่ (8.2) จะได้

$$dx = \frac{(1 - \cos \theta) dL}{2\theta} + \frac{L[(\theta \sin \theta - (1 - \cos \theta))] d\theta}{2\theta^2} \quad (8.4)$$

จากสมการที่ (8.3) จะหาอนุพันธ์ของ θ ได้

$$d\theta = \frac{\sin^3 \theta dL}{h(\sin \theta - \theta \cos \theta)} \quad (8.5)$$

แทนค่าสมการที่ (8.5) ลงในสมการที่ (8.4) แล้วแทนค่า $L \sin \theta$ เท่ากับ $h\theta$ ในที่สุดจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างอัมพลิจูดการสั่นของแผ่นฟิล์ม dx และการเปลี่ยนแปลงความยาวของแผ่นฟิล์ม dL ดังนี้

$$dx = \frac{x\theta dL}{L(\sin \theta - \cos \theta)} \quad (8.6)$$

โดยที่ค่าของ θ หาได้จากการพล็อตกราฟระหว่าง θ กับ $\sin \theta / \theta$ แล้วหาจุดที่ทำให้ $\sin \theta / \theta$ มีค่าเท่ากับ h/L (จากสมการที่ (8.3) ก็จะได้ค่า θ ตามต้องการ และนำไปหาค่า x ได้ จากสมการที่ (8.2)

จากการทดลองได้ลำโพง PVDF ที่มีขนาด $L = 14.5$ cm. และค่า h วัดได้ 12.6 cm. เมื่อคำนวณหาค่า θ และค่า x แล้วจะได้

$$\theta = 52 \text{ องศา}$$

$$x = 9 \times 10^{-6} \text{ cm.}$$

แทนค่า θ , x และ L ลงในสมการที่ (8.6) ในที่สุดจะได้ความสัมพันธ์ของ dx และ dL สำหรับลำโพงที่ทำขึ้นนี้เป็น

$$dx = 0.84 dL \quad (8.7)$$

ถ้าหากจะพิจารณาอย่างคร่าวๆว่าแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ทำขึ้นนี้มีค่าคงตัวพีซีไอเลคตริก d_{31} อยู่ในอันดับ 10^{-12} C/N ดังนั้นเราจะหาค่าของ dL อย่างคร่าวๆได้เป็น

$$dL = d_{31} EL \quad (8.8)$$


เมื่อให้ $d_{31} = 10^{-12}$ C/N, $E = 0.2$ MV/m และ $L = 14.5 \times 10^{-2}$ m แทนค่าในสมการที่ (8.8) จะได้

$$dL = 3 \times 10^{-6} \text{ cm.}$$

ดังนั้นจะได้อัมพลิจูดของการสั่นของแผ่นฟิล์มจากการแทนค่า dL ลงในสมการที่ (8.7) ดังนั้น

$$dx = 2.5 \times 10^{-6} \text{ cm.}$$


เปรียบเทียบกับอัมพลิจูดการสั่นของฟิล์ม PVDF ที่ขึงราบธรรมดาซึ่งได้ $dx = 10^{-6}$ cm. จะเห็นว่าน้อยกว่าอัมพลิจูดการสั่นในแผ่นฟิล์ม PVDF ที่มีลักษณะโค้งมากถึง 100 เท่า ดังนั้นลำโพงที่ทำจากแผ่นฟิล์ม PVDF มีลักษณะโค้งนี้จะมีประสิทธิภาพดีกว่า ลักษณะของลำโพง PVDF ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ดังแสดงในรูปที่ 8.4 ประกอบด้วย แผ่นพลาสติกแข็งตัดเป็นรูปโค้งตรงกลางแผ่นพลาสติกนี้เจาะช่องสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับแผ่นฟิล์ม PVDF ยึดแผ่นฟิล์ม PVDF (ที่มีขั้วไฟฟ้าต่อออกมาจากแผ่นฟิล์มแล้ว) ติดกับแผ่นพลาสติกโดยใช้เทปใสติดตรงมุมของแผ่นฟิล์ม 4 จุดเท่านั้นแล้วต่อสายไฟออกจากขั้วไฟฟ้าโดยใช้หนีตขั้วให้สายไฟฟ้ายึดติดอยู่กับขั้วไฟฟ้าอลูมิเนียมแผ่นบาง (ที่ต่อออกมาจากแผ่นฟิล์ม PVDF) ให้แน่นโดยยึดอยู่กับกรอบพลาสติกดังแสดงในรูปที่ 8.7 และ ในการใช้งานของลำโพงนี้ต้องมีการต่อวงจรเป็นพิเศษ เพื่อให้อิมพีแดนซ์ของลำโพงเหมาะสมกับอิมพีแดนซ์ ของเครื่องรับวิทยุซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 8.6 แสดงการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วไฟฟ้าของแผ่นฟิล์ม PVDF

การใช้งาน


ลำโพง PVDF ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีแอมพิแดนซ์สูงมาก ดังนั้นในการนำมาใช้งานนั้นต้องมีแอมพิแดนซ์แมทซิง (Impedance matching) เพื่อให้การส่งผ่านกำลังงานสูงสุด ซึ่งมีลักษณะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ต่อเข้ากับลำโพง PVDF ก่อนที่จะต่อเข้ากับวิทยุ นั้น ดังแสดงในรูปที่ 8.7




รูปที่ 8.7 แสดงการต่ออิมพีแดนซ์แมทซิงเข้ากับ
ลำโพง PVDF

ผลการวัดการตอบสนองความถี่ของลำโพง PVDF

ได้ทำการวัดการตอบสนองความถี่ของลำโพง PVDF ด้วยเครื่องเฮเทอโรไดน์อานาไลเซอร์ (Heterodyne Analyzer) ซึ่งจะทำหน้าที่บ่อนสัญญาณความถี่ต่างๆตั้งแต่ 0-20,000 Hz ให้กับลำโพง PVDF ซึ่งอยู่ภายในห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic room) และจะวัดระดับความเข้มเสียงที่ออกมาจากลำโพง PVDF ด้วยไมโครโฟนมาตรฐานจากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจากไมโครโฟนจะเข้าไปยังเครื่องเฮเทอโรไดน์ เพื่อแปลงสัญญาณนั้นเป็นระดับความเข้มของเสียงซึ่งจะถูกบันทึกด้วยเครื่องบันทึกกราฟแบบ x-y (x-y recorder) ที่ต่อออกมาจากเครื่องเฮเทอโรไดน์ ดังแสดงในรูปที่ 8.8 ลักษณะของกราฟแสดงการตอบสนองความถี่ของลำโพง PVDF ที่วัดได้ดังแสดงในรูปที่ 8.9



รูปที่ 8.8 แสดงการวัดการตอบสนองความถี่ของลำโพง PVDF



รูปที่ 8.9 กราฟแสดงการตอบสนองความถี่ของลำโพง PVDF

จากรูปที่ 8.9 จะพบว่าลำโพง PVDF ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 350 Hz ขึ้นไปและตอบสนองความถี่ได้ดีในช่วง 2,000-20,000 Hz ระดับความเข้มเสียงสูงสุด 75 เดซิเบล ที่ความถี่ 5,000 Hz โดยวัดที่ระยะ 50 cm. ห่างจากแนวกลางของลำโพงคานาที่เว้า สนามไฟฟ้าที่ให้แก่แผ่นฟิล์ม 0.2 MV/m. จากลักษณะของกราฟที่แสดงในรูปที่ 8.9 พบว่าการตอบสนองความถี่ของลำโพง PVDF นี้อยู่ในระดับดีพอสมควรและจากข้อมูลที่ได้นี้สามารถที่จะประมาณค่า d_{31} ของแผ่นฟิล์ม PVDF ที่สร้างขึ้นนี้ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จากข้อมูลในกราฟที่ 8.9 เราสามารถประมาณค่า d_{31} ได้ โดยการประมาณว่าอย่างน้อยที่สุดแอมพลิจูดการสั่นของลำโพง PVDF จะมีขนาดเท่ากับแอมพลิจูดการสั่นของอากาศที่ตำแหน่งที่วัดระดับความเข้มเสียง ในการวัดนี้ได้วัดระดับความเข้มเสียงของลำโพงที่ระยะ 50 cm. จากลำโพงคานานั้นจะหาขนาดของแอมพลิจูดการสั่นของอากาศ ที่ระยะนี้ได้จากสมการ

$$A = \frac{I}{2\pi^2 \rho_0 v f^3}$$

เมื่อ A = อัมพลิจูดการสั่นของอากาศ

I = ความเข้มเสียง

ρ_0 = ความหนาแน่นของอากาศ = 1.16 Kg/m^3

v = ความเร็วเสียงในอากาศ = 340 m/s

f = ความถี่ของเสียง

จากกราฟที่ 8.9 วัดระดับความเข้มเสียงได้ประมาณ 78 เดซิเบล ที่ความถี่ $2,000 \text{ Hz}$ ดังนั้นจะหาค่าความเข้มเสียง I ได้จากสมการ

$$\beta = 10 \log I/I_0$$

เมื่อ β = ระดับความเข้มของเสียง

I = ความเข้มเสียง

I_0 = ความเข้มเสียงมาตรฐาน = 10^{-12} W/m^2

แทนค่า $\beta = 78$ เดซิเบล และ $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ ในสมการข้างต้นจะหาค่าความเข้มเสียง I ได้ $I = 6.31 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$ แทนค่าต่างลงในสมการเพื่อหาค่า A โดยให้ $\rho_0 = 1.16 \text{ Kg/m}^3$, $v = 340 \text{ m/s}$ และ $f = 2,000 \text{ Hz}$. จะได้

$$A = 4.50 \times 10^{-6} \text{ cm.}$$

ดังนั้นประมาณได้ว่าแผ่นฟิล์ม PVDF มีอัมพลิจูดการสั่นประมาณ $4.5 \times 10^{-6} \text{ cm.}$ ด้วย และจากสมการที่ (8.7) สามารถหาระยะยึกของแผ่นฟิล์มได้โดยให้ $dx = 4.5 \times 10^{-6} \text{ cm.}$

$$d1 = dx / 0.84$$

$$d1 = 5.36 \times 10^{-6} \text{ cm.}$$

และจากสมการที่ (8.8) จะได้ค่า d_{31} ของแผ่นฟิล์ม PVDF โดยประมาณได้

$$d_{31} = dL / EL$$

เมื่อ $dL = 5.36 \times 10^{-8}$ cm. , $E = 0.2$ MV/m
 $L = 14.5$ cm. ดังนั้นจะได้

$$d_{31} = 1.85 \times 10^{-12} \text{ C/N}$$

ค่า d_{31} ที่ได้นี้เป็นค่าประมาณที่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้สำหรับแผ่นฟิล์ม PVDF ที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีค่าอยู่ในอันดับของ 10^{-12} C/N เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์ม PVDF มาตรฐานทั่วไปก็มีค่า d_{31} อยู่ในอันดับ 10^{-12} C/N เช่นกัน ดังนั้นจึงนับได้ว่าแผ่นฟิล์ม PVDF ที่พัฒนาขึ้นนี้มีคุณภาพทัดเทียมกับฟิล์ม PVDF ที่ผลิตในต่างประเทศ


จากการทดลองนี้สรุปได้ว่า ลำโพงที่ทำจากแผ่นฟิล์ม PVDF นี้ ถ้าทำให้มีลักษณะโค้ง จะได้ลำโพงที่มีคุณภาพดีขึ้น และเมื่อพิจารณาจากการตอบสนองความถี่พบว่าลำโพงที่สามารถตอบสนองความถี่ได้ในช่วงความถี่ที่กว้าง และตอบสนองความถี่ได้ดีในย่านความถี่กลาง และความถี่สูง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะทำเป็นลำโพงสควอว์เกอร์ (Squawker) หรือลำโพงทวิตเตอร์ (Tweeter)

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น คือ หูฟัง โดยได้ใช้หลักการอย่างเดียวกันกับลำโพงซึ่งรายละเอียดคงจะกล่าวต่อไปนี้


หูฟัง

หูฟังคือลำโพงชนิดหนึ่งแต่มีขนาดเล็กกว่าลำโพงปกติ และใช้ฟังแนบกับหู สำหรับหูฟังที่ประดิษฐ์จากแผ่นฟิล์ม PVDF นี้ก็อาศัยหลักการอย่างเดียวกันกับลำโพง PVDF โดยทำแผ่นฟิล์ม PVDF ให้มีลักษณะโค้งเช่นเดียวกันกับลำโพง PVDF สิ่งที่แตกต่างกันจากลำโพง PVDF ก็คือ ส่วนประกายภายนอกซึ่งไม่ใช่ส่วนที่ทำให้เกิดคลื่นเสียงแต่มีความจำเป็นสำหรับหูฟัง

ลักษณะของหูฟังที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ดังแสดงในรูปที่ 8.10 ประกอบด้วยกรอบโค้งซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กสปริงที่ปลายทั้งสองข้าง มีกล่องรูปกรวย 2 อันสำหรับแนบติดกับหูทั้งสองข้าง ภายในกรวยบรรจุด้วยแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ยึดอยู่กับกรอบพลาสติกโค้ง แผ่นฟิล์ม PVDF นี้ มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด $3 \times 2.5 \text{ cm}^2$ ทำให้โค้งด้วยการติดตรงกับแผ่นพลาสติกซึ่งโค้ง หันด้านเว้าออกมาทางด้านหน้าของกระบอกกรวย ลักษณะของการต่อขั้วไฟฟ้าและสายไฟเหมือนกันกับลำโพงดังแสดงในรูปที่ 8.11 สายไฟที่ต่อออกมาจากแผ่นฟิล์ม PVDF ทั้งสองจะต่อกันอย่างขนาน และต่อเข้ากับปลั๊กเสียบใช้เป็นหูฟังได้ทันที โดยมีอิมพีแดนซ์แมทซิงเช่นเดียวกับลำโพง ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพของหูฟังโดยการฟังโดยตรง พบว่าหูฟังจะมีการตอบสนองความถี่ ในย่านความถี่สูงได้ดี และมีข้อเสียคือ เสียงจากหูฟังทั้งสองข้างดังไม่เท่ากัน เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการผลิตแผ่นฟิล์ม PVDF ให้มีลักษณะเหมือนกันได้ อย่างไรก็ตามก็ถือว่าหูฟังที่ทำจากแผ่นฟิล์ม PVDF นี้ สามารถนำไปใช้งานได้จริง



รูปที่ 8.10 แสดงลักษณะของหูฟัง




รูปที่ 8.11 แสดงส่วนประกอบภายในกระบอกกรวย

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากคลื่นเสียง เป็นสัญญาณไฟฟ้า ไมโครโฟนที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิดเช่น ไมโครโฟนแบบ ไดนามิก แบบผลึก และคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน เป็นต้น ลักษณะของไมโครโฟนแต่ละชนิดดังแสดง ในรูปที่ 8.8 ซึ่งแต่ละแบบมีหลักการที่แตกต่างกันไป

ไมโครโฟนแบบคาร์บอน ประกอบด้วยไดอะแฟรม ติดอยู่กับถ้วย ที่บรรจุผงคาร์บอนภายใน เมื่อมีคลื่นเสียงมากกระทบที่ไดอะแฟรมทำให้ ไดอะแฟรมสั่น และผงคาร์บอนก็จะสั่นด้วย มีผลให้ความต้านทานระหว่างถ้วย ที่บรรจุผงคาร์บอนกับไดอะแฟรมเปลี่ยนแปลง ทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจร เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นคลื่นเสียงจึงสามารถเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ได้ ดังกล่าวข้างต้น ไมโครโฟนชนิดนี้ต้องมีแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายกระแสให้แก่วงจร ด้วย




รูปที่ 8.12 แสดงไมโครโฟน
1) แบบคาร์บอน
2) แบบไดนามิก

ส่วนไมโครโฟนแบบไดนามิก มีลักษณะการทำงานที่ตรงกันข้ามกับลำโพงแบบขดลวดเคลื่อนที่ประกอบไปด้วย ไดอะแฟรมที่ติดอยู่กับขดลวดที่พันอยู่รอบแกนแม่เหล็กถาวร เมื่อคลื่นเสียงกระทบไดอะแฟรมจะทำให้ขดลวดเกิดการสั่นคั่นตามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดซึ่งสัญญาณที่ได้รับ เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง จากคลื่นเสียงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ส่วนไมโครโฟนแบบผลึกนั้นอาศัยหลักการของพิซโซอิเล็กตริก โดยต่อผลึกพิซโซอิเล็กตริกกับไดอะแฟรม เมื่อไดอะแฟรมสั่นผลึกก็จะสั่นด้วย ทำให้มีสัญญาณไฟฟ้าออกมาจากขั้วไฟฟ้าทั้งสองของผลึกนั้น ผลึกพิซโซอิเล็กตริกที่นำมาใช้ในไมโครโฟนนี้มีหลายชนิด เช่น เกลือโรคเชล อลูมิเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต และผลึกควอตซ์ เป็นต้น

สำหรับไมโครโฟนที่ทำจาก PVDF นี้ อาศัยสมบัติพิซโซอิเล็กตริกที่ว่า เมื่อแผ่นฟิล์ม PVDF ได้รับความเครียด หรือเกิดการสั่นสะเทือน จะเกิดสนามไฟฟ้าภายในฟิล์ม ทำให้มีความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ด้านของแผ่นฟิล์ม ดังได้กล่าวมาแล้วในบทต้น ๆ


ลักษณะของไมโครโฟน PVDF นี้ ดังแสดงในรูปที่ 8.13 ประกอบด้วย แผ่นฟิล์ม PVDF รูปสี่เหลี่ยมขนาด $2 \times 3 \text{ cm}^2$ ฉาบแผ่นขั้วไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าออกมาจากแผ่นขั้วไฟฟ้าแล้ว (ลักษณะการต่อสายไฟฟ้า เช่นเดียวกับลำโพง ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 7) แผ่นฟิล์มนี้ติดอยู่กับกรอบพลาสติก ด้ดให้โค้งเล็กน้อยเพื่อให้มีการรับการสั่นสะเทือนมากขึ้น และ PVDF นี้บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมขนาด $5 \times 5 \times 5 \text{ cm}^3$ ฝากล่องด้านบนเจาะรูใน

ลักษณะเป็นตะแกรง สายไฟที่ต่อออกมาจากลำโพงนี้ต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงได้เลย โดยไม่ต้องมีปริแอมป์ (เนื่องจากสัญญาณไฟฟ้าที่ออกมาอยู่น้อยในช่วง 2-10 mV.)



รูปที่ 8.13 แสดงไมโครโฟน PVDF

จากการทดสอบการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน PVDF นี้เปรียบเทียบกับไมโครโฟนทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาด (เป็นไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีปริแอมป์อยู่แล้ว) ได้กราฟดังรูปที่ 8.14 จะเห็นว่าไมโครโฟน PVDF ตอบสนองความถี่ได้ดีในช่วง 1 - 5 KHz. และการตอบสนองไม่ค่อยสม่ำเสมอตลอดช่วง เมื่อเทียบกับไมโครโฟนทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น แผ่นฟิล์ม PVDF เมื่อตัดโค้งแล้วจะไม่ค่อยเรียบ ทำให้การสั่นของแผ่นฟิล์มเมื่อได้รับคลื่นเสียง ไม่สม่ำเสมอ นอกจากนั้น การที่แผ่นฟิล์ม PVDF ขรรจุอยู่ภายในกล่อง ทำให้รับคลื่นเสียงได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความเครียดของแผ่นฟิล์มมีน้อย ทำให้สัญญาณที่ออกมาน้อย



รูปที่ 8.14 กราฟแสดงการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน PVDF เปรียบเทียบกับไมโครโฟนทั่วไป

ไมโครโฟนที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ใช้งานได้ในช่วงความถี่ที่แคบเกินไป และสัญญาณไฟฟ้าที่ได้น้อยเกินไป ยังไม่เหมาะที่จะนำไปใช้งาน แต่อย่างไรก็ดี จากการทดลองนี้แสดงว่า สามารถสร้างไมโครโฟนจากแผ่นฟิล์ม PVDF ได้ และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการทดลองนี้จะเห็นได้ว่า สามารถพัฒนาแผ่นฟิล์ม PVDF ให้มีสภาพพิชโซอิเล็กตริกได้ ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้ได้กับเครื่องมือที่มีอยู่ โดยมีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ทำการยึดแผ่นฟิล์ม PVDF ในแนวเดียว อัตราส่วนการยึดเท่ากับ 3.5 เท่า โดยยึดในน้ำร้อน 80°C เพื่อไม่ให้ฟิล์มฉีกขาด หรือเสียหาย เมื่อยึดแล้วจะทำให้ลักษณะโครงสร้างของผลึก PVDF เปลี่ยนเป็นผลึกแบบมีขั้ว และแผ่นฟิล์มมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 นำแผ่นฟิล์มที่ยึดแล้ว ไปทำการอบที่อุณหภูมิประมาณ 150°C เป็นเวลา 3 นาที ในขณะที่ยังถูกตรึงอยู่กับเครื่องยึด เพื่อให้แผ่นฟิล์มคลายตัว และทำให้สภาพความเครียดเฉพาะแห่งลดลง

ขั้นตอนที่ 3 นำแผ่นฟิล์มที่ผ่านการยึดและอบแล้วนี้ ไปจัดขั้วด้วยสนามไฟฟ้าขนาดประมาณ 30-40 MV/m โดยต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าของ PVDF ซึ่งทำด้วยอลูมิเนียมแผ่นบางประกบทั้งสองด้านของแผ่นฟิล์ม การจัดขั้วนี้กระทำ ณ อุณหภูมิห้อง และต้องให้สนามไฟฟ้า 3 ครั้งสลับขั้วกัน โดยแต่ละครั้งที่ให้สนามไฟฟ้า ใช้เวลาประมาณ 3 นาที และก่อนที่จะสลับขั้วไฟฟ้าแต่ละครั้งต้องลัดวงจรระหว่างขั้วไฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีประจุไฟฟ้าตกค้างอยู่บนขั้วไฟฟ้า การจัดขั้วนี้ เพื่อให้โมเมนต์ขั้วคู่จัดเรียงไปในทิศเดียวกันให้มากที่สุด แผ่นฟิล์มที่ผ่านการจัดขั้วจะมีสภาพพิชโซอิเล็กตริกเพิ่มขึ้น

ในการจัดขั้วนี้ได้ทดลองให้สนามไฟฟ้า 4-5 ครั้งสลับขั้วกัน พบว่าได้ผลใกล้เคียงกันกับการให้สนามไฟฟ้า 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม แผ่นฟิล์มที่ผ่านการจัดขั้วแล้วนี้ ไม่สามารถที่จะวัดได้ว่ามีสภาพพิชโซอิเล็กตริกมากน้อยเพียงไร เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือวัดสภาพพิชโซอิเล็กตริก แต่อาจใช้วิธีทดสอบอย่าง

ควรวาดได้ โดยการนำแผ่นฟิล์มที่ได้นี้ไปฉาบขี้วไฟฟ้าแล้วนำแผ่นฟิล์มนี้ไปวัด สัญญาณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อฟิล์มถูกดึง ถ้ามีความต่างศักย์เกิดขึ้นระหว่างขี้ว ไฟฟ้าทั้งสอง แสดงว่าแผ่นฟิล์มมีสภาพพิชโซอิเล็กตริก แต่ถ้าไม่มีความต่างศักย์ เกิดขึ้น หรือความต่างศักย์น้อยมาก ต้องนำไปจัดขี้วใหม่อีกครั้ง แต่การจัดขี้ว ครั้งใหม่นี้แผ่นฟิล์มมีโอกาที่จะทะลุเสียหายได้ง่าย เนื่องจากมีขี้วไฟฟ้าฉาบติดอยู่ ที่แผ่นฟิล์มแล้ว ทำให้ประจุไฟฟ้าทะลุผ่านแผ่นฟิล์มได้ง่าย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือควร จะมีเครื่องมือวัดสภาพพิชโซอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์มโดยที่ไม่ต้องฉาบขี้วไฟฟ้าก่อน ซึ่งจะต้องวิจัยกันต่อไป

แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ได้พัฒนาให้มีสภาพพิชโซอิเล็กตริกนี้สามารถนำมา ประยุกต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์สำหรับคลื่นเสียงได้ ในการทดลองนี้ได้นำ PVDF มาประดิษฐ์เป็น ลำโพง หูฟัง และไมโครโฟน มีรายละเอียดดังนี้

ลำโพง ได้ทดลองสร้างลำโพง PVDF โดยขึงแผ่นฟิล์มอยู่กับกรอบ พลาสติกรูปสี่เหลี่ยมโค้ง โดยยึดติดเฉพาะตรงมุมทั้งสี่ ของแผ่นฟิล์ม เพื่อให้ แผ่นฟิล์มสั่นได้อย่างอิสระ ในการนำลำโพงนี้ไปใช้งาน ต้องต่อลำโพงเข้ากับ อิมพีแดนซ์แมทซิง ก่อนที่จะต่อเข้ากับวิทยุ พบว่าลำโพง PVDF นี้ตอบสนองความถี่ในช่วง 1,000 Hz. ขึ้นไป อย่างไรก็ตามลำโพงที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ยังมีข้อบกพร่องที่ ต้องแก้ไขอยู่หลายอย่าง เพื่อให้ลำโพงมีประสิทธิภาพดีขึ้น ควรที่จะทำการวิจัยกัน ต่อไป ข้อแก้ไขต่างๆ เช่น

1. ในการทำให้แผ่นฟิล์มโค้งนั้น ในการทดลองนี้ ไม่ได้ทดสอบโดยละเอียดว่าความโค้งเท่าไรดีที่สุด อาศัยเพียงการทดลองฟังเสียงที่ความโค้ง ต่างๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงชัดเจนที่สุด เท่านั้น

2. การต่ออิมพีแดนซ์แมทซิงนั้น ใช้หม้อแปลงธรรมดา ซึ่งการตอบสนองในช่วงความถี่ต่างๆอาจไม่ดีนัก ทำให้การตอบสนองความถี่ของลำโพงไม่ดีด้วย ควรใช้หม้อแปลงที่มีการตอบสนองความถี่สม่ำเสมอทุกช่วงความถี่จะดีกว่า

3. หูฟัง อาศัยหลักการอย่างเดียวกันกับลำโพง มีลักษณะเช่นเดียวกันกับลำโพงแต่มีขนาดเล็กพอที่จะบรรจุลงไปในกระบอกกรวยของหูฟังได้ หูฟังที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีข้อบกพร่อง คือ ทั้งสองข้างของหูฟังอาจให้เสียงดังไม่เท่ากัน เนื่องจากแผ่นฟิล์ม PVDF ของหูฟังแต่ละข้างมีสภาพพิชโซอิเล็กตริกแตกต่างกัน

เล็กน้อย ดังนั้นจึงควรจะต้องมีการพัฒนาเพื่อควบคุมสภาพพิษโซอิลิเลคตริกของ PVDF เพื่อใช้ในงานนี้

ไมโครโฟน ไมโครโฟนที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ อาศัยหลักการที่ว่า เมื่อ PVDF สั่น เกิดการเปลี่ยนแปลงความเครียด จะทำให้เกิดความต่างศักย์ขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของ PVDF จากหลักการนี้ได้ประดิษฐ์ไมโครโฟน โดยการทำให้แผ่นฟิล์มให้โค้ง เช่นเดียวกับกับหูฟัง แต่ไมโครโฟนนี้บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก จากการทดสอบการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนนี้ พบว่าการตอบสนองความถี่ไม่สม่ำเสมอ และตอบสนองในช่วง 1,000 Hz. ขึ้นไป ไมโครโฟนที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ยังไม่เหมาะที่จะนำมาใช้งาน ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นต่อไป

งานวิทยานิพนธ์นี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการวิจัยเกี่ยวกับสารโพลิเมอร์พิษโซอิลิเลคตริก ควรจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป และมีข้อเสนอแนะบางประการสำหรับแนวทางการวิจัยในขั้นต่อไปดังนี้

1. การสร้างเครื่องมือวัดสภาพพิษโซอิลิเลคตริกของแผ่นฟิล์ม ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือที่ควบคุมความตึงของแผ่นฟิล์ม และอุณหภูมิขณะทดลองได้ นอกจากนั้นยังต้องมีเครื่องมือที่วัดประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นฟิล์มได้รับความเค้น เครื่องมือวัดสภาพพิษโซอิลิเลคตริกนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบสภาพพิษโซอิลิเลคตริกของ PVDF เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2. ในการพัฒนาไมโครโฟนนั้น ควรคำนึงถึงหลักการของกัทอนด้วย เพื่อที่จะให้แผ่นฟิล์มสั่นด้วยอัมพลสูงสุด จะทำให้สัญญาณไฟฟ้าที่ได้สูงขึ้น

3. การนำแผ่นฟิล์ม PVDF ไปประยุกต์ใช้ในเครื่องช่วยฟัง ซึ่งน่าจะให้ผลดี เนื่องจากแผ่นฟิล์ม PVDF ตอบสนองในช่วงความถี่ย่านกลางๆ ได้ดี

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาแผ่นฟิล์ม PVDF ให้มีสภาพพิษโซอิลิเลคตริก การประยุกต์ใช้นี้ สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการอย่างง่ายๆ ใช้เครื่องมือที่หาได้ในประเทศ และยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมาก ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง