

ความเป็นไปได้ในการใช้สารเคมียับยั้งการเจริญของราบนยางแผ่นดิบ

นางสาวกิตติกานต์ กุแก้ว

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา)

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

FEASIBILITY OF USING CHEMICALS FOR FUNGAL GROWTH INHIBITION ON
RUBBER AIR DRIED SHEET

Miss Kittikarn Kukaew

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Environmental Science
(Interdisciplinary Program)
Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 2011

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความเป็นไปได้ในการใช้สารเคมียับยั้งการเจริญของราบนยางแผ่นดิบ
โดย	นางสาวกิตติกานต์ กุแก้ว
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ดร.สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจอง ประทีตสุนทรसार)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ดร.สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร. นิตยา นักระนาด มิลน์)

กิตติกานต์ กุแก้ว : ความเป็นไปได้ในการใช้สารเคมียับยั้งการเจริญของราบน
 ยางแผ่นดิบ (FEASIBILITY OF USING CHEMICALS FOR FUNGAL GROWTH
 INHIBITION ON RUBBER AIR DRIED SHEET) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:
 ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ไชยิตานนท์, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์,
 110 หน้า.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสารเคมีสำหรับยับยั้งการเจริญของราในน้ำ
 ยางชั้นและบนยางแผ่นดิบ ทำการแยกจากน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบ พบราจากยางแผ่น
 ดิบคือ *Penicillium* sp. 3 สายพันธุ์ และ *Aspergillus* sp. 5 สายพันธุ์ ทดสอบการยับยั้ง
 การเจริญของราโดยสารเคมี 6 ชนิด คือ โซเดียมซอร์เบต, โซเดียมเปอร์บอเรต,
 โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต, เอทิลแอลกอฮอล์, สาร A และสาร B วัดประสิทธิภาพการยับยั้งรา
 ซึ่งคิดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส และต้นทุนราคาของสารเคมี คัดสารเคมีไว้
 ศึกษาต่อ 4 ชนิดคือ สาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร), สาร B ความเข้มข้น 100%
 (โดยมวลปริมาตร), โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต ความเข้มข้น 0.2% (โดยมวลต่อปริมาตร) และ
 โซเดียมเปอร์บอเรต ความเข้มข้น 2% (โดยมวลต่อปริมาตร) ทดสอบประสิทธิภาพการ
 ยับยั้งราที่แยกจากตัวอย่างยางแผ่นดิบ โดยใช้สารเคมีแต่ละชนิดรวมทั้งสารผสมใน
 อัตราส่วน 1:1 สาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
 เจริญของเชื้อราได้ดีที่สุด นำสาร A ไปทดสอบการยับยั้งการเจริญของราบนยางแผ่นดิบ
 โดยแช่ตัวอย่างยางแผ่นดิบในสาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) เป็นเวลา 20 นาที
 ใส่ราที่คัดแยกไว้แล้วบ่มยางแผ่นดิบเป็นเวลา 7 วัน ผลการยับยั้งคือ 100%

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลายมือชื่อนิสิต

ปีการศึกษา 2554 ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

5287105220 : MAJOR ENVIRONMENTAL SCIENCE

KEYWORDS : INHIBITION, FUNGI, RUBBER AIR DRIED SHEET

KITTIKARN KUKAEW: FEASIBILITY OF USING CHEMICALS FOR FUNGAL GROWTH INHIBITION ON RUBBER AIR DRIED SHEET. ADVISOR: ASSOC. PROF.CHARNWIT KOSITANONT,Ph.D.,CO-ADVISOR: SURAPICH LOYKULNANT, Ph.D., 110 pp.

The aim of this study to use chemicals for fungal growth inhibition on rubber air dried sheet. Three strains of *Penicillium* sp. and five strains of *Aspergillus* sp. were isolated from air dried sheet. Six chemicals (sodium sorbate, sodium perborate, sodium dehydroacetate, reagent A, ethyl alcohol and reagent B) were tested on isolated fungi. Evaluations were based on size of inhibition zone and the cost of chemicals. The promising chemicals, (4.2% (v/v) reagent A, 100% (v/v) reagent B, 0.2% (w/v) sodium dehydroacetate and 2% (w/v) sodium perborate) were tested further. The pure solution of the chosen chemicals as well as 1:1 mixture were tested on the isolated fungi. The best result was obtained from using 4.2% (v/v) reagent A. Testing on the rubber air dried sheet by immersing the sheets in the solution for 20 minutes then inoculated with fungi and incubated for 7 days. From this study, it was found that complete inhibition of all fungi was obtained by using 4.2% (v/v) reagent A.

Field of Study : Environmental Science

Student's Signature

Academic Year : 2011

Advisor's Signature

Co-advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างสูงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายท่าน

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ถ่ายทอดความรู้รวมทั้งการแนะนำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และช่วยตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ ตลอดจนให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยตลอดการศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้คำแนะนำ แนะนำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และให้คำปรึกษา รวมทั้งการช่วยตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์และขอกราบขอบพระคุณนางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุลที่กรุณาให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจอง ประทัดสุนทรสาร รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ และดร. นิตยา นักระนาดมิลน์ สำหรับคำแนะนำต่างๆ ในการทำวิจัย และร่วมเป็นประธานและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้และขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โรงงานผลิตยางแผ่นและเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบเพื่อใช้ในการนำมาวิจัยครั้งนี้ด้วย

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว น้องชาย และครอบครัว ที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษา คอยให้กำลังใจ เอาใจใส่และห่วงใยสุขภาพเสมอมา ตลอดจนสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เรื่อยมาจนจบการศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นิสิตปริญญาโท สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับความช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอมา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 น้ํายาง.....	3
2.1.1 ส่วนที่เป็นเนื้อยาง.....	5
2.1.2 ส่วนที่ไม่ใช่ยาง.....	7
2.1.3 การเก็บรักษาสภาพน้ํายาง.....	10
2.1.4 สารเคมีสำหรับรักษาสภาพน้ํายาง.....	10
2.1.5 ชนิดของสารเคมีรักษาสภาพน้ํายาง.....	11
2.2 น้ํายางชั้น.....	13
2.2.1 กระบวนการผลิตน้ํายางชั้น.....	14
2.2.2 ชนิดของน้ํายางชั้น.....	19
2.2.3 คุณภาพของน้ํายางชั้น.....	20
2.3 ยางแผ่น.....	25
2.3.1 คุณภาพของยางแผ่น.....	25
2.3.2 ขั้นตอนการผลิตยางแผ่น.....	26

บทที่	หน้า
2.4 รา.....	33
2.4.1 ราที่เจริญบนยางแผ่น.....	33
2.5 ข้อมูลสารเคมี.....	34
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	40
3 วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	44
3.1 สถานที่ดำเนินการวิจัย.....	44
3.1.1 สถานที่เก็บตัวอย่าง.....	44
3.1.2 ห้องปฏิบัติการ.....	45
3.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ.....	45
3.2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์.....	45
3.2.2 เครื่องแก้ว.....	47
3.2.3 สารเคมีที่ใช้หาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของราใน น้ำยางชั้นและบนยางแผ่นดิบ.....	47
3.2.4 สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ.....	47
3.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย.....	48
3.3.1 การแยกราในน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบ.....	48
3.3.2 การคัดเลือกราที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน.....	49
3.3.3 การจำแนกราที่มีลักษณะโคโลนีที่ไม่ซ้ำกัน และการระบุสกุล.....	49
3.3.4 การเก็บเชื้อสำหรับทำเป็นหัวเชื้อ (stock culture).....	49
3.3.5 การทดสอบสารเคมีที่ยับยั้งรา.....	50
3.3.6 การทดสอบสารเคมีที่ยับยั้งราบนยางแผ่นดิบ.....	50
3.3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	51
4 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง.....	52
4.1 แหล่งที่มาของตัวอย่าง.....	52
4.2 การแยกราจากตัวอย่าง.....	52
4.2.1 การแยกราจากน้ำยางชั้น.....	52
4.2.2 การแยกราจากยางแผ่นดิบ.....	55
4.2.3 การคัดเลือกราที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน.....	55

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	ส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ.....	4
2.2	องค์ประกอบในน้ำยาง.....	5
2.3	ส่วนประกอบของเนื้อยางแห้ง.....	6
2.4	มาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพต่างๆ.....	26
4.1	สถานที่เก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบ.....	53
4.2	แสดงลักษณะโคโลนีราที่แยกได้จากตัวอย่างยางแผ่นดิบ.....	57
4.3	แสดงราที่พบบนตัวอย่างยางแผ่นดิบ.....	61
4.4	แสดงราที่พบบนตัวอย่างยางแผ่นดิบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	62
4.5	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Penicillium</i> sp. 1.....	63
4.6	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Penicillium</i> sp. 2.....	64
4.7	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Penicillium</i> sp. 3.....	65
4.8	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Aspergillus</i> sp.1.....	66
4.9	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Aspergillus</i> sp. 2.....	67
4.10	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Aspergillus</i> sp. 3.....	68
4.11	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Aspergillus</i> sp. 4.....	69
4.12	แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ <i>Aspergillus</i> sp. 5.....	70
4.13	การแปรผันความเข้มข้นของสารเคมี.....	72
4.14	แสดงปริมาณต่อต้นทุนของสารเคมีและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส่.....	73

ตารางที่		หน้า
4.15	แสดงคุณภาพยางกับสารเคมี.....	73
4.16	สารเคมีที่ใช้สำหรับพัฒนาสารเคมีเพื่อยับยั้งการเจริญของรา.....	74
4.17	การเจริญของรากับยางแผ่นดิบชุดควบคุมและที่แช่ด้วยสาร A.....	78
4.18	แสดงคุณภาพของยางที่แช่ด้วยสาร A เป็นเวลา 20 นาที.....	78

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	โครงสร้างทางเคมีของโพลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene)	5
2.2	ส่วนประกอบต่างๆของน้ำยางสดหลังการปั่นแยก.....	9
2.3	กระบวนการผลิตน้ำยางข้น.....	24
4.1	จานอาหารเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างน้ำยางข้น โดยวิธีการ spread plate (ก) และ วิธีการstreak plate (ข).....	54
4.2	ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อจำนวน 15 ตัวอย่าง.....	55
4.3	แผนภาพแสดงลักษณะของโคโลนีรา.....	56
4.4	กราฟจำนวนราที่พบในแต่ละสายพันธุ์ของตัวอย่างยางแผ่นดิบ.....	62
4.5	กราฟเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสารเคมี (1).....	76
4.6	กราฟเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสารเคมี (2).....	76
ง 1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของโซเดียมซอร์เบต (sodium sorbate).....	91
ง 2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของโซเดียมเปอร์โบรเวต (sodium perborate).....	91
ง 3	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของโซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate).....	92
ง 4	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของสาร A.....	92
ง 5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของสาร B.....	93
ง 6	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol).....	93
ง 7	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Penicillium</i> sp. 1 (P1).....	94
ง 8	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Penicillium</i> sp. 2 (P2).....	94

ภาพที่	หน้า
ง 9	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Penicillium</i> sp. 3 (P3)..... 95
ง 10	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Aspergillus</i> sp. 1 (AS1)..... 95
ง 11	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Aspergillus</i> sp. 2 (AS2)..... 96
ง 12	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Aspergillus</i> sp. 3 (AS3)..... 96
ง 13	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Aspergillus</i> sp. 4 (AS4)..... 97
ง 14	ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ <i>Aspergillus</i> sp. 2 (AS2)..... 97
ง 15	การเจริญของ <i>Penicillium</i> sp. 1 (P1) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 99
ง 16	การเจริญของ <i>Penicillium</i> sp. 2 (P2) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 99
ง 17	การเจริญของ <i>Penicillium</i> sp. 3 (P3) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 100
ง 18	การเจริญของ <i>Aspergillus</i> sp. 1 (AS1) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 100
ง 19	การเจริญของ <i>Aspergillus</i> sp. 2 (AS2) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 101
ง 20	การเจริญของ <i>Aspergillus</i> sp. 3 (AS3) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 101
ง 21	การเจริญของ <i>Aspergillus</i> sp. 4 (AS4) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 102
ง 22	การเจริญของ <i>Aspergillus</i> sp. 5 (AS5) 3 ชั่วโมงหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน..... 102

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดของโลกด้วยปริมาณการผลิต 3.16 ล้านตัน คิดเป็น 32.91% และมีการส่งออกยางธรรมชาติ 2.76 ล้านตัน คิดเป็น 39.67% (สถาบันวิจัยยาง, 2553 ก) ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่งมาตรฐาน และน้ำยางข้น เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2548 ก) น้ำยางข้นสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยปริมาณการส่งออกเป็นอันดับ 3 คิดเป็น 21.85% รองจากยางแท่ง คิดเป็น 34.87% และยางแผ่นรมควัน คิดเป็น 25.48% (สถาบันวิจัยยาง, 2553 ก) โดยผลิตภัณฑ์จากยางถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก ซึ่งน้ำยางข้น เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้สำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งการผลิตถุงมือ ยางรถยนต์ ถุงยางอนามัย ยางยืด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุสำเร็จรูปให้กับประเทศอีกด้วย แต่เนื่องจากขั้นตอนการเก็บน้ำยางข้นก่อนจะนำไปแปรรูปนั้น หากเก็บไว้นานจะเกิดการเจริญของราซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในการทำงานด้วยขณะเดียวกันยางแผ่นดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำยางสดที่ได้มาจากต้นยางพารา โดยเกษตรกรจะทำยางแผ่นดิบส่งจำหน่ายไปยังโรงงานเพื่อผลิตยางแผ่นรมควัน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นกว่าล้านบาท (สถาบันวิจัยยาง, 2553 ข) จึงถือได้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทที่สำคัญต่ออาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรจำนวนมาก แต่เกษตรกรที่นำน้ำยางสดไปทำเป็นยางแผ่นดิบนั้นประสบปัญหาที่มีราขึ้นบนผิวยางทำให้คุณภาพของยางแผ่นดิบนั้นลดลง ส่งผลกระทบต่อราคาขายยางแผ่นดิบ ซึ่งราคาขายที่ขายนั้นจะมีราคาที่ต่ำลงมาก (ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, 2536) ทั้งยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและครอบครัวรวมทั้งคนงานในโรงงานที่ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิตยางแผ่นดิบและทำงานร่วมกับยางแผ่นดิบที่มีราขึ้นเป็นเวลานาน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาหาสารเคมีสำหรับยับยั้งการเจริญของราในน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบ

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการยับยั้งการเจริญของราในน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบซึ่งขอบเขตของการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใช้ตัวอย่างน้ำยางชั้น จากโรงงานผลิตยางแผ่นในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตัวอย่างยางแผ่นดิบ จากโรงงานผลิตยางแผ่นและสวนยางที่ผลิตยางแผ่นดิบในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี

2. ราที่ศึกษาเป็นราที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบ

3. ใช้สารเคมีโดยการเติมสารเคมีที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมลงในน้ำยางชั้นและใช้การแช่ยางแผ่นดิบลงในสารเคมี

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สารเคมีในการเก็บรักษาน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบที่ทำให้ราขึ้นน้อยที่สุดในภาวะการทำงานปกติของอุตสาหกรรมยาง

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 น้ํายาง

น้ํายาง (latex) มาจากภาษาละติน มีความหมายว่า ของเหลว (liquid) หรือของไหล (fluid) ในบางครั้งก็มีความหมายว่าเป็นของเหลวหรือของไหลที่มีลักษณะคล้ายน้ํานม (milky) โดยเฉพาะส่วนประกอบของน้ำที่เป็นของไหล ในระยะเวลา 10 ปี ก่อนศตวรรษ 19 มีการให้ความหมายของน้ํายางว่า เป็นน้ำจากเนื้อเยื่อพืชที่มีลักษณะคล้ายน้ํานม สีขาว ในระยะต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 น้ํายางจึงเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมยาง โดยความหมายทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี น้ํายางเป็นสารพอลิเมอร์ที่มีการกระจายตัวแบบคอลลอยด์ในตัวกลางที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นน้ํายางจึงเป็นสารพอลิเมอร์ของอนุภาคยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกระจายตัวอยู่ในตัวกลางน้ำ (วิภาวี พัฒนกุล, 2554) น้ํายางสดอยู่ในท่อน้ํายางของต้นยางพารา (*Hevea brasiliensis*) พบนิวเคลียสจำนวนมากติดอยู่ข้างๆท่อน้ํายางเป็นไปได้นิวเคลียสนี้มีส่วนสำคัญในการควบคุมกระบวนการสร้างน้ํายางขึ้นมา แต่จะไม่ค่อยพบนิวเคลียสปะปนอยู่ในส่วนของน้ํายางหลังกรีต น้ํายางเป็นส่วนของไซโตพลาสซึม เมื่อกรีตหรือเจาะ น้ํายางไหลออกจากท่อน้ำเรียกว่าน้ํายางสด (fresh or field latex) มีลักษณะเป็นของเหลวมีสีขาว ขาวออกเหลือง หรือสีครีม จัดเป็นสารแขวนลอย มีความหนาแน่นอยู่ที่ 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ที่ 6.5-7.0 ส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ยางอยู่ในรูปสารแขวนลอยและสารละลายปริมาณที่มีอยู่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ พันธุ์ของยาง อายุของต้นยาง ฤดูของการกรีตยาง และวิธีการกรีตยาง เป็นต้น (วรภรณ์ ขจรไชยกุล, 2524) ในตารางที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบของน้ํายางธรรมชาติ

ตารางที่ 2.1 ส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ

ส่วนประกอบ	เปอร์เซ็นต์(%)
สารที่เป็นของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content; TSC)	27-48
เนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content; DRC)	25-45
สารพวกโปรตีน	1-1.5
สารพวกเรซิน	1-1.25
ซีเถ้า	สูงถึง 1
น้ำตาล	1
น้ำ	ส่วนที่เหลือจนครบ 100

ที่มา: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี (2543)

น้ำยางสดธรรมชาติมีปริมาณเนื้อยางแห้งตั้งแต่ 20% โดยน้ำหนัก ขึ้นไปบางพันธุ์ที่มีการพัฒนาแล้วอาจสูงถึง 45% โดยน้ำหนัก โดยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ความแตกต่างระหว่างปริมาณสารที่เป็นของแข็งทั้งหมดกับปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดจะประมาณ 3% โดยน้ำหนัก แต่เมื่อนำน้ำยางสดมาเข้ากระบวนการปั่นเพื่อทำให้เป็นน้ำยางข้นแล้ว ความแตกต่างจะลดลงเหลือประมาณ 1.5% โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเจือน้ำยางสดก่อนนำไปเข้ากระบวนการปั่น รวมถึงประสิทธิภาพ และการปรับสภาพของเครื่องปั่น ปริมาณสารที่ไม่ใช่ น้ำยางมีประมาณ 5% โดยน้ำหนักของน้ำยางทั้งหมด ในปริมาณนี้เป็นสารโปรตีนที่ละลายได้ประมาณครึ่งหนึ่ง และประมาณหนึ่งในสี่จะดูดซับที่ผิวอนุภาคยางส่วนที่เหลือจะอยู่ในรูปของสารลูทอยด์ (lutoid) (วรภกรณ์ ขจรไชยกูล, 2549) องค์ประกอบต่างๆของน้ำยาง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังตารางที่ 2.2


ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบในน้ำยาง

องค์ประกอบในน้ำยาง	เปอร์เซ็นต์(%)(โดยน้ำหนัก)
1. ส่วนที่เป็นเนื้อยาง	35
2. ส่วนที่ไม่ใช่ยาง	65
2.1 ส่วนที่เป็นน้ำ	55
2.2 ส่วนของลูทอยด์และสารอื่น	10

ที่มา: ปนัดดา คำรัตน์ (2545)

2.1.1 ส่วนที่เป็นเนื้อยาง

ส่วนของเนื้อยางแห้งโดยปกติเป็นอนุภาคแขวนลอยในน้ำ ประกอบด้วยสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน มีโครงสร้างทางเคมี คือ ซิส-1,4- โพลีไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) (ภาพที่ 2.1) มีความหนาแน่นเท่ากับ 0.92 กรัมต่อมิลลิลิตร รูปร่างลักษณะของอนุภาคจะมีลักษณะเป็นทรงค่อนข้างกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.02-0.03 ไมครอน โมเลกุลมีขนาดใหญ่ ไม่ละลายน้ำ ที่ผิวมีประจุไฟฟ้าลบ และมีการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian) อนุภาคยางจะถูกห่อหุ้มด้วยสารพวกไขมันและโปรตีน มีโปรตีนอยู่ชั้นนอก และมีโลหะบางชนิด เช่น แมกนีเซียม โพแทสเซียม และทองแดงปะปนอยู่ประมาณ 0.5%



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างทางเคมีของโพลีไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene)

ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (2555)

ส่วนประกอบของเนื้อยางแห้งประกอบด้วย เนื้อยางไฮโดรคาร์บอน น้ำที่กระจายตัวอยู่ในเนื้อยาง สารพวกโปรตีน สารพวกไขมัน แสดงอัตราส่วนในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ

ส่วนประกอบ	เปอร์เซ็นต์(%)
เนื้อเยื่อไฮโดรคาร์บอน	86
น้ำ กระจายอยู่ในเนื้อเยื่อ	10
สารพวกโปรตีน	1
สารพวกไขมัน	3

ที่มา: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี (2543)

โปรตีนมีประมาณ 25% ของโปรตีนทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำยางที่ห่อหุ้มอยู่ตรงผิวรอบนอกของอนุภาคยางอยู่ในชั้นน้ำ 50% และอยู่บนในส่วนของสารลูทอยด์ 25% โดยโปรตีนที่อยู่ในน้ำยางส่วนใหญ่จะเป็นชนิดแอลฟาโกลบูลิน (α -Globulin) และฮีเวิน (Hevein) มีโปรตีนห่อหุ้มอยู่ในส่วนนอกสุดของอนุภาคยางประมาณ 1% ของอนุภาคยางส่วนใหญ่เป็นโปรตีนชนิดแอลฟาโกลบูลิน ไม่ละลายในน้ำกลั่น แต่ละลายในกรดต่าง และเกลือ มีค่า Isoelectric point ที่ความเป็นกรด-ด่าง 4.8 สามารถละลายน้ำได้ มีค่า Isoelectric point ที่ความเป็นกรด-ด่าง 4.5 ชั้นของโปรตีนมีอนุมูลลบคาร์บอกซีเลต (carboxylate, RCOO^-) ทำให้เกิดการผลักกันระหว่างอนุภาคยาง จึงทำให้น้ำยางคงสภาพเป็นของเหลว เมื่อทำให้โปรตีนสูญเสียน้ำ เช่น การเติมแอลกอฮอล์ หรือกรดอะซิติก อนุภาคยางจะเกิดการรวมตัวกันเป็นก้อน เรียกว่า โคแอกกูลัม (Coagulum) แยกออกจากส่วนของซีรัมโปรตีนบนผิวของอนุภาคยาง มีส่วนประกอบของกำมะถัน ในปริมาณ 5% ดังนั้นในขณะที่น้ำยางเกิดการสูญเสียสภาพ โปรตีนจะสลายตัวได้สารประกอบพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสารเมอร์แคปเทน มีกลิ่นเหม็น

ไขมันอยู่ระหว่างผิวของอนุภาคยางและโปรตีน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสารพวกฟอสโฟไลปิด ชนิดแอลฟาเลซิติน ทำหน้าที่ยึดโปรตีนให้เกาะอยู่บนผิวของอนุภาคยาง ในน้ำยางสภาวะที่เป็นด่าง เช่น มีแอมโมเนียอยู่ประมาณ 0.6% ขึ้นไป ฟอสโฟไลปิดจะถูกไฮโดรไลซ์ เป็นกรดไขมันที่มีโมเลกุลยาว (Long chain fatty acid) ซึ่งจะน้อยประมาณ 0.2% ในน้ำยาง การไฮโดรไลซิส จะเกิดขึ้นน้อย การเพิ่มความเสถียรของน้ำยางจึงจำเป็นต้องเพิ่มสบู่ หรือสารอื่นที่ช่วยในการเก็บรักษาน้ำยางเพิ่มลงไป (ประสพชัย รัตนเหล็กไหล, 2543; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี, 2543)

2.1.2 ส่วนที่ไม่ใช่ยาง

ส่วนที่เป็นน้ำหรือ ซีรัม (serum) มีความหนาแน่นประมาณ 1.02 กรัมต่อมิลลิลิตร ประกอบด้วยสารดังต่อไปนี้

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารจำพวกแป้งและน้ำตาลมีอยู่ในน้ำยางประมาณ 1% โดยน้ำตาลส่วนใหญ่จะเป็นชนิดควิบราชิตอล(quebrachitol) มีน้ำตาลกลูโคส ซูโครส ฟรุคโตส ปริมาณเล็กน้อย น้ำตาลจะถูกแบคทีเรียใช้เป็นอาหาร เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายตัวให้กรดโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก เกิดการเสียสภาพและรวมตัวเป็นก้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นกรดไขมัน คือ กรดฟอร์มิกกรดอะซิติก และกรดโพรพิโอนิก

โปรตีนและกรดอะมิโนจะอยู่ในส่วนของซีรัมน้ำยาง มีค่า Isoelectric point หลายค่าที่ละลายอยู่ในซีรัม ที่สำคัญมีอยู่ 2 ชนิด คือ แอลฟาไกลบูลินและฮีวิน โปรตีนที่พบมากในน้ำยางสดคือ แอลฟาไกลบูลิน

นอกจากโปรตีนและกรดอะมิโนในซีรัม ยังมีสารอื่นเช่น โคลีน (choline), เมทิลเอมีน (methyl amine), กรดอินทรีย์, ไซยาไนด์ (cyanide), อนุมูลบอโรนินทรีย์ เช่น ฟอสเฟต(phosphate), คาร์บอเนต (carbonate), ไอออนโลหะหนัก ได้แก่ โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก โซเดียม และทองแดง

2.1.2.1 ส่วนของลูทอยด์และสารอื่น

ลูทอยด์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 3 ไมครอน มีอนุภาคค่อนข้างกลมคล้ายกับอนุภาคยาง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อบางๆ มีสารละลายและสารที่แขวนลอยอยู่ ลูทอยด์สามารถเกิดการออสโมซิสได้ง่ายเนื่องจากห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อชั้นเดียว ดังนั้นการเติมน้ำลงในน้ำยางสด จะทำให้ลูทอยด์บวมน้ำและแตก่างน้ำยางจะมีความหนืดมากขึ้นในขณะที่ลูทอยด์เกิดการพองตัวแต่เมื่อลูทอยด์แตกความหนืดจะลดลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทำให้ของเหลวภายในเกิดการขยายตัวจนลูทอยด์แตกออกของเหลวภายในซึ่งเป็นสารแขวนลอยที่มีประจุเป็นบวกและไอออนของโลหะ เช่น แคลเซียมไอออน และแมกนีเซียมไอออนปะปนรวมกันอยู่ในซีรัมทำให้อนุภาคยางรวมตัวกัน ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำยาง ทำให้น้ำยางหยุดไหลหลังการกรีดและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำยางเกิดการเสียสภาพคือ เนื้อเยื่อบางส่วนของลูทอยด์ที่แตกออกจับตัวกันเป็นก้อนติดอยู่บนผิวของอนุภาคยาง ทำให้น้ำยางมีขนาดโตขึ้นและเกิดการเคลื่อนที่ได้ช้าลง


หากมีการเติมแอมโมเนียลงไปใต้น้ำยาง ส่วนของลูทอยด์และสารพวกโลหะแมกนีเซียมจะรวมตัวกับแอมโมเนีย แยกตัวออกจากเนื้อยางตกตะกอนเป็นตมสีน้ำตาลและสีม่วง

2.1.2.2 อนุภาคเฟรย์-วิสลิง (frey-wyssling)

เป็นสารที่ไม่ใช่ยางมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่ายาง และมีความหนาแน่นมากกว่า มีรูปร่างกลมมีผนังล้อมรอบสองชั้น อยู่ติดกับเนื้อยางมีลักษณะอนุภาคเช่นเดียวกับยาง มีสีเหลืองเข้มจากสารเม็ดสีพวกคาโรทีนอยด์ (carotenoid) จากน้ำยางชั้นล่างที่มีสีเหลืองเป็นเพราะมีอนุภาคเฟรย์-วิสลิงมากกว่าลูทอยด์ อนุภาคเฟรย์-วิสลิงสามารถรวมตัวกับแอมโมเนียและแยกตัวออกจากยางมาอยู่ในส่วนของซีรัม (สุรศักดิ์ สุทธิสงค์, 2532; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี, 2543)

เมื่อนำน้ำยางสดปั่นด้วยความเร็วสูง 20,000 รอบต่อนาที สามารถแยกส่วนน้ำยางได้เป็น 4 ส่วน (รูปที่ 2.2) เรียงตามลำดับจากด้านบนถึงด้านล่าง ดังนี้

1. ส่วนของเนื้อยาง มีลักษณะเป็นครีมสีขาว อยู่ด้านบนสุด เป็นอนุภาคของยางอาจมีของแข็งอื่น เช่น อนุภาคของโลหะอื่นปนบ้างเล็กน้อย
2. อนุภาคเฟรย์-วิสลิง เป็นส่วนที่อยู่ติดกับเนื้อยางมีลักษณะเป็นอนุภาคเช่นเดียวกับยางแต่มีสีเหลืองเวลาปั่นจะปนอยู่ในส่วนของซีรัม
3. ซีรัม มีสีใสปนเหลืองเป็นฟองง่าย มีลักษณะค่อนข้างเหนียว ส่วนใหญ่ประกอบด้วย โปรตีน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และแมกนีเซียม
4. ตะกอนสีน้ำตาลและสีม่วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารพวกลูทอยด์ จะอยู่ส่วนล่างสุดส่วนใหญ่เป็นสารพวกโลหะหนักเป็นพวก แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และซีลีเนียม เป็นส่วนที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าส่วนอื่นๆ มีลักษณะเป็นตม (ประสพชัย รัตนเหล็กไหล, 2543; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี, 2543)



ภาพที่ 2.2 ส่วนประกอบต่างๆของน้ำยางสดหลังการปั่นแยก

ที่มา: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี (2543)

2.1.3 การเก็บรักษาสภาพน้ำยาง

น้ำยางสดมีสภาพเป็นของเหลว เป็นสารแขวนลอยที่มีส่วนอนุภาคยางแขวนลอยกระจายตัวกระจายอยู่ในตัวกลางที่เรียกว่า ซีรัม (serum) มีโปรตีนห่อหุ้มอยู่รอบผิวของอนุภาคยางไว้ (hydrated peotein envelope) ชั้นห่อหุ้มนี้มีความสำคัญต่อสถานะความคงตัวเป็นของเหลว น้ำยาง หรือความเสถียร (stability) โปรตีนชั้นนี้จะป้องกันไม่ให้แต่ละอนุภาคยางมารวมตัวกันและเกิดการจับรวมกันเป็นก้อน (coagulation) การสูญเสียโปรตีน (dehydrated) ในชั้นของโปรตีนการทำลายอนุโมลของคาร์บอกซีเลตทำให้อนุภาคยางเกิดการรวมตัวกันเป็นก้อนยางเรียกว่า “โคแอกกูลัม” (coagulum) แยกตัวออกจากส่วนของซีรัมหลังจากกรีตจากต้นยางสามารถคงสภาพอยู่ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังจากนั้นน้ำยางจะจับตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ มีลักษณะคล้ายเม็ดพริก และจะเกิดการบูดเน่าและมีกลิ่นเหม็น เพื่อไม่ให้อนุภาคยางในน้ำยางเกิดการรวมตัวกันเป็นก้อน เกิดการสูญเสียสภาพของน้ำยาง จึงต้องมีการเติมสารเคมีลงไปในน้ำยางเพื่อเก็บรักษาสภาพของน้ำยางให้คงสภาพเป็นของเหลวอยู่ (ณพรัตน์ วิจิตรชลชัย, 2554; วราภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี, 2543)

2.1.4 สารเคมีสำหรับรักษาสภาพน้ำยาง

เมื่อกรีตยางน้ำยางไหลออกมาจากต้นยางจะมีจุลินทรีย์ในอากาศปะปนลงไป ในน้ำยางบนรอยกรีตยาง เปลือกต้นยางและในถ้วยรับน้ำยาง จุลินทรีย์จะใช้น้ำตาลกลูโคส ฟรุคโตสที่อยู่ในน้ำยางสด ก่อให้เกิดกรดทำลายชั้นโปรตีนที่ห่อหุ้มอนุภาคยาง น้ำยางจึงหนืดขึ้นและจับตัวกันเป็นก้อน ซึ่งการเกิดการจับตัวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ด้วย เช่น สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความคงตัวของน้ำยาง พันธุ์ยาง เป็นต้น เพื่อรักษาสภาพน้ำยางสดจึงต้องเติมสารเคมีป้องกันไม่ให้น้ำยางจับตัวกันเป็นก้อน

2.1.4.1 สมบัติของสารเคมีที่จะใช้รักษาสภาพของน้ำยาง

สารเคมีที่จะใช้รักษาสภาพน้ำยางควรมีสมบัติ ดังนี้

1. มีประสิทธิภาพในการทำลายหรือสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ซึ่งมีอยู่ในน้ำยาง
2. ควรมีประสิทธิภาพที่เป็นด่างเพื่อส่งเสริมสถานะของสารแขวนลอยให้น้ำยาง
3. สามารถระงับการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยในการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ำยาง
4. ทำให้อนุมูลโลหะหนักไม่ไวต่ออาการเกิดปฏิกิริยาเพราะอนุมูลเหล่านี้จะส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ำยาง
5. ไม่เกิดการรบกวนชั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และควรมีราคาถูกและเหมาะสม
6. ไม่ก่อความเป็นพิษต่อสุขภาพของคนและต่อคุณภาพของยางอีกทั้งยังสามารถจัดออกจากน้ำยางได้โดยง่ายและสะดวกเมื่อถึงช่วงเวลาที่ไม่ต้องการ

2.1.5 ชนิดของสารเคมีรักษาสภาพน้ำยาง

ชนิดของสารเคมีรักษาสภาพน้ำยางสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ตามระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ำยาง คือ

สารเคมีรักษาสภาพน้ำยางระยะสั้น (Short Term Preservative) การรักษาสภาพน้ำยาง เพื่อให้น้ำยางคงสภาพในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ใช้เวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้น ก่อนที่จะนำน้ำยางนั้นมาแปรรูปต่อไป สารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยางนี้เรียกว่า สารป้องกันการจับตัว (anticoagulant)

สารเคมีรักษาสภาพน้ำยางระยะเวลานาน (Long Term Preservative) สารเคมีชนิดนี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อรักษาน้ำยางขึ้นให้คงสภาพเป็นของเหลวไม่ให้เกิดการเสียบูดเน่าหรือมีกลิ่นเหม็น น้ำยางมีการขนส่งไประยะทางไกล เช่น ส่งออกต่างประเทศหรือน้ำยางที่เก็บไว้ในสต็อก ก่อนที่จะนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ สารเคมีที่ใช้รักษาสภาพน้ำยางนี้ เรียกว่า สารรักษาสภาพน้ำยาง (Preservative) ได้แก่ แอมโมเนียและแอมโมเนียใช้ร่วมกับสารเคมีอื่น

2.1.5.1 การใช้แอมโมเนียรักษาสภาพน้ำยาง

แอมโมเนียเป็นสารรักษาสภาพน้ำยางที่นิยมใช้กันทั่วไป แอมโมเนีย 0.2% ในน้ำยางโดยน้ำหนัก สำหรับการรักษาสภาพน้ำยางในระยะสั้น แต่ถ้าต้องการรักษาสภาพน้ำยางระยะเวลานานควรใช้ในปริมาณ 0.7% โดยน้ำหนักโดยไม่ต้องใช้แอมโมเนียร่วมกับสารอื่น แอมโมเนียที่อยู่ในรูปของ anhydrous liquid บรรจุในถังเป็นที่นิยมใช้มากกว่าการใช้ในรูปของแอมโมเนียน้ำเข้มข้นเพราะแอมโมเนียน้ำเข้มข้นจะมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายน้อยกว่าแอมโมเนียที่อยู่ในรูปของ anhydrous liquid บรรจุถังและการใช้แอมโมเนียน้ำเข้มข้นโดยตรงจะทำให้น้ำยางจับตัวเป็นหย่อมๆได้ แต่แอมโมเนียยังมีข้อเสียและข้อบกพร่องหลายอย่าง เช่น การหายใจสูดดมแอมโมเนียเข้าไปในปริมาณมากหรือมีการสัมผัสโดนแอมโมเนียปริมาณที่เข้มข้นมากก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูดดมและสัมผัสได้ จึงมีความพยายามที่จะหาสารอื่นที่มีความสามารถดีกว่าและทดแทนการใช้แอมโมเนียได้แต่พบว่ายังไม่สามารถหาสารใดที่มีข้อได้เปรียบมากกว่าและทำหน้าที่รักษาสภาพน้ำยางได้ดีเท่ากับแอมโมเนียนอกจากการลดปริมาณการใช้ลงและใช้แอมโมเนียร่วมกับสารอื่น เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาสภาพน้ำยาง (secondary preservative) โดยสารที่ใช้ร่วมจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำลายจุลินทรีย์ การรักษาสภาพน้ำยางโดยระบบนี้เรียกว่า Low Ammonia (LA) จะแตกต่างจากการใช้แอมโมเนียอย่างเดียวเรียกว่า High Ammonia (HA) สารที่ใช้ร่วมเป็นตัวเสริมในระบบ Low Ammonia (LA) ได้แก่ pentachlorophenates, zinc dialkyldithiocarbamates, thiuramsulphides, aminophenols และ boric acid การใช้แอมโมเนียในระบบ Low Ammonia (LA) ที่มีสารที่เป็นตัวช่วยเสริมในการรักษา น้ำยางจะใช้ปริมาณ 0.2% โดยน้ำหนัก และใช้สารร่วมประมาณ 0.2% โดยน้ำหนักต่อน้ำยางทั้งหมด

2.1.5.2 สารอื่นๆที่ใช้รักษาสภาพน้ำยาง

1.) ฟอรัมาลดีไฮด์

ใช้เติมในรูปสารละลาย 1% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรลงในถ้วยและถังรับน้ำยางสดประมาณ 0.02% โดยน้ำหนักต่อน้ำยางทั้งหมดการใช้ฟอรัมาลดีไฮด์รักษาสภาพน้ำยางสดก่อนที่จะนำไปทำน้ำยางข้นโดยวิธีการปั่นเพื่อใช้ในการทำยางพองน้ำนั้นจะไม่เหมาะสมเนื่องจาก

ฟอร์มัลดีไฮด์ทำให้โปรตีนในน้ำยางเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อคุณภาพของยางพองน้ำ

2.) โซเดียมซัลไฟต์

ใช้เติมในรูปสารละลาย 3% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรเติมลงในถ้วยและถังรับน้ำยางสดประมาณ 0.05% โดยน้ำหนักต่อน้ำยางทั้งหมดซึ่งการใช้สารนี้โดยเฉพาะกับกรณีที่จะนำน้ำยางสดไปผลิตเป็นยางเครพขาวหรือเครพสีจาง (pale crepe) เพราะยางชนิดนี้เน้นเรื่องของสียางจะต้องจางมากที่สุดการใช้โซเดียมซัลไฟต์ในการผลิตยางเครพสีจางก็เพื่อช่วยทำหน้าที่ป้องกันปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่จะทำให้ยางสีเข้ม

3.) โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์

เป็นสารตัวเลือกนอกเหนือจากแอมโมเนียเพื่อใช้รักษาสภาพน้ำยางสด โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ใช้ในการรักษาน้ำยางชั้นชนิดที่ใช้วิธีการระเหยน้ำ (evaporation) เนื่องจากสารนี้มีความเป็นด่างสูงจึงป้องกันปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ได้ดีและรักษาความเสถียรให้น้ำยางได้ดีและไม่มีปัญหาในเรื่องของการฟอร์มสถานะหนืดอันเนื่องจากการมีปฏิกิริยากับซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide thickening) (ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, 2554; วิภาวี พัฒนกุล, 2554; วราภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549; เสาวนีย์ ก่ออุฒิกุลรังสี, 2543)

2.2 น้ำยางข้น

น้ำยางข้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากน้ำยางที่ไล่อาน้ำออกไปบางส่วนแล้วทำให้มีความเข้มข้นของเนื้อยางแห้งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีในธรรมชาติระดับความเข้มข้นของเนื้อยางควรมีอย่างน้อย 60% เนื่องจากน้ำยางสดนั้นมีปริมาณเนื้อยางเฉลี่ยประมาณ 33% ทำให้การขนส่งและการซื้อขายนั้นไม่สะดวก นอกจากนี้สารบางอย่างที่มีอยู่ในน้ำยางที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและไม่เหมาะสมที่จะนำไปเข้ากระบวนการผลิตเพื่อทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอได้ (รัตน์ เพชรจันทร์, 2527; สถาบันวิจัยยาง, 2553 ก)

2.2.1 กระบวนการผลิตน้ำยางข้น

กระบวนการผลิตน้ำยางข้นดังแสดงในภาพที่ 2.3 เป็นกระบวนการที่แปรรูปน้ำยางสดจากต้นยางพารา ให้มีระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมและมีคุณภาพสม่ำเสมอเพื่อเข้ากระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงมีกระบวนการผลิตน้ำยางข้นดังต่อไปนี้

2.2.1.1 การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อที่จะผลิตเป็นน้ำยางข้น

น้ำยางสดที่กรีตจากต้นยางพารานั้นมีการคงสภาพอยู่ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ซึ่งอนุภาคของยางจะเริ่มจับตัวจนน้ำยางเกิดการสูญเสียสภาพคือเกิดการจับตัวเป็นก้อน น้ำยางจะแยกออกมาเป็น 2 ส่วน โดยเป็นส่วนที่เป็นเนื้อยางและส่วนที่เป็นซีรัม ดังนั้นน้ำยางจะต้องถูกรักษาสภาพไม่ให้ถูกจับตัว (เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี, 2543) ซึ่งการเสียสภาพดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากปฏิกิริยาของจุลินทรีย์กับสารอื่นๆที่ไม่ใช่ยาง ซึ่งมีอยู่ในน้ำยาง ดังนั้นการที่จะนำน้ำยางสดไปผลิตเป็นน้ำยางข้นนั้น จำเป็นต้องมีการเติมสารเพื่อรักษาสภาพน้ำยางให้คงสถานะเป็นของเหลว ด้วยการเติมแอมโมเนีย ซึ่งแอมโมเนียเป็นสารที่ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อรักษาน้ำยางสดที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำยางข้น (วรารภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549) แอมโมเนียเป็นตัวการสำคัญที่ไม่ให้จุลินทรีย์ที่ปะปนเกิดการเจริญในน้ำยางปกติ สภาพน้ำยางจะพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid) จะเป็นค่าที่บ่งชี้การเติบโตของจุลินทรีย์ในน้ำยางการเพิ่มขึ้นของจุลินทรีย์ในน้ำยางข้นขึ้นอยู่กับปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ช่วงระยะเวลาและการรักษาสภาพน้ำยางสดตั้งแต่เริ่มไหลออกจากลำต้น ปริมาณแอมโมเนีย 0.3-0.7% แต่การใช้แอมโมเนียเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาสภาพน้ำยางสดนั้น ไม่สามารถป้องกันการเพิ่มจำนวนกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid) ให้ระยะยาวได้ ดังนั้นจึงมีการใช้สารเคมีซึ่งเป็น secondary preservative เช่น ซิงค์ออกไซด์ (ZnO), เตตระเมทิลไฮยูแรมไดซัลไฟด์ (TMTD) เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจำนวนกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid) ได้ดีกว่าการใช้แอมโมเนียเพียงอย่างเดียว โดย ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) มีความสามารถในการทำลายจุลินทรีย์ที่เกิดในน้ำยางได้ดี การใช้ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 0.05% กับ แอมโมเนีย 0.3% ต่อ น้ำยาง จะรักษาจำนวนกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid) ให้ได้คงที่นานถึง 2 อาทิตย์และได้มีการทดลองพบว่าการใช้ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ร่วมกับ เตตระเมทิลไฮยูแรมไดซัลไฟด์ (TMTD)/ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ในอัตรา 0.025% ต่อน้ำหนักยางร่วมกับแอมโมเนีย 0.2-0.35% ต่อน้ำหนักยาง (กรมวิชาการเกษตร, 2531)

2.2.1.2 การรวบรวมน้ำยางสด

น้ำยางสดเมื่อถึงโรงงานผลิตน้ำยางข้นและจะผ่านการกรองด้วยตะแกรงขนาด 80 เมช (mesh) ลงสู่ถังรวมและนำตัวอย่างน้ำยางสดไปทดสอบหาปริมาณเนื้อยางแห้ง หากน้ำยางสดนั้นมีปริมาณเนื้อยางแห้งน้อยกว่า 25% จะไม่นำไปผลิตเป็นน้ำยางข้น เมื่อทราบปริมาณเนื้อยางแห้งว่าเหมาะสมแล้วจึงรีบผ่านแก๊สแอมโมเนียลงสู่ถัง หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยาง ซึ่งปริมาณธาตุแมกนีเซียมในน้ำยางสดจะแปรปรวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พันธุ์ยาง การใส่ปุ๋ย ตลอดจนฤดูกาล หากทดสอบพบว่าน้ำยางมีปริมาณแมกนีเซียมสูง ก็ให้เติมไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (diammonium phosphate, DAP) โดยปกติจะเติม ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (diammonium phosphate, DAP) 1.0-1.5 กิโลกรัมต่อน้ำหนักยางสด 1 ตัน (น้ำหนักยางก่อนนำไปปั่นควรมีแมกนีเซียมน้อยกว่า 50 ppm ของของแข็งทั้งหมด เมื่อทำการปั่นขึ้นแล้วควรมีแมกนีเซียมไม่เกิน 20 ppm ของของแข็งทั้งหมด) แล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของแมกนีเซียมโดยที่ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (diammonium phosphate, DAP) จะทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมเกิดเป็น ammonium phosphate (ทั้งนี้ถ้าแมกนีเซียมในน้ำยางมีปริมาณมาก จะทำให้น้ำยางสูญเสียความคงตัวของเครื่องกลลดลง Mechanical Stability Time, MST) อันมาจากลักษณะการฟอร์ม magnesium higher fatty acid soap ที่ไม่ละลายน้ำ และสิ่งสกปรกต่างๆลงสู่ถังถึง ตะกอนเหล่านี้จะถูกแยกจากน้ำยาง หลังจากนั้นจึงนำตัวอย่างน้ำยางไปทดสอบหาจำนวนกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid) (เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยางนี้ได้รับการรักษาเพียงพอที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำยางเข้มข้นได้ น้ำยางที่มีการรักษาสภาพดีพอจะต้องมีจำนวนกรดไขมันระเหย (volatile fatty acid) ไม่เกิน 0.05 และน้ำยางที่มีจำนวนกรดไขมันระเหยสูงกว่านี้จะไม่ใช้ผลิตเป็นน้ำยางเข้มข้น) และนำไปปั่นต่อไป (สถาบันวิจัยยาง, 2536)

2.2.1.3 วิธีการผลิตน้ำยางข้น

วิธีการผลิตน้ำยางข้นโดยวิธีต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. วิธีการระเหยน้ำ (evaporation)

เป็นการใช้พลังงานความร้อนที่ทำให้เกิดการระเหยไปเพื่อให้ได้น้ำยางที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรียกว่า (evaporation method) น้ำยางข้นที่ได้เรียกว่า evaporation latex น้ำยางเข้มข้นที่ได้จะมีความคงสภาพเป็นน้ำยางที่ดีมาก ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆของน้ำยางจะไม่เปลี่ยนแปลง และการกระจายของเม็ดยางก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วย น้ำยางข้นที่ได้จากวิธีการระเหยน้ำนี้ จึงเหมาะสำหรับการที่จะต้องขนย้ายน้ำยางไปไกลๆ และเหมาะสำหรับการนำไปผลิตวัสดุสำเร็จรูปประเภทที่ต้องใส่สารตัวเติม (filler) เช่น การผลิตกาว latex-cement น้ำยางนี้เหมาะหรือใช้ได้ผลดีในกรณีที่ต้องการนำไปทำการประเภทที่สารอื่นๆที่อยู่ในน้ำยาง ช่วยรักษาความเสถียรของน้ำยางเป็นข้อได้เปรียบกับการทำการอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามในทางการค้าไม่ค่อยนิยมการทำน้ำยางข้นด้วยวิธีนี้ เพราะเป็นวิธีที่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลา

2. วิธีการทำให้เกิดครีม (creaming)

เป็นการทำน้ำยางให้เกิดครีม โดยการเติมสารช่วยให้เกิดครีม (creaming agent) ได้แก่ sodium alginate, locust bean gum, karaya, gum tragacanth เป็นต้นซึ่งเป็นสารคอลลอยด์ที่ละลายน้ำได้ปริมาณเล็กน้อยลงไปในน้ำยาง ทำหน้าที่พอกหรือเคลือบผิวของอนุภาคยางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและลอยสู่ผิวน้ำของน้ำยางได้ การทำน้ำยางข้นโดยวิธีทำให้เกิดครีม มีข้อดีคือ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ใช้แรงงานและพลังงานน้อย เนื้อยางที่สูญเสียไปกับหางน้ำยางค่อนข้างน้อย แต่สามารถทำให้น้ำยางข้นที่ผลิตโดยวิธีนี้บริสุทธิ์ และมีโปรตีนน้อยลงเมื่อผ่านกรรมวิธีการทำให้เกิดครีมซ้ำหลายๆครั้ง ส่วนข้อเสียคือ เป็นวิธีการที่ช้าต้องใช้เวลาาน และการเกิดครีมจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำยางที่นำมาผลิตด้วย คุณสมบัติของน้ำยางข้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหว่างการเก็บและการขนส่ง

3. วิธีการแยกด้วยไฟฟ้า (electrodecantation)

วิธีการแยกด้วยไฟฟ้านั้น จากการศึกษาในสถานะของน้ำยาง อนุภาคยางที่แขวนลอยในซีรัมต่างถูกห่อหุ้มด้วยคาร์บอกซิเลทไอออน (carboxylate ion) ที่มีประจุลบ ดังนั้นจึงสามารถที่จะอาศัยวิธีการทางไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการแยกส่วนของเนื้อยางจากส่วนของซีรัมได้ โดยวิธีการจุ่มขั้วไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวก ลงในน้ำยางที่ได้เติมสารช่วยทำให้น้ำยางคงความเสถียรไว้แล้ว อนุภาคยางจะค่อยๆ เคลื่อนไปรวมอยู่ทางขั้วบวก และลอยตัวขึ้นสู่ผิวหน้าของน้ำยางในที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากความหนาแน่นของอนุภาคยางต่ำกว่าความหนาแน่นของซีรัม อย่างไรก็ตามวิธีการทำให้น้ำยางข้นโดยใช้วิธีการแยกด้วยไฟฟ้านี้เป็นวิธีที่ยุ่งยากไม่ประหยัดจึงเป็นเพียงวิธีการสำหรับค้นคว้าวิจัยและไม่เป็นที่นิยมในเชิงพาณิชย์

4. วิธีการปั่น (centrifuge)

วิธีการปั่นเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการผลิตน้ำยางข้น เป็นวิธีการทำให้เกิดครีมโดยไม่ต้องใช้สารเคมี น้ำยางเป็นสารที่จัดอยู่ในระบบคอลลอยด์ (colloid system) ที่ประกอบด้วยส่วนของอนุภาคยาง (rubber particle) แขวนลอยกระจัดกระจายอยู่ในตัวกลาง คือซีรัมอนุภาคยางเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวแบบบราวเนียน (Brownian) และอนุภาคยางเบากว่าซีรัม ดังนั้นอนุภาคยางจึงมีแนวโน้มที่จะลอยตัวของน้ำยาง อัตราการเคลื่อนของอนุภาคยางขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของโลกซึ่งหากสามารถเพิ่มแรงดึงดูดได้ก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของอนุภาคยางด้วย ฉะนั้นการปั่นซึ่งสามารถเพิ่มแรงดึงดูดได้เป็น 2,000 ถึง 3,000 เท่าของแรงดึงดูดโลก จึงสามารถเร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคยางได้ จากหลักการนี้จึงได้ถูกนำมาพิจารณาสร้างเครื่องปั่นน้ำยางเพื่อการผลิตน้ำยางข้น เพื่อการแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากส่วนของซีรัมนั่นเอง

ขณะที่เครื่องปั่นทำงานนั้น ความเข้มข้นของน้ำยางภายในเครื่องจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางจะมากที่สุดที่จุดศูนย์กลางของการหมุนและจะค่อยๆ ลดลงเมื่อห่างออกไปจนถึงขอบถัง ดังนั้นในการออกแบบเครื่อง จะต้องให้น้ำยางที่ใส่เข้าไปในเครื่อง เริ่มถูกหมุนเหวี่ยงในถึงบริเวณที่มีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของน้ำยางที่ต้องการผลิต เพราะกระบวนการแยกน้ำยางข้นออกจากหางน้ำยางจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้น้ำยางที่มีความเข้มข้นตามต้องการ ปกติจะมีการปรับเครื่องปั่นให้ผลิตน้ำยางที่มีความเข้มข้นประมาณ

60% ของเนื้อเยื่อแห้ง เครื่องบั่นน้ำยางขนาดเล็กๆสามารถแยกน้ำยางสดได้ประมาณ 15 ลิตรต่อ ชั่วโมง และเครื่องขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมแยกน้ำยางสดได้ 400-600 ลิตรต่อชั่วโมง และ ปกติการเดินเครื่องบั่นจะสามารถเดินติดต่อกันได้อย่างมากครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง เพราะ จำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อทำความสะอาดล้างตม (sludge) ที่ติดอยู่ในหัวบั่นของเครื่อง

ในการผลิตน้ำยางชั้นโดยวิธีการบั่น โรงงานผลิตยางชั้นจะต้องจัดหาน้ำยาง สดจากสวน ปกติจะตั้งจุดรับซื้อยางตามที่ต่างๆหรือชาวสวนยางบางรายอาจขนน้ำยางสดมาส่งให้ ที่โรงงานโดยตรง หรือรวบรวมน้ำยางจากสวนยาง ข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึง และถือปฏิบัติ การ รักษาความสะอาด การใช้สารรักษาสภาพน้ำยางอย่างถูกต้อง และพอเพียงปกติจะใช้แอมโมเนีย อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับสารช่วยเช่น ซิงค์ออกไซด์ (ZnO), เตตระเมทิลไธยูเรมไดซัลไฟด์ (TMTD) ควรนำน้ำยางสดที่รวบรวมได้เข้ากระบวนการผลิตให้เร็วที่สุด จึงจะได้น้ำยางที่มีคุณภาพดี เมื่อนำ น้ำยางสดเข้าโรงงานแล้วจะทำการถ่ายลงถังรวม เก็บตัวอย่างตรวจสอบปริมาณเนื้อเยื่อแห้ง และ ปริมาณกรดไขมันระเหยได้ ตลอดจนปริมาณธาตุแมกนีเซียม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับ สมบัติน้ำยางสดให้เหมาะสมต่อไป โดยโรงงานจะให้ธาตุแมกนีเซียมตกตะกอนด้วยการเติม ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (diammonium phosphate, DAP) ในน้ำยางอย่างน้อย 1 วัน จึงจะไขเอา น้ำยางออกจากถังเก็บเข้าสู่กระบวนการบั่นด้วยเครื่องบั่นซึ่งน้ำยางที่ออกจากเครื่องบั่นส่วนหนึ่ง คือ น้ำยางชั้น และอีกส่วนคือ หางน้ำยาง (พายับ นามประเสริฐ, 2534; วราภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549; สถาบันวิจัยยาง,2536)

2.2.1.4 การรวบรวม และรักษาสภาพของน้ำยางชั้น

ขั้นตอนสุดท้ายของการบั่นน้ำยางชั้น คือ การรวบรวม และรักษาสภาพของ น้ำยางชั้น สารที่นิยมใช้เก็บรักษาสภาพน้ำยางชั้น คือ แอมโมเนีย และแอมโมเนียร่วมกับ สารช่วยบางชนิดเช่นซิงค์ออกไซด์ (ZnO), ซิงค์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมต (Zinc Diethyl Dithiocarbamate), เตตระเมทิลไธยูเรมไดซัลไฟด์(TMTD) เป็นต้น (วราภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549) โดยส่วนใหญ่มีการเติมแอมโมเนียเป็นหลัก เพราะแอมโมเนียเป็นตัวทำลายแบคทีเรียระบบการ รักษาสภาพน้ำยางชั้นด้วยแอมโมเนียมี 2 ระบบคือ

1.) ระบบที่ใช้ปริมาณแอมโมเนียมากประมาณ 0.7% ต่อน้ำหนักน้ำยางเรียก น้ำยางชั้นชนิดนี้ว่า HA (High Ammonia)

2.) ระบบที่ใช้ปริมาณแอมโมเนียร้อยละประมาณ 0.2% ต่อน้ำหนักน้ำยางและมี การใช้สารช่วยบางชนิดร่วมด้วยเช่น เตตระเมทิลไทอูรัมไดซัลไฟด์ร่วมกับซิงค์ออกไซด์ (TetramethylThiuramDisulphide/Zinc Oxide, TMTD/ZnO) เรียกน้ำยางชั้นชนิดนี้ว่า LA (Low Ammonia) (วิภาวี พัฒนกุล, 2554)

2.2.1.5 การเก็บ และการขนส่งน้ำยางชั้น

การเก็บน้ำยางชั้นไว้ในโรงงานเพื่อรอการถ่ายและการขนส่งต่อไปหรือเพื่อรอ การนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจบรรจุในถังขนาดใหญ่ 9,000-14,000 ลิตร หรือถังขนาด 200 ลิตร น้ำยางชั้นที่ถูกเก็บไว้โดยไม่ถูกกวนจะมีปัญหาเกิดคริมขึ้นบนผิวหน้า เนื่องจากอนุภาค คอลลอยด์ขึ้นอยู่บนผิวหน้าทำให้น้ำส่วนบนชั้นมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับกวนน้ำยางภายในถัง ซึ่งประกอบด้วยใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2- 3/4 ของขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางถัง การกวนควรใช้ความเร็วต่ำๆ เช่น 15-30 รอบต่อนาที ระยะเวลา และความถี่ ของการกวน เพื่อให้น้ำยางคงเป็นเนื้อเดียวกันตลอด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการเก็บน้ำยาง ถ้าอุณหภูมิ ที่เก็บน้ำยางสูงน้ำยางจะเกิดคริมได้เร็วขึ้น หากเก็บน้ำยางไว้อุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ควรกวนน้ำยางทุกวัน วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมง (วรภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549; นุชนาฏ ฌ ระนอง, 2547)

2.2.2 ชนิดของน้ำยางชั้น

น้ำยางชั้นที่ผลิตในประเทศโดยวิธีการปั่น (centifuge) ส่วนใหญ่จะรักษาสภาพน้ำยาง ชั้นด้วยปริมาณแอมโมเนียมาก (high-ammonia; HA) มีเพียงส่วนน้อยที่ผลิตน้ำยางชั้น ด้วยการ รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียร่วมกับสารช่วยบางชนิด ซึ่งชนิดของน้ำยางชั้นและสารรักษาสภาพน้ำ ยางชั้นโดยวิธีการปั่นนั้น ในปัจจุบันมีการใช้อยู่ 5 ระบบคือ

1. น้ำยางชั้นชนิด high ammonia (HA) ใช้สารละลายแอมโมเนียปริมาณ 0.7%
2. น้ำยางชั้นชนิด low ammonia-santobrite (LA-SPP) ใช้สารละลาย แอมโมเนียปริมาณ 0.2% ร่วมกับสารละลายโซเดียมเพนตะคลอโรฟิเนตปริมาณ 0.2%

3. น้ำยางชั้นแอมโมเนียชนิด low ammonia-boric acid (LA-BA) ใช้สารละลายแอมโมเนียปริมาณ 0.2% ร่วมกับสารละลายกรดบอริกปริมาณ 0.24%

4. น้ำยางชั้นแอมโมเนียชนิด low ammonia-Zinc diethyl dithiocabamate (LA-ZDC) ใช้สารละลายแอมโมเนียปริมาณ 0.2% ร่วมกับซิงค์ไดเอทิลไดไฮโดรคาร์บาเมท (ในรูปดิสเพิซชัน) ปริมาณ 0.2%

5. น้ำยางชั้นแอมโมเนียชนิด low ammonia-tetramethylthiuramdisulphide /zinc oxide (LA-TZ) ใช้สารละลายแอมโมเนียปริมาณ 0.2% ร่วมกับเตตระเมทิลไธยูเรมไดซัลไฟด์ (ในรูปดิสเพิซชัน) ปริมาณ 0.013% และซิงค์ออกไซด์ (ในรูปดิสเพิซชัน) ปริมาณ 0.013% (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548; วราภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549)

2.2.3 คุณภาพของน้ำยางชั้น

ข้อกำหนดและการทดสอบสมบัติของน้ำยางชั้น โดยได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบตามองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization, ISO) มาตรฐานน้ำยางชั้นนั้น โดยส่วนใหญ่กระบวนการผลิตน้ำยางชั้นนั้นวิธีที่นิยมใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็น วิธีการปั่น (centifuge) คือ ISO 2004 - 2000 ระบุสมบัติที่ต้องทดสอบและขีดจำกัดของน้ำยางชั้นที่ผลิตจากวิธีการปั่นสมบัติที่ระบุคุณภาพของน้ำยางชั้นที่ผลิตได้ คือ

1. ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยาง (Total Solids Content; TSC)

เป็นปริมาณของส่วนที่เป็นเนื้อยางทั้งหมดในน้ำยางร่วมกับสารอื่น ๆ ที่เป็นของแข็งและที่ไม่ใช่ยาง จะเป็นสมบัติที่สามารถระบุได้ว่าน้ำยางมีส่วนที่ไม่ใช่ยางปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะคงเหลือเป็นฟิล์มยางภายหลังจากการทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิทดสอบและบรรยากาศที่เหมาะสม

2. ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content; DRC)

เป็นปริมาณของส่วนที่เป็นเนื้อยางทั้งหมดในน้ำยางใช้กรดอะซิติกเพื่อให้ น้ำยางจับตัวภายใต้การควบคุมสภาพการจับตัวอย่างสมบูรณ์เป็นค่าที่สามารถระบุปริมาณเนื้อยางจริงๆ ซึ่ง

ส่งผลต่อการซื้อขายน้ำยางข้น การทดสอบหาค่าปริมาณเนื้อยาง เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยตามหลัก โดยในน้ำยางข้นนั้นจะต้องมีเนื้อยางแห้ง 60% เป็นสิ่งที่จะให้ความยุติธรรมและสร้างความเชื่อถือต่อผู้ซื้อว่าได้รับน้ำยางที่มีเนื้อยางตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้ และปริมาณเนื้อยางแห้งยังส่งผลต่อการนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

3. ปริมาณความเป็นด่าง (Alkalinity)

เป็นปริมาณด่างอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำยางแสดงเป็นปริมาณแอมโมเนียเพราะส่วนใหญ่จะรักษาสภาพน้ำยางด้วยแอมโมเนียการทดสอบความเป็นด่างเพื่อให้รู้ว่ามีการรักษา สภาพของน้ำยางได้หรือไม่ และเมื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการปรับไล่ปริมาณแอมโมเนียออกไปเป็นปริมาณมากน้อยเท่าใด น้ำยางข้นที่รักษาสภาพตามข้อกำหนดและมาตรฐาน จะมีความเสถียร น้ำยางจะไม่จับตัวเป็นเม็ด เป็นฝ้า หรือเป็นก้อน ในระหว่างการเก็บรักษาหรือการขนส่ง

4. ความเสถียรเชิงกล (Mechanical Stability Time; MST)

เป็นระยะเวลาที่น้ำยางเกิดความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลของความเสถียรเชิงกล เป็นสมบัติที่บ่งชี้ถึงความเสถียรของน้ำยางต่ออิทธิพลการเคลื่อนย้าย การปั่นกวนน้ำยาง การบีบ ภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุมแต่เมื่อน้ำยางเสียความคงตัวอนุภาคยางจะเริ่มเกาะหรือจับตัวกันเป็นเม็ดได้ เมื่อน้ำยางถูกกระทบโดยอิทธิพลทางกล

5. ปริมาณยางจับตัวเป็นก้อน (Coagulum Content)

เป็นปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสแตนเลสขนาดความกว้างของช่อง 180 ± 15 ไมโครเมตร สารเหล่านี้จะประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นๆที่เจือปนอยู่ในน้ำยาง การหาปริมาณยางจับตัวเป็นก้อนมีความสำคัญต่อกระบวนการนำน้ำยางไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่เข้มงวด และมีความละเอียดสูง

6. ปริมาณแมงกานีส (Manganese Content)

เป็นปริมาณของธาตุแมงกานีสในน้ำยาง การทราบปริมาณของธาตุแมงกานีสนั้น เพื่อให้ทราบถึงความคงทน ทนทานต่อการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางที่ทำจากน้ำยาง เนื่องจากธาตุแมงกานีสเป็นธาตุที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในโมเลกุลยางสามารถทำให้ยางเสื่อมสภาพได้

7. ปริมาณทองแดง (Copper Content)

เป็นปริมาณของธาตุทองแดงที่อยู่ในส่วนน้ำยาง การทราบปริมาณทองแดงในน้ำยาง ทำให้มีผลต่อความคงตัวของน้ำยาง เพื่อให้ทราบถึงความคงทน ทนทานต่อการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางที่ทำจากน้ำยางเนื่องจากธาตุทองแดงเป็นธาตุที่ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในโมเลกุลยางหากน้ำยางมีปริมาณของธาตุทองแดงเกินข้อกำหนดขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization, ISO) นั้น น้ำยางที่ได้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ของยาง เพราะอาจจะมีอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้น เพราะธาตุทองแดงเป็นตัวเร่งที่ทำให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพ

8. จำนวนกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid Number; VFA No.)

เป็นปริมาณของกรดไขมันระเหยที่เกิดขึ้นโดยการไฮโดรไลซิสของคาร์โบไฮเดรตในชีรัมของน้ำยางจะประกอบด้วยกรดอะซิติก กรดฟอร์มิก และกรดพรอพินิกเป็นส่วนใหญ่ จำนวนการเกิดกรดไขมันระเหยมาจากการใช้คาร์โบไฮเดรตของจุลินทรีย์ในชีรัมของน้ำยางเป็นอาหาร จำนวนกรดไขมันระเหยเป็นค่าที่บอกถึงสภาวะการเสื่อมสภาพ ถ้ามีค่าจำนวนกรดไขมันระเหยมากแสดงว่าจุลินทรีย์เข้าไปทำลายในน้ำยางมาก ทำให้น้ำยางเกิดการบูดเน่า เสื่อมสภาพเป็นของเหลวและจับก้อนกันอย่างรวดเร็ว

9. ปริมาณตม (Sludge Content)


เป็นสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ยางเมื่อมีการปั่นกวนน้ำยางจะตกตะกอนลงก้นภาชนะ สิ่งเจือปนประกอบด้วยสิ่งสกปรกพวกฝุ่นละออง ทราวดิน เปลือกไม้ และแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟตสมบัตินี้มีความสำคัญต่อคุณภาพของน้ำยางชั้น เมื่อนำไปแปรรูปถ้าน้ำยางชั้นมีปริมาณตมค่านี้สูง จะทำให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการผลิต อาจเกิดการสะสมของปริมาณตมอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้น้ำยางเกิดการเสียสภาพ ไม่สามารถนำมาใช้งานต่อไปได้

10. จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide Number; KOH No.)

เป็นจำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่สมมูลย์พอดีกับอนุมูลของกรดทั้งหมดที่รวมกับแอมโมเนียในน้ำยางที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยาง 100 กรัม นั่นคือจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวระบุปริมาณของหมู่แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกรดทั้งหมดกับแอมโมเนียมาจากในน้ำยางเกิดการทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ และคาร์ไฮโดรไลซิสของสารโปรตีนในน้ำยาง ในระหว่างการเก็บรักษา ค่าที่สูงนั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงมาก และเป็นการบ่งชี้ถึงอายุหลังการผลิตที่นานของน้ำยางชั้น

11. สีและกลิ่น

การทดสอบน้ำยางตามมาตรฐาน จะไม่กำหนดการทดสอบสีของน้ำยางแต่ในข้อกำหนดมาตรฐานจะระบุเรื่องสีไว้ สำหรับการตรวจสีของน้ำยางใช้สายตาในการตรวจสอบ โดยทำการเปรียบเทียบกับน้ำยางคุณภาพดีที่เป็นสีขาว น้ำยางชั้นที่ดีไม่ควรจะเป็นสีเทาหรือสีฟ้า เมื่อน้ำยางชั้นเกิดเป็นสีเหล่านี้ จะแสดงถึงน้ำยางชั้นมีสิ่งเจือปน เริ่มเสีย บูดเน่า และเกิดการจับก้อนได้ ส่วนของกลิ่นน้ำยางชั้นนั้นจะบ่งชี้ถึงอาการบูดเน่าของน้ำยาง การตรวจสอบกลิ่นโดยการทำให้เป็นกลางด้วยกรดบอริก แล้วทำการตรวจสอบว่ามีกลิ่นบูดเน่าของน้ำยางชั้นหรือไม่ (วิภาวี พัฒนกุล, 2554; วราภรณ์ ขจรไชยกูล, 2549)



ภาพที่ 2.3 กระบวนการผลิตน้ำยางข้น

2.3 ยางแผ่น

ยางแผ่นเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมมานานในระบบอุตสาหกรรมวิธีทำยางแผ่นเป็นวิธีการที่ง่ายต้องมีความพิถีพิถันในการทำ ซึ่งคุณภาพของยางแผ่นนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต เมื่อรวบรวมน้ำยางสดจากสวนจะต้องรีบทำยางแผ่นทันทีเพราะสิ่งแวดล้อมทั่วไปเช่น ความร้อนจากอากาศจะช่วยให้ยางบูดหรือรัดตัวขึ้นทุกขณะแล้วกรองแยกสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนออกเติมสารทำให้น้ำยางจับตัวเร็วเป็นแผ่นแล้วทำให้แห้งโดยอาจทำเป็น ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้งหรือยางแผ่นรมควัน เพื่อส่งจำหน่ายต่อไป การทำยางแผ่นชั้นดีนั้นก็มีหลักการง่ายๆ คือการทำยางให้สะอาดรีดแผ่นยางให้บางสีของแผ่นยางมีความสม่ำเสมอ ใช้น้ำและน้ำกรดถูกอัตราส่วน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548 ข)

2.3.1 คุณภาพของยางแผ่น

ในการทำยางแผ่นนั้นจะพบว่าความประณีตในการทำยางแผ่นนั้นจะมีความแตกต่างกัน จึงทำให้ได้คุณภาพของยางแผ่นที่มี ขนาด ความกว้าง ความหนา น้ำหนักและความสะอาดบนแผ่นยางค่อนข้างแตกต่างกัน ทำให้มีปัญหาต่อคุณภาพของยางแผ่นรมควันที่ได้ ซึ่งยางแผ่นที่มีคุณภาพดี ควรมีลักษณะดังนี้

1. เป็นยางแผ่นที่สะอาดเมื่อทำการส่องดูบนผิวของยางแผ่นด้วยสายตา จะไม่ปรากฏสิ่งสกปรกพวกเศษดิน หิน ทราาย เป็ดอกไม้ ฟองอากาศ ราดำหรือรอยตำหนิอื่น ๆ
2. ยางแผ่นควรมีขนาดและความหนาความสม่ำเสมอ คือ มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้างเฉลี่ย 38-46 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 80-90 เซนติเมตร มีความหนาเฉลี่ย 2.8-3.2 มิลลิเมตร มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 800-1200 กรัมต่อแผ่น
3. ลักษณะผิวดอกยางและสีของยางแผ่นมีความสม่ำเสมอ อาจเป็นสีเหลืองอ่อนหรือค่อนข้างเข้มแต่ต้องไม่คล้ำจนเกินไป ไม่มีสีสลับเป็นทางๆ เว้าแหว่งหรือขาวเป็นริ้วๆ
4. เวลาออกแรงดึงยางแผ่นด้วยมือต้องมีความยืดหยุ่นดี ไม่ขาดหรือไม่เกิดรูพรุน ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปและไม่เหนียวติดมือ

ในการจำหน่ายซื้อขายยางแผ่นดิบนั้นได้มีการกำหนดมาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพต่างๆ เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความสะดวกต่อผู้ซื้อและผู้ขายยางแผ่นดิบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการกำหนดคุณภาพของยางแผ่นดิบ ซึ่งแสดงมาตรฐานยางแผ่นดิบในตารางที่ 2.4 ดังนี้

ตารางที่ 2.4 มาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพต่างๆ

รายการ	คุณภาพ			
	1	2	3	4
1. ความสะอาดแผ่น (ร้อยละ)	100	100	100	100
สิ่งสกปรกในแผ่น (ร้อยละ)	0	เล็กน้อย	เล็กน้อย	มีบ้าง
ฟองอากาศในแผ่น (ร้อยละ)	0	เล็กน้อย	เล็กน้อย	มีบ้าง
2. ขนาดความหนาของแผ่นไม่เกิน (มิลลิเมตร)	3	4	4	4
3. ความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน (ร้อยละ)	1.5	2	3	4.5
4. สีของเนื้อยาง	ใส	สม่ำเสมอ	ไม่ใสนัก	ไม่ใส
ความคล้ำ	0	อาจมีบ้าง	คล้ำ	คล้ำ
5. แผ่นยืดหยุ่น	ดี	ดี	ดี	ดี
ลายดอกแผ่นที่ปรากฏ	ชัด	ชัด	ชัด	ชัด
6. น้ำหนักแผ่น (กรัม)	800-1,200	100-1,200	ไม่เกิน 1,500	ไม่เกิน 1,500
7. รูปแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า				

ที่มา: ฅพรวตนิวิชีวิตชลชัย, 2554

2.3.2 ขั้นตอนการผลิตยางแผ่น

ขั้นตอนการผลิตยางแผ่นนั้น มีขั้นตอนการผลิตยางแผ่นแบบชาวบ้านและการผลิตยางแผ่นในเชิงอุตสาหกรรม มีการผลิตยางแผ่น ดังนี้

2.3.2.1 การผลิตยางแผ่นแบบชาวบ้าน

ชาวบ้านที่เป็นชาวสวนยางส่วนใหญ่จะมีสวนยางขนาดเล็กเป็นของตนเอง เมื่อทำการกรีดยางเสร็จจะได้น้ำยางปริมาณไม่มากนัก จะนำมาทำเป็นยางแผ่นโดยวิธีแบบชาวบ้านทั่วไปคือ

ขั้นตอนที่ 1 นำน้ำยางสดที่กรีดยได้มากรองผ่านตะแกรงขนาด 40-60 เมช (mesh) (บางสวนยางอาจกรองผ่านต้นฟางหญ้าแห้ง) เพื่อที่จะแยกสิ่งสกปรก เศษใบไม้ เปลือกไม้ ที่ติดปนมาออกไป

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเจือจางน้ำยาง โดยนำน้ำยางสดที่กรองแล้วมา 1 ส่วน ผสมน้ำสะอาด 1 ส่วน (บางสวนยางอาจใช้น้ำยางสด 3 ส่วน ผสมน้ำ 2 ส่วน) ใส่ลงในตะกวดขนาดบรรจุน้ำยางได้ 5-6 ลิตรแล้วทำการกวนให้เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเตรียมสารละลายกรดฟอร์มิกเจือจางเพื่อให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อนยาง โดยใช้กรดฟอร์มิกเข้มข้น 90% ปริมาณ 1 ช้อนแกง (ปริมาณ 8 ลูกบาศก์เซนติเมตร) ต่อน้ำ 2 กระป๋อง (ประมาณ 640 ลูกบาศก์เซนติเมตร)

ขั้นตอนที่ 4 ทำการตวงน้ำกรดที่ผสมให้เจือจางแล้ว 1 กระป๋องนมต่อน้ำยางสดที่จะทำยางแผ่น 1 ตะกวด เทน้ำกรดใส่ลงไปให้น้ำยางสดที่จะทำเป็นยางแผ่น กวนซ้าๆ กลับไปมา ประมาณ 5-6 รอบแล้วปาดฟองยางออก

ขั้นตอนที่ 5 ปล่อยให้ให้น้ำยางเกิดการจับตัว โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใช้ภาชนะปิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกที่จะตกลงไป

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อน้ำยางจับตัวโดยสมบูรณ์แล้วเติมน้ำสะอาดลงไปอีกจนคลุมผิวยาง ทำให้น้ำที่จับตัวหลุดออกจากขอบตะกวด

ขั้นตอนที่ 7 ล้างพื้นหรือโต๊ะที่จะใช้นวดยางและเครื่องรีดยางให้สะอาด

ขั้นตอนที่ 8 เทยางลงในตะกวดที่จับตัวดีแล้วคว่ำลงบนโต๊ะ

ขั้นตอนที่ 9 เอาตะกวดออกแล้วทำการนวดก้อนยางด้วยมือ ไม้ลูกกลิ้ง หรืออาจใช้เท้าเหยียบให้ได้ยางที่บางค่อนข้างมีความสม่ำเสมอประมาณ 1 เซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 10 นำยางที่นวดแล้วไปเข้าเครื่องรีดลูกกลิ้งผิวเรียบ ประมาณ 3 ครั้ง โดยค่อยๆ ลดช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งจนกระทั่งได้ยางแผ่นหนาประมาณ 3-4 มิลลิเมตร

ขั้นตอนที่ 11 นำยางแผ่นเข้าเครื่องรีดลายดอกครั้งสุดท้าย ได้ยางแผ่นมีความหนาเฉลี่ย 2.8-3.2 มิลลิเมตร

ขั้นตอนที่ 12 ล้างยางแผ่นด้วยน้ำสะอาดครั้งสุดท้ายแล้วผึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง
 ขั้นตอนที่ 13 ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดที่ใช้ทำยางแผ่น คั่ว
 และตากแดดให้แห้งเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
 ขั้นตอนที่ 14 รวบรวมยางแผ่นดิบซึ่งทำไว้มากพอสมควรแล้วไปจำหน่าย เพื่อทำ
 การรวมควันให้แห้งสนิทต่อไป

2.3.2.2 การผลิตยางแผ่นเชิงอุตสาหกรรม

การผลิตยางแผ่นในเชิงอุตสาหกรรมนั้น จะมีการรวบรวมน้ำยางจากสวนยาง
 ขนาดใหญ่หรือสวนยางขนาดเล็กในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน นำมาผลิตเป็นยางแผ่นพร้อมกัน
 จำนวนมาก จึงทำให้ได้ยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ต่อจากนั้นยางแผ่นจะถูกนำมารมควัน
 ให้แห้งเป็นยางแผ่นรมควันขั้นดีต่อไป ในขั้นตอนการผลิตยางแผ่นเชิงอุตสาหกรรมมีขั้นตอนการทำ
 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บและรวบรวมน้ำยาง

ควรทำการเช็ดถ้วยยางให้สะอาดก่อนรองรับน้ำยาง ถึงเก็บน้ำยาง
 ควรสะอาดและแห้งก่อนใช้ทุกครั้ง ไม่ใส่ใบไม้ ชี้อย่าง หรือก้อนยางที่จับตัวลงในถังเก็บน้ำยาง
 เพราะจะทำให้สกปรก กรองน้ำยางยาก และน้ำยางจะเกิดการสูญเสียสภาพได้ง่าย ถึงเก็บน้ำยาง
 ควรมีฝาปิดขณะลำเลียงไปสู่โรงงานทำยางแผ่นน้ำยางสดก่อนนำมาผลิตเป็นยางแผ่น เพื่อป้องกัน
 ไม่ให้น้ำยางเกิดการล้นออกมานอกถัง อาจเก็บรักษาน้ำยางด้วยสารเคมี เช่น สารละลาย
 แอมโมเนีย ฟอรัมาลดีไฮด์หรือโซเดียมซัลไฟต์ปริมาณตามความเหมาะสม เพื่อไม่เกิดการบูดเน่า
 หรือจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆ

ขั้นตอนที่ 2 การทำความสะอาดเครื่องมือทำยางแผ่น

อุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกอย่างที่จะทำยางแผ่น เช่น เครื่องกรอง
 ตะก่งทำยางแผ่น เครื่องรีดยางจำเป็นต้องสะอาดอยู่เสมอทั้งก่อนและหลังการใช้งานแล้วเครื่องมือ
 ในการทำยางแผ่นควรให้เปียกน้ำทุกครั้งก่อนใช้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดหลังใช้
 เสร็จเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการทำยางแผ่นได้แก่

1. ตะก
2. ตะแกรงกรองขนาดเบอร์ 40 และ 60
3. ถังสำหรับใส่น้ำและน้ำยาง
4. โຕ้ะนวนดยาง
5. เครื่องรีดชนิดลื่นและชนิดดอก
6. โรงเรือนหรือเพิงอย่างง่าย ๆ
7. กระจบองตวงน้ำยางและน้ำ
8. ใบพายสำหรับกวนน้ำยาง
9. ภาชนะผสมน้ำกรด

ขั้นตอนที่ 3 การกรองน้ำยาง

น้ำยางสดจำเป็นต้องมีการกรองผ่านตะแกรงขนาด 40-60 เมช (mesh) เพื่อแยกสิ่งสกปรก ใบไม้ หรือเศษยางก้อนจับตัวที่อาจเจือปนอยู่ในน้ำยาง โดยวางตะแกรงกรองซ้อนไว้ 2 ชั้น เครื่องกรองเบอร์ 40 อยู่ข้างบนและเบอร์ 60 อยู่ข้างล่าง

ขั้นตอนที่ 4 การตวงน้ำยางใส่ตะก

ทำการตวงน้ำยางที่ผ่านกรองแล้วไปใส่ในตะกที่สะอาดโดยทำการใส่ตะกละ 3 ลิตร

ขั้นตอนที่ 5 การเจือจางน้ำยาง

ในน้ำยางสดที่กรีตจากต้นยางจะมีความเข้มข้นประมาณ 25-45% เมื่อทำให้เกิดการจับตัวพบว่าก้อนยางจะมีความหนาและแข็งกระด้าง ทำให้ก้อนยางรีดเป็นแผ่นได้ยากและแห้งช้า แต่ถ้าทำให้น้ำยางนั้นเจือจางก่อน ก็จะทำให้ก้อนยางจับตัว สามารถรีดเป็นแผ่นบางและแห้งเร็วกว่า ดังนั้นเพื่อให้ได้สมบัติที่ดีต้องเจือจางน้ำยางสดให้ความเข้มข้นลดลงเหลือประมาณ 15% ของเนื้อยางแห้งโดยการเจือจางด้วยน้ำที่สะอาด ทำการเติมน้ำสะอาดลงในตะกที่ใส่น้ำยางไว้แล้วตะกละ 2 ลิตรจะได้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำยางกับน้ำในอัตรา 3 ส่วนต่อ 2

ส่วน (อัตราส่วนผสมอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากน้ำยางเจือจางบ้างแล้วเช่น กรณีที่ฝนตกขณะเก็บน้ำยางหรือจากสาเหตุอื่นๆ)ทำการกวนน้ำยางและน้ำให้เข้ากันอย่างช้าๆไม่ให้เกิดฟองอากาศในน้ำยาง

ขั้นตอนที่ 6 การเลือกใช้น้ำกรดและการผสมน้ำกรด

เพื่อให้ยางแข็งตัวและได้ยางแผ่นที่คุณภาพดีตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรือโรงงานอุตสาหกรรมควรเลือกใช้กรด “ฟอร์มิก” ชนิดความเข้มข้น 90% ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากกรดชนิดอื่นคือไม่มีสีกลิ่นฉุนจัดละลายน้ำได้ดี หากมีการสูดดมจะเสปจมุมอย่างรุนแรงควรใช้กรดด้วยความระมัดระวัง

ข้อดีของกรดฟอร์มิกคือ

1. ยางแผ่นมีความแข็งตัวสม่ำเสมอหากทำให้เจือจางด้วยน้ำสะอาดที่ถูกต้อง

2. สามารถระเหยได้และไม่ตกค้างในแผ่นยาง

3. ไม่ทำให้แผ่นยางเหนียวเหนอะ

4. สมบัติและความยืดหยุ่นของแผ่นยางคงเดิม

5. ไม่ทำให้โรงเรือนและแผ่นยางมีกลิ่นเหม็น

6. ไม่ทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายมากนักจะทำให้อายุการ

ใช้งานยาวนาน

การผสมกรดฟอร์มิกเพื่อให้ยางแผ่นแข็งตัวในเวลา 30 - 45 นาที ควรผสมกรดฟอร์มิกในอัตราส่วนกรดฟอร์มิก 30 มิลลิลิตร (2 ช้อนแกง) ผสมน้ำสะอาด 1,170 มิลลิลิตร (3 กระป๋องนม) แล้วกวนให้เข้ากันโดยเทกรดลงในน้ำและควรใช้ภาชนะที่เป็นกระเบื้องเคลือบหรือแกลลอนพลาสติกในการผสม

ขั้นตอนที่ 7 การใช้สารละลายกรดผสมน้ำย้าง

การทำให้น้ำย้างเกิดการจับตัว โดยใช้สารละลายกรดฟอร์มิคความเข้มข้นประมาณ 2-6% ใส่ลงในน้ำย้างปริมาณ 0.4% โดยน้ำหนักของเนื้อย้างแห้ง เทสารละลายกรดลงไปในน้ำย้างอย่างช้าๆ ใช้ใบพายกวนให้เข้ากันจนทั่ว ขณะกวนน้ำย้างอาจมีฟองเกิดขึ้นใช้ใบพายปาดฟองย้างที่เกิดขึ้นออกจากตะกง ถ้าไม่ปาดออกเมื่อนำย้างไปทำการรวมควันจะทำให้เห็นรอยจุดอากาศในแผ่นย้างทำให้ได้ย้างชั้นคุณภาพที่ต่ำทำการเสียบแผ่นคั้นให้แต่ละแผ่นห่างกันประมาณ 1.5 นิ้ว ปิดตะกงด้วยแผ่นสังกะสีหรือวัสดุที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกตกลงไปในน้ำย้างปล่อยให้ย้างจับตัวใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

ขั้นตอนที่ 8 การเติมน้ำลงในก้อนย้างจับตัว

เมื่อย้างเริ่มเกิดการจับตัวจะมีลักษณะเป็นก้อนขาวนุ่ม หลังจากย้างเกิดการรวมตัวเป็นก้อนโดยสมบูรณ์แล้ว จะมีซีรัมซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่ข้นเหลืออยู่ใต้น้ำเพิ่มลงไปนีก้อนย้างจับตัวทุกตะกง เพื่อความสะดวกในการนำน้ำย้างที่จับตัวออกจากตะกง โดยให้น้ำคลุมผิวย้างเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวย้างสัมผัสกับอากาศทำให้อย้างไม่ถูกออกซิไดซ์ตรงผิวจนมีสีคล้ำหรือเป็นรอยต่าง นอกจากนี้น้ำที่เติมลงไปจะช่วยล้างกรดที่อาจเหลือปะปนอยู่ในก้อนย้างให้ออกไปเมื่อนำย้างออกมาแล้วให้วางบนโต๊ะที่สะอาดซึ่งปูด้วยอลูมิเนียมหรือแผ่นสังกะสีขนาดให้วางลงด้วยมือหรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมและสะอาดขนาดย้างให้หนาประมาณ 1 เซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 9 การรีดย้างแผ่น

น้ำย้างแผ่นที่ผ่านการนวดแล้วเข้าเครื่องรีดเส้น 3-4 ครั้งให้บางประมาณ 3-4 มิลลิเมตรหลังจากนั้นนำย้างแผ่นเข้าเครื่องรีดดอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวซึ่งจะช่วยให้อย้างแห้งเร็วขึ้นเมื่อนำไปผึ่งและย้างแผ่นที่รีดดอกแล้วควรล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งเพื่อล้างน้ำกรดและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามผิวของแผ่นย้างออกให้หมดในส่วนเครื่องรีดย้างแผ่นมีด้วยกันหลายแบบซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. เครื่องรีดยางแผ่นที่ใช้กำลังเครื่องยนต์หรือใช้ไฟฟ้าในการทำงาน สำหรับเครื่องชนิดนี้ชุดหนึ่งมีลูกกลิ้ง 4-6 คู่บนผิวหน้าของลูกกลิ้งคู่สุดท้ายเป็นดอกหรือลวดลายแต่ ละคู่ของลูกกลิ้งสามารถปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งได้ตามต้องการและบนเหนือลูกกลิ้งจะมีท่อน้ำ จะะรูตามแนวยางของลูกกลิ้งเวลารีดยางก็จะเปิดน้ำให้ฉีดแผ่นยางเพื่อชะล้างกรดและสิ่งสกปรกออก

2. เครื่องรีดที่ใช้มือหมุนซึ่งชาวสวนนิยมใช้กัน

ขั้นตอนที่ 10 การผึ่งยางแผ่น

ยางแผ่นที่ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วควรนำมาผึ่งไว้ในที่ร่ม และไม่ ควรให้โดนแสงแดดเพราะจะทำให้ยางแผ่นเสื่อมคุณภาพได้ง่ายและไม่ควรวางแผ่นยางบนพื้นหรือ พาดแผ่นยางในที่ที่มีฝุ่นหรือสัมผัสสิ่งสกปรกได้ง่ายหลังจากผึ่งยางแผ่นไว้ประมาณ 6 ชั่วโมงให้ เก็บรวบรวมยางแผ่นโดยพาดไว้บนราวในโรงเรือนเพื่อรอจำหน่ายเป็นยางแผ่นดิบ

2.3.2.3 การใช้งานยางแผ่นดิบ

ยางแผ่นดิบที่มีการผลิตยางแผ่นโดยวิธีการแบบชาวบ้านหรือการผลิตยางแผ่น โดยวิธีการเชิงอุตสาหกรรมสามารถนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นยางชนิดต่างๆ ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้งหรือยางแท่งชั้นเอสทีอาร์ 5, 10 และ 20 เป็นต้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548; ณพรัตน์ วิจิตรชลชัย, 2554; เสาวนีย์ ก่ออุตติกุลรังสี, 2543)

2.4 รา

ราจัดเป็นพวกยูคาริโอตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ จัดเป็นเห็ดราโบริโพรฟ มีสารอินทรีย์เป็นอาหาร ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตเป็นแซิโพรไฟต์ ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยให้เป็นสารโมเลกุลเล็ก จึงมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการหมัก เช่น ทำเบียร์ ไวน์ สารปฏิชีวนะ

รามีลักษณะเป็นทลัส (thallus) อาจเป็นเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ แต่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์มาต่อกันเป็นเส้นสายยาว มีผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส (cellulose) หรือ ไคติน (chitin) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง และมีสปอร์เพื่อการสืบพันธุ์ รามีเส้นใยหรือไฮฟา (hypha) กลุ่มของเส้นใยเรียกไมซีเลียม (mycelium) เส้นใยแบ่งเป็น 3 แบบคือ

1. เส้นใยไม่มีผนังกัน (nonseptate หรือ coenocytic hypha) เส้นใยจะเป็นท่อทะลุถึงกัน มีไซโทพลาซึมและนิวเคลียสต่อเนื่องกัน

2. เส้นใยที่มีผนังกัน และมีนิวเคลียสอันเดียวในแต่ละเซลล์

3. เส้นใยที่มีผนังกัน และมีนิวเคลียสหลายอันในแต่ละเซลล์

การสืบพันธุ์

รามีการสืบพันธุ์ 2 แบบ คือ

1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction)

2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction)

การดำรงชีวิต

ราเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าจุลินทรีย์อื่นๆ สามารถเจริญในอาหารที่มีน้ำตาล ทนกรด ราใช้อาหารได้หลายชนิด เนื่องจากเป็นพวกเห็ดราโบริโพรฟจึงไม่สามารถใช้นิโตรเจนคาร์บอน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บางชนิดสามารถใช้สารอินทรีย์ ไนโตรเจน เช่น กลีโอสโมเนียมได้ แต่ต้องการสารอินทรีย์ในโตรเจนในการสร้างโปรตีน ดังนั้นการดำรงชีวิตของราจึงมีหลายแบบ (นงลักษณ์ สุวรรณพินิจและปรีชา สุวรรณพินิจ, 2547)

2.4.1 ราที่เจริญบนยางแผ่น

ราที่พบบนยางแผ่นส่วนใหญ่จำพวก *Aspergillus* sp., *Penicillium* sp. และ *Fusarium* sp. (ณพรัตน์ วิชิตชลชัย และคณะ, 2536) และงานวิจัยของ Linos และ Steinbüche (2001) พบว่าเชื้อที่เจริญได้บนยางแผ่นและเป็นสาเหตุทำให้ยางธรรมชาติเสียสภาพนั้นคือ *Aspergillus* และ

Penicillium นอกจากนี้ อร์ญ หันพงศัภคตติกุล และคณะ (2552) แยกเชื้อราจากยางแผ่นไม้ 150 ไอโซเลต อยู่ใน 9 สกุล คือ *Aspergillus*, *Penicillium*, *Cladosporium*, *Rhizopus*, *Mucor*, *Geotrichum*, *Trichoderma* และ *Tritirachium* จะเห็นได้ว่าเชื้อราที่พบบนยางแผ่นส่วนใหญ่ คือ *Aspergillus* sp. และ *Penicillium* sp.

Aspergillus (คลาสติวเทอโรไมซีตีส) พบในธรรมชาติตามผัก ผลไม้ เจริญได้ดีบนอาหารทุกชนิด มีทั้งประโยชน์และโทษ บางชนิดทำให้อาหารเน่าเสีย และทำให้สิ่งของเครื่องใช้พวกเครื่องหนัง เสื้อผ้าเสียหาย บางชนิดทำให้เกิดโรค ส่วนผลดีเนื่องจากมีเอนไซม์หลายชนิดจึงมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตกรดต่างๆ การทำเบียร์ การทำสารปฏิชีวนะ ลักษณะรูปร่างเป็นไมซีเลียมที่แตกแขนงและมีผนังกัน แต่ละส่วนที่กันมีนิวเคลียสหลายอัน โคนิดิโอฟอร์เกิดจากฟุตเซลล์ (foot cell) โคนิดิโอฟอร์จะโป่งออกเป็นเวสซิเคิล (vesicle) และมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นสเตอริกมา โคนิเดียที่สร้างขึ้นภายหลังจะดันโคนิเดียอันแรกๆออกมาและยังติดต่อกันอยู่ จึงเกิดเป็นสายของโคนิเดีย

Penicillium (คลาสติวเทอโรไมซีตีส) เป็นราที่พบได้ทั่วไป ในบางชนิดทำความเสียหายให้ผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช บางชนิดมีประโยชน์ใช้บ่มเนยแข็ง ใช้ทำสารปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลลิน บางพวกสามารถสืบทพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยอาศัยเพศโดยสร้างแอสโคสปอร์ซึ่งจะจัดไว้เป็นอีกสกุลหนึ่ง ส่วนใหญ่มีการสืบทพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยสร้างโคนิเดีย ซึ่งจะเกิดเป็นสายที่ปลายสเตอริกมา โคนิดิโอฟอร์จะแตกกิ่งก้านคล้ายแปรงและมีสปอร์เกิดที่ปลาย (นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2547)

2.5 ข้อมูลสารเคมี

1. สาร A

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

Parachlorometacresol	4% (โดยมวลต่อปริมาตร)
Pine oil	6.5% (โดยมวลต่อปริมาตร)

Parachlorometacresol คือ สารที่ละลายในน้ำมันสนหรือ pine oil และน้ำ

สารพาราคลอโรเมตะครีซอล เป็นสารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Disinfectant (ดิสอินเฟคแตนท์) เป็นสารที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบสำหรับใช้กำจัดจุลินทรีย์ที่อยู่บนพื้นผิววัตถุ เช่น พื้นห้อง พื้นผิวโต๊ะ เครื่องมือ ขวดนมเด็ก หรือเครื่องมือแพทย์ (คนไทยตัวเล็ก, 2551)

Pine oil หรือ น้ำมันสน คือ สารสกัดจากพืชธรรมชาติต้นสน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตัว Pine-oil ได้นำมาใช้ในการรักษาโรคหอบหืดได้

คุณสมบัติของ Pine-oil

1. ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
2. คุณสมบัติเด่นต่อระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก
3. ขยายหลอดลม สำหรับผู้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ไรฝุ่นได้

ข้อควรระวังในการใช้

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มืดซิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้และหยิบจับ ควรล้างมือ รองเท้ายางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4. ห้าม ทิ้งภาชนะ บรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
2. หากเข้าตารีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3. หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์

2. สาร B

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ



Linear Alkylbenzene Sulfonate, Potassium salt 10% (โดยมวล)

Sodium Lauryl Ether Sulfate 7.2% (โดยมวล)

เป็นสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ทำหน้าที่จับตัวกับสิ่งสกปรก ลักษณะของโมเลกุลของสารประเภทนี้ปลายหนึ่งจะจับกับโมเลกุลของน้ำได้ดี อีกปลายหนึ่งจะจับกับโมเลกุลของคราบไขมัน ทำให้คราบไขมันหลุดออก ออกฤทธิ์ทำให้ผสมกลมกลืนกับน้ำ ทำให้เกิดฟอง ทำให้เกิดความเหนียวและทำให้สามารถจับตัวกับสิ่งสกปรกแล้วแยกออกจากส่วนที่เป็นน้ำ สารลดแรงตึงผิวที่ใช้กันมากมี 2 ชนิดคือ Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) และ Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสารชำระล้างที่มีประจุลบ (anionic surfactant)

Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS)

เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactant) LAS เป็นสารผสมที่มีจำนวนคาร์บอนอยู่ระหว่าง 10-14 อะตอมบนสายอัลคิล (alkyl chain) ซึ่งต่อกับวงแหวนเบนซีนที่ตำแหน่งพารา LAS ในรูปของเกลือโซเดียมจัดเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ล้างจาน ในความเข้มข้นระหว่าง 5-25% เนื่องจาก LAS สามารถทำให้สิ่งสกปรก หรือคราบไขมันหลุดจากผิวของผ้าหรือจานชามได้ มีค่า LD₅₀ (หนู) 1,600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พิษปานกลาง เป็นสารทำให้เกิดฟอง มักใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และแชมพู อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนัง หากเกิดอาการหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ควรหยุดใช้ทันที ในกระบวนการผลิต SLES อาจปนเปื้อนด้วย 1,4-dioxane ซึ่งอาจเป็นสารก่อมะเร็ง ในต่างประเทศมีการห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและยา แต่อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้สารชนิดนี้ก่อมะเร็ง (ไซติมา วิลวัลด์, 2549)



โครงสร้างทางเคมี linearalkylbenzenesulfonate

Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES) หรือ sodium laureth sulfate

ข้อควรระวังในการใช้

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มืดซิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน


1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ผู้ที่แพ้สารเคมีง่ายควรสวมถุงมือยาง
3. ภาชนะที่ใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือทำลาย ห้ามทิ้งลงแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์

3. เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)

สูตรเคมี : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$



โครงสร้างทางเคมีของethyl alcohol

เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือเอทานอล (ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด แอลกอฮอล์ชนิดนี้กินได้ นำมาใช้ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นตัวทำละลายสี แลคเกอร์ และยา ใช้เช็ดทำความสะอาดแผล ใช้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า ไวน์ และเบียร์ ใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ตกตะกอนกรดนิวคลีอิกในงานอณูชีววิทยา (Molecular Biology) เป็นต้น

คุณลักษณะของเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสูงสามารถละลายน้ำได้ (ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค, 2552)

4. โซเดียมซอร์เบต (sodium sorbate)

สูตรเคมี : $C_6H_7NaO_2$




โครงสร้างทางเคมีของ sodium sorbate

โซเดียมซอร์เบต (sodium sorbate) เป็นเกลือของกรดซอร์บิก (sorbic acid) เป็นสารที่ใช้ในได้กรอกหมัก และได้กรอกแห้ง ซึ่งมักจะเน่าเสียเนื่องเชื้อราเป็นสาเหตุ กรดซอร์บิกมีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราและยีสต์ได้ดีนิยมใช้เป็นสารกันบูดเพราะเป็นสารเคมีที่เราใส่เข้าไปในอาหารแล้วจะช่วยป้องกันหรือช่วยทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไม่ให้เจริญเติบโต หรือป้องกันไม่ให้แพร่กระจายออกไป จึงไม่เกิดการสร้างของเสีย อาหารจึงอยู่ได้นานเพราะไม่มีกลิ่น ไม่มีรสไม่ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงสามารถถูกย่อยสลายในร่างกายได้แบบเดียวกับกรดไขมันที่เกิดตามธรรมชาติอันตรายจึงมีน้อย สารนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ ค่าความเป็นกรดต่ำกว่า 6.5 เป็นปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารสำหรับกรดซอร์บิก โซเดียมซอร์เบต และแคลเซียมซอร์เบต ใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมในอาหาร 1 กิโลกรัมใช้เป็นสารกันบูดในอาหาร

5. โซเดียมเปอร์บอเรต(sodium perborate)

สูตรเคมี : $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$




โครงสร้างทางเคมีของ sodium perborate

มีลักษณะเป็นของแข็งผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นอยู่ในผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกขาวกลุ่ม Oxygen Bleach ทำหน้าที่เป็นสาร Disinfectant (ดิสอินเฟคแตนท์) ในการเป็นสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก เป็นสารที่ใช้สำหรับฟอกฟันขาวและเป็นส่วนผสมในน้ำยาหยอดตา (กรมควบคุมมลพิษ ค, 2555)

6. โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate)

สูตรเคมี: $\text{C}_8\text{H}_7\text{NaO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$



โครงสร้างทางเคมีของ sodium dehydroacetate

โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) อยู่ในรูป Dehydroacetic acid เพื่อเป็นสารรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร (Preservatives) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารประเภท เนย เนยแข็ง มาร์การีน ส่วนใหญ่ใช้เป็นสารกำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย ใช้เป็นสารกันบูดในผลไม้ เช่น สตรอเบอร์รี่ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมในยาสีฟัน มีการใช้ในภาคอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์พลาสติกและเรซิน (ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร, 2539)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ณพรัตน์ วิชิตชลชัย และคณะ (2536) ศึกษาวิธีการผลิตยางแผ่นดิบเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา โดยชุบยางแผ่นดิบ โดยใช้สารเคมีป้องกันการเกิดเชื้อรา แคปเทน อัตรา 15, 30 และ 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, ซีแนบ 80 อัตรา 15, 30 และ 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, คูปราวิท อัตรา 15, 30 และ 45 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทำการเปรียบเทียบกับพาราไนโตรฟินอล อัตรา 0.1 (โดยมวลต่อปริมาตร) ผลการทดลองที่ชุบยางแผ่นด้วยสารเคมีแคปเทน อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (750 ppm) มี % การเกิดเชื้อราที่ต่ำมาก ซึ่งไม่แตกต่างจากยางแผ่นที่ชุบด้วยสารพาราไนโตรฟินอล (0.1% หรือ 1000 ppm) นอกจากนี้ได้ทำการสำรวจชนิดของเชื้อราบนยางแผ่นดิบ ทั้งในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าเชื้อราบนยางแผ่นดิบส่วนใหญ่เป็นจำพวก *Aspergillus* sp., *Penicillium* sp. และ *Fusarium* sp.

ยอดธง ไบมาก และคณะ (2549) ศึกษาว่าน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสสำหรับใช้เป็นสารช่วยให้อย่างจับตัวและสารยับยั้งการเกิดเชื้อราในการผลิตยางแผ่น ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดเชื้อราบนยางแผ่นดิบของน้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่ยางแผ่นดิบ เชื้อราที่แยกได้จากยางแผ่นดิบพบว่าเป็น *Penicillium griseofulvum* ใช้ยางแผ่นดิบที่ผลิตโดยกรดฟอริกเป็นสารช่วยให้อย่างจับตัวที่แช่น้ำส้มควันไม้ทั้งชนิดดิบและชนิดตกตะกอนที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน (10, 20 และ 60% โดยปริมาตร) เป็นเวลา 20 นาที เมื่อเก็บในโรงเก็บยางเป็นเวลา 7 วัน พบว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นทั่วแผ่น แต่มีความหนาแน่นของเชื้อราน้อยกว่าชุดควบคุมที่แช่ในน้ำ

น้ำทิพย์ รัตนวรรณ (2552) ศึกษาการใช้ น้ำส้มควันไม้เป็นสารเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพและป้องกันเชื้อราในการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง เติมน้ำส้มควันไม้ในกระบวนการผลิตยางแผ่น ปริมาตร 0.50 มิลลิลิตร โดยเป็นสารเติมและใช้น้ำ, น้ำยาง, กรดซัลฟูริก เป็น 300, 300, 90 มิลลิลิตร ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าการเติมน้ำส้มควันไม้ในปริมาณที่มากขึ้น ค่าความอ่อนตัวเริ่มต้นและและดัชนีความอ่อนตัวสูงขึ้น รวมทั้งยังมีความสามารถในการต้านเชื้อราได้ดี โดยสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารเติมในกระบวนการผลิตยางแผ่นของน้ำ : น้ำยาง : กรดซัลฟูริก : น้ำส้มควันไม้ ที่เหมาะสมคือ 300 : 300 : 90 : 30 มีแนวโน้มในการนำมาใช้ได้ถ้าสามารถลดต้นทุนในการผลิตน้ำส้มควันไม้ลงได้ทั้งนี้เนื่องจากน้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพและยับยั้งเชื้อราในกระบวนการผลิตได้

อรัญ หันพงศักริตติกุล และคณะ (2552) ศึกษาหาสาเหตุและป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น โดยแยกเชื้อราจากยางแผ่นได้ 150 ไอโซเลต อยู่ใน 9 สกุล คือ *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Cladosporium*, *Rhizopus*, *Mucor*, *Geotrichum*, *Trichoderma* และ *Tritirachium* 31.3, 23.3, 5.3, 2.7, 1.3, 1.3, 1.3 และ 0.7% ตามลำดับและกลุ่มเชื้อราที่จำแนกโดยการวิเคราะห์ระดับดีเอ็นเอ คือ *Daldiniaeschscholzii* และ *Schizophyllum commune* ทดสอบฤทธิ์ของสารเคมี 13 ชนิดคือ กรดอะซิติกแอมโมเนียมคาร์บอเนต แคลเซียมโพรพิโอเนต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ โปแตสเซียมเบนโซเอต โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โซเดียมไนเตรต โซเดียมอะซิเตต น้ำส้มควันไม้ 3 ชนิด และพาราไนโตรฟีนอลกับเชื้อรา 27 ชนิดที่แยกได้จากยางแผ่น พบว่า กรดอะซิติกโปแตสเซียมซอร์เบตโปแตสเซียมเบนโซเอต โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ และน้ำส้มควันไม้จากไม้ไผ่ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ โดยมีค่าการยับยั้งที่ความเข้มข้นที่ต่ำสุด (MIC) ของสารเคมี 5 ชนิดนี้ต่อ *Aspergillus* ที่แยกได้ 10 ไอโซเลต คือ 0.313, 10, 5, 5 และ 0.625% ตามลำดับ ค่า MIC สารเคมีสำหรับยับยั้งการเจริญ *Fusarium* 4 ไอโซเลต มีค่าเท่ากับ 1.5, 0.625, 2.5, 0.156 และ 1.5% ตามลำดับ ยับยั้ง *Penicillium* 6 ไอโซเลต มีค่า MIC เท่ากับ 0.156, 1.25, 5, 0.156 และ 3.125 ตามลำดับ เมื่อนำยางแผ่นดิบที่ตากไว้ 1 วัน มาจุ่มโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์กรดอะซิติก และน้ำส้มควันไม้ แล้วจึงเพาะเชื้อ *Aspergillus* SR09, *Penicillium* TT04 และ *Fusarium* MT05 ลงไป แล้วเก็บยางแผ่นไว้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ห้อง 70.7 และ 80% ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 5% สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราทั้ง 3 ชนิดจุ่มยางแผ่นในโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 10% โดยเทียบกับการจุ่มสารทางการค้า เก็บไว้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 73.4% สังเกตเห็นการเจริญของเชื้อราในวันที่ 5 ชูดควบคุมและชูดเติมสารทางการค้าเห็นการเจริญในวันที่ 4 ขณะที่ทดลองเก็บไว้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 80% ที่จุ่มด้วยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ไม่พบการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นที่เก็บไว้ 30 วัน ขณะที่ยางแผ่นจุ่มด้วยสารทางการค้ามีการเจริญของเชื้อราใน 2 วัน

Jendrossek และคณะ (1997) ได้ทำการศึกษการย่อยของยางธรรมชาติ พบว่าจุลินทรีย์ที่มีการเจริญได้คือ Actinomycetes โดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงาน แบคทีเรียที่มีการย่อยยางมีทั้งหมด 50 ไอโซเลต ระบุได้ว่าเป็น *Streptomyces* 33 สายพันธุ์ และเป็น *Micromonospora* 8 สายพันธุ์ Bode et al. (2000) ศึกษาการย่อยสลายของยางพบว่าแบคทีเรียแกรมบวก *Streptomyces coelicolor* 1A และแบคทีเรียแกรมลบ *Pseudomonas citronellolis* มีความสามารถในการย่อยได้ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

Bode และคณะ (2000) ศึกษาการย่อยสลายของยางพบว่าแบคทีเรียแกรมบวก *Streptomyces coelicolor* 1A และแบคทีเรียแกรมลบ *Pseudomonas citronellolis* มีความสามารถในการย่อยได้ ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

Bode และคณะ (2000) ทำการศึกษาการย่อยสลายของยางธรรมชาติ(NR), ยางสังเคราะห์ (SR) และยางธรรมชาติแบบ cross-linked โดยแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบจะถูกวิเคราะห์ โดยวิธีการหาค่าน้ำหนักที่หายไป, gel permeation chromatography และทดสอบหาปริมาณโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบ ผลการศึกษาพบว่าเชื้อ *Nocardia* sp. DSMZ43191, *Streptomyces coelicolor*, *Streptomyces griseus*, แบคทีเรีย ไอโซเลต 18a, *Actinobactercalcoaceticus* และ *Xanthomonas* sp. มีน้ำหนักที่หายไป 11-18% และมีโปรตีนเพิ่มขึ้น 850 ไมโครกรัมต่อ มิลลิลิตร หลังจากทำการบ่มเชื้อ ส่วนการบ่มเชื้อแบคทีเรียกับยางสังเคราะห์ พบว่ามีปริมาณ โปรตีนเพิ่มขึ้นถึง 1250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนเชื้อ *Streptomyces lividans* และ *Streptomyces exfoliates* เป็นแบคทีเรียที่ไม่สามารถทำการย่อยสลายยาง พบว่าปริมาณน้ำหนัก ไม่เปลี่ยนแปลง และปริมาณโปรตีนไม่เพิ่มขึ้น การวัดหาค่าน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของยาง สังเคราะห์ก่อนและหลังการสลายตัวแสดงให้เห็นว่าค่าที่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่แบคทีเรียใช้ในการย่อย สลายยาง

Linos และคณะ (2000) ศึกษา Actinomycetes ที่แยกได้จากยางธรรมชาติและยาง สังเคราะห์ การย่อยยางแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเจริญที่ผิวหน้ายางอย่างหนาแน่น กลุ่มสอง สามารถย่อยยางได้แต่มีการเจริญเติบโตไม่หนาแน่น โดยดูลักษณะของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณใส (clear zone) รอบโคโลนีของแบคทีเรีย หลังจากเพาะยางในอาหาร mineral agar ทำ การวิเคราะห์อนุกรมวิธานของ 16S rRNA ของสายพันธุ์เป็น *Gordonia* sp. สองสายพันธุ์คือ VH2 และ Kb2 และเป็น *Mycrobacteriumfortuitum*สายพันธุ์ NF4 และกลุ่มที่ 2 คือ *Micromonosporaaurantiaca* นอกจากสามสกุลที่กล่าวมาแล้ว Berekaaและคณะ (2000) รายงานว่า *Pseudomonas* มีความสามารถย่อยยางได้ โดยทั้งสี่สกุลสามารถย่อยผลิตภัณฑ์ยาง สำเร็จรูปได้ มีอัลติไฮด์เป็นผลผลิตจากการย่อยยาง

Berekaa และคณะ (2004) ศึกษาการย่อยสลายของยางธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ที่ถูกจำแนก จากตัวอย่างดินในจากอิสวาน ประเทศอียิปต์ ซึ่งสามารถเจริญเติบโตโดยอาศัยแหล่งคาร์บอนและ

พลังงานจากยางธรรมชาติซึ่งจุลินทรีย์จะเกาะยึดกับตัวยางโดยตรงและทำให้เกิดการสลายตัวของวัสดุดิบในกระบวนการผลิตยางมีอย่างนอกจากนี้จุลินทรีย์นี้ไม่สามารถสร้างเคลือบโชนรอบโคโลนีของแบคทีเรีย เมื่อทำการวิเคราะห์ห้องอนุกรมวิธาน เชื้อที่พบคือ *Achromobacter ruhlandii* และ *Achromobacter xylosoxidans*

Rifaat และคณะ (2004) ทำการจำแนกแบคทีเรียที่ย่อยยางและใช้ยางเป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงาน ซึ่งสามารถแยกได้ 42 สายพันธุ์ โดยแยกเป็น *Streptomyces*, *Micromonospora*, *Actinoplanes*, *Gordona* และ *Nocardia* โดยเป็นเชื้อที่ย่อยยางได้ทั้งหมดถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มของ Actinobacteria เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ของแบคทีเรียแกรมบวกที่สามารถสร้างเส้นใยได้แต่ไม่พบแบคทีเรียแกรมลบ

Cherian และ Jayachandran (2009) ศึกษาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยยางได้โดยศึกษาการย่อยน้ำยางธรรมชาติด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ *Bacillus* sp. SBS25 ที่แยกได้จากดินพบว่า *Bacillus* sp. SBS25 มีความสามารถย่อยน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ไฮโดรคาร์บอนของยางธรรมชาติเป็นแหล่งของคาร์บอนและพลังงานทั้งหมด

Prasertsit และคณะ (2011) ศึกษาผลการเติมน้ำส้มควันไม้สำหรับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติโดยใช้น้ำส้มควันไม้กะลามะพร้าวทดลองโดยใช้แทนกรดในกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นสารเคมีธรรมชาติที่มีความเป็นกรดและมีคุณสมบัติในการปกป้องการเจริญของจุลินทรีย์แปรผันความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้สำหรับกระบวนการผลิตยางแท่งและยางแผ่น น้ำส้มควันไม้สามารถปรับปรุงการขึ้นรูปขึ้นต้น ดัชนีการเก็บรักษาการขึ้นรูป และความเหนียวของผลิตภัณฑ์ยางนอกจากนั้นยังทำให้เชื้อราเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ได้ช้าลงอีกด้วย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริญของราในน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบโดยใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งรา โดยในการทดลองมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 สถานที่ดำเนินการวิจัย

3.1.1 สถานที่เก็บตัวอย่าง

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำยางชั้นจากโรงงานในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตัวอย่างยางแผ่นดิบจากโรงงานและสวนยางที่ผลิตยางแผ่นดิบในภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ระยองและชลบุรีได้แก่

3.1.1.1 สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำยางชั้นได้แก่

โรงงานในตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.1.1.2 สถานที่เก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบ

เก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบจำนวน 15 ตัวอย่าง จากโรงงานและสวนยางที่ผลิตยางแผ่นดิบ ได้แก่

- โรงงานในตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตัวอย่างที่ 1,2และ3)

- หมู่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ตัวอย่างที่ 4)

- หมู่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตัวอย่างที่ 5)

- หมู่ 15 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ตัวอย่างที่ 6)

- หมู่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ตัวอย่างที่ 7)

- ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ตัวอย่างที่ 8)

- สวนบ้านปากป่า ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ตัวอย่างที่ 9)

- สวนบ้านแหลมเหียง ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(ตัวอย่างที่ 10)
- สวนบ้านมาบตอง ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
(ตัวอย่างที่ 11)
- บ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
(ตัวอย่างที่ 12)
- บ้านห้วยมะระ ตำบลหนองเสือข้างอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
(ตัวอย่างที่ 13)
- บ้านเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือข้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
(ตัวอย่างที่ 14)
- บ้านหนองซาก ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
(ตัวอย่างที่ 15)

3.1.2 ห้องปฏิบัติการ

ดำเนินการศึกษาวิจัยแยกเชื้อราจากน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบและศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของราจากน้ำยางชั้นและยางแผ่นดิบ ได้ดำเนินการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 17 อาคารมหามกุฏจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

3.2.1 เครื่องมืออุปกรณ์

1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) ยี่ห้อ Tomy รุ่น SS-325 (Japan)
2. ตู้เขี่ยเชื้อ (laminar flow cabinets) ยี่ห้อ Safety lab (Thailand)
3. ตู้บ่มเชื้อ (incubator) ยี่ห้อ Contherm รุ่น 1300C
4. ตู้บ่มเชื้อ (incubator) ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น BE700 (Germany)

5. เตาอบ (hot air oven) ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น UNB400 (Germany)
6. เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง (pH meter) ยี่ห้อ Consort รุ่น C862
7. เครื่องผสมสารละลาย (vortex mixer) ยี่ห้อ Shelton Scientific รุ่น VSM-3
8. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Metter Toledo รุ่น AB 204-S (Switzerland)
9. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Precisa รุ่น BJ 1000C
10. กล้องจุลทรรศน์ (microscope) ยี่ห้อ Nikon รุ่น E200 (ญี่ปุ่น)
11. เครื่องวัดความชื้น (Hygrometer)
12. กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Nikon
13. ไมโครปิเปต (micropipette)
14. ไมโครปิเปตทิป (micropipette tip)
15. แท่งแก้วปาดเชื้อ (spreader)
16. เข็มเขี่ยเชื้อปลายกลม (loop)
17. เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม (needle)
18. เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมงอ (hook)
19. ที่เจาะจุกคอร์ก (cork borer) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร
20. ฮีมาไซโตมิเตอร์ (Haemocytometer)
21. แผ่นสไลด์ (slide)
22. กระจกปิดสไลด์ (cover slip)
23. ตะเกียงแอลกอฮอล์
24. คีมคีบ (forcep)
25. ซ้อนตักสาร
26. สำลี
27. ผ้ากอซ
28. พู่กันระบายสี เบอร์ 7

3.2.2 เครื่องแก้ว

1. จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (plate)
2. หลอดทดลอง (test tube)

3. กระจกตวง (cylinder)
4. ขวดรูปชมพู่ (erlenmeyerflask)
5. ปีกเกอร์ (beaker)
6. ขวดเก็บสาร (duran)
7. แท่งแก้วคนสาร (stirring rod)
8. แท่งแก้วงอ

3.2.3 สารเคมีที่ใช้หาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของราในน้ำยาง ชั้นและบนยางแผ่นดิบ

1. โซเดียมซอร์เบต($C_6H_7NaO_2$)ยี่ห้อTCI-EP ญี่ปุ่น (AR grade)
2. โซเดียมเปอร์บอเรต ($NaBO_3 \cdot 4H_2O$)ยี่ห้อ TCI-EP ญี่ปุ่น (AR grade)
3. โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต ($C_8H_7NaO_4 \cdot H_2O$)ยี่ห้อ TCI-EP ญี่ปุ่น (AR grade)
4. สาร A (ภาคผนวกที่ ค 1)
5. 70% เอทิลแอลกอฮอล์ (70% ethyl alcohol) Com grade
6. สาร B (ภาคผนวกที่ ค 2)

3.2.4 สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ

1. อาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) ยี่ห้อ Kemmar
2. อาหารเลี้ยงเชื้อแห้ง Dichloran Rose Bengal Chlorotetracycline (DRBC)
3. ผงวุ้น (agar) ยี่ห้อ Difco Laboratories (USA)
4. สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.01
5. สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00
6. สารละลายบัฟเฟอร์ pH 9.21
7. 95% เอทิลแอลกอฮอล์ (95% ethyl alcohol) Com grade
8. สีย้อมแลคโตเฟินอลคอตตอนบลู (lacto phenol cotton blue)

3.3 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย

3.3.1 การแยกกราน้ำยารุ่นและยางแผ่นดิบ

3.3.1.1 การแยกกราน้ำยารุ่น

นำตัวอย่างน้ำยารุ่นมาแยกเชื้อ 2 วิธี ดังนี้

1. โดยวิธีการ spread plate นำไมโครปิเปต (micropipette) ดูดตัวอย่างน้ำยารุ่นปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร หยดบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) และใช้แท่งแก้วปาดเชื้อ (spreader) ที่ปลอดเชื้อ ทำการเกลี่ยตัวอย่างน้ำยารุ่นให้ทั่วผิวหน้าอาหาร จากนั้นนำจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำการลงตัวอย่างน้ำยารุ่นไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 สัปดาห์

2. โดยวิธีการ streak plate นำเข็มเย็บเชื้อปลายกลม (loop) ที่ปลอดเชื้อจุ่มลงในตัวอย่างน้ำยารุ่น แล้วนำมาขีดเชื้อลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) จากนั้นนำจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำการลงตัวอย่างน้ำยารุ่นไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 สัปดาห์

3.3.1.2 การแยกกรานยางแผ่นดิบ

นำตัวอย่างยางแผ่นดิบที่มีเชื้อขึ้นมาทำการ streak plate ในจานเพาะเชื้อ นำเข็มเย็บเชื้อปลายกลม (loop) ที่ปลอดเชื้อจุ่มน้ำกลั่นปลอดเชื้อให้พอเปียกเล็กน้อย ทำการ swab เข็มเย็บเชื้อปลายกลม (loop) ลงบนพื้นผิวของตัวอย่างยางแผ่นดิบ โดยพื้นที่การ swab นั้นพิจารณาจากขนาดของตัวอย่างยางแผ่นดิบ นำเข็มเย็บเชื้อปลายกลม (loop) มาขีดเชื้อลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) จากนั้นนำจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำการลงเชื้อจากตัวอย่างยางแผ่นดิบแล้วไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 สัปดาห์

3.3.2 การคัดเลือกกราฟที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน

3.3.2.1 ทำการสังเกตลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อในแต่ละตัวอย่างวางแผ่นดิบบ และเลือกโคโลนีที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นทำการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมงอ (hook) ปลายเชื้อ เขี่ยเส้นใยหรือสปอร์ของเชื้อที่เลือกไว้ จากนั้นนำไปวางลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) จานใหม่ นำไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 สัปดาห์

3.3.2.2 ทำการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์อีกครั้ง (reisolation) โดยถ่ายเชื้อใหม่จนกว่าจะได้เชื้อที่บริสุทธิ์

3.3.3 การจำแนกกราฟที่มีลักษณะโคโลนีที่ไม่ซ้ำกัน และการระบุสกุล

3.3.3.1 เปรียบเทียบลักษณะโคโลนีของแต่ละตัวอย่างวางแผ่นดิบบ ทำการคัดเลือกเชื้อแต่ละโคโลนีที่มีลักษณะไม่ซ้ำกัน

3.3.3.2 นำเชื้อที่ทำการเลือกไม่ซ้ำกันมาทำการเพาะเชื้อบนแผ่นสไลด์ (slide culture) นำไปบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อจะนำมาศึกษาลักษณะโครงสร้างต่างๆของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 40x

3.3.3.3 สังเกตและศึกษาลักษณะโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และทำการระบุสกุลของเชื้อ

3.3.4 การเก็บเชื้อสำหรับทำเป็นหัวเชื้อ (stock culture)

ใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมงอ (hook) เขี่ยเส้นใยหรือสปอร์ของเชื้อที่บริสุทธิ์และทำการระบุสกุลแล้ว นำไปวางลงในหลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเอียง (slant) potato dextrose agar (PDA) นำไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส รอให้เชื้อเจริญ จากนั้นทำการเก็บรักษาเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไว้เป็นหัวเชื้อ (stock culture) เพื่อไว้ใช้ในการศึกษาต่อไป

3.3.5 การทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งรา

3.3.5.1 นำหัวเชื้อ (stock culture) ที่ได้จากการแยกเชื้อ มาเตรียมสารละลายเชื้อทำการทดสอบด้วยวิธีการกระจายเชื้อ (spread plate) โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมงอ (hook) เขี่ยเชื้อลงในหลอดน้ำกลั่นที่ผสมสารลดแรงตึงผิว triton x 1% ที่ปลอดเชื้อ จากนั้นทำการดูดสารละลายเชื้อปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อและใช้แท่งแก้วปาดเชื้อ (spreader) ทำการเกลี่ยสารละลายเชื้อให้ทั่วผิวหน้าอาหารบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) นำไปบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.3.5.2 มาทดสอบหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ในการยับยั้งรา ด้วยวิธี agar well diffusion method โดยนำจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำการลงเชื้อแล้วมาทำการทดสอบมาเจาะหลุมโดยที่เจาะจุกคือก (cork borer) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ที่ปลอดเชื้อ ทำหยาตสารเคมีที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยทำการทดลอง 3 ซ้ำ นำไปบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

3.3.5.3 ติดตามผลการทดลองโดยวัดประสิทธิภาพการยับยั้งของสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) เป็นเวลา 7 วัน พร้อมทำการบันทึกภาพผลการทดลอง

3.3.6 การทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งราบนยางแผ่นดิบ

3.3.6.1 ทำการเตรียมตัวอย่างแผ่นดิบโดยการล้างแผ่นยางให้สะอาดเพื่อนำเศษฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากแผ่นยาง จากนั้นนำไปตากในร่มที่มีลมโกรกและอากาศถ่ายเทจนแห้ง นำตัวอย่างยางแผ่นดิบมาตัดให้มีขนาดเท่าๆกันคือ 5x7 เซนติเมตร

3.3.6.2 ทำการเตรียมแผ่นยางให้ปลอดเชื้อด้วยการเช็ดทำความสะอาดด้วย 70% เอทิลแอลกอฮอล์ (70% ethyl alcohol) ที่ผิวหน้ายาง นำตัวอย่างยางแผ่นดิบที่ปลอดเชื้อและตัดเรียบร้อยแล้วมาทำการแช่ด้วยน้ำเพื่อเป็นชุดควบคุมในการทดลองและทำการแช่ตัวอย่างยางแผ่นดิบด้วยสารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ เป็นเวลา 20 นาที (ยอดธง ไบมาและคณะ, 2549) และนำยางแผ่นดิบไปตากให้แห้ง

3.3.6.3 ทำการเตรียมเชื้อที่เพาะไว้ ให้เป็นสารละลายเชื้อที่มีความเข้มข้นจำนวน 10^6 สปอร์ต่อมิลลิลิตรโดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลมงอ (hook) เขี่ยเชื้อลงในหลอดน้ำกลั่นที่ผสมสารลดแรงตึงผิว triton x 1% ที่ปลอดเชื้อ จากนั้นนำไมโครปิเปต (micropipette) ดูดสารละลายเชื้อ ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตรลงบนยางแผ่นดิบ ใช้ฟุ้งกระบายสีเบอร์ 7 เกลี่ยสารละลายเชื้อให้ทั่วแผ่นยาง โดยทำการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ำ

3.3.6.4 ทำการทดสอบกับชุดทดลองที่เป็นสภาวะโรงเก็บยางแผ่นด้วยการนำกล่องมาเจาะช่องอากาศเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและใช้สำลีชุบน้ำนำไปใส่แก้วไว้เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์ที่เราสามารถเจริญได้ ซึ่งการวิจัยนี้ได้วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในชุดทดลอง พบว่ามีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 78.33% นำยางแผ่นที่จะทดสอบบ่มไว้ในกล่องเป็นเวลา 7 วัน สังเกตการขึ้นของจุลินทรีย์ พร้อมทำการบันทึกภาพผลการทดลองเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรม Image Pro Plus ต่อไป

3.3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.3.7.1 การทดสอบการยับยั้งราของสารเคมีนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการวัดประสิทธิภาพการยับยั้งสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณใส (clear zone)

3.3.7.2 การทดสอบการยับยั้งราของสารเคมีบนยางแผ่นดิบนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบการขึ้นของจุลินทรีย์บนยางแผ่นดิบโดยใช้โปรแกรม Image Pro Plus ในการวิเคราะห์พื้นที่การขึ้นของจุลินทรีย์จากชุดควบคุมกับการแช่ตัวอย่างยางแผ่นดิบด้วยสารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้

บทที่ 4

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 แหล่งที่มาของตัวอย่าง

ทำการเก็บตัวอย่างน้ำยางชั้นและตัวอย่างยางแผ่นดิบมาทำการทดสอบหาราที่ขึ้นในน้ำยางชั้นและบนยางแผ่นดิบ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำยางชั้น 2 ตัวอย่างจากโรงงานผลิตน้ำยางชั้นในตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวอย่างยางแผ่นดิบ จำนวน 15 ตัวอย่าง จาก 13 แหล่งในภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยสถานที่เก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบ (ตารางที่ 4.1) ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่ผลิตยางแผ่นในภาคใต้ จังหวัดระยอง จำนวน 4 ตัวอย่าง และจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นตัวแทนพื้นที่ผลิตยางแผ่นในภาคตะวันออก จากก่อตั้งเก็บยางแผ่นของโรงงานผลิตยางแผ่นและของเกษตรกร


4.2 การแยกออกจากตัวอย่าง

4.2.1 การแยกจากน้ำยางชั้น

การแยกจากน้ำยางชั้นโดยทำการทดสอบ 2 วิธี คือ โดยวิธีการ spread plate และวิธีการ streak plate นำจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำการลงตัวอย่างน้ำยางไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 สัปดาห์ผลจากการทดลองการแยกไว้ในน้ำยางชั้นโดยวิธีการ spread plate และวิธีการ streak plate แสดงในภาพที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สถานที่เก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบ

จังหวัด	สถานที่และตัวอย่างยางแผ่นดิบ
สุราษฎร์ธานี	1. โรงงานผลิตยางแผ่น ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ตัวอย่างที่ 1,2 และ3) 2. หมู่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ (ตัวอย่างที่ 4) 3. หมู่ 13 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ (ตัวอย่างที่ 5) 4. หมู่ 15 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ (ตัวอย่างที่ 6) 5. หมู่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ (ตัวอย่างที่ 7) 6. ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสง (ตัวอย่างที่ 8)
ระยอง	7. สวนบ้านปากป่า ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย (ตัวอย่างที่ 9) 8. สวนบ้านแหลมเหียง ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย (ตัวอย่างที่ 10) 9. สวนบ้านมาบตอง ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย (ตัวอย่างที่ 11) 10. บ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง (ตัวอย่างที่ 12)
ชลบุรี	11. บ้านห้วยมะระ ตำบลหนองเสือช้างอำเภอหนองใหญ่ (ตัวอย่างที่ 13) 12. บ้านเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ (ตัวอย่างที่ 14) 13. บ้านหนองซาก ตำบลหนองซากอำเภอบ้านบึง(ตัวอย่างที่ 15)



ภาพที่ 4.1 จานอาหารเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างน้ำยางข้นโดยวิธีการ spread plate (ก) และวิธีการ streak plate(ข)

ผลจากการแยกจากน้ำยางข้นโดยวิธีการ spread plate และวิธีการ streak plate นั้น ไม่พบการเจริญของราในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้แยกตัวอย่างน้ำยางข้น เนื่องจากในตัวอย่างน้ำยางที่ทำการเก็บเพื่อนำมาศึกษานั้น เป็นตัวอย่างน้ำยางข้นชนิด High Ammonia (HA) ที่ได้มาจากการเติมสารละลายแอมโมเนียในปริมาณ 0.7% ลงในน้ำยางแล้วปั่นเหวี่ยง (centifuge) ตามปกติ ก่อนนำน้ำยางสดมาผลิตเป็นน้ำยางข้นก็มีการเติมแอมโมเนียอยู่แล้วเพื่อรักษาสภาพน้ำยางไม่ให้เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนแอมโมเนียจึงเข้มข้นมาก คาดว่าจะเป็นสาเหตุให้ไม่พบจุลินทรีย์ในน้ำยางข้นซึ่งจากการศึกษาไม่พบราในน้ำยางข้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Santipanusopon และRiyajan (2009) ที่กล่าวว่าแอมโมเนียเป็นสารที่ใช้สำหรับรักษาสภาพสามารถใช้ในการเก็บรักษาสภาพทั้งน้ำยางสดและน้ำยางข้นเนื่องจากแอมโมเนียที่ใช้รักษาสภาพน้ำยางนั้นมีฤทธิ์เป็นด่างตามมาตรฐานน้ำยางข้นชนิด High Ammonia (HA) ค่าความเป็นด่างในรูปแอมโมเนียอยู่ที่ 9.5-10.5 ในขณะที่ค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมของแบคทีเรียคือ 6.5-7.5 และราคือ 3.8-5.6 (นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2547) ฉะนั้นจึงทำให้แบคทีเรียและราไม่สามารถเจริญอยู่ในน้ำยางข้นได้

4.2.2 การแยกจากยางแผ่นดิบ

จากตัวอย่างยางแผ่นดิบจำนวน 15 ตัวอย่างที่พบคือ รา จำนวน 23 ไอโซเลต ดังแสดงในภาพที่ 4.2




ภาพที่ 4.2 ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อจำนวน 15 ตัวอย่าง
 หมายเหตุ: หมายเลขที่แสดง คือ หมายเลขตัวอย่างของยางแผ่นดิบ

4.2.3 การคัดเลือกราที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน


จากการแยกจากยางแผ่นดิบ จุลินทรีย์ที่พบคือ รา ทำการสังเกตลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) ในแต่ละตัวอย่างยางแผ่นดิบ และคัดเลือกราที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน จากนั้นทำการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ หลังจากได้ทำการแยกเชื้อจนได้เชื้อที่บริสุทธิ์แล้ว บันทึกลักษณะของโคโลนี โดยใช้ภาพที่ 4.3 ในการเปรียบเทียบรูปร่างโคโลนี การยกตัว และขอบโคโลนี ในการระบุลักษณะของเชื้อ จากการแยกราที่มีโคโลนีลักษณะต่างๆแสดง

ลักษณะโคโลนีของราที่แยกได้จากตัวอย่างยางแผ่นดิบบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งหมด 23 ไอโซเลต ดังแสดงในตารางที่ 4.2


Form



Elevation



Margin



ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดงลักษณะของโคโลนีรา

ที่มา: Leung and Liu (2012)

ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะโคโลนีที่แยกได้จากตัวอย่างยางแผ่นดิบ

ตัวอย่าง	ลักษณะโคโลนีของรา				
	สีโคโลนีหรือสปอร์	รูปร่างโคโลนี	การยกตัว	ขอบโคโลนี	ลักษณะพื้นผิว
ตัวอย่างที่ 1					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 2	โคโลนีสีเขียว	circular	flat	filiform	ฝุ่นผง
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 3	โคโลนีสีเขียว มะกอกเข้ม	circular	raised	entire	ฝุ่นผง
ตัวอย่างที่ 2					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว	circular	flat	filiform	ฝุ่นผง
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 2	โคโลนีสีเขียว อ่อน	circular	raised	entire	กำมะหยี่
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 3	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 3					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 4					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 5					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	umbonate	entire	ปุยฝ้าย

ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะโคโลนีราที่แยกได้จากตัวอย่างยางแผ่นดิบ (ต่อ1)

ตัวอย่าง	ลักษณะโคโลนีของรา				
	สีโคโลนีหรือสปอร์	รูปร่างโคโลนี	การยกตัว	ขอบโคโลนี	ลักษณะพื้นผิว
ตัวอย่างที่ 6					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	เส้นใยขาว สปอร์สีเขียว อ่อน	กลม	raised	entire	ฝุ่นผง
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 2	โคโลนีสีเขียว เข้ม	circular	flat	filiform	ฝุ่นผง
ตัวอย่างที่ 7					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 8					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 9					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว เข้ม	circular	flat	filiform	ฝุ่นผง
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 2	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 10					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 11					
ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่

ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะโคโลนีราที่แยกได้จากตัวอย่างยางแผ่นดิบ (ต่อ2)


ตัวอย่าง	ลักษณะโคโลนีของรา				
	สีโคโลนีหรือสปอร์	รูปร่างโคโลนี	การยกตัว	ขอบโคโลนี	ลักษณะพื้นผิว
ตัวอย่างที่ 12 ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 13 ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1	โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular	flat	entire	กำมะหยี่
ตัวอย่างที่ 14 ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1 ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 2	สปอร์ดำ โคโลนีสีเขียว	circular circular	flat flat	filiform filiform	ฝุ่นผง ฝุ่นผง
ตัวอย่างที่ 15 ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 1 ลักษณะโคโลนีไอโซเลต 2	โคโลนีสีเขียว อ่อน โคโลนีสีเขียว มะกอก	circular circular	raised flat	entire entire	กำมะหยี่ กำมะหยี่

4.2.4 ผลการจำแนกราและการระบุสกุล

ผลการแยกจากยางแผ่นดิบจำนวน 15 ตัวอย่าง นำราที่มีลักษณะโคโลนีที่ไม่ซ้ำกัน มาจำแนกระบุสกุล ตามลักษณะโครงสร้างต่างๆของร่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 40x สามารถจำแนกได้ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ *Penicillium* sp. 3 สายพันธุ์ และ *Aspergillus* sp. 5 สายพันธุ์ดังแสดงในตารางที่ 4.3 ซึ่งราที่พบในตัวอย่างยางแผ่นดิบคือ *Penicillium* sp.1 (P1), *Penicillium* sp.2 (P2) และ *Penicillium* sp.3 (P3) คิดเป็น 52.17, 8.70 และ 4.35% ตามลำดับ *Aspergillus* sp.1 (AS1), *Aspergillus* sp.2 (AS2), *Aspergillus* sp.3 (AS3), *Aspergillus* sp.4 (AS4) และ *Aspergillus* sp.5 (AS5) 17.40, 4.35, 4.35, 4.35 และ 4.35% ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.4 เช่นเดียวกับการศึกษาของ ณพรัตน์ วิชิตชลชัย (2536) ได้ทำการสำรวจชนิดของเชื้อราบนยางแผ่นดิบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื้อราบนยางแผ่นดิบเป็นสกุล *Aspergillus* sp. และ *Penicillium* sp. และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lino และ Steinbüchel (2001) ที่รายงานเชื้อที่เจริญได้บนยางแผ่นและเป็นสาเหตุทำให้ยางธรรมชาติเสียสภาพนั้นคือ *Aspergillus* และ *Penicillium* นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของกับ อรัญ หันพงษ์กิตติคุณ และคณะ (2552) ที่พบราบนยางแผ่นส่วนใหญ่คือ *Penicillium* และ *Aspergillus*, คิดเป็น 31.3 และ 23.3% ตามลำดับจากการแยกเชื้อราบนยางแผ่น 150 ไอโซเลต ใน 9 สกุล ดังแสดงในตารางที่ 4.4 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า *Penicillium* sp. และ *Aspergillus* sp. เป็นราที่ขึ้นบนยางแผ่นซึ่งมีการศึกษาและพบรา 2 สกุลนี้โดยส่วนใหญ่และผลจากการศึกษาลักษณะของโคโลนีและโครงสร้างของร่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 40 เท่าแสดงผลดังในตารางที่ 4.5-4.12

ตารางที่ 4.3 แสดงราที่พบบนตัวอย่างยางแผ่นดิบและรหัสที่กำหนด

ตัวอย่างยางแผ่นดิบ	จุลินทรีย์ที่พบ	รหัส
ตัวอย่างที่ 1	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
	<i>Aspergillus</i> sp. 1	(AS1)
	<i>Aspergillus</i> sp. 2	(AS2)
ตัวอย่างที่ 2	<i>Aspergillus</i> sp. 1	(AS1)
	<i>Penicillium</i> sp. 2	(P2)
	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 3	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 4	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 5	<i>Penicillium</i> sp. 3	(P3)
ตัวอย่างที่ 6	<i>Aspergillus</i> sp. 3	(AS3)
	<i>Aspergillus</i> sp. 4	(AS4)
ตัวอย่างที่ 7	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 8	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 9	<i>Aspergillus</i> sp. 4	(AS1)
	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 10	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 11	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 12	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 13	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)
ตัวอย่างที่ 14	<i>Aspergillus</i> sp. 5	(AS5)
	<i>Aspergillus</i> sp. 1	(AS1)
ตัวอย่างที่ 15	<i>Penicillium</i> sp. 2	(P2)
	<i>Penicillium</i> sp. 1	(P1)





ภาพที่ 4.4 กราฟจำนวนราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่พบในแต่ละสายพันธุ์ของตัวอย่างยางแผ่นดิบ



ตารางที่ 4.4 แสดงราที่พบบนยางแผ่นดิบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้พบ (อ้างอิง)	ราที่พบ (%)
ณพรัตน์ วิจิตรชลชัย และคณะ (2536)	<i>Aspergillus</i> sp. <i>Penicillium</i> sp. <i>Fusarium</i> sp.
ยอดธง ไบมาก และคณะ (2549)	<i>Penicillium griseofulvum</i>
อรุณ หันพงษ์กิตติกุลและคณะ (2552)	<i>Aspergillus</i> 31.3% <i>Penicillium</i> 23.3% <i>Cladosporium</i> 5.3% <i>Rhizopus</i> 2.7% <i>Mucor</i> 1.3% <i>Geotrichum</i> 1.3% <i>Trichoderma</i> 1.3% <i>Tritirachium</i> 0.7%
Linosa และ Steinbüche (2001)	<i>Aspergillus</i> sp. <i>Penicillium</i> sp.



ตารางที่ 4.5 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Penicillium* sp. 1

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<p><i>Penicillium</i> sp. 1</p>	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: โคโลนีสีเขียวมะกอก/circular/flat/entire/กำมะหยี่ ลักษณะบน DRBC: โคโลนีสีเขียวอมฟ้า/circular/flat/entire/กำมะหยี่</p>



ตารางที่ 4.6 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Penicillium* sp. 2

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<p><i>Penicillium</i> sp. 2</p>	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: โคโลนีสีเขียวอ่อน/circular/raised/entire/ก้ำมะหยี่ ลักษณะบน DRBC: เส้นใยฟูขาว สปอร์เหลือง อ่อน/circular/raised/entire/ก้ำมะหยี่</p>



ตารางที่ 4.7 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Penicillium* sp. 3

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<i>Penicillium</i> sp. 3	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: โคโลนีเขียวมะกอก/circular/umbonate/entire/ ปุยฟู</p> <p>ลักษณะบน DRBC: เส้นใยขาว สปอร์เขียวอ่อน/circular/umbonate/ entire/กำมะหยี่</p>



ตารางที่ 4.8 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Aspergillus* sp. 1

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<p><i>Aspergillus</i> sp. 1</p>	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: โคโลนีสีเขียว/circular/flat/filiform/ฝุ่นผง ลักษณะบน DRBC: โคโลนีสีเหลืองอ่อน/circular/flat/filiform/ฝุ่นผง</p>



ตารางที่ 4.9 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Aspergillus* sp. 2

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<p><i>Aspergillus</i> sp. 2</p>	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: โคโลนีสีเขียวมะกอกเข้ม/circular/raised/filiform/ ฝุ่นผง</p> <p>ลักษณะบน DRBC: โคโลนีสีเหลืองเข้ม/circular/raised/filiform/ฝุ่นผง</p>



ตารางที่ 4.10 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Aspergillus* sp. 3

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<p><i>Aspergillus</i> sp. 3</p>	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: เส้นใยขาว สปอร์สีเขียวอ่อน/circular/raised/ entire/ ฟูนผอง</p> <p>ลักษณะบน DRBC: เส้นใยขาว สปอร์เหลืองอ่อน/circular/raised/ entire/ฟูนผอง</p>

ตารางที่ 4.11 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Aspergillus* sp. 4

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<i>Aspergillus</i> sp. 4	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: โคโลนีเขียวเข้ม/circular/flat/filiform/ฝุ่นผง ลักษณะบน DRBC: โคโลนีสีเหลือง/circular/flat/filiform/ฝุ่นผง</p>

ตารางที่ 4.12 แสดงภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนีของ *Aspergillus sp. 5*

สกุล	ภาพโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะโคโลนี
<p><i>Aspergillus sp. 5</i></p>	<p>ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40 เท่า</p> 
	<p>ภาพโคโลนีบนอาหาร DRBC</p>  <p>ลักษณะบน PDA: สปอร์สีดำ/circular/flat/filiform/ฟูนวม</p> <p>ลักษณะบน DRBC: สปอร์เขียวเข้มเกือบดำ/circular/flat/filiform/ฟูนวม</p>

4.3 การทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งรา

4.3.1 การทดสอบหาความเข้มข้นของสารเคมี

เนื่องจาก *Penicillium* sp.1(P1) เป็นสายพันธุ์ที่พบจากการแยกจากตัวอย่างยางแผ่นดิบมากที่สุด จึงนำมาทดสอบเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสมที่สุดของสารเคมีโดยทำการคัดเลือกสารเคมี 6 ชนิด ได้แก่ โซเดียมซอร์เบต (sodium sorbate) (SS), โซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate) (SP), โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD), สาร A (ภาคผนวกที่ ค1), เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) (AL) และสาร B (ภาคผนวกที่ ค 2) เพื่อใช้ยับยั้งการเจริญของราที่ขึ้นบนยางแผ่นดิบ ทดสอบหาความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสมโดยแปรผันความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และทำการแปรผันความเข้มข้นของสาร A และสาร B เป็นอัตราส่วนตามผลจากผลิตภัณฑ์ทางการค้า ส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) (AL) โดยทั่วไปมักใช้ความเข้มข้น 70% ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ใช้ในการทำละลายเชื้อ (นางลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2547) หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) โดยทำการอ่านผลการยับยั้งจากค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) เป็นเวลา 7 วันผลของค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ดังแสดงในตารางที่ 4.14 และแสดงในภาพผนวกที่ ง 1- ง 8 พบว่าความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของรบบนยางแผ่นดิบซึ่งเป็นความเข้มข้นต่ำสุดคือโซเดียมซอร์เบต (sodium sorbate) (SS) 5% (โดยมวลต่อปริมาตร), โซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate) (SP) 2% (โดยมวลต่อปริมาตร), โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD) 0.2% (โดยมวลต่อปริมาตร) ความเข้มข้นเป็นอัตราส่วนตามผลจากผลิตภัณฑ์ทางการค้าคือสาร A 4.2% (โดยปริมาตร) และสาร B 100% (โดยปริมาตร) ส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) (AL) 70% (โดยปริมาตร) จากตารางที่ 4.14 จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของสารเคมีสำหรับยับยั้งการเจริญของราจากค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) พบว่ามีสารเคมี 4 ชนิดที่มีขนาดเกิน 15 มิลลิเมตรคือ สาร B, สาร A, โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต และโซเดียมเปอร์บอเรต เมื่อเปรียบเทียบราคาต้นทุนของสารเคมีจะเห็นได้ว่า สารเคมี 4 ชนิดนี้ล้วนมีราคาต้นทุนของสารเคมีที่ต่ำ จึงเลือกสารเคมีทั้ง 4 ชนิดมาศึกษาต่อไป

ตารางที่ 4.13 การแปรผันความเข้มข้นของสารเคมี

สารเคมี	ความเข้มข้น(%โดยมวลต่อปริมาตร)									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	5.0
โซเดียมซอร์เบต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
โซเดียมเปอร์บอเรต	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+

หมายเหตุ:

- ไม่เกิดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone)

+ เกิดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone)

ตารางที่ 4.14 แสดงปริมาณต่อต้นทุนของสารเคมีและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส

สารเคมี	ปริมาณที่เตรียมให้ เป็น 10 มล.	ราคา/10 มล. (บาท)	ราคา/ มล. (บาท)	ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
ตัวควบคุม (น้ำ)(มล.)	10	-	-	-
สาร B (มล.)	10	0.5	0.05	25.3±0.5
สาร A (มล.)	0.42	0.1	0.01	19.7±0.5
โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต(ก.)	0.02	1.65	0.165	16.7±0.5
โซเดียมเปอร์บอเรต (ก.)	0.2	0.37	0.037	16±1.5
เอทิลแอลกอฮอล์ (มล.)	7.36	0.33	0.033	12.7±0.5
โซเดียมซอร์เบต (ก.)	0.5	52.22	5.222	9±0

4.3.2 การทดสอบคุณภาพยางกับสารเคมี

เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีที่เลือกใช้ไม่ก่อผลเสียกับคุณภาพยางแผ่นดิบ นำสารเคมีที่คัดไว้ 4 ชนิด ทดลองตามวิธีข้อที่ 3.3.5 นำไปทดสอบค่าความแข็งแรงของยางด้วยเครื่อง Universal Testing Machine คุณภาพของยางดูจากค่าความแข็งแรงของยาง (Max.Stress) ยางมีค่า Max.Stress จากแรงดึงมาก ยางก็มีความแข็งแรงมากขึ้นตามไปด้วย พบว่าความแข็งแรงของยางผลที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.15 (ภาคผนวกที่ จ 1-จ 5) ซึ่งจากรายการพบว่ายางแผ่นดิบที่แช่ด้วยสาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) และสาร B ความเข้มข้น 100% (โดยปริมาตร) มีค่าความแข็งแรงของยางลดลง แต่ยางแผ่นดิบที่แช่ด้วยโซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต ความเข้มข้น 0.2% (โดยมวลต่อปริมาตร) และโซเดียมเปอร์บอเรต ความเข้มข้น 2% (โดยมวลต่อปริมาตร) มีค่าความแข็งแรงสูง จากผลการทดสอบคุณภาพของยางแผ่นที่แช่ด้วยสารเคมีจะมียางแผ่นที่ความแข็งแรงลดลงและมากขึ้นซึ่งคุณภาพของยางเปลี่ยนไปจากการที่แช่ยางแผ่นเป็นเวลา 7 วันโดยความเป็นจริงแล้วไม่ใช่วิธีการที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริงแต่ทดสอบเพื่อดูผลของคุณภาพยางที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการทดลองจริงนั้นจะมีการแช่ยางแผ่นดิบในเวลาน้อยกว่าสารเคมีที่ใช้ อาจจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของยางแผ่น ผลจากการแช่ยางแผ่นด้วยสารเคมีนั้นจะมีสารที่ทำให้ยางแผ่นแข็งแรงลดลงและสารที่ทำให้ยางแผ่นแข็งแรงมากขึ้น เพื่อให้ยางมีคุณภาพตามธรรมชาติมากที่สุด จึงนำสารเคมีทั้ง 4 ชนิดมาผสมกัน เพื่อหาสารเคมีที่สามารถทำให้คุณภาพเหมือนเดิมในขณะที่สามารถยับยั้งราได้ดี

ตารางที่ 4.15 แสดงคุณภาพของยางกับสารเคมี

สารเคมี	ค่าความแข็งแรงของยาง (Max.Stress) kgf/mm ²	ความเปลี่ยนแปลง ของยาง (%)
Control (ตัวควบคุม)	0.0559	-
สาร A 4.2%(โดยปริมาตร)	0.0421	24.69
สาร B100%(โดยปริมาตร)	0.0423	24.32
โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต 0.2%(โดยมวลต่อปริมาตร)	0.1382	147.23
โซเดียมเปอร์บอเรต2% (โดยมวลต่อปริมาตร)	0.1706	205.18


4.3.3 การพัฒนาสารเคมีสำหรับยับยั้งการเจริญของรา

นำสารเคมีที่คัดเลือกไว้ 4 ชนิดได้แก่ สาร A 4.2% (โดยปริมาตร), สาร B 100% (โดยปริมาตร), โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD) 0.2% (โดยมวลต่อปริมาตร) และโซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate) (SP) 2% (โดยมวลต่อปริมาตร) มาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 และนำสารเคมีกำหนดรหัสสารเคมีดังแสดงในตารางที่ 4.16


ตารางที่ 4.16 สารเคมีที่ใช้สำหรับพัฒนาสารเคมีเพื่อยับยั้งการเจริญของรา

สารเคมี	รหัส
สาร A	A
สาร A กับ สาร B	A+B
สาร A กับ โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate)	A+SD
สาร A กับโซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate)	A+SP
สาร B	B
สาร Bกับ โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate)	B+SD
สาร Bกับ โซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate)	B+SP
โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต	SD
โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate)กับ โซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate)	SD+SP
โซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate)	SP

เมื่อนำสารผสมจากตารางที่ 4.16 ที่กล่าวมาแล้วมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราทดลองตามวิธีข้อที่ 3.3.5 แต่อ่านค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ที่ 24 ชั่วโมง ทดสอบกับ *Penicillium sp.* 3 สายพันธุ์ และ *Aspergillus sp.* 5 สายพันธุ์ โดยปกติจะอ่านค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) เป็นเวลา 7 วัน เพราะในกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบจะมีขั้นตอนการผลิตใน 7 วัน ซึ่งการทดลองก่อนหน้านี้พบว่า การอ่านผลการทดลอง 7 วันสามารถยับยั้งการเจริญของราได้ จึงได้ทำการทดลองเป็นเวลา 1 วัน เพื่อที่จะได้อ่านผลการทดลองได้เร็วขึ้น ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 4.5 และ 4.6 (ภาพผนวกที่ ง 9- ง 16) พบว่าสาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) ยับยั้งราทุกสายพันธุ์ที่ทดสอบได้มากที่สุด (เกิน 25 มิลลิเมตร)



ภาพที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสปอร์เคมี (1)



ภาพที่ 4.6 กราฟเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสปอร์เคมี (2)

4.4 การทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งราบนยางแผ่นดิบ

นำตัวอย่างยางแผ่นดิบปลอดเชื้อขนาด 5x7 เซนติเมตรมาแช่ด้วยน้ำเพื่อเป็นชุดควบคุมในการทดลองและทำการแช่ตัวอย่างยางแผ่นดิบด้วยสาร A ที่ ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) ทำการแช่ยางแผ่นดิบเป็นเวลา 20 นาทีและนำยางแผ่นดิบผึ่งให้แห้ง ทดลองตามวิธีข้อที่ 3.3.6 จากนั้นทำการเพาะราลงบนยางแผ่นดิบโดยการเกลี่ยสารละลายสปอร์ของรา *Penicillium* sp. 3 สายพันธุ์ และ *Aspergillus* sp. 5 สายพันธุ์ที่มีสปอร์ 0.2×10^6 สปอร์ต่อแผ่นลงบนยางแผ่นดิบ โดยทำการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ำ บ่มเป็นเวลา 7 วัน ประเมินการเจริญของรา ดังแสดงในตารางที่ 4.17 พบว่าสาร A สามารถยับยั้งการเจริญของราได้ 100% เป็นเวลา 7 วัน นำยางแผ่นดิบที่แช่ด้วยสาร A เป็นเวลา 20 นาที นำยางไปทดสอบความแข็งแรงของยางด้วยเครื่อง Universal Testing Machine พบว่าผลจากการนำไปทดสอบแรงดึงนั้นแสดงในตารางที่ 4.18 (ภาคผนวกที่ จ 6-จ 7) ซึ่งจากตารางจะเห็นว่าผลจากการแช่ตัวอย่างยางแผ่นดิบด้วยสาร A 4.2% (โดยปริมาตร) มีค่าความแข็งแรงของยางลดลง 5.26%

ฉะนั้นสรุปได้ว่าการทดสอบการยับยั้งราด้วยการแช่ยางแผ่นดิบด้วยสาร A ไม่มีการเจริญของราบนยางแผ่นดิบ แต่ในชุดควบคุมที่ทำการแช่ยางแผ่นดิบด้วยน้ำพบว่าการเจริญของราที่ทำการเพาะเชื้อลงไปในทุกตัวอย่าง สาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) สามารถยับยั้งการเจริญของราทุกสายพันธุ์ที่ทดสอบได้ 100% เป็นเวลา 7 วัน (ภาพผนวกที่ ง 15-ง 22)

ตารางที่ 4.17 การเจริญของราบนยางแผ่นดิบชุดควบคุมและที่แช่สาร A

รา	การเจริญของราบนยางแผ่นดิบ													
	วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3		วันที่ 4		วันที่ 5		วันที่ 6		วันที่ 7	
	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A
<i>Penicillium</i> sp.1	-	-	-	-	±	-	±	-	+	-	++	-	++	-
<i>Penicillium</i> sp.2	-	-	±	-	±	-	±	-	++	-	++	-	++	-
<i>Penicillium</i> sp.3	-	-	-	-	±	-	±	-	+	-	++	-	++	-
<i>Aspergillus</i> sp. 1	-	-	-	-	±	-	±	-	+	-	++	-	++	-
<i>Aspergillus</i> sp. 2	-	-	-	-	±	-	±	-	+	-	++	-	++	-
<i>Aspergillus</i> sp. 3	-	-	-	-	±	-	±	-	+	-	++	-	++	-
<i>Aspergillus</i> sp. 4	-	-	-	-	±	-	±	-	+	-	++	-	++	-
<i>Aspergillus</i> sp. 5	-	-	±	-	±	-	±	-	++	-	++	-	++	-

หมายเหตุ: C คือ ชุดควบคุม (control)

A คือ สาร A

- คือ ไม่มีการเจริญ

± คือ มีการเจริญเล็กน้อย

+ คือ มีการเจริญค่อนข้างมาก

++ คือ มีการเจริญมาก

ตารางที่ 4.18 แสดงคุณภาพของยางที่แช่ด้วยสาร A เป็นเวลา 20 นาที

สารเคมี	ค่าความแข็งแรงของยาง (Max.Stress) kgf/mm ²	ความเปลี่ยนแปลงของ ยาง (%)
Control (ตัวควบคุม)	0.0437	-
สาร A 4.2% (โดยปริมาตร)	0.0414	5.26

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

1. การแยกจากตัวอย่างน้ำยางข้นและยางแผ่นดิบ

1.1 ผลการแยกจากน้ำยางข้นผลจากการแยกจากน้ำยางข้นโดยวิธีการ spread plate และวิธีการ streak plate ไม่พบการเจริญของราในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้แยกตัวอย่างน้ำยางข้น เนื่องจากในตัวอย่างน้ำยางข้นมีการเติมแอมโมเนียเพื่อรักษาสภาพน้ำยางจึงทำให้ไม่สามารถแยกราในตัวอย่างน้ำยางข้น คาดว่าเป็นตัวอย่างน้ำยางข้นชนิด High Ammonia (HA)

1.2 ผลจากการแยกจากยางแผ่นดิบจากการเก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบที่มีราขึ้นจากตัวอย่างยางแผ่นดิบที่เก็บจากภาคใต้และภาคตะวันออกจำนวน 15 ตัวอย่างสามารถแยกราจำนวน 23 ไอโซเลต ทำการจำแนกรายละเอียดและระบุสกุล เป็นรา 8 สายพันธุ์ ได้แก่ *Penicillium* sp. 3 สายพันธุ์ และ *Aspergillus* sp. 5 สายพันธุ์

2. การทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งรา

2.1 การทดสอบหาความเข้มข้นของสารเคมีพบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของราบนยางแผ่นดิบซึ่งเป็นความเข้มข้นต่ำสุดคือ

- โซเดียมซอร์เบต (sodium sorbate) (SS) 5% (โดยมวลต่อปริมาตร)
- โซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate) (SP) 2% (โดยมวลต่อปริมาตร)
- โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD) 0.2% (โดยมวลต่อปริมาตร)

ความเข้มข้นที่เป็นอัตราส่วนตามฉลากผลิตภัณฑ์ทางการค้าคือ

- สาร A 4.2% (โดยปริมาตร)
- สาร B 100% (โดยปริมาตร)
- เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) (AL) 70% (โดยปริมาตร)

คัดสารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของราทำให้เกิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ขว้างเกิน 15 มิลลิเมตรไว้ทดสอบต่อ 4 ชนิด ได้แก่ สาร B, สาร A, โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD), และโซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate)

2.2 ผลของสารเคมีต่อความแข็งแรงของยางจากการทดลองแช่สารเคมีในยางแผ่นดิบเป็นเวลา 7 วันพบว่า สาร A และสาร B มีค่าความแข็งแรงของยางลดลง โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD), และโซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate) มีค่าความแข็งแรงของยางมากขึ้นและการพัฒนาสารเคมีสำหรับยับยั้งการเจริญของราผลจากการนำสารเคมี 4 ชนิดมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการยับยั้งราและตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีพบว่าสาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) เป็นสารและความเข้มข้นที่เหมาะสมในการนำไปทดสอบการยับยั้งราบนยางแผ่นดิบ

3. การทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งราบนยางแผ่นดิบ

ผลจากการทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งราบนยางแผ่นดิบด้วยการแช่ยางแผ่นดิบด้วยสาร A และทดสอบกับรา *Penicillium* sp.3 สายพันธุ์ และ *Aspergillus* sp. 5 สายพันธุ์ พบว่าไม่มีราขึ้นบนตัวอย่างยางแผ่นดิบที่ทดสอบเลยเป็นเวลา 7 วัน โดยที่ความแข็งแรงของยางลดลง 5.26% จะเห็นได้ว่าสาร A ความเข้มข้น 4.2% (โดยปริมาตร) มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของราทุกสายพันธุ์ที่ทดสอบได้ 100%

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ในการศึกษาการทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งราบนยางแผ่นดิบจากการแช่ยางแผ่นดิบด้วยสารเคมีนั้น อาจมีการเพิ่มวันการบ่มยางแผ่นดิบที่แช่ด้วยสารเคมีมากกว่านี้ และมีการไปทดลองในภาคสนาม เพื่อที่จะทดสอบผลของสารที่สามารถยับยั้งราบนยางแผ่นดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ในการศึกษาหาความเข้มข้นของสารที่เหมาะสมสำหรับยับยั้งราบนยางแผ่นดิบอาจมีการศึกษาสารเคมีเพิ่มเติมที่นำมาพัฒนาสารเคมีเพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของสาร อาจจะสามารถทำให้สารที่ใช้ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บนยางแผ่นดิบมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

3. การวิจัยครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงสารเคมีสามารถยับยั้งการเจริญของราบนยางแผ่นดิบได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในด้านสุขภาพเนื่องจากราบนยางแผ่นดิบมีการปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งหากเกษตรกรได้สัมผัสหรือสูดดมราเข้าไปทุกวันนั้นอาจส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรได้

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร, 2539. มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.ryt9.com/s/ryt9/221748> [22 กรกฎาคม 2555]
- คนไทยตัวเล็ก, 2551. ทำความเข้าใจประเภทของสารฆ่าเชื้อโรค. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.oknation.net> [22 กรกฎาคม 2555]
- ควบคุมมลพิษ, กรม(ก). 2548. เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมน้ำยางข้น. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.pcd.go.th> [16 กรกฎาคม 2553]
- ควบคุมมลพิษ, กรม(ข). 2548. แนวทางที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.pcd.go.th> [18 มีนาคม 2553]
- ควบคุมมลพิษ, กรม(ค). 2555. ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://msds.pcd.go.th> [22 กรกฎาคม 2555]
- โซติมา วิไลวัลย์. 2549. ผลิตภัณฑ์ซักล้าง. ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.chemtrack.org> [22 กรกฎาคม 2555]
- ณพรัตน์ วิชิตชลชัย และคณะ. 2536. ศึกษาวิธีการผลิตยางแผ่นเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา. ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ฉะเชิงเทรา.
- ณพรัตน์ วิชิตชลชัย. 2554. สารเคมีสำหรับยาง. เอกสารงานนิทรรศการพืชสวนเชียงใหม่. กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง.
- ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค. 2552. ethyl alcohol (เอทิลแอลกอฮอล์). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://chemsafe.chula.ac.th> [22 กรกฎาคม 2555]
- นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. 2547. จุลชีววิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นุชนาฏ ณ ระนอง. 2547. การแปรรูปยาง-เอกสารวิชาการยางพารา. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- น้ำทิพย์ รัตนวรรณ. 2552. ความเป็นไปได้การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพและป้องกันเชื้อราในการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

- บัญญัติ สุขศรีงาม. 2534. จุลชีววิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- ปนัดดา คำรัตน์. 2545. ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากขี้เถ้าของโรงงานน้ำตาลชั้น
ในการกำจัดตะกั่วและปรอทในน้ำเสียสังเคราะห์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ประสพชัย รัตนเหล็กไหล. 2543. ผลของสารเคมีต่อการจับก๊องของน้ำยางธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางชีวภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีทางชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พัฒนาที่ดิน, กรม. 2548. ยางพารา. เอกสารวิชาการยางพารา. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์
ดินและน้ำพื้นที่พืชไร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรุงเทพมหานคร.
- พวยบ นามประเสริฐ. 2534. การทำน้ำยางชั้นจากน้ำยางธรรมชาติ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์
บริการ. ฉบับที่ 125 : 12-16.
- ยอดธง ไบมาก และคณะ. 2549. การศึกษาน้ำส้มควินไม้ยูคาลิปตัสสำหรับใช้เป็นสารช่วยให้ยาง
จับตัวและสารยับยั้งการเกิดเชื้อราในการผลิตยางแผ่น. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- รัตน์ เพชรจันทร์. 2527. ยางพารา. เอกสารการนิเทศการศึกษา. ฉบับที่ 264 ภาคพัฒนาตำราและ
เอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- วราภรณ์ ขจรไชยกูล. 2524. คุณสมบัติและส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ. วารสาร
ยางพารา 2 : 19-27.
- วราภรณ์ ขจรไชยกูล. 2549. ยางธรรมชาติ: การผลิตและการใช้งาน (Natural Rubber: Production
and Applications). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- วิชาการเกษตร, กรม. 2531. การผลิตยางธรรมชาติ. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
กรุงเทพมหานคร.
- วิภาวี พัฒนกุล. 2554. ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เอกสารงานนิทรรศการพืชสวนเชียงใหม่.
กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง.
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย. 2555. คำศัพท์เทคโนโลยียาง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
<http://www.rubbercenter.org> [23 มีนาคม 2555]
- สถาบันวิจัยยาง. 2536. เอกสารวิชาการเรื่องยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์.

- สถาบันวิจัยยาง (ก). 2553. ข้อมูลวิชาการยางพารา 2553. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.rubberthai.com/about/data.php> [16 กรกฎาคม 2553]
- สถาบันวิจัยยาง (ข). 2553. มูลค่ายางส่งออกยางแยกตามประเภท สหัตถิยางไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.rubberthai.com/about/data.php> [23 มีนาคม 2555]
- สุรศักดิ์ สุทธิสงค์. 2532. วิทยาศาสตร์ของน้ำยางธรรมชาติ. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. สถาบันวิจัยยาง.
- เสาวนีย์ ก่ออุฒิกุลรังสี. 2543. การผลิตยางธรรมชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปัตตานี: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
- อรัญ หันพงศ์กิตติกุล และคณะ. 2552. การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ภาษาอังกฤษ

- Berekaa, M. M., Linos, A., Reichelt, R., Keller, U. and Steinbüchel, A. 2000. Effect of pretreatment of rubber material on its biodegradability by various rubber degrading bacteria. FEMS Microbiol. Lett. 184 : 199-206.
- Berekaa, M. M., Barakaat, A., El-Sayed, S.M. and Aassar, S. A. 2004. Degradation of natural rubber by *Achromobacter* sp. NRB and evaluation of culture conditions. Polish Journal of Microbiol. 54 : 55-62.
- Bode, H. B., Kerkhoff, K. and Jendrossek, D. 2000. Bacterial degradation of natural and synthetic rubber. Biomacromolecules. 2 : 295-303
- Bode, H. B., Zeeck, A., Pluckhahn, K. and Jendrossek, D. 2000. Physiological and chemical investigation into microbial degradation of synthetic poly(*cis*-1,4-isoprene). Appl. Environ. Microbiol. 66 : 3680-3685.
- Cherian, E. and Jayachandran, K. 2009. Microbial degradation of natural rubber latex by a novel species of *Bacillus* sp. SBS25 isolated from soil. Int. J. Environ. Res. 3(4) : 599-604.
- Jendrossek, D., Tomasi, G. And Kroppenstedt, R. M. 1997. Bacterial degradation of natural rubber: a privilege of actinomycetes?. FEMS Microbiol. Lett. 150 : 179-188.
- Leung, B. and Liu, S. 2012. Interpreting plates, form [Online]. Available from: <http://www.sciencebuddies.org> [23 March 2012]
- Linus, A., Berekaa, M. M., Reichelt, R., Keller, U., Schmitt, J., Flemming, H. C., Kroppenstedt, R. M. And Steinbüchel, A. 2000. Biodegradation of *cis*-1,4-polyisoprene rubber by distinct actinomycetes: microbial strategies and detailed surface analysis. Appl. Environ. Microbiol. 66 : 1639-1645.
- Linus, A. and Steinbüchel, A. 2001. Biodegradation of natural and synthetic rubbers. In Biopolymers. 2 : 321-359.

- Prasertsit, K., Rattanawan, N. and Ratanapisit, J. 2011. Effect of wood vinegar as an additive for natural rubber products. Songklanakarin J. Sci. Technol. 33(4) : 425-430.
- Rifaat, H. M. and Yosery, M. A. 2004. Identification and characterization of rubber degrading actinobacteria. Appl. Ecol. Environ. Res. 2 : 63-70.
- Santipanusopons, S. and Riyajan, S. A. 2009. Effect of field natural rubber latex with different ammonia contents and storage period on physical properties of latex concentrate, stability of skim latex and dipped film. Physics Procedia. 2 : 127-134.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ขั้นตอนการทำ slide culture

1. วางแท่งแก้วปลอดเชื้อลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อเปล่า
2. วางแผ่นสไลด์ (slide) ที่สะอาดบนแท่งแก้ว
3. ตัดอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar เป็นชิ้นสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 0.5 x 0.5 เซนติเมตร ความหนาประมาณ 0.3 เซนติเมตร แล้วนำมาวางลงบนแผ่นสไลด์ (slide)
4. เขียนเส้นใยหรือสปอร์ของเชื้อราบริสุทธิ์มาจุดที่ด้านข้างของชิ้นวุ้นทั้ง 4 ด้าน
5. วางกระจกปิดสไลด์ (cover slip) ลงบนชิ้นวุ้นที่จุดเชื้อราเรียบร้อยแล้ว
6. เทน้ำกลั่นปลอดเชื้อใส่ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อให้พอชุ่ม เพื่อให้มีความชื้นไม่ให้ชิ้นวุ้นแห้ง (ไม่ควรใส่น้ำกลั่นปริมาณมากเกินไป เนื่องจากน้ำกลั่นอาจไปโดนแผ่นสไลด์หรือชิ้นวุ้น ทำให้มีโอกาสปนเปื้อนได้)
7. นำไปบ่มในตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 สัปดาห์
8. เมื่อเชื้อราเจริญ ใช้คีบคีบ (forcep) คีบชิ้นวุ้นทิ้งไป แล้วนำกระจกปิดสไลด์ (cover slip) ที่มีเชื้อราเจริญติดอยู่ไปประกบกับแผ่นสไลด์แผ่นใหม่ และนำกระจกปิดสไลด์ (cover slip) ที่มีเชื้อราเจริญติดอยู่ไปประกบกับกระจกปิดสไลด์ (cover slip) แผ่นใหม่ นำไปย้อมสีด้วย แลคโตฟีนอลคอตตอนบลู (lacto phenol cotton blue) จึงนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscope)

ภาคผนวก ข

อาหารเลี้ยงเชื้อ

ภาคผนวกที่ ข 1. อาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง Potato Dextrose Agar (PDA)

โปเตโต้ เด็กซ์โทรส (Potato Dextrose)	39	กรัม
ผงวุ้น (Agar)	15	กรัม
น้ำกลั่น	1000	มิลลิลิตร

ผสมสารทั้งหมดจนได้เป็นสารละลายปริมาตร 1000 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

- งานอาหารเลี้ยงเชื้อ เทอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งขณะเหลวลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อประมาณ 20 มิลลิลิตร หรือให้อาหารมีความหนาเหมาะสม

- หลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเอียง (slant) อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งขณะเหลวลงในหลอดทดลอง นำไปวางเอียงไว้ให้อาหารแข็งตัว

ภาคผนวกที่ ข 2. อาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง Dichloran Rose Bengal Chlortetracycline (DRBC)

Enzymatic Digest of Animal	5	กรัม
กลูโคส (Glucose)	10	กรัม
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (Monopotassium Phosphate)	1	กรัม
แมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulphate)	0.5	กรัม
โรส เบงกอล (Rose Bengal)	0.025	กรัม
ไดคลอแรน (Dichloran)	0.002	กรัม
คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)	0.1	กรัม
ผงวุ้น (Agar)	15	กรัม

ผสมสาร 31.6 กรัม ในน้ำกลั่น 1000 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) ที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เทอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งขณะเหลวลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อประมาณ 10 มิลลิลิตร หรือให้อาหารมีความหนาเหมาะสม

ภาคผนวก ค

สารเคมี

ภาคผนวกที่ ค 2. สาร A

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

Parachlorometacresol	4% (โดยมวลต่อปริมาตร)
Pine oil	6.5% (โดยมวลต่อปริมาตร)

ภาคผนวกที่ ค 2. สาร B

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

Linear Alkylbenzene Sulfonate, Potassium salt 10%	(โดยมวล)
Sodium Lauryl Ether Sulfate	7.2% (โดยมวล)

ภาคผนวกที่ ค 3. แลคโตฟีโนล คัตตอน บลู (Lactophenol Cotton Blue)

กรดแลคติก	20	มิลลิลิตร
ฟีโนล (ผลึกหลอมเหลว)	20	มิลลิลิตร
กลีเซอรอล	40	มิลลิลิตร
คัตตอนบลู (Cotton Blue)	0.05	กรัม
น้ำกลั่น	20	มิลลิลิตร

หลอมผลึกฟีโนลให้หลอมเหลว แล้วดูดมา 20 มิลลิลิตร ใส่ลงในสารละลายผสมระหว่างกรดแลคติก 20 มิลลิลิตร, กลีเซอรอล 40 มิลลิลิตร และน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร โดยผ่านความร้อนอ่อนๆ แล้วเติมคัตตอนบลูลงไป 0.05 กรัม เก็บสารละลายที่ได้ในขวดสีชา ที่อุณหภูมิห้อง

ภาคผนวก ง

ภาพประกอบงานวิทยานิพนธ์

1. การทดสอบความเข้มข้นของสารเคมี



ภาพผนวกที่ ง 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของโซเดียมซอร์เบต
(sodium sorbate)



ภาพผนวกที่ ง 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของโซเดียมเปอร์โบเรต
(sodium perborate)



ภาพผนวกที่ ง 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของไซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate)



ภาพผนวกที่ ง 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของสาร A




ภาพผนวกที่ ง 5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของสาร B



ภาพผนวกที่ ง 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของเอทิลแอลกอฮอล์
(ethyl alcohol)

2. การพัฒนาสารเคมีเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์




ภาพผนวกที่ ง 7 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ *Penicillium* sp. 1 (P1)



ภาพผนวกที่ ง 8 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ *Penicillium* sp. 2 (P2)



ภาพผนวกที่ ง 9 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone)
ของ *Penicillium* sp. 3 (P3)



ภาพผนวกที่ ง 10 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone)
ของ *Aspergillus* sp. 1 (AS1)



ภาพผนวกที่ ง 11 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone)
ของ *Aspergillus* sp. 2 (AS2)



ภาพผนวกที่ ง 12 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone)
ของ *Aspergillus* sp. 3 (AS3)



ภาพผนวกที่ ง 13 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ *Aspergillus* sp. 4 (AS4)



ภาพผนวกที่ ง 14 ประสิทธิภาพสารเคมีจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใส (clear zone) ของ *Aspergillus* sp. 5 (AS5)

หมายเหตุ

(ก) จานอาหารเลี้ยงเชื้อ ก

1. สาร A
2. สาร A กับ สาร B
3. สาร A กับ โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (A+SD)
4. สาร A กับ โซเดียมเปอร์โบรเวต (sodium perborate) (SP) (A+SP)


(ข) จานอาหารเลี้ยงเชื้อ ข

1. สาร B
2. สาร B กับโซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD) (B+SD)
3. สาร B กับ โซเดียมเปอร์โบรเวต (sodium perborate) (SP) (B+SP)
4. โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD)


(ค) จานอาหารเลี้ยงเชื้อ ค

1. โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate) (SD) กับ โซเดียมเปอร์โบรเวต (sodium perborate) (SP)(SD+SP)
2. โซเดียมเปอร์โบรเวต (sodium perborate) (SP)


3. การทดสอบสารเคมีที่ใช้ยับยั้งราบนยางแผ่นดิบ




ภาพผนวกที่ 15 การเจริญของ *Penicillium* sp. 1 (P1) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)




ภาพผนวกที่ 16 การเจริญของ *Penicillium* sp. 2 (P2) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)




ภาพผนวกที่ 17 การเจริญของ *Penicillium* sp. 3 (P3) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)




ภาพผนวกที่ 18 การเจริญของ *Aspergillus* sp. 1 (AS1) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)




ภาพผนวกที่ ง 19 การเจริญของ *Aspergillus* sp. 2 (AS2) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)



ภาพผนวกที่ ง 20 การเจริญของ *Aspergillus* sp. 3 (AS3) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)



ภาพผนวกที่ ง 21 การเจริญของ *Aspergillus* sp. 4 (AS4) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)



ภาพผนวกที่ ง 22 การเจริญของ *Aspergillus* sp. 5 (AS5) 3 ซ้ำหลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน
(ก. ยางที่แช่น้ำ ข.ยางที่แช่สาร A)

ภาคผนวก จ

ข้อมูลการทดสอบคุณภาพยางด้วยเครื่อง Universal Testing Machine


แช่ยางเป็นเวลา 7 วัน

ภาคผนวกที่ จ 1 Control

Individual Specimens

[AS41-2RS.TSX]

Batch Reference	@25 % kgf/mm ²	@50 % kgf/mm ²	@75 % kgf/mm ²	@100 % kgf/mm ²	@200 % kgf/mm ²	Max. Stress kgf/mm ²	Ext. Break %	Thickness mm	Width mm
astm d412 m - control-1	0.0225	0.0285	0.0310	0.0353	0.0412	0.0523	340.0	4.000	6.00
astm d412 m - control-2	0.0194	0.0257	0.0291	0.0325	0.0354	0.0646	439.8	3.500	6.00
astm d412 m - control-3	0.0212	0.0268	0.0297	0.0310	0.0395	0.0510	668	4.000	6.00
n	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mean	0.0211	0.0270	0.0300	0.0329	0.0387	0.0559	482.6	3.833	6.000
Std. Dev.	0.0016	0.0014	0.0010	0.0022	0.0030	0.0075	168.14	0.2887	0




ภาคผนวกที่ ๑ 2 สาร B

Individual Specimens

[AS41-2RS.TSX]

Batch Reference	@50 % kgf/mm ²	@100 % kgf/mm ²	@200 % kgf/mm ²	@500 % kgf/mm ²	@1000 % kgf/mm ²	Max. Stress kgf/mm ²	Ext. Break %	Thickness mm	Width mm
istm d412 m - teepool-1	0.0272	0.0360	0.0408	-	-	0.0496	460.0	2.500	6.00
istm d412 m - teepool-2	0.0304	0.0369	0.0408	0.0337	-	0.0499	772	2.500	6.30
istm d412 m - teepool-3	0.0187	0.0231	0.0248	0.0248	-	0.0275	920	3.900	6.00
n	3	3	3	2		3	3	3	3
Mean	0.0255	0.0320	0.0355	0.0293	0	0.0423	717.3	2.967	6.100
Std. Dev.	0.0060	0.0077	0.0092	0.0062	0	0.0129	234.82	0.8083	0.1732




ภาคผนวกที่ ๑ 3 สาร A

Individual Specimens

[AS41-2RS.TSX]

Batch Reference	@50 % kgf/mm ²	@100 % kgf/mm ²	@200 % kgf/mm ²	@500 % kgf/mm ²	@1000 % kgf/mm ²	Max. Stress kgf/mm ²	Ext. Break %	Thickness mm	Width mm
astm d412 m - dettal-1	0.0228	0.0257	0.0257	0.0243	-	0.0257	552	3.500	6.00
astm d412 m - dettal-2	0.0241	0.0305	0.0364	0.0278	-	0.0487	748	4.000	5.60
astm d412 m - dettal-3	0.0250	0.0316	0.0411	0.0203	-	0.0519	596	3.600	6.00
n	3	3	3	3		3	3	3	3
Mean	0.0240	0.0293	0.0344	0.0241	0	0.0421	631.9	3.700	5.867
Std. Dev.	0.0011	0.0031	0.0079	0.0037	0	0.0143	102.87	0.2646	0.2309




ภาคผนวกที่ ๑ 4 โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตต (sodium dehydroacetate)

Individual Specimens

[AS41-2RS.TSX]

Batch Reference	@50 % kgf/mm ²	@100 % kgf/mm ²	@200 % kgf/mm ²	@500 % kgf/mm ²	@1000 % kgf/mm ²	Max. Stress kgf/mm ²	Ext. Break %	Thickness mm	Width mm
d412 - sod.dehydroacetate-0.0676		0.0854	0.0954	0.1172	-	0.1511	620	2.120	6.05
d412 - sod.dehydroacetate-2.0577		0.0754	0.0848	0.1059	-	0.1460	672	2.540	6.00
d412 - sod.dehydroacetate-3.0576		0.0717	0.0802	0.1080	-	0.1174	544	2.870	6.21
n	3	3	3	3		3	3	3	3
Mean	0.0610	0.0775	0.0868	0.1104	0	0.1382	612.1	2.510	6.087
Std. Dev.	0.0057	0.0071	0.0078	0.0060	0	0.0181	64.269	0.3759	0.1097




ภาคผนวกที่ ๑ 5 โซเดียมเปอร์บอเรต (sodium perborate)

Individual Specimens

[AS41-2RS.TSX]

Batch Reference	@50 % kgf/mm ²	@100 % kgf/mm ²	@200 % kgf/mm ²	@500 % kgf/mm ²	@1000 % kgf/mm ²	Max. Stress kgf/mm ²	Ext. Break %	Thickness mm	Width mm
im d412 - sod.perborate-1	0.0580	0.0689	0.0798	0.1305	-	0.1793	624	2.250	6.25
im d412 - sod.perborate-2	0.0613	0.0800	0.0897	0.1341	-	0.1785	628	2.960	5.96
im d412 - sod.perborate-3	0.0770	0.0972	0.1133	-	-	0.1541	438.6	2.360	5.44
n	3	3	3	2		3	3	3	3
Mean	0.0654	0.0820	0.0942	0.1323	0	0.1706	563.5	2.523	5.883
Std. Dev.	0.0102	0.0143	0.0172	0.0025	0	0.0143	108.21	0.3821	0.4104




ภาคผนวกที่ จ 6 control

แช่ยาง 20 นาที

Individual Specimens

[AS41-2RS.TSX]

Batch Reference	@10 % kgf/mm ²	@50 % kgf/mm ²	@100 % kgf/mm ²	@250 % kgf/mm ²	@500 % kgf/mm ²	Max. Stress kgf/mm ²	Ext. Break %	Thickness mm	Width mm
astm D 412 - 750-1	0.0162	0.0375	0.0416	0.0421	0.0183	0.0426	716	3.650	6.04
astm D 412 - 750-2	0.0161	0.0378	0.0424	0.0432	-	0.0434	254.1	3.280	6.14
astm D 412 - 750-3	0.0174	0.0397	0.0439	0.0449	-	0.0452	334.8	3.400	6.10
n	3	3	3	3	1	3	3	3	3
Mean	0.0165	0.0383	0.0426	0.0434	0.0183	0.0437	435.0	3.443	6.093
Std. Dev.	0.0007	0.0012	0.0012	0.0014	0	0.0014	246.70	0.1888	0.0503



ภาคผนวกที่ ๖ 7 สาร A

ตัวอย่าง 20 นาที

[AS41-2RS.TSX]

Batch Reference	@10 % kgf/mm ²	@50 % kgf/mm ²	@100 % kgf/mm ²	@250 % kgf/mm ²	@500 % kgf/mm ²	Max. Stress kgf/mm ²	Ext. Break %	Thickness mm	Width mm
astm D 412 - 749-1	0.0170	0.0352	0.0391	0.0374	-	0.0391	488.0	3.820	6.14
astm D 412 - 749-2	0.0165	0.0339	0.0387	-	-	0.0400	242.6	3.440	6.00
astm D 412 - 749-3	0.0153	0.0374	0.0437	0.0432	-	0.0449	440.0	3.530	6.00
n	3	3	3	2	0	3	3	3	3
Mean	0.0162	0.0355	0.0405	0.0403	0	0.0414	390.2	3.597	6.047
Std. Dev.	0.0009	0.0018	0.0028	0.0041	0	0.0031	130.08	0.1986	0.0808

