



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

นับตั้งแต่ วิลเลียม คอนราด เวินท์เกน นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบรังสีเอกซ์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2438 และเฮ็นรี เบคเคอเรล ค้นพบรังสีที่แผ่ออกมาจากก้อนแร่ยูเรเนียมเมื่อกลางปี พ.ศ. 2439 เป็นต้นมา ได้มีรายงานเกี่ยวกับผลของรังสีที่มีต่อร่างกายมนุษย์อยู่เรื่อย ๆ โดยในระยะแรกมีการสังเกตพบอาการผิดปกติของผิวหนังที่ถูกรังสีของแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานกับรังสีเอกซ์ ต่อมา มาตาม คูรี ค้นพบเรเดียมเมื่อปี พ.ศ. 2441 และปรากฏว่ารังสีที่แผ่ออกมาจากเรเดียมมีผลทำให้เกิดอาการผิดปกติบนผิวหนัง เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานกับรังสีเอกซ์ ตอนนั้นยังไม่มีผู้ใดทราบถึงภัยอันตรายที่มองไม่เห็นจากรังสี จึงไม่มีมาตรการในการป้องกันที่พอเพียงแม้มาตาม คูรี เองก็เข้าใจว่าต้องเสียชีวิตลงเพราะได้รับรังสีมากเกินไป

ปัจจุบันมนุษย์รู้จักนำรังสีมาใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งทางด้านสันติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และทางด้านสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการนำรังสีมาใช้ในด้านใดก็ตามถ้าผู้ใช้ไม่มีมาตรการป้องกันรังสีอย่างพอเพียง ผลกระทบจะตกอยู่กับมนุษย์เองผลกระทบของลูกระเบิดนิวเคลียร์ 2 ลูก ที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ นับเป็นบทเรียนของการศึกษาอย่างดีเกี่ยวกับ ผลของรังสีที่มีต่อร่างกายมนุษย์ ทำให้ทราบถึงภัยอันตรายอันร้ายแรงของรังสี

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ปริมาณรังสีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทางด้านการแพทย์ มีการใช้เกือบทุกโรงพยาบาล ทางด้านอุตสาหกรรม มีการนำรังสีมาใช้กันอย่างกว้างขวาง จากการทราบว่ารังสีนั้นมีอันตราย จึงจำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อเฝ้าระวังอันตรายจากรังสี

เครื่องวัดรังสีประจำบุคคลมีหลายชนิด เช่น thermoluminescence dosimeter (TLD) , film badge , pocket dosemeter สำหรับ thermoluminescence

dosimeter นับเป็นเครื่องวัดรังสีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น เครื่องวัดรังสีประจำบุคคล มาก ทั้งนี้เนื่องจาก มีความไวในการตอบสนองต่อรังสีสูง สามารถวัดรังสีปริมาณต่ำ ๆ ได้ มีความแม่นยำสูง สามารถวัดได้ทั้งรังสีปฐมภูมิ และรังสีทุติยภูมิ มีขนาดเล็ก สะดวกในการใช้ กล่าวคือ อาจบรรจุในหัวแหวน (Reddy และคณะ, 1975) ที่เสียบเนคไท กำไล เข็มกลัด ฯ ทำให้มีลักษณะสวยงาม นำใช้ สามารถนำติดตัวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่าย เมื่อใช้แล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานก่อนนำมาประเมินผล อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยวิธีการให้ความร้อน (Pradhan , 1981) นอกจากนี้ยังมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (Mejdahl และคณะ , 1970)

แม้ TLD จะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล แต่ในประเทศเรายังไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจาก มีราคาแพง ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ

1.2 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นฤมล จงกิติวิทย์ และคณะ (2533) ได้ศึกษาวิธีการเตรียม $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ โดยวิธีการตกผลึกสารละลายของแคลเซียมซัลเฟต และดิสโพรเซียมออกไซด์ ในกรดซัลฟูริกเข้มข้นที่ร้อนจัดระบบการเตรียมแบบไม่ใช้เครื่องดูดอากาศ และทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ พบว่าจะให้แสงออกมาโดยมี main glow peak ที่ 205 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังได้ทดสอบคุณสมบัติทางรังสีได้แก่ sensitivity , energy response และ linearity

วรวิมล ศรีรัตนัชชาวัลย์ (2530) ได้ศึกษาวิธีการเตรียม $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ โดยวิธีการตกผลึกสารละลายของแคลเซียมซัลเฟต และดิสโพรเซียมออกไซด์ 0.2 mole%Dy ในกรดซัลฟูริกเข้มข้นแล้วด้วยความร้อนอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส โดยใช้เครื่องดูดอากาศ นำผลึกที่ได้ไปคัดเลือกขนาดให้เล็กกว่า 74 ไมโครเมตร และนำไปทดสอบคุณสมบัติการตอบสนองต่อรังสีแกมมาด้วยปริมาณรังสี 50 - 800 mR ต่อมาปี พ.ศ.2532 ได้ ศึกษาคุณสมบัติ energy response ที่มีต่อรังสีแกมมาที่ระดับพลังงานของ Am-241 , Cs-137 และ Co-60

Yamashita และคณะ (1968) เป็นผู้ประสบความสำเร็จครั้งแรกในการเตรียม TLD ชนิด CaSO_4 ซึ่งกระตุ้น (activate) ด้วย rare earth ion 10^{-3} โมล 14 ชนิด ดังต่อไปนี้ คือ Dy , Tm , Tb , Pr , Sm , Er , Nd , Yb , Gd , La , Ho , Lu ,

Eu , Ce เตรียมโดยใช้ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ละลายในกรดซัลฟูริกเข้มข้น เติมตัวกระตุ้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมนำสารละลายที่ได้ไปให้ความร้อนที่ 300 องศาเซลเซียส ได้ผงผลึกมีความยาว 1-3 มิลลิเมตร นำไปทดสอบคุณสมบัติความไวในการตอบสนองต่อรังสีพบว่า ในบรรดา TLD ที่เตรียมได้ทั้ง 14 ชนิดนี้ $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ มีความไวในการตอบสนองต่อรังสีแกมมาจาก Cs-137 สูงสุด โดยที่ลักษณะของ glow curve มีตำแหน่งพีคหลัก (main glow peak) อยู่ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส มีการเลือนหายของสัญญาณ (fading) 1-2 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน สามารถใช้วัดปริมาณรังสีได้ต่ำกว่า 500 uR โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ± 20 เปอร์เซ็นต์ มีการตอบสนองต่อรังสีแกมมาจาก Cs-137 เป็นเชิงเส้นไปจนถึง $10^3 - 10^4$ R และเริ่มอิ่มตัวที่ 10^5 R

Bhuwan Chandra และคณะ (1975) ได้ศึกษาคุณสมบัติของ $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ ที่มีต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต และรังสีแกมมา พบว่า มีการตอบสนองต่อรังสี ได้ต่ำสุดที่ปริมาณรังสี 400 ergs/mm^2 มีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นไปจนถึงปริมาณรังสี $4 \times 10^4 \text{ ergs/mm}^2$ และยังได้ศึกษาผลของการนำ $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ ไปแยกขนาดของผลึก ดูการตอบสนองต่อรังสีแกมมา และรังสีอัลตราไวโอเล็ต พบว่าขนาดของผลึกมีผลต่อความไวในการตอบสนองต่อรังสี นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษา การตอบสนองต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยเปลี่ยนแปลงความหนาของผงผลึก พบว่าผลึกที่หนามากเกินไปเมื่อนำไปฉายรังสีอัลตราไวโอเล็ต ความหนาจะเป็นเครื่องกักรังสีทำให้การตอบสนองต่อรังสีลดลง

Shalgaonkar และ Narlikar (1975) ได้เตรียม $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเจือปน (chemical impurity) 0.00075 ถึง 0.75 wt%Dy แล้วนำไปฉายรังสีอัลตราไวโอเล็ตเป็นเวลา 5 นาที ได้ glow curve มีลักษณะเป็นพีคเดี่ยวเหมือนกันทุกความเข้มข้น นอกจากนี้ยังได้คำนวณหาค่าความลึกของกับดัก โดยวิธีต่าง ๆ 3 วิธี คือ Initial rise method , Grossweiner method และ Halperin - Braner method พบว่าความลึกของกับดัก ซึ่งแสดงด้วยค่า activation energy (eV) มีค่าใกล้เคียงกันคือ ประมาณ 0.8 eV

Lakshmanan และ Ayyangar (1975) ได้ศึกษา relative response ของ

$\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ และ $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7(\text{Mn})$ ที่มีต่อ รังสีแอลฟาจาก Po-210 เปรียบเทียบ กับ รังสีแกมมาจาก Co-60 ผลคือ glow peak ระหว่างรังสีแกมมา และรังสีแอลฟาไม่ ต่างกัน และทั้ง $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ และ $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7(\text{Mn})$ มีประสิทธิภาพในการวัดรังสีแอลฟา (alpha efficiency) เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการวัดรังสีแกมมาจาก โคบอลต์-60 เป็น 29 เปอร์เซ็นต์ และ 37 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Pradhan , Ayyangar และ Madhvanath (1975) ได้ศึกษา และเปรียบเทียบ คุณสมบัติของ TLD ชนิดต่าง ๆ โดยศึกษาลักษณะคุณสมบัติของ glow curve , sensitivity , fading ของ TLD ทุกชนิด

Pradhan , Bhuwan และ Ayyanger (1975) ได้ศึกษา energy dependence ของ $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ ชนิดผงผลึก กับชนิดที่ อัดเป็นเม็ดรวมกับ teflon(ความหนา 0.8 mm) พบว่า $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ ชนิดผงผลึกมี relative response สูงกว่าแบบชนิดอัดเม็ด

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.3.1 ศึกษา และ เตรียมสารวัดรังสีแบบ thermoluminescence ชนิด $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$

1.3.2 ศึกษาคุณสมบัติการให้ TL ของผลึก $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ ที่เตรียมได้ จากรังสี แกมมาและรังสีเอกซ์ เพื่อใช้เป็น TLD สำหรับวัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ศึกษา และเตรียมผลึก $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$

1.4.2 ทดสอบคุณสมบัติการให้ TL ของผลึก $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ เช่น ศึกษา glow curve , หา relative response จากรังสีเอกซ์ ที่พลังงาน 29 - 165 keV เปรียบเทียบกับที่พลังงานของ Co-60 , ศึกษาความเป็น linearity ของการตอบสนองต่อ รังสี ของผลึก $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$, หา fading ของ TL , ศึกษาความไวของการตอบสนองต่อ รังสีของ $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ ที่เตรียมได้ เปรียบเทียบกับผลึก LiF(TLD 700) ที่ผลิตโดยบริษัท Harshaw

1.5 สถานที่ทำการวิจัย

1.5.1 ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จัดเตรียม thermoluminescence dosimeter ชนิด $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$

1.5.2 กองป้องกันอันตรายจากรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ทดสอบคุณสมบัติการให้แสง (TL) จากรังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ ของ TLD ที่เตรียมได้

1.6 วิธีดำเนินการวิจัย

1.6.1 การเตรียมงานขั้นต้น

- ศึกษา และค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับ วิธีการเตรียมสารวัดรังสีแบบ TLD ชนิด $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$

- ศึกษาวิธีการทดสอบคุณสมบัติ และการนำไปใช้งาน ของสารวัดรังสีแบบ thermoluminescence ชนิด $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการวิจัย

1.6.2 ขั้นตอนการวิจัย

- เตรียมผลึก thermoluminescence dosimeter ชนิด $\text{CaSO}_4(\text{Dy})$ โดยหาเงื่อนไขในการจัดระบบ และสัดส่วนปริมาณสารที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ TLD ที่มีควมไวในการตอบสนองต่อรังสีสูง

- คัดเลือกขนาดผลึก เพื่อนำผลึกที่ได้ไปฉายรังสี

- ทดสอบคุณสมบัติการให้ TL จากรังสีแกมมา และรังสีเอกซ์

- สรุปผลการวิจัย และเขียนรายงาน

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ได้สารตรวจวัดปริมาณรังสี ซึ่งใช้วัดรังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ได้

1.7.2 ได้เทคนิคการเตรียมสารตรวจวัดปริมาณรังสีขึ้นใช้เอง ซึ่งมีราคาถูกกว่าสั่งซื้อจากต่างประเทศ