



สรุปผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาหาองค์ประกอบของแร่ยูเรเนียม ซึ่งเป็นแร่ที่มีธาตุยูเรเนียม อยู่ และเป็นแร่ที่ละลายได้ในกรดค่อนข้างยาก ทั้งนี้เพราะพบว่าในแร่นี้มีซิลิกาถึง  $50.9 \pm 1.17\%$  ดังแสดงในตารางที่ 4.1 แต่หาปริมาณของสารที่ไม่ละลายในกรด คอยแล้วจะพบว่ามีถึง  $63.07 \pm 0.95\%$  ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งนับว่าแร่ยูเรเนียม มีสารที่ไม่ค่อยละลายในกรดมาก หรือมีสารพวกวัตถุทนไฟมาก ดังนั้นในการที่จะแยกเอา ยูเรเนียมออกมาจึงทำได้ยากขึ้น แต่จะทำให้ยูเรเนียมละลายออกมาได้มากขึ้น จำเป็นจะต้องบดแร่ให้ละเอียดมาก ๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จากการศึกษา ทาวิธีที่เหมาะสมในการละลายแร่นี้ โดยใช้แร่ที่บดไม่ละเอียดนัก (ขนาด 100 เมส) มาต้มกับกรดซัลฟูริกเข้มข้นปริมาณต่าง ๆ กัน โดยใช้เวลาในการต้ม 4 ชั่วโมง ที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ดังการทดลองที่ 3.6.1 ผลของการทดลองอยู่ในตารางที่ 4.13 ซึ่งจะพบว่าถ้าจะละลายแร่ให้ได้ดีที่สุด ควรใช้กรดซัลฟูริก 18 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อแร่ 10 กรัม หรือใช้กรดหนัก 316.8 กรัมต่อแร่ 100 กรัม ซึ่งจะละลายแร่ ออกมาได้ 42.28% และยังพบว่าถ้าใส่ออกซิเจน คือ แมงกานีสไดออกไซด์ลงไปด้วย 0.5 กรัมต่อแร่ 10 กรัม จะทำให้การละลายของแร่ดีขึ้นเป็น 58.38% ดังแสดงอยู่ในการทดลองที่ 3.6.2 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหาเวลาที่เหมาะสมในการต้มแร่ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทั้งที่มีและไม่มีออกซิเจน ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 4.14 และพบว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดควรเป็น 8 ชั่วโมง เพราะถ้าต้มนานกว่านี้การละลาย จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ต้องเสียพลังงานมาก อาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้ ส่วนการศึกษา หาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการต้มแร่ว่าควรจะเป็นเท่าไร ดังการทดลองที่ 3.6.5 ซึ่งใช้แร่ 10 กรัม ใส่แมงกานีสไดออกไซด์ 0.5 กรัม ต้มกับกรดซัลฟูริกเข้มข้น 18 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน จากผลการทดลองดังแสดงใน

ตารางที่ 4.15 รูปที่ 4.14 จะพบว่าถ้าคนที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส แร่จะละลายได้น้อยกว่าคนที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียสเพียง 8% แต่คนที่อุณหภูมิประมาณ 100 - 120 องศาเซลเซียส การละลายของแร่จะเพิ่มขึ้นเพียง 2% เท่านั้น ดังนั้นในการต้มแร่กับกรดเพื่อจะละลายเอายูเรเนียมออกมาให้มากที่สุด ควรต้องทำในสภาวะดังนี้คือ ใช้ปริมาณของกรดต่อแร่เป็น 316.8 กรัม ต่อ 100 กรัม โดยมีออกซิเจนที่ คือ แมงกานีสไดออกไซด์ผสมอยู่ด้วยประมาณ 5% แล้วต้มที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง

จากการศึกษาหาองค์ประกอบที่เป็นธาตุอื่น ๆ (นอกจากซิลิกา) โดยใช้เทคนิคทางอะตอมมิกแอปซอร์ปชัน พบว่า แร่ยูเรเนียมนี้มี Al, Na, K, Mg, Mn, Fe, Si, Cu, Ni, Pb, Zn, Ca ธาตุที่มีเปอร์เซ็นต์สูงได้แก่ Si, Al, K, Fe และ Cu นอกนั้นเป็นพวกที่มีน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแร่ยูเรเนียมนี้เป็นสารประกอบพวกอะลูมิเนียมซิลิเกต

ในการหาปริมาณของยูเรเนียมนั้น จำเป็นต้องใช้วิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี เนื่องจากวิธีทางอะตอมมิกแอปซอร์ปชันไม่ดีพอ วิธีหาปริมาณของยูเรเนียมในแร่ครั้งแรกได้ทดลองใช้วิธีทำให้ยูเรเนียมเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนควยสารโคเบนโซอิลมีเทน ดังการทดลองที่ 3.4.1 เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด แต่จากการทดลองพบว่าวิธีนี้ได้ผลไม่ดีในหลาย ๆ อย่าง เป็นที่น่า Absorption spectra เปลี่ยนแปลงเสมอ และค่า Absorbance ที่วัดได้ยังขึ้นอยู่กัปริมาณของโคเบนโซอิลมีเทนด้วย ทำให้ความคลุมยาก ดังตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.7 อย่างไรก็ตาม ยังได้ทดลองทำการสกัดยูเรเนียมจากสารละลายมาตรฐานควย TOPO ในไซโครเฮกเซน แล้วนำไปทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนควยโคเบนโซอิลมีเทน ผลการทดลองอยู่ในตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าผลจากการทดลองออกมาไม่ใคร่ดีจึงได้ศึกษาหาวิธีใหม่

การศึกษาวิธีหาปริมาณของยูเรเนียมโดยใช้วิธีทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับสารอาร์เซนาโซ III โดยใช้สารละลายมาตรฐานยูเรเนียมทำการศึกษาเพื่อหา

สภาวะที่เหมาะสมตามการทดลองที่ 3.4.2.2 ผลการทดลองแสดงในรูปที่ 4.9 ตารางที่ 4.9 ซึ่งจะเห็นว่าสารประกอบเชิงซ้อนของยูเรเนียมกับสารอาร์เซนาโซ III เป็นสารละลายสีม่วง ให้ Absorption spectra ที่  $\lambda_{max}$  653 นาโนเมตร โดยที่ pH อยู่ในช่วง 1 - 3.65 สารประกอบเชิงซ้อนนี้จะเสถียรมาก แม้ทิ้งไว้ 60 นาที ก็ยังวัดค่า Absorbance ได้คงที่ จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยูเรเนียมกับค่า Absorbance ปรากฏว่าได้เป็นเส้นตรง แสดงว่าเป็นไปตามกฎของ Beer จากนั้นจึงได้ทำการศึกษาวีธีสกัด แยกเอายูเรเนียมออกมาให้บริสุทธิ์ เพื่อจะนำปหาปริมาณอีกครั้งหนึ่ง ในขั้นแรกได้ใช้สารละลายมาตรฐานยูเรเนียมแล้วทำการสกัดด้วย TOPO ในไซลีน ดังการทดลองที่ 3.4.2.4 และเมื่อนำไปทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับอาร์เซนาโซ III แล้ววัดค่า Absorbance เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การสกัด ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 4.11 ซึ่งจะเห็นว่า TOPO ในไซลีนสามารถสกัดยูเรเนียมออกมาได้สูงสุด 86.67% หรือประมาณ 85 - 87% โดยใช้อัตราส่วนโดยปริมาตรของสารละลายต่อปริมาตรของตัวสกัดเป็น 1 : 1 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ของค่า Absorbance กับการสกัดกับความเข้มข้นของยูเรเนียมก็ได้แสดงไว้ดังรูปที่ 4.11

เมื่อได้วิธีหาปริมาณยูเรเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงได้นำมาใช้เป็นวิธีหาปริมาณยูเรเนียมในแร่จากสารละลายที่ได้จากการละลายแร่ทั้งหมด ดังแสดงในการทดลองที่ 3.5 ผลของการทดลองแสดงอยู่ในตารางที่ 4.12 ซึ่งพบว่า แร่ยูเรเนียมนี้มีธาตุยูเรเนียมอยู่  $0.0144 \pm 0.0012\%$  ซึ่งนับว่าน้อย แต่สามารถหาทางทำให้เข้มข้นขึ้นได้ โดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายบางชนิด

การศึกษาวีธีสกัดยูเรเนียม ออกจากสารละลาย ได้ทำการทดลองโดยใช้วิธีสกัดด้วย TOPO ในไซลีน โดยใช้อัตราส่วน 0 : a เป็น 1 : 1 ดังรายละเอียดในการทดลองที่ 3.4.2.4 ซึ่งใช้สารตัวอย่างเป็นสารละลายมาตรฐานยูเรเนียม ผลของการทดลองแสดงในตารางที่ 4.12 และรูปที่ 4.11 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ของ TOPO ว่าสามารถสกัด เอยูเรเนียมออกมาได้อย่างมากที่สุด 86.67% หรืออยู่ใน  
ช่วง 85 - 87% และใช้เป็นวิธีหาปริมาณของยูเรเนียมจากแร่ และจากสารละลายใน  
กรดของแรควย ทั้งผลของการทดลองแสดงในตารางที่ 4.11 - 4.16

เนื่องจาก TOPO นั้นราคาค่อนข้างแพง ถ้านำมาใช้ในการสกัด จากแร่  
จำนวนมากคงจะสิ้นเปลืองและแพง เพื่อที่จะหาตัวสกัด ที่มีราคาถูกกว่า คงจะได้แก่  
TBP ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป ชั้นแรกใช้ TBP ใน IMK ซึ่งมีอัตราส่วนโดยปริมาตรเป็น 1:4  
แล้วใช้สกัดยูเรเนียม จากสารละลายมาตรฐานก่อน และใช้อัตราส่วนของ 0:a เป็น 1:1  
% ของการสกัดได้ จะอยู่ในช่วง 60 - 70% แต่ค่าสูงสุดที่ทำการทดลองได้มีค่า % การ  
สกัด ได้ถึง 75% ผลของการทดลองแสดงในตารางที่ 4.17 และรูปที่ 4.15 เนื่องจาก TBP  
ละลายได้ในน้ำมันก๊าด จึงได้ลองใช้วิธีสกัดกัวย TBP ซึ่งมีความเข้มข้น 93% ในน้ำมัน  
ก๊าด สาเหตุที่ใช้ TBP ที่มีความเข้มข้น 93% นั้น เนื่องจากพบว่าที่ความเข้มข้นอันนี้  
TBP สามารถสกัดยูเรเนียมได้ดีที่สุดแต่สกัดในสารละลายกรดไนตริก(17) ดังนั้นชั้นแรก  
จึงได้ลองสกัด ในสารละลายยูเรเนียมมาตรฐานที่เป็นกลางคือในน้ำก่อน เพื่อดูความ  
สามารถในการสกัดของ TBP เมื่อสกัดออกมาอยู่ในชั้นของ TBP แล้ว จะต้องสกัด  
กลับให้ไปอยู่ในชั้นของน้ำ โดยเขย่ากับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต จากนั้นจึงจะนำไป  
หาปริมาณของยูเรเนียมโดยทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับสารอาร์เซนาโซ III ผล  
ของการทดลองอยู่ในตารางที่ 4.18 รูปที่ 4.16 ซึ่งพบว่า TBP ชั้น 93% ในน้ำมันก๊าด  
สามารถสกัดยูเรเนียมได้ อยู่ในช่วง 60 - 70% เพื่อที่จะศึกษาว่าถ้าจะสกัดยูเรเนียม  
จากแร่ที่คั้นกับกรดซัลฟูริกแล้วจะเห็นว่าสารละลายมีกรดซัลฟูริกอยู่ ดังนั้นจึงสมควรที่จะ  
ได้ศึกษาว่ากรดซัลฟูริกมีบทบาทต่อการสกัดยูเรเนียมหรือไม่ จึงได้ทดลองใช้ TBP ใน  
น้ำมันก๊าดที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ไปสกัดสารละลายยูเรเนียมชั้น 200 ppm. หรือ  
0.02% ในกรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กันด้วย ทั้งรายละเอียดการทดลองที่ 5.9.2  
ผลของการทดลองแสดงในตารางที่ 4.19 และรูปที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า % การสกัด  
ได้ต่ำกว่าในน้ำมาก ก็สกัดได้น้อยกว่า 30% แม้จะใช้ TBP ชั้นถึง 80% ก็ตาม นับเป็น


การแสดงให้เห็นว่ากรดซัลฟูริกมีบทบาทที่สำคัญที่ทำให้ TBP สกัดยูเรเนียมได้ % ต่ำ ซึ่งแสดงว่า TBP ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวสกัดยูเรเนียม ออกจากแร่ที่มอดเวกกรดซัลฟูริก

ดังนั้นจึงได้ทำการทดลองสกัดยูเรเนียมใหม่ ด้วยสารพวกอะมีน คืออะลามีน 336 ในตัวทำละลาย 3040 (19) โดยใช้อะลามีนชน 7.5% โดยปริมาตร ซึ่งสกัดยูเรเนียมได้ดีที่สุด ดังรูปที่ 4.20 แล้วได้ทำการศึกษาหาอัตราส่วนโดยปริมาตรของอะลามีนกับน้ำที่มีผลต่อการสกัด ปรากฏว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดเป็น 1 : 2.5 หรือเท่ากับ 0.4 จากการทดลองใช้สารละลายมาตรฐานยูเรเนียมศึกษาพบว่าเปอร์เซ็นต์การสกัดยูเรเนียมได้สูงกว่า 93% ดังตารางที่ 4.21 และหาค่า  $K_d$  ได้สูงสุด 42.5 ดังกราฟรูปที่ 4.19 เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสกัดยูเรเนียม เพื่อหาปริมาณในสารละลายจากการต้มกับกรด ปรากฏว่าหาได้  $0.0135 \pm 0.0003$  กรัมต่อแร่ 100 กรัม ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การสกัดจะได้ 93 - 96% ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าการสกัดยูเรเนียมจากแร่ยูเรเนียมควรจะใช้สารพวกอะมีน ซึ่งได้ผลดีกว่า

ขอเสนอแนะ

จากการทดลองที่ทำในห้องทดลอง ได้ปริมาณของยูเรเนียมเป็นไมโครกรัม เมื่อทำการสกัดด้วยปริมาณของตัวสกัดจำนวนน้อย (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ผลปรากฏออกมาเป็นที่น่าพอใจและคิดว่าเป็นไปได้ แต่น่าจะทดลองทำการทดลองจริง ๆ ใหม โดยใช้ปริมาณของแร่ตัวอย่างมากขึ้นเป็นกิโลกรัม ปริมาตรของตัวสกัดที่ใช้ควรเป็นลูกบาศก์เดซิเมตร หรือถ้าสามารถหาแร่ที่มีเปอร์เซ็นต์ของยูเรเนียมสูงกว่ันี้สัก 3 - 4 เท่า ก็จะได้ยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เห็นว่าความเป็นไปได้ในการทำในสเกลใหญ่จะมีปัญหาหรือไม่ เพราะยังขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้อีกด้วย

สำหรับการทดลองที่เกี่ยวกับอะลามีนนั้น ควรจะได้ทำการทดลองให้ละเอียดกว่านี้ เช่น การหาค่า  $K_d$  ต่าง ๆ กัน ตัวทำละลายอะลามีนจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้ตัวทำละลาย 3040 สิ่งเหล่านี้จะได้ทำการทดลองด้วย เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมและสิ้นเปลืองน้อยที่สุดก่อนที่จะถึงขนาดตั้งโรงงานสกัดกันจริง ๆ.



% โดยปริมาตรของอะลามีน-336 ในตัวทำละลาย 3040

รูปที่ 4-20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kd กับเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของ อะลามีน-336 ในตัวทำละลาย 3040