



สรุปการวิจัย และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปการวิจัย

จากผลการทดลอง เพื่อหาคุณสมบัติของคอนกรีตเบา โดยใช้กรวดหินเผาจาก
หินแหล่งต่างๆมาใส่แทนมวลรวมหยาบนั้น พอจะสรุปผลได้ดังนี้

5.1.1 กรวดหินเผาหนองงูเห่า กรวดหินเผาหนองงูเห่าจะใช้ขนาดโตสุด
ไม่เกิน 1/2 นิ้ว ส่วนใหญ่จะใช้ขนาดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 3/8 นิ้ว (9.53 มม.) และ
ค้างตะแกรงเบอร์ 4 (6.35 มม.) โดยใช้ถึง 75 % ของมวลรวมหยาบทั้งหมดที่นำมาผสม
กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่โตสูงสุด 306 กก./ซม.² เมื่อมีหน่วยน้ำหนัก 1885 กก./ม.³
หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตที่โตต่ำสุด 1833 กก./ม.³ เมื่อมีกำลังรับแรงอัด 198 กก./ซม.²
โมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าตั้งแต่ 6.4 ถึง 8.6 กก./ซม.² ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด 50 กก./ซม.²
ค่ากำลังรับแรงดึงสูงสุด 34 กก./ซม.² การดูดซึมน้ำเมื่อเทียบกับน้ำหนักของคอนกรีตที่
แห้งในอากาศมีค่าตั้งแต่ 2.8 ถึง 4.0 % และค่าสัมประสิทธิ์ตัวนำความร้อนมีค่า
0.15 กิโลแคลอรี/เมตร/องศาเซลเซียส/ชั่วโมง

5.1.2 กรวดหินเผาบางเขน กรวดหินเผาบางเขนจะใช้ขนาดโตสุดไม่เกิน
1/2 นิ้ว โดยมีขนาดระหว่างเบอร์ 4 ถึง 3/8 นิ้ว เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ถึง 75 % ของ
มวลรวมหยาบทั้งหมดที่นำมาผสม กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่โตสูงสุด 362 กก./ซม.²
เมื่อมีหน่วยน้ำหนัก 2083 กก./ม.³ หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตที่โตต่ำสุด 2020 กก./ม.³
เมื่อมีกำลังรับแรงอัด 173 กก./ซม.² โมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าตั้งแต่ 6.7 ถึง 10.6 กก./ซม.²
ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด 58 กก./ซม.² ค่ากำลังรับแรงดึงสูงสุด 37 กก./ซม.²
สัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่า 0.21 กิโลแคลอรี/เมตร/องศาเซลเซียส/ชั่วโมง และ
การดูดซึมน้ำมีค่าตั้งแต่ 2.6 ถึง 3.2 %

5.1.3 กรวดหินเผาบางมก ขนาดที่ใช้ก็เหมือนกับกรวดหินเผาหนองงูเห่า และบางเซิน กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่โค่งสูงสุด 200 กก./ซม.^2 เมื่อมีหน่วยน้ำหนัก 1934 กก./ม.^3 หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตที่โค่งที่สุด 1770 กก./ม.^3 เมื่อมีกำลังรับแรงอัด 125 กก./ซม.^2 โมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าตั้งแต่ 4.0 ถึง 5.4 กก./ซม.^2 ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด 44 กก./ซม.^2 ค่ากำลังรับแรงดึงสูงสุด 28 กก./ซม.^2 สัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่า 0.28 กิโลแคลอรี/เมตร/°ซ./ชั่วโมง และการดูดซึมน้ำของคอนกรีตมีค่าตั้งแต่ 4.6 ถึง 6.8 %

5.2 เปรียบเทียบความเหมาะสมในการนำกรวดหินเผาทั้ง 3 ชนิด ที่อุณหภูมิต่างๆกัน มาใช้เป็นมวลรวมขยายในงานคอนกรีตต่อไปในอนาคต

จากผลการทดลองคุณสมบัติทางวิศวกรรมของกรวดหินเผา บางเซิน บางมก และหนองงูเห่า ที่อุณหภูมิ 800 ถึง 1200°ซ. สำหรับใช้เป็นมวลรวมขยายของคอนกรีตเผา ท่อจะสรุปได้ว่า กรวดหินเผาหนองงูเห่าที่อุณหภูมิ 1100 ถึง 1200°ซ. มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทำคอนกรีตเผาได้ เพราะมีน้ำหนักเบา กำลังรับแรงอัดสูง มีการดูดซึมน้ำต่ำ และมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำกว่าคอนกรีตเผาซึ่งใช้กรวดหินเผาบางเซิน และบางมก กรวดหินเผาบางเซินที่อุณหภูมิ 1100°ซ. แม้จะให้กำลังรับแรงอัดสูง (Compressive Strength) แต่ยังไม่ให้หน่วยน้ำหนักสูงอยู่ และกรวดหินเผาบางมกที่อุณหภูมิ 1000°ซ. แม้จะให้หน่วยน้ำหนักต่ำ แต่ยังไม่ให้กำลังรับแรงอัดต่ำอยู่ ซึ่งพอจะอธิบายได้ตาม F.H.Norton (9) เมื่ออธิบายไว้ว่า กรวดหินเผาเมื่อถูกความร้อนจะทำให้หน้าที่ถูกดูดซึมน้ำเข้าไปเกิดการสูญเสีย ทำให้กำลังรับแรงอัดลดลงเล็กน้อย เนื่องจากแรงดึงที่กระหนวงอนุภาคลดลง น้ำอีกส่วนหนึ่งที่ประกอบอยู่ในโครงสร้างของดินจะถูกขับออกไปอีกเมื่อได้รับความร้อน จึงไปทำลายโครงสร้างในกรวดหินเผา ทำให้ความแข็งแรงของกรวดหินเผาตกลงอีก จนกระทั่งกรวดหินถูกเผาถึงอุณหภูมิหนึ่ง กำลังรับแรงอัดก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนประกอบภายในกรวดหินเผาเริ่มรวมตัวกันเป็นโครงสร้างผลึกขึ้นมาใหม่ ยังผลให้กำลังรับแรงอัดของหินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้อธิบายตามชนิดของกรวดหินเผาค้างต่อไปนี้

5.2.1 กรวดคินเขานองงูเห่า ที่อุณหภูมิ 800 และ 900 °ซ. นั้น น้ำถูกขับออก จากกรวดคินเข่า กำลังรับแรงอัดจึงน้อย ส่วนที่อุณหภูมิ 1000 ถึง 1200 °ซ. กรวดคินเข่า เริ่มรวมตัวกันเป็นโครงสร้างผลึกขึ้นมาใหม่ กำลังรับแรงอัดจึงสูงขึ้น

5.2.2 กรวดคินเขายางเชน กำลังรับแรงอัดจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ตามลำดับตั้งแต่ 800 ถึง 1100 °ซ. โดยมีกำลังรับแรงอัดตั้งแต่ 180 ถึง 350 กก./ซม.² ซึ่งนับว่าเป็นคอนกรีตที่มีกำลังรับแรงอัดสูง หอจะนำมาอธิบายใคว่าที่อุณหภูมิ 800 ถึง 1100 °ซ. น้ำถูกขับออกจากกรวดคินเขานมหมดแล้ว และกรวดคินเขาก็เริ่มรวมตัวกันเป็น โครงสร้างผลึกที่มีความแข็งแรง ซ้ำให้กำลังรับแรงอัดสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่อุณหภูมิ 1200 °ซ. กำลังรับแรงอัดจะลดลงเล็กน้อย อธิบายใควากรวดคินเข่าเริ่มถึงจุดอ่อนตัวทำให้เกิด รุพรมนิกบิกมากขึ้น โดยเปรียบเทียบใควาจากการคูดซิมคังตารางที่แสดงไว้ในภาคผนวก ซึ่งตารางการคูดซิมจะลดลงอย่างมาก ทำให้มอร์ตาร์แทรกเข้าไปในรูพรุนใควนอยกว่า เป็นผลใควา กรวดคินเข่าในตัวอย่างคอนกรีตรับกำลังอัดใควนอยลง

5.2.3 กรวดคินเขายางมก กำลังรับแรงอัดจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ 800 ถึง 1000 °ซ. โดยมีกำลังรับแรงอัดตั้งแต่ 130 ถึง 160 กก./ซม.² จึงอธิบาย ใควาเช่นเดียวกันกับกรวดคินเขายางเชน และที่อุณหภูมิ 1100 °ซ. กรวดคินเข่ามีรูพรุนมากขึ้น มีน้ำหนักเบาขึ้น ทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง

จะเห็นว่าในกรวดคินเข่าทั้ง 3 ชนิดนี้ กรวดคินเขายางเชนสามารถรับแรงอัด ใควสูงสุดถึง 350 กก./ซม.² กรวดคินเขานองงูเห่ารับแรงอัดใควสูงถึง 280 กก./ซม.² กรวดคินเขายางมกรับแรงอัดใควสูงถึง 160 กก./ซม.² อธิบายใควตามเหตุผลใควา กรวด คินเข่าที่มีหน่วยน้ำหนักมากเพราะมีโครงสร้างที่มีรูพรุนน้อย โครงสร้างจึงแข็งแรงสามารถรับ แรงอัดใควสูง (4) กรวดคินเขายางเชน กรวดคินเขานองงูเห่า และกรวดคินเขายางมก เมื่อผสมเป็นคอนกรีตจะมีหน่วยน้ำหนักมากน้อยเรียงมาตามลำดับ จึงมีกำลังรับแรงอัด มากน้อยเรียงมาตามลำดับเช่นเดียวกันด้วย และคุณสมบัติในการรับแรงอัดยังขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ภายในของมวลรวมแต่ละชนิด ทำให้มีความสามารถในการรับแรงอัดไม่เท่ากัน ถึงแม้จะมีหน่วยน้ำหนัก ใควใกล้เคียงกัน

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

5.3.1 ทดลองใส่สารผสมกระจายกักฟองอากาศ เพื่อลดการแยกตัว และช่วยให้การเทคอนกรีตสะดวกยิ่งขึ้นและยังช่วยลดน้ำหนักของคอนกรีตลงไปได้อีก

5.3.2 ศึกษาค่า α ของคอนกรีตเบา ที่จะนำไปใช้ในการคำนวณคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะค่า α หรือ $\frac{E_s}{E_c}$ ของคอนกรีตเบา มีค่าประมาณ 20 ถึง 25 ซึ่งมากกว่าค่า α ของคอนกรีตธรรมดา ประมาณ 2 เท่า

5.3.3 ศึกษาการเผาหินที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เช่นหินบางชนิด โดยการศึกษา Refractory Material (สารเม็กละเอียดที่มีจุดหลอมเหลวสูง) มาเคลือบผิวหินไว้ก่อนเผา เมื่อถึงจุดหลอมเหลวหินจะบวมตัวได้ และไม่เป็ยมคืดเตาเผา

5.3.4 ศึกษาแรงยึดเหนี่ยวต่อเหล็กเสริม เมื่อใช้คอนกรีตเบาเสริมเหล็ก

5.3.5 ศึกษาแนวโน้มในการเกิดการแตกในแผ่นพื้นคอนกรีตเบา

5.3.6 ศึกษาส่วนขนาดค้ำยันที่เหมาะสม สำหรับมวลรวมเบาชนิดต่างๆกัน และมี Shape Factor ต่างๆกัน

5.3.7 ทดลอง เสริมเหล็กในคานคอนกรีตเบา เพื่อหาหน่วยกำลังรับแรงค้ำ