

บทที่ 3

วัสดุ เครื่องมือ และ วิธีการทดลอง



3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 กรวดคินเซา ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองนำมาจาก 3 แหล่ง คือ คินบางเขน คินบางมก และคินหนองงูเห่า เเข่าที่อุณหภูมิ 800 °ซ. ถึง 1200 °ซ. ร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาด 1/2 นิ้ว และค้ำบนตะแกรงเบอร์ 8

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของกรวดคินเซาแหล่งต่างๆ (12)

อุณหภูมิ ที่เผา °ซ.	คินหนองงูเห่า			คินบางเขน			คินบางมก		
	เปอร์เซ็นต์ การคูดซิม	เปอร์เซ็นต์ค่า การลิกทรอด.พ.		เปอร์เซ็นต์ การคูดซิม	เปอร์เซ็นต์ค่า การลิกทรอด.พ.		เปอร์เซ็นต์ การคูดซิม	เปอร์เซ็นต์ค่า การลิกทรอด.พ.	
800	13.1	39.2	1.82	14.9	36.0	1.79	13.1	37.0	1.82
900	15.0	22.0	1.74	14.7	30.0	1.77	14.1	28.0	1.77
1000	15.8	23.1	1.72	12.8	27.2	1.82	14.5	25.0	1.74
1100	16.0	29.0	1.59	10.2	25.8	1.91	15.1	23.6	1.66
1200	17.4	30.0	1.29	7.0	25.6	1.84	15.5	26.8	1.49

3.1.2 ทราย ทรายที่ผสมเป็นคอนกรีตใช้ทรายน้ำจืด ร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน

3.1.3 ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมเป็นคอนกรีต ใช้ปูนซีเมนต์  
ตราคอกจิก ชนิดที่ 1

3.1.4 น้ำ น้ำที่ใช้ในการผสมเป็นคอนกรีต ใช้น้ำประปา

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

3.2.1 ตะแกรงร่อน ใช้ตะแกรงร่อนตามมาตรฐาน ASTM ตะแกรงร่อน  
ตัวอย่างกรวดหินเข่าที่ไร้แทนมวลรวมหยาบ ใช้น้ำขนาด 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว , เบอร์ 4  
และเบอร์ 8

3.2.2 เครื่องร่อนทราย (รูปที่ 3.1) เป็นคู์เหล็กสี่เหลี่ยม ภายในคู์เป็นชั้นของ  
ตะแกรงซ้อนกัน ตะแกรงมีขนาด เบอร์ 8 , เบอร์ 16 , เบอร์ 30 , เบอร์ 50 , และเบอร์ 100

3.2.3 แบบที่ไร้หล่อคอนกรีต แบบที่ไร้หล่อคอนกรีตมี 3 ชนิด ชนิดแรกเป็นแบบเหล็ก  
รูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ไร้สำหรับหล่อคอนกรีตเพื่อหาค่าโมดูลัส  
ยืดหยุ่น ชนิดที่สอง เป็นแบบที่ทำจากท่อ พี.วี.ซี. เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม. สูง 15 ซม.  
ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของแบบชนิดนี้มีขนาดมากกว่า 3 เท่าของขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ  
(1.25 ซม.) จึงสามารถนำแบบชนิดนี้มาไร้ได้<sup>(11)</sup> แบบชนิดนี้ไร้สำหรับหล่อคอนกรีตเพื่อหาค่า  
กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง และหน่วยน้ำหนัก ชนิดที่สาม เป็นแบบไม้สำหรับหล่อคานคอนกรีต  
และแผ่นคอนกรีต เพื่อหาค่ากำลังรับแรงคด การคูดซึม และการนำความร้อน

3.2.4 เครื่องทดลองหาค่ากำลังรับแรงอัด และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (รูปที่ 3.2)  
และ เครื่องทดลองหาค่ากำลังรับแรงคด (รูปที่ 3.3) เป็นเครื่องทดลองที่ไร้ระบบไฮดรอลิก

3.3 วิธีการทดลอง

3.3.1 การเตรียมตัวอย่าง นำกรวดหินเข่าที่อุณหภูมิ 800 , 900 , 1000 ,  
1100 , และ 1200 °ซ. ปร้อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาดต่างๆกัน เพื่อแยกกรวดหิน


รูปที่ 3.1  
เครื่องรอนทราย



รูปที่ 3.2  
เครื่องทดสอบหาค่า  
กำลังรับแรงอัด  
ของคอนกรีต




รูปที่ 3.3  
เครื่องทดสอบหาค่า  
กำลังรับแรงค้ำ  
ของคอนกรีต




รูปที่ 3.4  
ตัวอย่างกรวดดินเผา  
ที่อุณหภูมิต่างๆ




รูปที่ 3.5  
ตัวอย่างกรวดดินเผา  
หนองเบา  
ที่อุณหภูมิต่างๆ



รูปที่ 3.6  
ตัวอย่างกรวดคินเผา  
บาง เซน  
ที่อุณหภูมิต่างๆ



รูปที่ 3.7  
ตัวอย่างกรวดคินเผา  
บางมก  
ที่อุณหภูมิต่างๆ



แต่ละขนาด (รูปที่ 3.4 - 3.7) แลวน้ำกรวดหินเผาแต่ละขนาดที่แยกไว้มாதคลองผสมกัน เป็นมวลรวมหยาบตามข้อกำหนดของ ASTM C330 - 77 แลวทดลองหาส่วนผสมที่เหมาะสมโดยวิธีหลักๆ การผสมให้สัดส่วนขนาดละเอียดที่สุดมีที่ว่างระหว่างมวลรวมน้อยที่สุด ดังนั้นหน่วยน้ำหนักของมากที่สุด จึงใช้ทำการทดลองผสม 4 การผสม และนำมาคำนวณหาค่าหน่วยน้ำหนัก เลือกการผสมที่มีหน่วยน้ำหนักมากที่สุดเป็นส่วนขนาดละเอียดที่เหมาะสมสำหรับมวลรวมเบาชนิดนั้น

ทราย ใช้ทรายน้ำจืดโดยนำไปร่อนผ่านเครื่องร่อน เพื่อแยกทรายแต่ละขนาด แลวน้ำทรายแต่ละขนาดนี้ มาทดลองผสมกัน เป็นมวลรวมละเอียดตามข้อกำหนดของ ASTM C 33-49 แลวทดลองผสม 5 การผสม เลือกการผสมชุดที่มีหน่วยน้ำหนักมากที่สุด เพราะการผสมที่มีส่วนผสมที่เหมาะสมนั้น ต้องมีช่องว่างระหว่างมวลรวมน้อยที่สุด จึงมีหน่วยน้ำหนักมากที่สุด ส่วนผสมที่เลือกนี้ให้นำมาใช้เป็นส่วนขนาดละเอียดของทรายที่จะนำมาเป็นมวลรวมละเอียดต่อไป

3.3.2 การทดลองผสมคอนกรีต เมื่อเตรียมกรวดหินเผา ทราย ซีเมนต์ และ น้ำแล้ว ก็จึงทำการทดลองผสมเป็นคอนกรีต

จากข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่ได้วิจัยมาก่อน ทำให้ทราบได้ว่าคอนกรีตเบา นั้นจะใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ เป็นหลักในการออกแบบการผสมนั้นทำไมได้ เพราะมวลรวมเบา มีรพูนมากค่าการดูดซึ่มจึงมาก และค่าการดูดซึ่มก็มีค่าไม่สม่ำเสมอ คือมวลรวมชนิดเดียวกัน แต่ขนาดต่างกันการดูดซึ่มก็ต่างกัน ดังนั้นการผสมตัวอย่าง เพื่อทดลองจึงตั้งข้อกำหนดให้ใช้ปูนซีเมนต์จำนวนหนึ่ง ต่อคอนกรีตหนึ่งหน่วยปริมาตรเป็นหลัก โดยทดลองผสม 3 การผสม ใช้ปูนซีเมนต์จำนวน 6 , 7 , และ 8 ลูก คอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร

ทรายและกรวดหินเผา ใช้สัดส่วน 1 ต่อ 2 โดยปริมาตรรวม ปริมาณน้ำที่ใช้ กำหนดด้วยการทดลองการยุบตัวของคอนกรีต โดยปริมาณน้ำจะต้องพอที่จะทำให้เกิดการยุบตัวของคอนกรีตประมาณ 2.5 นิ้ว เพราะถ้าการยุบตัวมากเกินไป แสดงว่าใช้น้ำ

เข้าไปผสมมากความแข็งแรงก็ลดลง ถ้าการยุบน้อยไปคอนกรีตที่เหลวแบบก็ไม่สามารถเทได้สะดวก ขอมลของปริมาณทราย , กรวดหินเผา , และซีเมนต์ วัคโดยหน่วยน้ำหนักโคแอสกไวโนบที่ 4 ซึ่งปริมาณทราย และกรวดหินเผานั้น เกิดจากการทดลองผสม

3.3.3 การทดลองหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคอนกรีต เป็นตัวบอกให้ทราบถึงคุณสมบัติอื่นๆได้เป็นอย่างดี เพราะค่ากำลังต้านทานหรือรับแรงอย่างอื่น เป็นสัดส่วนกับกำลังรับแรงอัด

การทดสอบหาแรงอัดประลัยของคอนกรีตเบา ทำได้โดยการกดแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอก , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม. สูง 15 ซม. บ่มขึ้นในน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด , ควบเครื่องทดสอบมาตรฐานจนกระทั่งคอนกรีตถูกอัดแตก นำหนักกดสูงสุดหารควยพื้นที่หน้าตัดของแท่งตัวอย่าง จะเป็นค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตนั้น

การหล่อตัวอย่างคอนกรีตทำโดยการเทคอนกรีตลงในแบบซึ่งทำด้วยท่อ พี.วี.ซี. ถัดน้ำซีม เป็นจำนวน 3 ชั้น ชั้นละเท่าๆกัน แต่ละชั้นกระทุ้งควยเหล็กเส้นกลม  $\phi$  5 มม. เป็นจำนวนชั้นละ 25 ครั้ง เมื่อหล่อเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปบ่มในน้ำที่อุณหภูมิ 18 ถึง 24 องศาเซลเซียส จนถึงเวลาทดสอบ คอนกรีตจะถูกนำมาทำการทดสอบเมื่ออายุได้ 14 วันและ 28 วัน ก่อนการทดสอบต้องหล่อเปลือกหุ้มทับขอบตัวอย่างที่จะรับแรงกดให้เรียบร้อย เพื่อให้จะให้โคคาแรงกดที่ถูกต้อง วัสดุที่ใช้หล่อเปลือกหุ้มนี้ใช้แกสวารประกอบกราไฟท์กับกำมะถัน สภาพการทดสอบอยู่ในสภาพแห้งในอากาศ และกดควยอัตรากดสม่ำเสมอ  $2.5 \pm 1.0$  กก./ $\text{ซม.}^2$  ต่อ 1 วินาที

ลักษณะการแตกหักของตัวอย่างคอนกรีตมีอยู่ 3 ลักษณะคือ

n. Shear Failure การแตกจะเป็นแนวเฉียงค้ำภาพ (ก) มุมของการแตกหักมีค่าเท่ากับ  $45^\circ - \frac{\phi}{2}$  เมื่อ  $\phi$  เป็นมุมเสียดทานภายในของคอนกรีต

ข. Splitting Failure เป็นการแยกออกตามแนวแกน ค้ำภาพ (ข)




ค. Combining Shear & Splitting Failure เป็นการรวมลักษณะการ  
 ชำรุดทั้ง 2 แบบดังภาพ (ค)



Shear Failure

(ก)



Splitting Failure

(ข)



Combining Shear &  
 Splitting Failure

(ค)

รูปที่ 3.8 ลักษณะการชำรุดของแท่งคอนกรีตรับแรงอัด

กำลังรับแรงอัดนี้คำนวณได้จากสมการ

$$f_c = \frac{P}{A}$$

เมื่อ

$f_c =$

ค่ากำลังอัดบรละลี่ยของ แท่งคอนกรีต


$P =$

แรงอัดบรละลี่ยของ แท่งคอนกรีต

$A =$

พื้นที่หน้าตัดที่รับแรงกดของ แท่งคอนกรีต

3.3.4 การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีตทำได้โดยอัดแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม. สูง 15 ซม. วางโหนกตามยาวอยู่ในแนวอนกึ่งภาพ จนกระทั่งแตกหรือแยกจากกันในแนวตั้ง วิธีนี้เรียกว่า Splitting Test



กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตคำนวณได้จากสมการ

$$\sigma = \frac{2P}{ld}$$

เมื่อ

$\sigma$  = กำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

$P$  = แรงอัดของคอนกรีต

$l$  = ความยาวของแท่งคอนกรีต

$d$  = เส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งคอนกรีต

กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตที่คำนวณได้จากวิธีนี้ มีค่าสูงกว่ากำลังรับแรงดึงจริงประมาณ 15 % กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตมีค่าเฉลี่ยประมาณ 10 % ของกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

3.3.5 การทดลองหาค่ากำลังรับแรงค้ำของคอนกรีต การทดสอบเพื่อหา  
กำลังรับแรงค้ำของคอนกรีตกระทำโดยการทดสอบคานตัวอย่างขนาด 10 10 50 ซม.  
โดยเทคอนกรีตลงในแบบเป็น 3 ชั้น ทุบทุบแต่ละชั้นให้แน่น


วิธีการทดสอบคานตัวอย่าง กระทำโดยการใช้น้ำหนักกดลงบนจุดแบ่ง 3 ช่วง  
ของคาน จากคาน้ำหนักสูงสุดของคานที่สามารถรับไว้ได้นั้น นำมาคำนวณหาค่ากำลัง  
รับแรงค้ำของคอนกรีต โดยใช้สูตรแรงค้ำ จะได้อาโมเมนต์ของการแตกหัก  $f_t = \frac{PL}{bd^2}$

เมื่อ

$P$  = น้ำหนักกดสูงสุด

$L$  = ระยะห่างของจุดที่รองรับคาน

$b, d$  = ความกว้าง , และความลึกของคาน



รูปที่ 3.10

การทดลองพบว่าค่ากำลังรับแรงค้ำของคอนกรีต สูงกว่ากำลังรับแรงถึงประมาณ  
60 ถึง 100 % และมีค่าอยู่ในช่วง 11 ถึง 23 % ของค่ากำลังรับแรงอัด

3.3.6 การทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น คุณสมบัติยืดหยุ่นของคอนกรีตมีความสำคัญต่อการเสถียรของโครงสร้างคอนกรีตภายใต้น้ำหนักบรรทุก คุณสมบัติยืดหยุ่นนี้หาได้จาก การทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีต โดยใช้แท่งคอนกรีตขนาดมาตรฐาน  $\phi$  15 x 30 ซม. ทดสอบหาค่ากำลังอัด และหน่วยการหักตัว ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นคืออัตราส่วนของหน่วยแรงอัดกับหน่วยการหักตัว เส้นสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นรูปพาราโบลา


การหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต มีวิธีหาต่างๆกันดังนี้

ก. Initial Tangent Modulus เป็นความลาดเอียงของ เส้นสัมผัสตั้งของ เส้นโค้งนี้ ณ จุดเริ่มต้น

ข. Secant Modulus เป็นความลาดเอียงของ เส้นที่ลากจากจุดเริ่มต้นของ เส้นโค้ง ไปยังจุดใดๆบน เส้นโค้งนี้

ค. Tangent Modulus เป็นความลาดเอียงของ เส้นสัมผัสตั้ง ณ จุดใดๆบน เส้นโค้งนี้

วิธีหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นในการทดลองครั้งนี้ใช้วิธี Secant Modulus โดย เส้นโค้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจะมีลักษณะค่อนข้างจะเป็นเส้นตรง จนถึงจุดหนึ่งที่เส้นโค้ง จะเริ่มโค้งมากขึ้น



รูปที่ 3.11

### 3.3.7 การทดลองหาค่าหน่วยน้ำหนัก และค่าการดูดซึมของคอนกรีต

การทดลองนี้ใช้แท่งตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐานเพื่อหาปริมาตร , นำมาซึ่งเพื่อหาน้ำหนักที่แห้งในอากาศ และนำมาแช่น้ำ 7 วัน แล้วนำขึ้นมาชั่งในลักษณะอิ่มตัวผิวแห้ง

ค่าหน่วยน้ำหนักคอนกรีต (แห้งในอากาศ) คำนวณได้จากสูตร

$$\gamma = \frac{W_1}{V}$$

ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ คำนวณได้จากสูตร

$$W_a = \left( \frac{W_2 - W_1}{W_1} \right) \times 100 \%$$

- เมื่อ  $\gamma$  = หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต
- $V$  = ปริมาตรของแท่งคอนกรีต
- $W_1$  = น้ำหนักของคอนกรีตที่แห้งในอากาศ
- $W_2$  = น้ำหนักของคอนกรีตที่อิ่มตัวผิวแห้ง
- $W_a$  = ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของคอนกรีต

### 3.3.8 การทดลองหาค่าความนำความร้อน โค้เตรียมแผ่นตัวอย่างคอนกรีต

ขนาด 1.8 x 13 x 14 ซม. ไปทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน โดยใช้วิธี Guard Hot Plate ตามมาตรฐาน ASTM C177-45 โดยนำแผ่นคอนกรีตขนาดดังกล่าวมา 2 แผ่น ที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งความกว้าง ความยาว และความหนา ใสลงไปในเครื่องทดสอบ ให้อยู่ระหว่าง Hot Plate และ Cold Plate ดังภาพที่แสดง (รูปที่ 3.12) จากนั้นก็ให้ความร้อนจาก Heater ด้วยเตา Hot Plate ผ่านตัวอย่างทั้งสองเข้าสู่ Cold Plate ทั้งสองข้าง เมื่อถึงภาวะสมดุลย์ (ประมาณ 6 ถึง 7 ชั่วโมง) ซึ่งอุณหภูมิของผิวตัวอย่างทั้งสองด้านจะคงที่ จึงอ่านค่าต่างๆเพื่อนำไปหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ( K-Value) ดังสมการ

$$K = \frac{Q}{A} \left( \frac{L}{T_2 - T_1} \right) \text{ ที่ภาวะสมดุล}$$


เมื่อ  $Q$  = ความร้อนที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัด  $A$

$L$  = ความหนาของตัวอย่าง

$T_2 - T_1$  = อุณหภูมิที่แตกต่าง ที่ผิวทั้งสองด้านของตัวอย่าง

Heater เป็นขดลวดความร้อน ทำด้วยอัลนิโครมประกบด้วยแผ่นทองแดง (Hot Plate) และมี Guard Hot Plate เป็นกรอบล้อมรอบเพื่อป้องกันการไหลของความร้อนจาก Hot Plate ออกสู่ภายนอก โดยใช้หลักที่ว่าเมื่อจุด 2 จุดมีอุณหภูมิเท่ากัน จะไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างจุด 2 จุดนั้น ดังนั้นจึงควบคุมอุณหภูมิของ Hot Plate และ Guard Hot Plate ให้เท่ากัน (ต่างกันไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส)

Cold Plate เป็นกระป๋องทองแดงหล่อด้วยน้ำเย็น และสามารถควบคุมการไหลของน้ำทั้งสองด้านให้มีอัตราการไหลเท่ากันได้



รูปที่ 3.12 เครื่องมือการวัดสัมประสิทธิ์การนำความร้อน