

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตมวลเบา
ที่ไทรกวดคินเผาจากกรุงเทพฯ



นาย ชานันท์ หาญเจริญกิจ

001046

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคำหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2522

I15834062

ENGINEERING PROPERTIES OF LIGHT WEIGHT CONCRETE USING
BANGKOK CLAY AGGREGATE

Mr. Thanant Hancharoenkit

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering
Department of Civil Engineering
Graduate School
Chulalongkorn University
1979

หัวข้อวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตมวลเบา ที่ใช้กรวดหินเบาราคาถูกแทน
 โดย นาย ชานันท์ หาญเจริญกิจ
 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สุประสิทธิ์ บุญนาค

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง
 ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

.....*สุประสิทธิ์ บุญนาค*.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุประสิทธิ์ บุญนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....*ประจักษ์ คุ้มภัย*.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ วิเชียร เค็งอำนวยการ)

.....*สุรฉัตร สัมพันธ์รักษ์*.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรฉัตร สัมพันธ์รักษ์)

.....*ประจักษ์ คุ้มภัย*.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ คุ้มภัย)

.....*สุประสิทธิ์ บุญนาค*.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประสิทธิ์ บุญนาค)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ คอนกรีตมวลเบา ที่ใช้กรวดหินเขมาจากกรุงเทพฯ
 ชื่อ นิสิต นายชานันท์ หาญเจริญกิจ
 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สุประสิทธิ์ มุขนาค
 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
 ปีการศึกษา 2522



บทคัดย่อ

หินเหนียวคอนกรีตมวลเบาของหินบริเวณที่ราวเจ้าพระยา เป็นหินที่มีส่วนประกอบทางเคมี อยู่ในเกณฑ์ที่จะนำมาเขาเป็นกรวดหินได้ ในการวิจัยนี้ได้ทดลองนำหินเหนียวมาจากแหล่งต่างๆ ในบริเวณที่ราวเจ้าพระยา คือหินจากหนองงูเห่า บางเขน และบางมก มาเขาที่อุณหภูมิตั้งแต่ 800° ซ. ถึง 1200° ซ. กรวดหินเขานี้ก็นำมาใช้ผสมกับทราย และซีเมนต์ เป็นคอนกรีต โดยใช้สัดส่วนต่างๆกัน แล้วนำมาเปรียบเทียบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นการแนะนำ วัสดุชนิดใหม่ เพื่อใช้แทนกรวดหรือหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ทางด้าน วิศวกรรมโยธาต่อไปในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า กรวดหินเขาหนองงูเห่าเมื่อผสมเป็นคอนกรีต จะมีกำลังรับแรงอัดสูงสุด 283 กก./ซม.² เมื่อมีหน่วยน้ำหนัก 1845 กก./ม.³ หน่วยน้ำหนัก ค่าสุด 1845 กก./ม.³ เมื่อมีกำลังรับแรงอัด 283 กก./ซม.² การคูกุ้มน้ำสูงสุด 4 % และ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (ใช้มวลรวมจากกรวดหินเขา 1100° ซ.) 0.15 กิโลแคลอรี/ เมตร/° ซ./ ชั่วโมง . กรวดหินเขาบางเขนเมื่อผสมเป็นคอนกรีต จะมีกำลังรับแรงอัดสูงสุด 348 กก./ซม.² เมื่อมีหน่วยน้ำหนัก 2079 กก./ม.³ หน่วยน้ำหนักค่าสุด 2056 กก./ม.³ เมื่อมีกำลังรับแรงอัด 184 กก./ซม.² การคูกุ้มน้ำสูงสุด 3.2 % และสัมประสิทธิ์การนำ ความร้อน (ใช้มวลรวมจากกรวดหินเขา 1100° ซ.) 0.21 กิโลแคลอรี/เมตร/° ซ./ชั่วโมง กรวดหินเขาบางมกเมื่อผสมเป็นคอนกรีตจะมีกำลังรับแรงอัด 175 กก./ซม.² เมื่อมีหน่วยน้ำหนัก 1922 กก./ม.³ หน่วยน้ำหนัก 1783 กก./ม.³ เมื่อมีกำลังรับแรงอัด 160 กก./ซม.² การคูกุ้มน้ำ สูงสุด 6.8% และสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (ใช้มวลรวมจากกรวดหินเขา 1100° ซ.)

0.28 กิโลแคลอรี/เมตร/ช./ชั่วโมง ค่าต่างๆเหล่านี้เป็นคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมที่ 2 โดยมีปริมาณซีเมนต์ 350 กก. ต่อคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร
สรุปได้ว่ากรวดหินเผาหนองงูเห่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกว่ากรวดหินเผาอีกสองแหล่ง เพราะมี
กำลังรับแรงอัดสูง และมีหน่วยน้ำหนักน้อยอยู่ในเกณฑ์ของคอนกรีตเขาคี ส่วนกรวดหินเผา
บาง เช่นนั้นมีหน่วยน้ำหนักมาก และกรวดหินเผาบางมก็มีกำลังรับแรงอัดน้อย หากจะนำมาใช้
งานก็ควรแก้ไขคุณสมบัติเหล่านี้เสียก่อน

Thesis Title Engineering Properties of Light Weight Concrete Using
 Bangkok Clay Aggregate

Name Mr. Thanant Hancharoenkit

Thesis Advisor Associate Prof. Supradit Bunnag , Ph.D.

Department Civil Engineering

Academic Year 1979

ABSTRACT

Clay, which is on the upper layer of Chao Phaya basin , has suitable chemical properties to be calcined. The calcined clay can be used as lightweight aggregate. This research attempted to study the engineering properties of lightweight concrete by using selected lightweight clay aggregate. These aggregate are Nong-Ngoo-How clay , Bang-Khaen clay , and Bang-Mod clay. All calcined at 800°C. to 1200°C. The result of this research can be concluded as Follows.

Engineering Properties of Nong-Ngoo-How-aggregate concrete:
compressive strength 283 kg./cm.² max. at unit weight 1845 kg./m.³ ,
unit weight 1845 kg./m.³ min. at compressive strength 283 kg./cm.² ,
absorption 4% max. , thermal conductivity (lightweight aggregate at
1100°C.) 0.15 k.cal./m./°C/hr.

Engineering properties of Bang-Khaen-aggregate concrete:
compressive strength 348 kg./cm.² max. at unit weight 2079 kg./m.³ ,
unit weight 2056 kg./m.³ min. at compressive strength 184 kg./cm.² ,
absorption 3.2% max. , thermal conductivity (lightweight aggregate
at 1100°C.) 0.21 k.cal./m./°C/hr.

Engineering properties of Bang-Mod-aggregate concrete :
compressive strength 175 kg./cm.^2 max. at unit weight 1922 kg./m.^3 ,
unit weight 1783 kg./m.^3 min. at compressive strength 160 kg./cm.^2 ,
absorption 6.8 % max., and thermal conductivity (lightweight aggregate
at 1100°C.) $0.28 \text{ kg.cal./m./}^\circ\text{C/hr.}$

These engineering properties base on concrete with cement content
 $350 \text{ kg./concrete } 1 \text{ m.}^3$. They are different due to the type of lightweight
aggregate.

It may be concluded that among these 3 types of lightweight-
aggregate concrete , the Nong-Ngoo-How-aggregate concrete is the most
suitable. The Bang-Khaen-aggregate is too heavy, and the Bang-Mod-
aggregate concrete has low strength. The engineering properties of
both types of aggregate should be improved before using as lightweight-
aggregate concrete.

กติกกรมประกาศ

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านที่ไ้ช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สามารถสำเร็จจุลวงไปควยดี ก็มีรายนามต่อไปนี้

รศ.ดร.สุประคิมรุ บุนนาค ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ที่ไ้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์

รศ.วิเชียร เค็งอานวช ผศ.ดร.สุรฉัตร สัมพันธ์วิกรม รศ.ประจิด จีร์ปภา
ที่ไ้กรุณาตรวจวิทยานิพนธ์เรื่องนี้

นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านที่ไ้ช่วยเหลือผู้เขียน ก็มีรายนาม
ต่อไปนี้

คุณ จีรวรรณ สกลภาพ ไ้ช่วยวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของ
ตัวอย่าง และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของกรมวิทยาศาสตร์

คุณ เจน บุญชื้อ และคุณ วิชัย สัจวรปทานสกุล ไ้ช่วยนำตัวอย่างดินเหนียว
มาจากแหล่งต่างๆ และช่วยเหลือในการทดลอง

คุณสมเกียรติ โสภจาวีร์ ไ้ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้
ในห้องทดลอง

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไ้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เขียน
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไ้ให้ทุนในการทำวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่องนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไ้อนุญาตให้ใช้ห้องทดลองในการ
ทำวิจัย

กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ไ้ช่วยวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์การนำ
ความร้อนของตัวอย่าง


ผู้เขียนยังต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อเพื่อนๆ และท่านผู้อื่นที่ไม่ไ้กล่าวนาม
ซึ่งไ้ช่วยเหลือผู้เขียนในการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จจุลวงไปควยดี

ผู้เขียนขอระลึกในพระคุณ ปิตามารคา ครูบาอาจารย์ และพระนามจุฬาลงกรณ์
ที่ไ้ไ้ให้กำลังใจ และประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ผู้เขียน จนสามารถศึกษาสำเร็จจุลวงไปควยดี

สารบัญ

หน้า

หน้าอนุมัติ	๓
บทคัดย่อภาษาไทย	๖
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๓
กิตติกรรมประกาศ	๖
สารบัญ	๖
รายการตารางประกอบ	๗
รายการรูปประกอบ	๖
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
2. การใช้กรวคสังเคราะห์เป็นมวลรวมสำหรับคอนกรีตเบา	4
2.1 ชนิดของมวลรวมเบาและการจำแนกออกเป็นพวกใหญ่ๆ	4
2.2 ข้อดีของกรวคหินเผา	5
2.3 ค่าต่างๆทางวิศวกรรมของกรวคหินเผาที่โคทกลองไวแล้วในอิตาลี	6
2.4 ชนิดของคอนกรีตเบา	7
2.5 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตเบา	7
2.6 เทคนิคการผลิตคอนกรีตเบาที่ได้เคยกระทำมา	10
2.7 ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตเบา	11
2.8 การทำใหม่มวลรวมเบี่ยงก่อนทำการผสม	13
2.9 ผลของการใช้คอนกรีตเบาในงานทางกานวิศวกรรม	13



3.	วิสกั เครื่องมือ และวิธีการทดลอง	15
3.1	วิสกัที่ใช้ในการทดลอง	15
3.2	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	16
3.3	วิธีการทดลอง	16
4.	ผลการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลอง	29
4.1	ผลการวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวม	29
4.2	ผลการทดลองหาปริภาคส่วนผสม	36
4.3	ผลการทดลองหาค่าหน่วยน้ำหนัก	38
4.4	ผลการทดลองหาค่ากำลังรับแรงอัด	40
4.5	ผลการทดลองหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น	45
4.6	ผลการทดลองหาค่ากำลังรับแรงดัด และกำลังรับแรงดึง	61
4.7	ผลการทดลองหาค่าการดูดซึมของคอนกรีต	61
4.8	ผลการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีต	64
5.	สรุปการวิจัย และขอเสนอแนะ	65
5.1	สรุปการวิจัย	65
5.2	เปรียบเทียบความเหมาะสมในการนำกรวดหินเข้างสามรถมาใช้งาน	66
5.3	ขอเสนอแนะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมต่อไป	68
	เอกสารอ้างอิง	69
	ภาคผนวก	71
	ประวัติผู้เขียน	80

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
2.1	ข้อกำหนดสำหรับคอนกรีตเบาในการก่อสร้างทั่วไป 8
3.1	คุณสมบัติทางวิศวกรรมของกรวดคินเฆาแหล่งต่างๆ 15
4.1	การวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวมละเอียด 30
4.2	การคำนวณหาโมดูลัสความละเอียดของมวลรวมละเอียด 31
4.3	การวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละ และโมดูลัสความละเอียดของมวลรวมหยาบ33
4.4	การเลือกส่วนขนาดคละของมวลรวมหยาบ โดยวิธีหาหน่วยน้ำหนักอัดแน่น. 34
4.5	สัดส่วนการผสมของซีเมนต์ หทราย และกรวดคินเฆา 36
4.6	ปริมาณน้ำที่ใส้ผสมคอนกรีต สำหรับมวลรวมหยาบชนิดต่างๆกัน. 37
4.7	หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต. 39
4.8	หน่วยกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ไร่คินเฆาหนองงูเห่าเป็นมวลรวมหยาบ 42
4.9	หน่วยกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตไร่กรวดคินเฆาบางเขนเป็นมวลรวมหยาบ43
4.10	หน่วยกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตไร่กรวดคินเฆาบางมคเป็นมวลรวมหยาบ 44
4.11	ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต 46
4.12	กำลังรับแรงคืบ กำลังรับแรงดึง และ การคูดัดของคอนกรีต. 63
4.13	สัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีต 64
ข.	(ภาคผนวก) ส่วนประกอบทางเคมีของดินแหล่งต่างๆ. 72
ค.	(ภาคผนวก) คัชนีและการแยกประเภทของดินแหล่งต่างๆ 72

รายการรูปประกอบ

รูปที่

หน้า

3.1 เครื่องร่อนทราย 17

3.2 เครื่องทดลองหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต 17

3.3 เครื่องทดลองหาค่ากำลังรับแรงดัดของคอนกรีต 18

3.4 ตัวอย่างกรวดคินเผาที่อุณหภูมิต่างๆ 19

3.5 ตัวอย่างกรวดคินเผาหนองงูเห่า ที่อุณหภูมิต่างๆ 19

3.6 ตัวอย่างกรวดคินเผาบาง เช่นที่อุณหภูมิต่างๆ 20

3.7 ตัวอย่างกรวดคินเผาบางมค ที่อุณหภูมิต่างๆ 20

3.8 ลักษณะการร้าวรคของตัวอย่างคอนกรีตที่รับแรงอัด 23

3.9 ลักษณะการร้าวรคของตัวอย่างคอนกรีตที่รับแรงดึง 24

3.10 ลักษณะการทดลองตัวอย่างคอนกรีตที่รับแรงดัด 25

3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยรับแรงอัดกับหน่วยการหดตัวของคอนกรีต 26

3.12 เครื่องมือวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 28

4.1 แผนภูมิส่วนขนาดคละของมวลรวมละเอียด 32

4.2 แผนภูมิส่วนขนาดคละของมวลรวมหยาบ 35

4.3 ลักษณะการแตกของตัวอย่างคอนกรีตที่นำมาทดลองหาค่ากำลังรับแรงอัด . . . 45

4.4 ถึง 4.17 แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงอัด กับหน่วยการหดตัวของคอนกรีต โดยใช้กรวดคินเผาชนิดต่างๆกัน เป็นมวลรวมหยาบ
ดังต่อไปนี้

4.4 กรวดคินเผาหนองงูเห่า อุณหภูมิ 800 °ซ. 47

4.5 กรวดคินเผาหนองงูเห่า อุณหภูมิ 900 °ซ. 48

4.6 กรวดคินเผาหนองงูเห่า อุณหภูมิ 1000 °ซ. 49

4.7	กรรวกคิน เผาหนองงูเห่า อุณหภูมิ 1100 °ซ...	50
4.8	กรรวกคิน เผาหนองงูเห่า อุณหภูมิ 1200 °ซ...	51
4.9	กรรวกคิน เผาบางเขน อุณหภูมิ 800 °ซ...	52
4.10	กรรวกคิน เผาบางเขน อุณหภูมิ 900 °ซ...	53
4.11	กรรวกคิน เผาบางเขน อุณหภูมิ 1000 °ซ...	54
4.12	กรรวกคิน เผาบางเขน อุณหภูมิ 1100 °ซ...	55
4.13	กรรวกคิน เผาบางเขน อุณหภูมิ 1200 °ซ...	56
4.14	กรรวกคิน เผาบางมค อุณหภูมิ 800 °ซ...	57
4.15	กรรวกคิน เผาบางมค อุณหภูมิ 900 °ซ...	58
4.16	กรรวกคิน เผาบางมค อุณหภูมิ 1000 °ซ...	59
4.17	กรรวกคิน เผาบางมค อุณหภูมิ 1100 °ซ...	60
4.18	ลักษณะของกรรวกคิน เผาที่บวมตัว	63
4.19	ลักษณะการแตกของคอนกรีตที่รับแรงดัก	63

ภาคผนวก

1	แผนที่แสดงตำแหน่งแหล่งคิน หนองงูเห่า และ บางเขน	73
2	แผนที่แสดงตำแหน่งแหล่งคินบางมค.	74
3	เครื่องอัดคิน.	75
4	ตัวอย่างคินที่อัดเป็นเส้น.	75
5	เตาเผาไฟฟ้า	76
6	เตาเผาไฟฟ้า	77