

บทที่ 4

วิธีดำเนินการวิจัยและผลการวิจัย




4.1 วิธีศึกษาอุปกรณ์วัดอนุภาคอัลฟา

วิธีศึกษาและอุปกรณ์ที่ใช้วัดอนุภาคอัลฟา สำหรับตรวจวัดกัมมาเรคอน ในการวิจัยมีดังนี้

4.1.1 फिल्मเซลล์ในเครื่อง สำหรับบันทึกรอยอนุภาคอัลฟา फिल्मชนิดนี้ออกแบบมาใช้ในงานคำนวณรังสีด้วยวิธีการแทรก-เอทซ์ โดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการบันทึกรอยของโปรตอนที่มีพลังงานต่ำกว่า 100 keV อนุภาคอัลฟาที่มีพลังงานต่ำกว่า 4 MeV อนุภาคมีประจุขนาดหนักและฟิชชันแฟรกเมนต์ (fission fragments) ไม่มีความไวโดยตรงต่อรังสีแกมมา รังสีเอกซ์ รังสีเบตา โปรตอนพลังงานสูง และ นิวตรอน ลักษณะของฟิล์มเป็นแผ่นบาง ประกอบด้วยเซลล์ในเครื่องที่แดงเข้มหนา 10 ไมครอน (micron) เคลือบอยู่บนด้านหนึ่งของแผ่นโพลีเอสเตอร์ (polyester) ใส ซึ่งหนา 0.1 มิลลิเมตร ก้านที่เคลือบเซลล์ในเครื่องเป็นก้านที่ใช้บันทึกรอยของอนุภาค

4.1.2 อัลฟามีเตอร์ (alphameter) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดกัมมาเรคอน และกัมมาเรคอน ที่ออกแบบสำหรับใช้ในการสำรวจเรเนียมและธอเรียม ใช้ในการวิจัยเพื่อตรวจวัดกัมมาเรคอนเทียบกับการใช้ด้วยสำรวจเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์ ลักษณะของอัลฟามีเตอร์เป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 14 นิ้ว ทรงกระบอกส่วนบนเป็นอลูมิเนียม (aluminum) ยาว 11 นิ้ว ส่วนล่างเป็นไนลอน (nylon) ยาว 3 นิ้ว ด้านบนสุดของอุปกรณ์เป็นหน้าปัดบอกเวลา และจำนวนนับ พร้อมด้วยช่องใส่แม่เหล็กซึ่งใช้เป็นตัวเปิดและปิดสวิทช์ ภายในทรงกระบอกอลูมิเนียมบรรจุส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยปริแอมพลิฟายเออร์ (preamplifier) แลนพลิฟายเออร์ (amplifier) เครื่องนับ (counter) เครื่องตั้งเวลา (timer) และแบตเตอรี่ (battery) ส่วนล่างสุดภายในทรงกระบอกอลูมิเนียม เป็นหัววัดรังสีอัลฟาชนิด silicon diffused junction มีแผ่นพลาสติกบาง ๆ กั้นระหว่างหัววัดรังสีกับโพรงทรงกระบอกไนลอนซึ่ง



รูปที่ 4.1 อัลฟาไมเตอร์

อยู่ถัดจากส่วนที่เป็นอลูมิเนียมลงมา คุณสมบัติและลักษณะของอัลฟาไมเตอร์จากคู่มือการใช้ (operating manual) มีดังนี้คือ

Detector	Silicon Diffused Junction
Detector Active Area	400 mm ²
Energy Response	≥ 1 MeV (alpha only)
Counting Capacity	100000
Clock Capacity	999.99 hours
Temperature Range	-15°C to 40°C
Batteries	Two Mercury PX 4 Mallory (life 1500-2500 hours at 0-25°C) or Eveready EPX 4 Two Carbon Zinc 22.5 volt 505 Eveready (life 1 year)
Humidity	No Limitations
Housing	Nylon and Aluminum
Weight	737 grams (1.6 lbs)
Size	5.1 cm diameter x 35 cm (2" diameter x 14")

อัลฟาไมเตอร์ใช้แม่เหล็กเป็นสวิทช์เปิดและปิดสวิทช์ เมื่อจะใช้งานต้องนำแม่เหล็กไปวางในช่องใส่แม่เหล็ก ขณะที่วางแม่เหล็กลงไปจะมีแสงไฟเป็นจุดสีแดงวาบขึ้นประมาณ 2 วินาที ซึ่งแสดงว่าอัลฟาไมเตอร์เริ่มทำงานแล้ว เมื่อต้องการดูจำนวนนับและเวลา ต้องนำแบตเตอรี่ 9 โวลต์ ไปเชื่อมต่อกะหว่างหัวนอกซึ่งอยู่กึ่งกลางหน้าปัดกับขั้วบนอัลฟาไมเตอร์ กับหัวนอกด้านข้าง โดยให้ขั้วบวกต่อกับหัวนอกด้านข้าง ในขณะที่ต่อแบตเตอรี่เข้าไปเครื่องนับและเครื่องตั้ง เวลาจะหยุด ส่วนที่หน้าปัดด้านบนจะปรากฏตัวเลขสีแดงจำนวนนับและเวลาสลับกัน เมื่อเลิกใช้งานนำแม่เหล็กออกจากช่องใส่แม่เหล็ก เพื่อปิดสวิทช์อัลฟาไมเตอร์

4.2 วิธีที่ควรอบบนฟิล์มเซลล์โลสไนเทรท

การที่ควรอบบนฟิล์มชนิดนี้เลือกใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 10% หรือ 2.5 นอร์มัล (normal) เนื่องจากโพแทสเซียมในสารที่ควรอบของอนุภาคที่ดีที่สุด (34) ขึ้นก่อนในการล้างฟิล์มมีดังนี้คือ

4.2.1 ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ประมาณ 100 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในสารละลาย และปิดด้วยกระดาษฟิลา ใส่สำประมาณ 250 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร

4.2.2 นำบีกเกอร์ 250 มิลลิลิตร ในข้อ 4.2.1 ใส่ลงในบีกเกอร์ 500 มิลลิลิตร แล้วนำไปตั้งบนเตาไฟฟ้า (hot plate) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ การจกอุณหภูมิแสดงไว้ในรูปที่ 4.2

4.2.3 เมื่ออุณหภูมิของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตรงตามต้องการแล้ว ใส่ฟิล์มที่จะล้างลงไปพร้อมกับเริ่มจับเวลา ระหว่างที่ล้างฟิล์มเขย่าบีกเกอร์ที่บรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์บ้างเป็นครั้งคราว


4.2.4 เมื่อครบเวลา นำฟิล์มขึ้นทันทีแล้วนำไปแช่น้ำ โดยให้น้ำไหลผ่านช้า ๆ ประมาณ 30 นาที เพื่อล้างโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกให้หมด

4.2.5 นำฟิล์มขึ้นจากน้ำ ผึ่งให้แห้ง แล้วจึงนำไปใส่กรอบสไลด์ เพื่อนับรอยด้วยกล้องจุลทรรศน์ต่อไป

4.3 วิธีนับรอยด้วยกล้องจุลทรรศน์


การนับรอยในการวิจัยนี้ใช้กล้องจุลทรรศน์ Zeiss เลือกใช้กำลังขยายประมาณ 600 เท่า นับจำนวนรอยแต่ละครั้งในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังแสดงในรูปที่

4.3 กรอบนี้ตั้งอยู่ที่เลนส์ใกล้ตา (eye piece) เมื่อเทียบกับสเกลที่เป็นวัตถุ (ob-



รูปที่ 4.2 แสดงการจัดอุปกรณ์ในการถักรอยบนฟิล์ม

ject) แล้วจะมีขนาด 0.15 มม. x 0.15 มม. กล่าวคือการนับแต่ละครั้งจะนับใน
พื้นที่เท่ากับ 0.0225 ตารางมิลลิเมตรบนฟิล์ม อนึ่งในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังกล่าว
ยังจะแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก ๆ 10 ช่อง เพื่อสะดวกในการนับอีกด้วย



รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มองเห็น
จากกล้องจุลทรรศน์ ที่ใช้ในการนับรอย

การนับจำนวนรอยบนฟิล์ม จะเลื่อนไปนับตามจุดต่าง ๆ บนฟิล์มหลายจุดแล้ว
นำค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{ค่าเฉลี่ย } (\bar{x}) &= \frac{\sum x_i}{N} \\ \sigma &= \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}} \end{aligned}$$

เมื่อ	X	=	ค่าเฉลี่ยของจำนวนรอย
	X_i	=	จำนวนรอยที่นับได้ในแต่ละครั้ง
	N	=	จำนวนครั้งที่นับ
	6	=	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.3.1 ตัวอย่างผลการนับรอย (นำมาจากกราฟทดลองในหัวข้อ 4.7)

ตารางที่ 4.1

ผลการนับรอย 100 ครั้ง บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท ในการตรวจวัดก๊าซเรดอนใน
หิน ด้วยตัวตรวจเรเนียม ที่อำเภอเป็อง จังหวัดศรีสะเกษ (หมายเลข 2) เป็นเวลา
35 วัน

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	66	57	62	66	56	54	60	65	59	51
2	68	38	53	63	60	57	71	53	52	60
3	50	53	55	52	50	58	62	55	59	55
4	51	44	64	52	52	44	65	48	50	61
5	60	50	36	52	52	55	47	56	53	44
6	42	36	38	42	33	55	65	69	62	62
7	51	53	56	58	59	75	69	63	68	61
8	47	57	69	63	56	62	60	55	58	63
9	47	57	59	64	54	58	51	49	59	50
10	49	56	58	64	54	47	73	48	65	60

ได้	ค่าเฉลี่ย	=	55.85	รอย
	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	8.27	รอย

4.4 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการกักรอยบนแผ่นฟิล์ม

การหาระยะเวลา และ อุณหภูมิ ที่เหมาะสมในการกักรอยของอนุภาคอัลฟา ที่เกิดจากการสลายตัวของก๊าซเรดอนและก๊าซโพรอน บนฟิล์มเซลลูโลสในเกรท โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ตอนดังนี้คือ

4.4.1 หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการกักรอยของอนุภาคอัลฟา ที่เกิดจากก๊าซเรดอน ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส การวิจัยนี้ทำโดยนำแร่ยูเรเนียมจากแหล่งแร่ยูเรเนียม อำเภอเวียง จันทักษอนแกน ซึ่งมีปริมาณยูเรเนียม 0.048 % จำนวน 465 กรัม บดหยาบ ๆ ใส่ลงในกล่องพลาสติกใสขนาด 15 ซม. x 20 ซม. x 25 ซม. ตักฟิล์มเซลลูโลสในเกรทขนาด 9 ซม. x 12 ซม. ไว้ที่ฝากล่องด้านใน ทิ้งให้ฟิล์มอบรังสีอัลฟาจากก๊าซเรดอนเป็นเวลา 36 วัน จึงนำฟิล์มออกจากกล่อง ตักฟิล์มออกมาให้แต่ละแผ่นมีขนาด 3 ซม. x 2 ซม. นำฟิล์ม 2 แผ่นไปกักรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นับจำนวนรอยด้วยกล้องจุลทรรศน์ 100 ครั้ง แล้วนำฟิล์มไปกักรอยต่ออีก 1 ชั่วโมง และนับจำนวนรอยอีก 100 ครั้ง ทำเช่นนี้สลับกันไป เพื่อการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นรอย

นำฟิล์มอีก 2 แผ่น ไปกักรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที นับจำนวนรอย 100 ครั้ง กักรอยต่ออีกครั้งละ 15 นาที และนับจำนวนรอย 100 ครั้ง หลังการกักรอยทุกครั้ง


ฟิล์มอีก 2 แผ่น กักรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที นับจำนวนรอย 100 ครั้ง กักรอยต่ออีกครั้งละ 5 นาที และนับจำนวนรอย 100 ครั้ง หลังการกักรอยทุกครั้ง

ตารางที่ 4.2

ผลการบ่มรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซเรดอน เมื่อกักรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่าง ๆ

เวลาในการกักรอย (ชั่วโมง)	ความหนาแน่นรอย		ความหนาแน่นรอยสัมพันธ์*		
	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	เฉลี่ย
3	103.18	95.16	74.67	71.45	73.06
4	116.36	119.56	84.21	89.77	86.99
5	128.00	125.96	92.63	94.58	93.61
6	136.84	133.14	99.03	99.97	99.50
7	138.18	133.18	100.00	100.00	100.00
8	131.14	131.50	94.98	98.74	96.86

* เทียบกับความหนาแน่นรอย เมื่อกักรอยเป็นเวลา 7 ชั่วโมง



รูปที่ 4.4


กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซเรคอนบนฟิล์มเซดดูโดสในเทรทกับระยะเวลาในการกักรอย เมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4.3

ผลการนับรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากกากแบริล เมื่อกักรอยด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่าง ๆ

เวลาในการกักรอย (นาที)	ความหนาแน่นรอย		ความหนาแน่นรอยสัมพัทธ์*		
	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	เฉลี่ย
60	97.48	109.89	86.01	85.52	85.77
75	120.00	104.06	93.39	91.81	92.60
90	126.12	107.72	98.15	95.04	96.60
105	127.66	109.24	99.35	96.38	97.87
120	128.50	113.34	100.00	100.00	100.00
135	126.28	111.64	98.27	98.50	98.39
150	126.08	110.02	98.12	97.07	97.60

* เทียบกับความหนาแน่นรอยเมื่อกักรอยเป็นเวลา 120 นาที




รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซเรดอนบนฟิล์มเซดดูโลสในเกรทกับระยะเวลาในการกักรอย เมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4.4


ผลการบ่มรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากกาซเรดอน เมื่อกักรอยด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่าง ๆ

เวลาในการกักรอย (นาที)	ความหนาแน่นรอย		ความหนาแน่นรอยสัมพันธ์*		
	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	เฉลี่ย
20	133.56	124.38	80.90	86.16	83.53
25	144.66	132.74	87.62	91.95	89.79
30	158.36	139.38	95.92	96.55	96.24
35	163.52	142.48	99.04	98.70	98.87
40	165.10	144.36	100.00	100.00	100.00
45	163.56	144.72	99.07	100.25	99.66
50	163.40	143.50	98.97	99.40	99.19
55	156.80	143.28	94.97	99.25	97.11


* เทียบกับความหนาแน่นรอย เมื่อกักรอยเป็นเวลา 40 นาที




รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟา ที่เกิดจากกาวเรคอน บนฟิล์มเซตคูโดสในเทรท กับระยะเวลาในการกักรอย เมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส



(ก)



(ข)




(ค)

รูปที่ 4.7 ภาพถ่ายรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากการชเรกอน บนฟิล์มเซลล์ูโลสในเกรทเมือกักรอยควยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา (ก) 20 นาที (ข) 40 นาที (ค) 55 นาที

4.4.2 เปรียบเทียบการฉีกรอยบนฟิล์มเซลลูโลสในเทรท ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส

การวิจัยขั้นนี้มีจุดประสงค์ที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฉีกของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากกาซเรดอน (ดูจากความหนาแน่นรอย) เมื่อฉีกรอยที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส การทดลองทำโดยฉีกฟิล์มเซลลูโลสในเทรท ขนาด 4 ซม. x 4 ซม. ใส่กรอบสไลด์กระดาษ แล้วนำไปปะติดไว้ที่ก้นถ้วยพลาสติก้านใน ซึ่งใช้เป็นถ้วยสำรวจยูเรเนียม ด้วยพลาสติกที่ใสมีความสูง 8.4 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางก้านปากถ้วยและก้นถ้วย 7.4 และ 5.5 เซนติเมตร ตามลำดับ นำด้วยคังกล่าวไปครอบบรรจุยูเรเนียม ซึ่งมีปริมาณยูเรเนียม 0.048 เปรอ์เซ็นต์ (นำมาจาก การวิจัยในหัวข้อ 4.4.1) ซึ่งใส่ไว้ในจานแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร ตั้งไว้เป็นเวลา 30 วัน จึงนำฟิล์มออกมาตัดแบ่งเป็น 3 ส่วน ๆ ละ เท่า ๆ กัน นำฟิล์มแต่ละแผ่นไปฉีกรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % ที่อุณหภูมิ 40 องศา



รูปที่ 4.8: แผนภาพแสดงการครอบบรรจุยูเรเนียมในจานแก้ว ถ้วยถ้วยสำรวจยูเรเนียม

ศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที นับจำนวนรอยแฉะ 100 ครั้ง การทดลองซ้ำนี้ทำ 3 ชุด ปรากฏผลตามตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5

เปรียบเทียบความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซเรดอน เมื่อ กักรอยที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส

เงื่อนไขในการกักรอย	ความหนาแน่นรอย		
	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	ชุดที่ 3
40° ซ 7 ชั่วโมง	155.84 ± 13.26	120.48 ± 10.91	160.60 ± 13.95
50° ซ 2 ชั่วโมง	153.82 ± 11.85	116.28 ± 11.22	162.44 ± 14.74
60° ซ 40 นาที	155.46 ± 12.57	115.36 ± 12.04	158.72 ± 13.46

4.4.3 การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการกักรอยของอนุภาคอัลฟา ที่เกิดจาก
 ก๊าซเรดอน โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ
 60 องศาเซลเซียส

การวิจัยขั้นนี้ นำธอเรียมไดออกไซด์ จำนวน 20 กรัม ใส่ไว้ใน
 ในกล่องพลาสติกใสขนาด 13 ซม. x 15 ซม. x 21 ซม. กัดฟิล์มเซลลูโลสใน-
 เทรทขนาด 9 ซม. x 12 ซม. ไว้ที่ผาด้านใน ทิ้งฟิล์มให้อาบรังสีอัลฟาจากก๊าซเร-
 ดอนเป็นเวลา 51 วัน นำฟิล์มออกมา กัดฟิล์มใหม่ขนาด 3 ซม. x 2 ซม. 2 แผ่น
 นำไปกักรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
 เป็นเวลา 20 นาที นับจำนวนรอย 100 ครั้ง แล้วนำฟิล์มไปกักรอยต่ออีกครั้งละ 5
 นาที นับจำนวนรอย 100 ครั้ง หลังการกักรอยทุกครั้ง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของความ
 หนาแน่นรอย ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.6 และกราฟในรูปที่ 4.9

4.5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยกับปริมาณของยูเรเนียมและเรเดียม

4.5.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟา ที่เกิดจาก
 ก๊าซเรดอน กับปริมาณของยูเรเนียม


การวิจัยนี้ใช้ยูเรเนียมมาตรฐานจาก IAEA ความเข้มข้น 0.039, 0.140 และ
 0.527 เปอร์เซ็นต์ยูเรเนียมออกไซด์ เป็นต้นกำเนิดก๊าซเรดอน นำแร่มาตรฐาน
 ชนิดละ 25 กรัม ใส่ลงในจานพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จานละชนิดใช้
 ถ้วยสำราญยูเรเนียม 3 ใบ ซึ่งกัดฟิล์มเซลลูโลสในเทรทไว้ที่ก้นด้วยด้านใน ครอบแร่
 มาตรฐานแต่ละชนิดไว้เป็นเวลา 15 วัน เอาถ้วยออก นำฟิล์มไปกักรอยด้วยสาร-
 ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที
 นับจำนวนรอยบนฟิล์มแต่ละแผ่น ๆ ละ 100 ครั้ง ทำการวิจัยซ้ำโดยใช้ระยะเวลา
 ในการครอบแร่มาตรฐานเพิ่มเป็น 30 วัน ผลของอวัรวิจัย แสดงไว้ในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.6

ผลการนับรอยอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซโครอน เมื่อกักรอยด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลาต่าง ๆ

เวลาในการกักรอย (นาที)	ความหนาแน่นรอย		ความหนาแน่นรอยสัมพัทธ์*		
	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	แผ่นที่ 1	แผ่นที่ 2	เฉลี่ย
20	82.24	100.94	78.91	82.83	80.87
25	95.28	115.90	90.76	95.11	92.94
30	104.98	121.86	100.00	100.00	100.00
35	104.26	122.02	99.31	100.13	99.72
40	104.42	120.86	99.47	99.18	99.33
45	103.38	121.34	99.48	99.57	99.53
50	103.06	123.62	98.17	101.44	99.81

* เทียบกับความหนาแน่นรอยเมื่อกักรอยเป็นเวลา 30 นาที



รูปที่ 4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟา ที่เกิดจากก๊าซ
 ไซตรอน บนฟิล์มเชลลูโลสไนเตรท กับระยะเวลาในการกักรอย เมื่อใช้สารละลาย
 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4.7

แสดงความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซเรดอน
จากเรยูเรเนียม 25 กรัม ซึ่งมีความเข้มข้นต่าง ๆ

% ยูเรเนียมออกไซด์	จำนวนรอย/มม. ² · วัน		
	ยี่สิบ * ครั้งที่ 1	ยี่สิบ ** ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
0.039	6.07	5.73	5.90
0.140	12.00	13.72	12.86
0.527	26.82	28.66	27.74

* ใช้เวลาครอบเรยูเรเนียม 15 วัน

** ใช้เวลาครอบเรยูเรเนียม 30 วัน

4.5.2 หาคความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซเรดอน กับปริมาณเรเดียม


การวิจัยขั้นนี้ใช้เรเดียมจาก **The Radiochemical Centre Ltd, Amersham** ประเทศอังกฤษ เป็นต้นกำเนิดก๊าซเรดอน ค่าในการวิจัยโดยคุณสารละลายเรเดียมซึ่งมีความเข้มข้น 1 มิลลิคูรี (millicurie, mCi) ต่อ ซี.ซี. มา 0.1 ซี.ซี. ผสมน้ำกลั่น 9.9 ซี.ซี. คุณสารละลายที่ไคมา 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 และ 0.7 ซี.ซี. นำสารละลายเรเดียมที่ไคมาแต่ละครั้ง ใส่ลงในถ้วยพลาสติกใส ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

กลาง 1 นิ้ว 7 ถ้วย ตามลำดับ ทั้งสารละลายเรเดียมในแต่ละถ้วยให้ระเหยแห้ง
 จะได้อัตรา (activity) ของเรเดียมในแต่ละถ้วยเท่ากับ 1,2,3,4,5,6,
 และ 7 ไมโครคูรี (microcurie, μCi) ตามลำดับ นำถ้วยสารละลายเรเดียมซึ่งติด
 ฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทไว้ที่ก้นถ้วยคานใน 7 ใบ ไปครอบด้วยบรรจุเรเดียมไว้ เป็น
 เวลา 2 วัน นำถ้วยออก ก็ครอบด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 %
 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที นับจำนวนรอยบนฟิล์มแผ่นละ 100
 ครั้ง ทำการวิจัยซ้ำโดยใช้เวลาในการครอบเรเดียมเพิ่มเป็น 4 วัน

ตารางที่ 4.8

แสดงความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากก๊าซเรดอน
 จากก้นกำเริบเรเดียมความแรง กวาง ๆ

ความแรงของเรเดียม (ไมโครคูรี)	จำนวนรอย/มม. ² · วัน		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
1	323.78	324.89	324.34
2	607.56	619.11	613.34
3	733.78	759.56	746.67
4	1113.78	1042.44	1078.11
5	1297.33	1336.22	1316.78
6	1804.89	1632.44	1718.67
7	2081.33	1907.78	1994.56



รูปที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรอยของอนุภาคอัลฟา ที่เกิดจากกาซเรดอน กับ ความแรงของเรเดียม

เนื่องจากข้อมูลมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง จึงนำข้อมูลที่ได้นำไปทดสอบสมพันธ์เชิงเส้น (linear correlation) จากสมการ

$$r = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \quad (36)$$

เมื่อ r = ค่าสัมประสิทธิ์สมพันธ์
 X = ความแรง ของเรเทียม เป็น ไมโครคูรี
 Y = จำนวนรอย/มม² . วัน
 N = จำนวนข้อมูล

ได้ค่าสัมประสิทธิ์สมพันธ์ = 0.9944 หาสมการของเส้นตรงที่เหมาะสมโดยใช้ method of least squares จากสมการ

$$a_1 = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad (36)$$

$$a_0 = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum XY \sum X}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad (36)$$

เมื่อ a_0 = ค่าจุดตัดบนแกนตั้ง (y-intercept)
 a_1 = ค่าความชัน (slope)

ได้สมการของเส้นตรงที่เหมาะสมที่สุดเป็น $y = 278.27 x + 0.149$

4.6 การทดสอบความสามารถของถั่วสำรวจยูเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์ ในการหาค่า - แหนงเรยูเรเนียม


การวิจัยนี้ทดลองฝังก้อนเรยูเรเนียมจาก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี
 ความเข้มข้นของยูเรเนียม 0.12 % น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม ไม้ทรงกลางกลองขนาด 60
 ซม. × 60 ซม. × 75 ซม. ซึ่งบรรจุทรายแห้งความหนาแน่น 1.45 กรัม/ซม.³ ไม้สูง
 40 เซนติเมตร จากผิวของก้อนเร ก้อนเรยูเรเนียมดังกล่าวใส่ไว้ในถุงผ้า เพื่อป้องกัน
 ไม้ให้เรยูเรเนียมเปราะเปื้อนทราย ทำการตรวจวัดกษเรคอนที่ผิวทรายด้านบน โดยใช้
 ถั่วสำรวจยูเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์ ซึ่งกักฟิล์มเซลลูโลสในเกรทไม้ที่กั้นด้วยกานใน วาง
 ถั่วสำรวจ 9 ใบ ในลักษณะคว่ำปากถั่วลง ณ บริเวณผิวทราย 9 ตำแหน่ง เว้นระยะระ
 ห่างถั่วเท่ากับ 15 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.11

ทิ้งถั่วไว้เป็นเวลา 81 วัน จึงนำฟิล์มไปกักรอยควยสารละลายโซเดียมไฮ -
 ดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และนับจำนวนรอยแฉ่นละ 100 ครั้ง ทอ
 มาใช้อัดฟามิเตอร์ตรวจวัดกษเรคอนที่ผิวทราย 9 ตำแหน่งดังกล่าว ตำแหน่งละ ประมาณ
 3 วัน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ

การวิจัยขั้นต่อไป จะกักรายออกจากกลองให้เหลือทรายสูงจากก้อนเร 15 เซน
 ตีเมตร แล้วทำการตรวจวัดกษเรคอนที่ผิวทรายด้วยถั่วสำรวจยูเรเนียม 9 ตำแหน่งเซน
 เทียวกับที่ระยะ 40 เซนติเมตร โดยใช้เวลา 42 วัน สำหรับอัดฟามิเตอร์ ใช้ระยะเวลา
 ประมาณ 3 วันเช่นเดิม ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.9

4.7 การตรวจวัดกษเรคอนในที่ต่าง ๆ

การตรวจวัดกษเรคอนในที่ต่าง ๆ เป็นการวิจัยเพื่อหาค่ากษเรคอนที่หลังของความ
 หนาแน่นรอยที่เกิดขึ้นบนฟิล์มเซลลูโลสในเกรท เมื่อดึงถั่วสำรวจยูเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์
 ไว้ในดิน การฝังถั่วสำรวจยูเรเนียมทำโดยขุดหลุมลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดินลงไปให้
 มีความกว้างพอที่จะวางถั่วลงไปได้ วางถั่วสำรวจลงในหลุมในลักษณะคว่ำปากถั่วลง
 (ลักษณะเช่นเดียวกับในรูปที่ 3.6) ปิดปากหลุมด้วยแผ่นไม้ ทิ้งถั่วไว้เป็นเวลาประมาณ



รูปที่ 4.11 แสดงตำแหน่งกอนแร่ยูเรเนียมที่ตั้งไว้ในทราย และ
ตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดกัมมาเรคอน

ตารางที่ 4.9

ผลการตรวจวัดกัมมาเรคอนจากแร่ยูเรเนียมที่ตั้งไว้ในทราย

ตำแหน่ง	อัลฟาไมเตอร์ (จำนวนนับ/ ชม.)		ถ้วยสำรวจยูเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์ (จำนวนรอย/ มม. ² · วัน)	
	ระยะ 15 ซม.	ระยะ 40 ซม.	ระยะ 15 ซม.	ระยะ 40 ซม.
1	120.77	75.75	8.17	5.79
2	180.84	83.58	10.82	6.20
3	121.27	83.58	7.34	4.60

ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

ตำแหน่ง	อัลฟามีเตอร์ (จำนวนนับ/ ชม.)		ถ้วยสำรวจเรเนี่ยมแบบเทรค-เอทซ์ (จำนวนรอย/มม. ² · วัน)	
	ระยะ 15 ชม.	ระยะ 40 ชม.	ระยะ 15 ชม.	ระยะ 40 ชม.
4	172.30	83.34	11.64	6.86
5	209.17	106.82	17.25	7.46
6	145.91	74.83	11.73	5.71
7	118.29	74.44	11.13	5.23
8	148.72	81.10	10.50	5.43
9	108.56	75.68	4.80	3.46

1 เค็มน จึงนำถ้วยขึ้นจากหลุม นำฟิล์มออกไปก็รอยถ้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที นับจำนวนรอยแต่ละ 100 ครั้ง ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.10

4.8 ศึกษาการฟุ้งของก๊าซเรดอน

การศึกษาการฟุ้งของก๊าซเรดอนในการวิจัยนี้ ใช้ทรายแห้ง ซึ่งมีความหนาแน่น 1.45 กรัม/ซม.³ เป็นตัวกลาง และใช้เรเดียม 0.2 มิลลิกรัม (ซึ่งเป็นต้นกำเนิดชนิดเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยหัวข้อที่ 4.5.2) เป็นต้นกำเนิดก๊าซเรดอน เรเดียมตั้งกล่าวนี้นี้ บรรจุอยู่ในขวดปากแฉก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร

ตารางที่ 4.10

ความหนาแน่นรอยบนฟิล์ม ที่ได้จาก การตรวจวัดก๊าซเรดอนที่ผิวดินบริเวณพื้นที่บางจังหวัด

ลำดับที่	สถานที่	จำนวนวันที่ฝัง	จำนวนรอย/มม. ² · วัน
1	ต.ท่าประคูล อ.เมือง ระยอง (1)	33	3.26 ± 2.12
2	ต.ท่าประคูล อ.เมือง ระยอง (2)	33	2.36 ± 2.05
3	อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา (1)	39	12.82* ± 5.46
4	อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา (2)	39	2.17 ± 2.13
5	อ.พนัสนิคม ชลบุรี (1)	35	5.00 ± 2.97
6	อ.พนัสนิคม ชลบุรี (3)	35	3.72 ± 2.69
7	อ.เมือง ชลบุรี (1)	35	4.94 ± 2.59
8	อ.เมือง ชลบุรี (2)	35	2.44 ± 1.89
9	อ.เมือง ชลบุรี (3)	35	1.92 ± 1.64
10	อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี	54	1.79 ± 1.03
11	อ.เมือง นครราชสีมา (1)	35	3.21 ± 2.45
12	อ.เมือง นครราชสีมา (2)	35	3.51 ± 2.02
13	อ.โนนไทย นครราชสีมา (1)	30	7.26 ± 4.82
14	อ.โนนไทย นครราชสีมา (2)	30	6.90 ± 3.56
15	ต.ปทุม อ.เมือง บุคคระราชธานี	41	13.96* ± 3.54
16	ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี (1)	36	5.17 ± 4.01
17	ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี (2)	36	8.80 ± 3.67
18	อ.ดอง แพร (1)	31	19.01 ± 11.74**


ตารางที่ 4.10 (ต่อ)

ลำดับที่	สถานที่	จำนวนวันที่ฝัง	จำนวนรอย/ม ² . วัน
19	อ.ล่อง แพร (2)	31	13.52 ± 11.25**
20	อ.เมือง ตรัง (1)	35	44.71 ± 10.07*
21	อ.เมือง ตรัง (2)	35	70.92 ± 10.50*
22	ค.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี (1)	42	30.49 ± 7.32*
23	ค.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี (2)	42	35.89 ± 6.61*
24	ก.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี (1)	29	6.28 ± 3.66
25	ก.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี (2)	29	10.71 ± 4.70
26	ก.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี (3)	29	2.48 ± 2.36
27	ค.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี (4)	31	4.75 ± 2.72
28	ค.ท่ากระจ่าย อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี	36	2.99 ± 1.89
29	วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี	35	4.74 ± 2.35

* ความหนาแน่นรอยสูงน่าสนใจ

**: พืดมเปื้อนดิน ทำให้ข้อมูลมีค่าเบี่ยงเบนมาก

ขุดนี้บรรจุไว้ในท่ออลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ซึ่งมีปลายคานหนึ่งปิดปลายคานเปิดของท่ออลูมิเนียมจะเสียบสอดเข้ากับรูที่เจาะไว้ที่กึ่งกลางคานบนของถังไม้ ซึ่งบรรจุทรายไว้สูง 80 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.12 เพื่อให้ก๊าซเรดอนพุ่งขึ้นไปทางคานบน ทั้งไว้ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ก๊าซเรดอนพุ่งผ่านขึ้นไปในถังทรายจนอิ่มตัว (saturate) ทดสอบโดยทำการตรวจวัดก๊าซเรดอนที่ผิวทรายคานบนด้วยอัลฟามีเตอร์จนได้ค่าคงที่ หลังจากนั้นจึงทำการตรวจวัดก๊าซเรดอนที่จุดกึ่งกลางผิวทรายคานบน ด้วยตัวสำรวจยูเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์ เป็นเวลาประมาณ 3 วัน และตรวจวัดด้วยอัลฟามีเตอร์



รูปที่ 4.12 แผนภาพแสดงการจัดอุปกรณ์ สำหรับศึกษาการฟุ้งของกาซเรดอน

เป็นเวลาประมาณ 1 วัน สำหรับการตรวจวัดด้วยตัวตรวจยูเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์ ทำการตรวจวัดซ้ำอีก 1 ครั้ง นำฟิล์มที่ได้ไปถักรอยและนับรอยแผนละ 100 ครั้ง

ต่อมาทำการตรวจวัดกษาเรคอนที่ระยะสูง 60,40,20,10 และ 0 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยตัดทรายออกจากถังไม้ให้ได้ความสูงของทรายตามต้องการ แล้วจึงตรวจวัดกษาเรคอนด้วยตัวตรวจยูเรเนียม และอัลฟามีเตอร์ เช่นเดียวกับการตรวจวัดที่ระยะ 80 เซนติเมตร ผลของการวิจัยได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.11 ส่วนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของกษาเรคอนที่พุ่งผ่านความหนาต่าง ๆ แสดงไว้ในรูปที่ 4.13

ตารางที่ 4.11

ผลการตรวจวัดกษาเรคอนที่พุ่งผ่านทรายความหนาต่าง ๆ กัน

ความหนา ของทราย (ซม.)	อัลฟามีเตอร์		ตัวตรวจยูเรเนียมแบบแทรก-เอทซ์ (จำนวนรอย/มม. ² . วัน)			ความหนาแน่น รอยสัมพันธ์
	จำนวนนับ/ชั่วโมง	อัตรานับ สัมพันธ์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย	
0	33953.27	100	2592.75	2541.33	2567.04	100
10	5839.79	17.20	388.18	336.59	362.39	14.12
20	2467.38	7.27	250.78	214.47	232.63	9.06
40	867.97	2.56	75.68	66.70	71.19	2.77
60	512.70	1.51	62.56	51.32	56.94	2.22
80	230.00	0.68	30.90	24.36	27.63	1.08

รูปที่ 4.13 แสดงผลการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกที่พุ่งผ่านทรายความหนาต่าง ๆ

