

บทที่ 1

บทนำ



1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในการก่อสร้างอาคารทั่วไป เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าส่วนสำคัญของอาคารที่รับน้ำหนักนั้นได้แก่ พื้น คาน เสา และฐานราก คานเป็นโครงสร้างสำคัญที่จะถ่ายน้ำหนักจากพื้นผานลงไปยังเสา ในการก่อสร้างทั่วไปจะเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก คานคอนกรีตอัดแรง เหล็กและไม้ สำหรับอาคารขนาดเบา เช่น บ้านพักอาศัย และตึกแถวทั่วไป ส่วนมากมักใช้คานคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้ คานคอนกรีตเสริมเหล็กมีน้ำหนักมาก และใช้ไม้แบบ ทำให้คาก่อสร้างสูง ส่วนคานไม้รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่มากนัก นี้มันก็จะหาไม้ยากขึ้น และมีราคาแพงมากขึ้น นอกจากการใช้ไม้ในการก่อสร้าง ทำให้ทองโคแปไม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นี้เป็นสาเหตุที่จะวิจัยหาวิธีที่จะลดน้ำหนัก และราคาคาก่อสร้างของคาน โดยหาวัสดุที่เบากว่า และรับน้ำหนักบรรทุกได้ค้ำอยู่ในท้องตลาด เช่น อีฐ นำมาดัดแปลงทำเป็นคาน และตัดปัญหาการใช้ไม้แบบ การวิจัยนี้จะนำเอาอีฐ และคอนกรีตมาใช้งานร่วมกัน โดยทำเป็นคานประกอบคอนกรีต - อีฐ เสริมเหล็ก โดยใช้คอนกรีตซึ่งรับแรงอัดได้ดีกว่าอีฐ ในช่วงรับแรงอัดคอนกรีต ส่วนตอนกลางรูปค้ำ ซึ่งรับแรงอัดน้อยกว่า จะใช้ อีฐไปรองเป็นการลดน้ำหนักของคาน คานประกอบคอนกรีต - อีฐเสริมเหล็กนี้เกือบจะไม่ต้องใช้ไม้แบบเลย เมื่อประหยัดไม้แบบได้ จะทำให้ราคาคาก่อสร้างถูกลง อีกประการหนึ่ง เมื่อใช้ไม้แบบน้อยลง การตัดไม้ทำลายป่าก็น้อยลงด้วย เป็นการสงวนป่าไม้เอาไว้ได้ และโดยทางอ้อม ก็จะช่วยป้องกันการเกิดน้ำท่วมได้ เมื่อคานประกอบคอนกรีต - อีฐเสริมเหล็กมีน้ำหนักเบา ราคาคาก่อสร้างฐานรากจะถูกลง ทำให้ราคาคาก่อสร้างของอาคารทั้งหมดถูกลงด้วย

## 1.2 การสำรวจการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชิงโครงสร้างมาแล้ว

งานก่อ (Masonry) เป็นงานที่ประกอบด้วยอิฐ และปูนสอ ซึ่งสมัยก่อนใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น ปล่องไฟ ผนัง กำแพง เขื่อน เสา คาน และอื่น ๆ แต่ไม่มีการเสริมเหล็ก ในระยะหลัง และปัจจุบันนี้ได้ปรับปรุงวัสดุให้ดีขึ้น และมีการเสริมเหล็กทั้งแบบเสริมเหล็กธรรมดา และเสริมเหล็กแบบอัดแรงก่อน หรืออัดแรงทีหลัง เพื่อรับน้ำหนักได้มาก และดียิ่งขึ้น

ปี 1837 นายพันเอก Pasley (1) ได้ทดลองคานอิฐก่อเสริมเหล็ก 3 ทัว มีหน้าตัด กว้าง 18 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว กอควยอิฐ 4 กอน ระยะขงยาว 10 ฟุต คานตัวที่ 1 กออิฐควย ปูนซีเมนต์ลวน ๆ (ไม่ผสมทราย) ไม่มีเหล็กเสริม เกิดการวิบัติ เมื่อนำหนักบรรทุก 498 ปอนด์ คานตัวที่ 2 กออิฐควยปูนซีเมนต์ลวน ๆ เสริมเหล็ก ควยลวดเหล็ก 5 เส้น โคยวางลวด 2 เส้น ในรอยเชื่อมปูนสอบน วางลวด 1 เส้นในรอยเชื่อมกลาง และวางลวด 2 เส้นในรอยเชื่อมปูนสอ ลาง ซึ่งลวด 2 เส้นลางจะรับหน่วยแรงดึง คานตัวที่ 2 วิบัติเมื่อนำหนักบรรทุก 4723 ปอนด์ คานตัวที่ 3 เสริมลวดเหล็กลักษณะเดียวกับคานตัวที่ 2 แต่ใช้ปูนสอที่ประกอบด้วยปูนขาว 1 ส่วน และทราย 3 ส่วน เกิดการวิบัติเมื่อนำหนักบรรทุกอยู่ระหว่าง 400 และ 500 ปอนด์ การทดลอง ของ Pasley ชี้ให้เห็นว่า ขณะนั้นยังไม่เข้าใจการวางให้เหล็ก และวัสดุก่อกระทำร่วมกันใน การต้านแรง และสูตรเคมีไฟร็กส์ที่หาได้จาก การทดลองก็ไม่สามารถจะหาขนาด และเหล็กเสริมของ องค์อาคารโครงสร้างที่แปรผันในรูปหน้าตัด และระยะขงได้

ปี 1923 กรมโยธาธิการของอินเดีย (2) ได้พิมพ์ "Note on Reinforced Brick Work" ของ A. Brebner ใน Technical Paper No. 38 ซึ่ง Brebner ได้ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบคาน และแผ่นพื้นเสริมเหล็ก โดยสรุปไว้ว่า "คานอิฐเสริมเหล็ก และแผ่นพื้นอิฐเสริมเหล็ก อาจจะออกแบบได้เช่นเดียวกับทฤษฎีคอนกรีตเสริมเหล็ก"

ปี 1923 D.E. Parsons, A.H. Stang และ J.W. McBurney (3) ได้ทดลองหาความต้านทานแรงเฉือนของคานวัสดุอิฐเสริมเหล็ก 18 ทัว มีรูปหน้าตัดประมาณ 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ระยะขงยาว 12 ฟุต คานแต่ละตัวเสริมเหล็กขอออย 6 เส้น มีพื้นที่หน้าตัดเส้นละ

1. Harry C. Plummer and John A. Blume: "Reinforced Brick Masonry and Lateral Force Design" Structural Clay Products Institute, Washington D.C., 1953 p.3

2. Harry C. Plummer and John A. Blume. Ibid, p.4

0.5 ตารางนิ้ว เป็นเหล็กรับแรงดึง ไม่มีเหล็กเสริมรับแรงเฉือน ปูนผสมส่วนผสมของปูนซีเมนต์  
 ปอร์ตแลนด์ 1 ส่วน ปูนขาว 0.15 ส่วน หยาบ 3 ส่วน โดยปริมาตร มีน้ำหนักบรรทุกกระทำ  
 2 จุด ที่ Quarter point ผลการทดลองได้ค่าหน่วยแรงเฉือนสูงสุดซึ่งมาจาก 65 ถึง 159  
 ปอนด์/ตารางนิ้ว ในรายงานกล่าวไว้ "กำลังแรงดึง และแรงเฉือนของวัสดุทุกชนิดมีความสัมพันธ์  
 ใกล้เคียงกับความต้านทานแรงดึงที่แท้จริงของคานาวัสดุก่อ"

เขาได้เขียนกราฟค่าหน่วยแรงเฉือนอยู่ในรูปฟังก์ชันของอัตราส่วนช่วงแรงเฉือน  $\frac{a}{l}$   
 (อัตราส่วนช่วงแรงเฉือน คือ ระยะทาง a จากฐานรองรับไปยังจุดน้ำหนักบรรทุก ทหารคยความ  
 ลึกประสิทธิภาพของคานาจากเหล็กเสริมไปยังขอบบนสุดของคานา) ซึ่งได้ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่า หน่วยแรง  
 เฉือนเป็นสัดส่วนผกผันกับอัตราส่วนช่วงแรงเฉือน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในคานาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 เช่นกัน นอกจากนี้เขาพบว่ากำลังต่ำสุดจะได้ออกจากคานาที่รอยเชื่อมฐานตั้งฉากกับช่วงคานา ค่ากำลัง  
 เฉือนต่ำสุดของอิฐแบบพิวาเคลเพียมีค่า 48 ปอนด์/ตารางนิ้ว ซึ่งเป็นค่าประมาณ 4% ของกำลัง  
 อัดของปริซึมวัสดุก่อแบบเดียวกัน แต่กำลังเฉือนต่ำสุดของอิฐแบบซิกาโกมีค่าประมาณ 8.5% ของ  
 กำลังอัดของปริซึมวัสดุก่อค่ากำลังเฉือนต่ำสุดของคานาที่รอยเชื่อมฐานขนานกับช่วงคานา มีค่า 88  
 ปอนด์/ตารางนิ้ว สำหรับอิฐแบบพิวาเคลเพีย ซึ่งค่านี้เทียบได้ 5.3% ของกำลังอัดของปริซึมอิฐ  
 สำหรับอิฐแบบซิกาโกมีค่า 154 ปอนด์/ตารางนิ้ว ซึ่งเทียบได้มากกว่า 15% ของปริซึมอิฐ อิฐแบบ  
 ซิกาโกมีกำลังเฉือนสูงกว่าเนื่องจากการถูกผสมน้อยกว่า

ปี 1933 M.O. Withey (4) ได้ทดลองคานาอิฐเสริมเหล็ก 25 นิ้ว มีหน้าตัด 8 นิ้ว  
 กว้าง 8 นิ้ว ระยะช่วงยาว 8 ฟุต มีเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมแนวนอนในช่วง 0.56 ถึง 2.3% และ  
 ใช้เหล็กปลอกหลายเปอร์เซ็นต์เป็นตัว ๆ ไป มีน้ำหนักบรรทุกกระทำแบบ Third point loading  
 ใช้ปูนสอประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 : ปูนขาว : หยาบ 1 : 0.78 : 4.7  
 โดยปริมาตร ผลการทดลองคานาส่วนมากวิบัติด้วยแรงดึงในเหล็กเสริม แต่มีคานา 3 ตัววิบัติ  
 เนื่องจากการรูดในวัสดุก่อ และส่วนมากของการวิบัติแบบแรงดึง ค่าหน่วยแรงอัดที่คำนวณได้ในวัสดุ  
 ก่อ ปรากฏว่า เขาได้ทดลองประดัย เมื่อเขานำผลที่ได้มาเขียนกราฟ และเปรียบเทียบแรงดัดประดัย  
 จะใกล้เคียงกับแรงดัดประดัยในคานาคอนกรีตเสริมเหล็ก คือ

3. D.E. Parsons, A.H.S. ang and J.W. McBurney: "Shear tests of Reinforced Brick Masonry Beam". National Bureau of Standards Research Paper 504, 1932
4. Withey, M.O. : "Test on Brick Masonry Beam" ASTM, Proceeding of the third-sixth annual meeting, Vol. 33, Technical paper, Part II, p.651 - 669, 1933

$$m = q (1 - 0.59 q) \leq 0.4$$

โดยที่  $m = \frac{M_u}{bd^2 f_m}$  และ  $q = \frac{p f_y}{f_m}$

$d$  = ความกว้างของคาน  $d$  = ความลึกประสิทธิภาพ

$M_u$  = แรงค้ำประลัย  $f_m$  = กำลังอัดของวัสดุก่อ

$p$  = เปอร์เซ็นต์เหล็ก

เนื่องจากความเปราะที่สังเกตเห็นในบางการทดลอง และประสบการณ์จำกัดการทดลองกับคานวัสดุก่อเสริมเหล็กมาก การคำนวณแรงค้ำ  $m$  จึงถูกจำกัดประมาณ 0.4

กำลังเฉือนเป็นตัวสำคัญมากที่จะหาค่ากำลังแบกทานประลัยของคานวัสดุก่อ และกำลังเฉือนเป็นคุณสมบัติกำลังวิกฤตของวัสดุก่อ

เขาสรุปผลการทดลองดังนี้ คือ

1. พังทอนการเหล็กรับแรงเฉือน และไม่มีเหล็กเสริมแนวอนทักคมา ระยะเวียงของเหล็กปลอก ควรใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกประสิทธิภาพของคาน
2. การทดลองชี้ให้เห็นว่า สูตรที่ใช้ในการคำนวณแรงเฉือนหน่วยแรงยัดหนึ่ง และการโค้ง สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถนำมาใช้ในการคำนวณสำหรับคานวัสดุเสริมเหล็กได้
3. เพื่อให้ได้กำลังดี ท้องอุครอยเชื่อมต้อให้เต็ม

ปี 1951 ที่ University of Southern California, Robert R. Schneider (5) ได้รายงานผลการทดลองคานวัสดุอิฐเสริมเหล็ก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายใหญ่ เพื่อที่จะหาค่ากำลังเฉือน ที่จะเป็นตัววัดความต้านทานแรงดึงทะแยงของคานวัสดุอิฐเสริมเหล็ก และหาตัวประกอบที่มีผลเกี่ยวกับคุณสมบัติแรงเฉือนเป็นตัวประกอบวิกฤตในการออกแบบคานวัสดุอิฐเสริมเหล็กบอย ๆ

เซาทดลองคานวัสดุเสริมเหล็ก 27 ทัง ระยะช่วงยาว  $55 \frac{1}{2}$  นิ้ว ซึ่งออกแบบให้วิบัติ  
ในแรงดึงทะแยง การก่อสร้างคานใช้รูปมวาวเรียงคานขวาง 2 - 3 กอน เพื่อเป็นหน้าตัด  
ใช้รูปก่อเรียงตามยาวของคาน ปูนสอที่ใช้ มีส่วนผสม 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ประกอบด้วยปูนซีเมนต์:  
ปูนขาว : ทราช = 1 : 0.16 : 3 โดยปริมาตร แบบที่ 2 ประกอบด้วย 1 : 0.3 : 4.5  
โดยปริมาตร เหล็กที่ใช้ 2 ชนิด คือ เหล็กขอลอยตามแบบ ASTM Specification A305  
และเหล็กขอลอยมาตรฐาน การก่อสร้างใช้ช่วงกอด 2 พาก คือ ช่วงที่มีมือค้ำ และช่วงไม่มีมือค้ำ

ผลการทดลองปรากฏว่า คานทั้งหมดวิบัติโดยแรงดึงทะแยงหน่วยแรงดึงในเหล็ก หน่วยแรง  
อัดในวัสดุก่อ และหน่วยแรงยึดเหนี่ยวหน้าหน้ากบรทุกประดัยมีค่าต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยแรงที่เกิด  
ในคานที่มีเหล็กเสริมรับแรงเฉือนเพียงพอ ผลการทดลองเกี่ยวกับแรงเฉือนดังนี้

1. ปูนสอ ค่าหน่วยแรงเฉือนเฉลี่ยของคานที่กอดด้วยปูนสอแบบที่ 2 จะมากกว่ากอดด้วย  
ปูนสอแบบที่ 1 ปูนสอแบบที่ 1 จะให้ค่าหน่วยแรงเฉือนประดัยประมาณ 79% และ 67% ของปูนสอ  
แบบที่ 2 สำหรับคานที่กอดด้วยช่วงมือค้ำ และช่วงไม่มีมือค้ำตามลำดับ
2. มือค้ำช่วง คานที่กอดด้วยช่วงมือค้ำจะให้ค่าหน่วยแรงเฉือนประดัยสูงกว่าคานที่กอดด้วย  
ช่วงไม่มีมือค้ำ

Zelger (6) ได้เสนอแนะสมการในการคำนวณหาหน่วยแรงเฉือนในคานวัสดุก่อดังนี้

$$\tau = \frac{V}{jdb} \left(1 - \frac{\mu}{\lambda}\right)$$

โดยที่  $\mu$  = สัมประสิทธิ์เสียดทาน  $\approx 0.5$

$$\lambda = \text{อัตราส่วนช่วงแรงเฉือน} = \frac{a}{jd_s}$$

(ค่า  $\lambda = 0.8$  เป็นค่าที่น้อยที่สุดที่ใช้ในสมการนี้)

จากข้อมูลรายงานมีเหตุผลเพียงพอที่สมมุติว่าที่อัตราส่วนช่วงแรงเฉือนสูง กำลังเฉือนของ  
คานวัสดุก่อมีค่าประมาณ 40 ปอนด์/ตารางนิ้ว หรือมากกว่า หรือ 4 ถึง 10% ของกำลังอัด

6. Zelger : "Neue Wege bei der Bemessung Von Ziegelsturzen"  
Die Ziegelindustrie, Heft 4, 1964

การค้ำจุนของอิฐมีอิทธิพลต่อกำลังเฉือน Hilsdorf (7) พบว่ากำลังเฉือนสูงสุดเกิดขึ้นเมื่ออิฐมีการค้ำจุน 10% ผลเสียหายของกำลังเฉือนเนื่องจากการค้ำจุนที่สูงแก้ไขได้โดยไขปูนสอเปือกเล็กน้อย

Saven Sahlin (8) ได้เสนอแนะว่าพฤติการณ์ของวัสดุก่อเสริมเหล็กคล้ายคลึงกับคอนกรีตเสริมเหล็ก คานวัสดุก่อที่ใส่เหล็กเสริมมากเกินไป จะเปราะมากกว่าคานคอนกรีตที่ใส่เหล็กเสริมมากเกินไป และความสัมพันธ์ของขนาดแรงดึงเฉือน และกำลังอัดสำหรับวัสดุก่อจะแตกต่างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก

Mason Vaugh (9) ได้ทดลองคานอิฐเสริมเหล็ก 6 ตัว มีรูปหน้าตัด  $8 \frac{1}{4}$  นิ้ว คูณ 14 นิ้ว ระยะช่วง 12 ฟุต ไขเหล็กกลมผิวเรียบ  $\frac{3}{4}$  นิ้ว จำนวน 2 เส้น มีน้ำหนักบรรทุกกระทำแบบ Third point loading คาน 3 ตัวแรกไม่มีเหล็กปลอก และไขอัตราส่วนของปูนสอประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ : ทราย = 1 : 2 ส่วนคาน 3 ตัวหลังมีเหล็กปลอก และไขอัตราส่วนของปูนสอประกอบด้วยปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทราย 1 : 0.1 : 3 ผลการทดลองจะมีคานเพียง 1 ตัวที่ไม่มีเหล็กปลอกวิบัติ โดยแรงเฉือนที่ค่า 69 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ส่วนคานอีก 2 ตัวที่ไม่มีเหล็กปลอกวิบัติโดยแรงยึดคาน ส่วนคานที่มีเหล็กปลอกจะวิบัติโดยแรงดึง ซึ่งมีคาน 2 ตัว จะวิบัติเข้าใกล้จุดกลางของเหล็กหน่วยแรงยึดคานมากที่สุด 180 ปอนด์ / ตารางนิ้ว และหน่วยแรงเฉือนมีค่า 102 ปอนด์ / ตารางนิ้ว

Martin J. Feeney และ Raymond W. Miller (10) ได้ทดลองคานอิฐเสริมเหล็ก 10 ตัว เพื่อศึกษาการกระทำของคานเมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุก มีระยะช่วง 5 ฟุต และ 10 ฟุต ไขอัตราส่วนผสมของปูนสอประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทราย 1 : 0.15 : 3 ไขเหล็กข่อย  $\frac{1}{2}$  นิ้ว จำนวน 2 เส้น และงอข้อที่ปลายทั้งสองข้าง ไม่มีเหล็กปลอก มีน้ำหนักบรรทุกกระทำแบบ Third point loading อิฐที่ใช้มีกำลังอัด 4715 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ผลการทดลองได้คานหน่วยแรงเฉือนสูงถึง 84 ปอนด์ / ตารางนิ้ว

7. Hilsdorf, Hubert : "Bcwehrtes Ziegelmauerwerk" Materialpriifungsant fur das Bauwesen de Technischen Hochschule Munchen, Bericht Nr. 33, 1962
8. Sven Sahlin : "Structural Masonry" Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1971
9. James H. Hansen : "Development in Reinforced Brick Masonry" Proceeding of ASCE, March 1933 p. 412

ที่รอยแตกครั้งแรก และค่าหน่วยแรงเฉือนมากที่สุด 154 ปอนด์ / ตารางนิ้ว รอยแตก  
 ราว จะเกิดขึ้นตามรอยเชื่อมคอปุนสอ คานบางตัวจะเกิดรอยแตกราวผ่านอิฐเป็นมุมต่าง ๆ  
 สาเหตุการวิบัติครั้งแรกในแต่ละกรณี คือ วัสดุคอกมีแรงคึงน้อย อย่างไรก็ตามรอยแตกราว  
 ในแนวคึงไกลกึ่งกลางของคานชี้ให้เห็นว่าไม่เป็นการวิบัติ โดยการบีคหนวง หรือการเฉือน  
 ในที่สุดเขาสรุปว่า สูตรต่าง ๆ ของคานคอกนกริตเสริมเหล็กสามารถนำมาใช้ในการคำนวณ  
 ออกแบบคานอิฐเสริมเหล็กได้

Hugo Filippi (11) วิศวกรของ Common Brick Manufactures

Association of America ใคทดลองคานอิฐเสริมเหล็กจำนวน 6 ตัว มีขนาดหน้าตัด  
 8 นิ้ว x  $13\frac{3}{8}$  นิ้ว มีเหล็กขอยอย  $\frac{3}{8}$  นิ้ว จำนวน 3 เส้น เป็นเหล็กเสริมไมงอขอที่ปลาย  
 ไม่มีเหล็กปลอก คาน 3 ตัวแรกใช้อัตราส่วนของปุนสอประกอบควย ปุนซีเมนต์ : ปุนขาว  
 : ทราย 1 : 1 : 6 ส่วนอีก 3 ตัวหลัง ใช้อัตราส่วนของปุนสอ คือ 1 : 0.15  
 : 3 อิฐที่ใช้มีกำลังอัด 2626 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ใชน้ำหนักบรรทุกกระทำแบบ Third  
 point loading ผลการทดลอง คานทั้งหมดจะวิบัติโดยแรงเฉือน ที่รอยแตกราวครั้งแรก  
 ค่าหน่วยแรงเฉือนเฉลี่ย 25 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ที่น้ำหนักบรรทุกประดัย ค่าหน่วยแรงเฉือน  
 เฉลี่ย 40 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจะต้องใช้เหล็กปลอก หรือเหล็กคอกมาช่วยรับ  
 แรงเฉือน ส่วนระยะโงงก็เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักบรรทุกอย่างธรรมดา และภายในน้ำหนัก  
 บรรทุกที่ออกแบบจะมีค่าน้อยกว่า  $\frac{1}{360}$  ของระยะขวงมาก

James H. Hansen (12) ใคทดลองคานอิฐเสริมเหล็ก 2 ตัว คานตัวที่ 1  
 มีรูปหน้าตัด 12 นิ้ว x  $17\frac{3}{4}$  นิ้ว ระยะขวง 16 ฟุต คานตัวที่ 2 มีรูปหน้าตัด 8 นิ้ว x  
 11 นิ้ว ระยะขวง 11 ฟุต ส่วนผสมของปุนสอประกอบควย ปุนซีเมนต์ : ปุนขาว : ทราย  
 = 1 : 0.25 : 3 อิฐมีกำลังอัดเฉลี่ย 3044 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ใช้เหล็กขอยอยไมงอ  
 ขอ ใช้เหล็กปลอก 4 ขา มีน้ำหนักบรรทุกกระทำแบบ Third point loading คาน  
 ตัวที่ 1 กอคานที่ที่จะทดลอง คานตัวที่ 2 กอสร้างที่พันแล้วยกขึ้นไปวางที่ฐานรองรับที่จะ  
 ทดลอง ผลการทดลองจะได้ลักษณะการแตกราวทันทีที่น้ำหนักบรรทุกมีค่าเป็น 2.4 และ

10. James H. Hansen : Ibid, p.418

11. James H. Hansen : Ibid, p. 421

12. James H. Hansen : Ibid, p. 422

4.8 เตาของน้ำหนักบรรทุกที่คำนวณ ส่วนการแตกร้าวครั้งแรกและระยะโง่งที่ยอมให้จะมี  
 คามากกว่า 2 เตาของน้ำหนักบรรทุกที่คำนวณได้ในแต่ละกรณี

เขาสรุปรไว้ว่า โครงสร้างที่ใช้อิฐจะมีน้ำหนักเบากว่าใช้คอนกรีตประมาณ 20%  
 และในตอนสุดท้ายสรุปไว้ดังนี้

1. สมมุติฐานที่ยอมรับในการคำนวณออกแบบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สามารถนำมาใช้ในการคำนวณออกแบบของวัสดุอิฐเสริมเหล็กได้
2. หน่วยแรงยืดคานจะจำกัดแค่ 80 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
3. หน่วยแรงเฉือนคานจะจำกัดเพียง 25 หรือ 30 ปอนด์ / ตารางนิ้ว หาก  
 เกินจากนั้น ก็ต้องใช้เหล็กปลอก หรือเหล็กงอเข้ามาในคาน
4. อัตราส่วน  $\frac{E_s}{E_b}$  อยู่ระหว่าง 20 และ 30
5. ปูนสอ ควรมีอัตราส่วนประกอบควย ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทราย =  
 1 : 0.25 : 3 โดยปริมาตร

ปี 1955 ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน Jesse C. Saemann (13) ได้ทดลอง  
 คานคอนกรีตวัสดุอิฐเสริมเหล็ก 25 นิ้ว โดยเทคอนกรีตลงในบล็อก ซึ่งทำด้วยทราย กรวด  
 และเสย์โคท รูปรางนำ มีเหล็กขอออยเป็นเหล็กเสริมเอก ไม่มีเหล็กเสริมรับแรงเฉือน  
 (เหล็กปลอก) ส่วนผสมของปูนสอที่ใช้เชื่อมรอยต่อบล็อก มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1  
 ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทราย = 1 : 0.25 : 3 และแบบที่ 2 = 1 : 1 : 6  
 มีระยะช่วง 4 - 20 ฟุต โดยมีน้ำหนักบรรทุกกระทำ 2 จุด แบบ Quarter - points  
 คานที่ทดลองได้ออกแบบไว้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นคานสั้น ออกแบบควบคุมโดย  
 หน่วยแรงเฉือน กลุ่มที่ 2 เป็นคานยาว ออกแบบควบคุมโดยแรงกัก ทิศแกจวัดความเครียด  
 SR - 4 gage, Mechanical gage ที่เหล็ก คอนกรีต และวัสดุอิฐ เพื่อดูหา  
 ความเครียดที่เกิดขึ้น

13. Jesse C. Saemann : "Investigation of the Structural Properties  
 of Reinforced Concrete Masonry" National Concrete Masonry  
 Association, Illinois, 1955



ในการคำนวณออกแบบน้ำหนักบรรทุก ใช้หน่วยแรงอัดที่ยอมให้ของวัสดุก่อ และคอนกรีตมีค่า  $0.33 \text{ fm}^1$  และ  $0.45 \text{ fc}^1$  ตามลำดับ หน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้ในวัสดุก่อ และคอนกรีตมีค่า  $0.02 \text{ fm}^1$  และ  $0.03 \text{ fc}^1$  ตามลำดับ

ผลการทดลองซึ่งเขานำเอามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของหน่วยแรงที่คำนวณได้ที่ผิวบนสุดของคอนกรีตต่อหน่วยแรงที่ยอมให้ในคอนกรีตมีค่า 0.86 ค่าที่ได้นี้สำหรับคานที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กมาก ยิ่งน้อยกว่าค่าที่ได้จากคานที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กที่ออกแบบสมดุล ในการทดลองจะได้คานน้ำหนักบรรทุกมากกว่าน้ำหนักบรรทุกที่คำนวณไว้ เฉลี่ยประมาณ 7% ค่าที่มากกว่านี้ เนื่องจากสาเหตุหนึ่ง คือ คอนกรีตรับแรงดึงได้เล็กน้อย ซึ่งจะทิ้งไว้ในทฤษฎี หรือกำลังคอนกรีตมากกว่าที่ได้จากการทดสอบกดแท่ง คอนกรีตรูปทรงกระบอก เพราะว่าการบดที่แตกต่างกัน ค่าเพื่อความปลอดภัยที่คำนวณได้จากอัตราส่วนของน้ำหนักบรรทุกประลัยที่ทดลองได้ (บวกน้ำหนักของคานด้วย) คานน้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบไว้ นั้น สำหรับคานที่โฉบออกแบบทวายและกรวด จะมีค่าเพื่อความปลอดภัยเฉลี่ย 4.5 สำหรับคานรับแรงเฉือน และ 3.0 สำหรับคานรับแรงคด ที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กที่ออกแบบสมดุล และ 4.0 สำหรับคานรับแรงคด ที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กสูงกว่า คานที่โฉบออกแบบเฮยโคท มีค่าเพื่อความปลอดภัยเฉลี่ยประมาณ 4.0 สำหรับคานรับแรงเฉือน และ 3.5 สำหรับคานรับแรงคดที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กสูงกว่า คานที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กสูงกว่า จะมีค่าต่าง ๆ มากกว่าคานที่มีเปอร์เซ็นต์เหล็กที่ออกแบบสมดุล ทั้งนี้ คือน้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบไว้สูงกว่าประมาณ 15% น้ำหนักบรรทุกประลัยสูงกว่าประมาณ 65% และค่าเพื่อความปลอดภัยสูงกว่าประมาณ 35%

หน่วยแรงยึดคานเหล็กไม่เป็นที่นำวิตคสำหรับคาน และการยึดคานระหว่างคอนกรีต และบล็อกที่ใช้ได้ สำหรับคานรับแรงคด คาระยะโง่งที่ทดลองได้คือน้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบไว้จะมีค่าเฉลี่ยมากกว่าคาระยะโง่งที่คำนวณได้ เมื่อคิดวาคานนั้นเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กล้วน ๆ 25% ค่าที่มากกว่านี้เนื่องจากจุดคอนที่ระนาบรอยเชื่อมคอปูนสอด

เขาสรุปว่า โดยทั่ว ๆ ไปพฤติการณ์ของคานคอนกรีตอัดเสริมเหล็ก มีลักษณะคล้ายกับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก การคำนวณออกแบบคานคอนกรีตอัดเสริมเหล็กสามารถที่จะใช้ทฤษฎีคำนวณออกแบบของคานคอนกรีตเสริมเหล็กได้โดยปลอดภัย

ปี 1965 Kenneth Thomas (14) ได้ทดลองคานอิฐอัดแรงจำนวน 2 ตัว เพื่อจะศึกษาการรับน้ำหนัก โดยมีแผนพนักคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บนคานอิฐอัดแรง ผลการทดลองปรากฏว่า คานอิฐอัดแรงทั้งสองวิบัติเนื่องจากเกินกำลังหน่วยแรงดึงประลัยของอิฐ หน่วยแรงดึงประลัยขณะที่คานวิบัติมีค่าประมาณ 6 ถึง 8 ก.ก./ซ.ม.<sup>2</sup> และสรุปว่าอิฐอัดแรงใช้เป็นคานได้

Thomas ได้สรุปผลการทดลองคานอิฐอัดแรงของ Mr. L.S. Ng ซึ่งใช้น้ำยาอีพอกซีกรออิฐ ดังนี้

1. คานจะวิบัติเมื่อหน่วยแรงเฉือนมีค่าเท่ากับ 9.6 ก.ก./ซ.ม.<sup>2</sup>
2. ผลการทดสอบแรงคด โคคาโมคูลัสแตกกระจายอยู่ในช่วง 23.9 ถึง 47.4 ก.ก./ซ.ม.<sup>2</sup>
3. หน่วยแรงดึงที่จุดกึ่งกลางคานเท่ากับ 53.4 ก.ก./ซ.ม.<sup>2</sup>

Mehta และ Fincher (15) ได้ทดลองคานอิฐอัดแรงโดยวิธีอัดแรงแบบค้ำก่อน จำนวน 6 ตัว ผลการทดลองปรากฏว่า

1. การเรียงของอิฐไม่มีผลต่อคุณลักษณะของคานเลย
2. การยึคหวงระหว่างอิฐกับปูนสอ และระหว่างเหล็กเสริมอัดแรงกับปูนสอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คานอิฐจะสามารถรับแรงอัดตามที่คาดหมายไว้ได้ ถ้าการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนได้ถูกป้องกันไว้

14. Thomas, K. : "Current Post-tension and Prestressed Brickwork and Ceramics in Great Britain" Paper 34, Texas Proceeding, 1969, p. 285-301
15. Mehta, K.C. and Fincher, D. "Structural Behavior of Pretensioned Prestressed Masonry Beam" Paper 35, SIBMAC Proceeding, 1970

## การคืบและการหดตัว เกิดขึ้นในอิฐน้อยกว่าในคอนกรีตมาก

Dr. Frank B. Johnson และ Prof. J Neils Thompson (16)

โคทาอิฐราส่วนช่วงแรงเฉือนวิกฤตต่อความลึกของคาน (ช่วงแรงเฉือนวิกฤต คือระยะทางวิกฤตจากฐานรองรับไปยังจุดที่น้ำหนักบรรทุกกระทำทำให้เกิดความวิบัติแบบแรงเฉือน ซึ่งจะไม่เกิดการแทรกแซงโดยผลของน้ำหนักบรรทุกใกล้เคียง) เขาทดลองคานวัสดุก่อเสริมเหล็ก 6 ตัว ระยะช่วงยาว 10 ฟุต ไม่มีเหล็กเสริมรับแรงเฉือน ใช้ปูนสอยยัดหน่วงสูง (Latex polymer) มีน้ำหนักบรรทุกสมมาตรกระทำ 2 จุด ผลการทดลองปรากฏว่าคานทั้งหมดวิบัติแบบแรงเฉือนโดยเกิดรอยแตกยาวที่กึ่งกลางที่ผิวภายในของปูนสอย และอิฐและโคอิฐราส่วนช่วงแรงเฉือนวิกฤตต่อความลึกประสิทธิผลเท่ากับ 2.5

หลังจากนั้นเขาได้สร้างคานวัสดุก่อเสริมเหล็กใหม่อีก 16 ตัว โดยใช้อิฐราส่วนช่วงแรงเฉือนวิกฤตต่อความลึกประสิทธิผลเท่ากับ 2.5 ไม่มีเหล็กเสริมรับแรงเฉือน ใช้ปูนสอยยัดหน่วงสูง และปูนสอยธรรมดา (ปูนซีเมนต์ - ปูนขาว) อย่างละ 8 ตัว เพื่อจะหาหน่วยแรงเฉือน ปกติรอยแตกยาวเริ่มแรก เนื่องจากแรงเฉือนสามารถหาได้ก่อนจะถึงน้ำหนักบรรทุกประลัย ผลการทดลองปรากฏว่า รอยแตกยาวเริ่มแรกเนื่องจากแรงเฉือนจะเริ่มขึ้นใกล้กึ่งกลางความลึกของคาน และที่ระยะเดียวกันข้างนอกของจุดที่น้ำหนักบรรทุกกระทำในคานที่ก่อด้วยปูนสอยยัดหน่วงสูง ที่มีอิฐราส่วน น้ำ - ซีเมนต์ ทำ รอยแตกยาวเริ่มแรกจะเกิดขึ้นในวัสดุก่อทำมุมทะแยง 45° เขาไปหาจุดน้ำหนักบรรทุกกระทำในทิศทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งเขาไปหาฐานรองรับ ในคานที่ก่อด้วยปูนสอยแบบปูนซีเมนต์ - ปูนขาว รอยแตกยาวเริ่มแรกแตกตามรอยเชื่อมต่อน้ำปูนสอยที่ผิวภายใน แบบรูปชั้นนบรโคตรงไปเหล็กเสริม และจุดที่น้ำหนักบรรทุกกระทำ ในการทดลองคานทุก ๆ ตัว ปรากฏว่าการวิบัติปฐมภูมิเป็นแบบการเฉือน และขณะเกิดการวิบัติทุติยภูมิ จะเกิดการปริของคานที่ระดับของเหล็กเสริม รอยปรินี้เริ่มขึ้นจากจุดที่เกิดการแตกยาว เนื่องจากการเฉือนมาบรรจบกับเหล็กเสริมรับแรงดึง แล้วคืบ ๆ ปริไปตามแนวเหล็กนั้น เขาหาฐานรองรับ

16. Frank B. Johnson and J. Neils Thompson, : "Designing Engineering and Construction with Masonry Products" Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1969, p. 150-160

ค่าแรงเฉือน เขาหาได้จากสูตร

$$V_u = \frac{W_b L}{2} + \frac{W_{wf}}{2} + \frac{P}{2} - W_b \left( \frac{a}{12} - \frac{d}{24} \right)$$

โดยที่	$V_u$	=	แรงเฉือนประลัยทั้งหมด	หน่วยปอนด์
	$W_b$	=	น้ำหนักของคาน	หน่วยปอนด์/ฟุต
	$L$	=	ความยาวของคาน	หน่วยฟุต
	$W_{wf}$	=	น้ำหนักคานเหล็กรูป WF	ที่โซ่ตายแรงกดลงบนคานที่โซ่ตกลง
				หน่วยปอนด์
	$P$	=	น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ	หน่วย ปอนด์
	$a$	=	ช่วงแรงเฉือน	หน่วย นิ้ว
	$d$	=	ความลึกประสิทธิผลของคาน	หน่วย นิ้ว

$W_b \left( \frac{a}{12} - \frac{d}{24} \right)$  แทนน้ำหนักส่วนหนึ่งของคานในอาณาเขตจุด  
แรงปฏิกิริยา และจุดที่เกิดจากรอยแตกกราวเริ่มแรกเนื่องจากแรงเฉือน

หน่วยแรงเฉือนที่คำนวณได้จาก

$$v_u = \frac{1.5 V_u}{bd}$$

จากผลการทดลองทั้งหมด เขาสรุปไว้ดังนี้ คือ

1. กำลังเฉือนของคานวัสดุก่อเสริมเหล็กขึ้นอยู่กับอัตราส่วน น้ำ - ซีเมนต์ของปูนสอ กล่าวคือ เมื่อเพิ่มอัตราส่วน น้ำ - ซีเมนต์ของปูนสอ จะทำให้กำลังเฉือนในคานลดลง
2. คานวัสดุก่อเสริมเหล็กที่ก่อด้วยปูนสอยี่หกหนว่งสูง และใช้อัตราส่วน น้ำ - ซีเมนต์ ช่วง 0.35 ถึง 0.47 จะให้กำลังเฉือนสูงสุดในช่วง 263 ถึง 406 ปอนด์/ตารางนิ้ว ส่วนที่ก่อด้วยปูนสอธรรมดา และใช้อัตราส่วนน้ำ - ซีเมนต์ ช่วง 0.40 ถึง 0.56

จะให้กำลังเฉือนสูงสุดจาก 214 ถึง 338 ปอนด์/ตารางนิ้ว ซึ่งจะเห็นว่าค่ากำลังเฉือนเหล่านี้มีค่าสูง

ปี 1968 ที่ Asin Institute of Technology William H. Lorell (17)

ได้ทำการทดสอบแรงค้ำของอิฐ โดยทดลองคานอิฐบล็อกกอนเดี่ยวเสริมเหล็กธรรมดา โดยใช้อิฐบล็อกรูป  $\perp$  วางเรียงต่อกันเป็นแถวเดี่ยว แล้วกรอกคอนกรีตที่บล็อกส่วนบน และที่ปีกสองข้าง ซึ่งมีเหล็กเส้นวางอยู่ ส่วนตรงกลางเป็นรูปกลวง ใช้น้ำหนักบรรทุกกระทำบนคาน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นน้ำหนัก 2 แรงกระทำที่ระยะ  $\frac{1}{3}$  ของระยะช่วงคาน ซึ่งแรงแบบนี้จะให้อาณาเขตของโมเมนต์คงที่ยาว แบบที่ 2 เป็นน้ำหนักบรรทุกกระทำที่จุดกึ่งกลางช่วง น้ำหนักบรรทุกแบบนี้จะให้โมเมนต์สูง และอัตราส่วนแรงเฉือนต่อโมเมนต์ต่ำกว่าแบบแรก ผลการทดลองปรากฏว่า คานที่มีช่วงยาวไม่เกิน 5 ฟุต การวิบัติจะเกิดแบบแรงเฉือนค้ำ คือ เกิดการวิบัติชนิดแนวค้ำตรงรอยเชื่อมต่อของกอนอิฐ ส่วนคานที่มีช่วงยาวเกิน 5 ฟุต การวิบัติจะเกิดแบบการอัด - ค้ำ (Compression - flexural failure) คือ อิฐและหรือรอยเชื่อมต่อปูนต่อที่ผิวรับแรงอัดในเขตที่มีโมเมนต์สูงจะวิบัติโดยการค้ำ

### 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยคานประกอบคอนกรีต - อิฐเสริมเหล็กนี้มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ คือ

1.3.1 เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการใช้คานประกอบดังกล่าว ในการก่อสร้างอาคารขนาดเบา เช่น บ้านพักอาศัย และตึกแถว เป็นต้น โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไม้แบบ และค้ำนั่งถึงน้ำหนักของคาน และราคาคานก่อสร้างของอาคารนั้น

1.3.2 เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรม (Behavior) ของคานประกอบนี้

1.3.3 เพื่อนำความรู้ที่ได้จากข้อ 1.3.1 และข้อ 1.3.2 มาใช้ประโยชน์ในการคำนวณออกแบบคานประกอบคอนกรีต - อิฐเสริมเหล็ก แทนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

17. William H. Lorell : "The Structural Properties and Characteristics of Vitriified Clay Element" The Research of the Institute of Technology, Thailand, 1968.

และคานไม้ โดยควบคุมดังนี้ คือ

1.3.3.1 ควบคุมน้ำหนักบรรทุกใช้งาน มิให้เกินช่วงพักค้ำค้ำค้ำค้ำค้ำค้ำค้ำ

1.3.3.2 มิให้เกิดรอยแตกร้าวในส่วนประกอบของอาคาร หรืออื่

กหนึ่ง คือ ควบคุมระยะโคงของคานภายใต้น้ำหนักบรรทุกใช้งาน

1.3.4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบราคาก่อสร้างระหว่างคานประกอบคอนกรีต - อีฐเสริมเหล็ก และคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บรรทุกน้ำหนักเท่ากัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องถึงราคาก่อสร้างทั้งหมดของอาคารควย

#### 1.4 ขอบชายของการวิจัย

ขอบชายของการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ คือ

1.4.1 เป็นคานขวงเดี่ยวธรรมดา มีรูปหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น ไม่รวมถึงคานต่อเนื่อง คานยื่น และคานอย่างอื่น

1.4.2 ในการวิจัยนี้ได้พยายามใช้อีฐที่มีขายตามท้องตลาด โดยไม่ต้องนำมา คัดแปลงอย่างไรเลย

1.4.3 การทดลองจะเปลี่ยนแปลงแปรช่วงคาน และเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมเป็นสิ่งสำคัญ เหล็กเสริมเอกจะไมงอกออกมา แต่จะเสริมเหล็กปลอกรับแรงเฉือน และใช้ปูนสอส่วนผสม เดียวตลอด คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 : ทราย = 1 : 3 โดยปริมาตร ยกเว้น กาน B7 - 1.50 ม.

1.4.4 จะศึกษาถึงพฤติกรรมของคานระหว่างก่อสร้างควย

1.4.5 จะศึกษาผลของการก่อสร้างที่ไม่ดี อาทิเช่น การกอบปูนสอระหว่างกอน อีฐ ในแนวถึงไม้ค้ำ

1.4.6 การหดตัว (Shrinkage) การคืบ (Creep) ในคอนกรีต อีฐ และปูนสอ จะไม่นำมาพิจารณา

1.4.7 การทดลองให้คานรับแรงคด และแรงเฉือนเท่านั้น (ไม่เกิดแรงบิด) นำหนักบรรทุกกระทำแบบ Static และ Monotonic ไม่ได้ให้นำหนักบรรทุกกระทำกลับไปกลับมา

1.4.8 เปรียบเทียบราคาคานก่อสร้างของคานประกอบคอนกรีต - อีฐเสริมเหล็ก กับคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีน้ำหนักบรรทุก และระยะช่วงคานที่เท่ากัน โดยพิจารณาราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง ไม่แบบ และน้ำหนักของคาน

### 1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้

ปกติในการก่อสร้างคานทั่วไปจะใช้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีราคาแพง มีน้ำหนักมาก และต้องใช้ไม้แบบค้ำ (นับวันไม้แบบจะหายาก และราคาแพงยิ่งขึ้น) สำหรับคานประกอบคอนกรีต - อีฐเสริมเหล็ก จะไม่ต้องใช้ไม้แบบเลย ถ้าเป็นคานคอกิน หรือเป็นคานที่วางอยู่บนผนังอีฐ ถ้าเป็นคานที่ไม่มีผนังรับก็อาจใช้ไม้ค้ำย่นบาง (แต่ยังน้อยกว่าที่ต้องใช้กับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ซึ่งก็ใช้ได้หลายครั้ง อีกประการหนึ่งน้ำหนักของคานประกอบนี้ก็น้อยกว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดเดียวกัน ราคาคานก่อสร้างจึงลดลงด้วย ฉะนั้นเมื่อได้ศึกษาพฤติกรรมการของคานประกอบนี้แล้ว จะทำให้รู้ขอบข่ายของการใช้คานประกอบนี้ก็สามารถเอามาใช้กับอาคารขนาดเบา เช่น บ้านพักอาศัย โดยเฉพาะบ้านจัดสรร และตึกแถว ซึ่งสร้างเป็นจำนวนมาก จะทำให้ตัดการใช้ไม้แบบลง เป็นการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งจะมีผลดีต่อการสงวนป่า และรักษาสิ่งแวดล้อมมาก

### 1.6 วิธีดำเนินการวิจัย

002274

1.6.1 ศึกษาและเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.6.2 ทดสอบหาค่าคุณสมบัติของวัสดุ ดังนี้

1.6.2.1 กำหนดอัตราส่วนของอีฐโปรง

1.6.2.2 การคูดั้มของอีฐโปรง

- 1.6.2.3 โมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐโปรง
- 1.6.2.4 กำลังอัดประลัยของปูนสอ
- 1.6.2.5 กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตมาตรฐานและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
- 1.6.2.6 กำลังดึงของ เหล็กเส้น และโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก
- 1.6.3 กำหนดออกแบบคานประกอบคอนกรีต - อิฐเสริมเหล็ก แล้วก่อสร้างคานประกอบดังกล่าว ติด Strain gage ที่เหล็กเสริมเอก เหล็กปลอก คอนกรีต และอิฐ
- 1.6.4 ทดลองการรับน้ำหนักบรรทุกของคานขอ 1.6.3
- 1.6.5 วิเคราะห์คานประกอบที่ทดลองเสร็จแล้ว และเปรียบเทียบราคาก่อสร้างของคานประกอบกับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 1.6.6 สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
- 1.7 นิยามของคำต่าง ๆ ที่ใช้เป็นภาษาเทคนิค
- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| การค้ำค้ำ          | Flexural failure               |
| การเฉือน           | Shear failure                  |
| การยึดเหนี่ยว      | Bond failure                   |
| การอัด - ค้ำค้ำ    | Compression - flexural failure |
| การคืบ             | Creep                          |
| การดูดซึม          | Absorption                     |
| การแยกควยตะแกรงรอน | Sieve analysis                 |
| การวิบัติ          | Failure                        |
| การรูด             | Slip                           |



การหดตัว	Shrinkage
เกจวัดความเครียด	Strain gage
เกจวัดระยะโก่ง    เกจวัดระยะยืด	Dial gage
กำลังคดาก	Yield strength
จุดคดาก	Yield point
คานขวง เดี่ยวธรรมดา	Simple beam
คานคองเนื่อง	Continuous beam
คานยื่น	Cantilever beam
ความเครียด	Strain
ค่าเพื่อความปลอดภัย	Factor of safety
งานก่อ    วัสดุก่อ	Masonry
แตกร้าว	Crack
น้ำหนักบรรทุก	Load
น้ำหนักบรรทุกแตกร้าว	Cracking load
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้	Allowable load
น้ำหนักบรรทุกประลัย	Ultimate load
หน่วยแรง	Stress
หน่วยแรงดึง	Tensile stress
หน่วยแรงอัด	Compressive stress
หน่วยแรงเฉือน	Shearing stress
ปูนตอ    ปูนก่อ	Mortar
พิกัดยืดหยุ่น	Elastic limit
โมดูลัสยืดหยุ่น	Modulus of elasticity
โมดูลัสแตกร้าว	Modulus of rupture
โมดูลัสความละเอียด	Finess modulus

ระยะโก่ง

Deflection

แรงค้ำ

Moment

รอยเชื่อมค้อนปูน

Mortar joint

อัตราส่วนช่วงแรงเฉือน

Shear span ratio

อัตราส่วนความเหนียว

Ductility ratio