

การแยกคืนสารส้มและวิธีการ เตรียมอะครูมเนี่ยม ให้กรอกใช้ค์เบลแห้ง เพื่อใช้ทางการแพทย์
จากภาคตะกอนในการผลิตน้ำประปา



นางสาวเยาวภา ไวยรักษ์สัตว์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาเภสัชเคมี
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2520

002495 | 17069919

RECOVERY OF ALUMINIUM SULFATE FROM ALUM SLUDGE
AND POSSIBLE PREPARATION OF DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL FOR MEDICAL USE

Miss Yaowapa Wairaksat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Pharmacy
Department of Pharmaceutical Chemistry
Graduate School
Chulalongkorn University

1977

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็น^๑
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

บันทึก

(ศาสตราจารย์ ดร. วิชิตชัย ประจำวันเดือน)

คณบดี



คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

..... ๒๐๓๔ ? ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ น.อ. พิสิทธิ์ สุทธิสารมณี ร.น.)

..... ป.ช. ปลัดก.ก. กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประโภต เปลงวิทยา)

..... ป.ช. ร.ร. กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริยา สุวิกรม)

อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม สายกร

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์เรื่อง	การแยกคืนสารส้มและวิธีการเตรียมอะครูมีเนียมไอกรอไซค์เบลแข็ง
โดย	เพื่อใช้ทางการแพทย์จากการทดสอบในการผลิตน้ำประปา
แผนกวิชา	นางสาว夷ภาภา ไวรักษ์สัตว์ เคมี

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การแยกคืนสารสัมและวิธีการเตรียมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เบลแห้งเพื่อใช้
ทางการแพทย์จากการทดสอบในการผลิตน้ำประปา

ชื่อ นางสาวเยาวภา ไวยรักษ์ แผนกวิชา เกษตรเคมี
ปีการศึกษา 2519



บทคัดย่อ

การแยกคืนสารสัมและการเตรียมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เบลแห้งเพื่อใช้ทางการแพทย์จากการทดสอบในการผลิตน้ำประปา มีวิธีค่าเนินการท่านองเดียว ก็คือ การทดสอบใน การผลิตน้ำประปาซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ตะกอนคิน ตะกอนอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และเหล็กมากท่าให้แห้ง นำไปอบที่ 650 องศาเซลเซียส นำไปทำปฏิกิริยา กับกรดกำมะถัน เพื่อทำให้อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนเป็น soluble aluminum salt แล้วจึงแยก ตะกอนคินซึ่งไม่ทำปฏิกิริยาออก สารที่มักจะติดมากับอะลูมิเนียมคือเหล็ก แยกเหล็กจาก อะลูมิเนียมโดยให้เหล็กตกลงตะกอนเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์ ส่วนอะลูมิเนียมจะยังคงอยู่ในสาร ละลาย แล้วท่าให้อะลูมิเนียมตกตะกอนเป็นอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์โดยใช้ diluted ammonia solution เมื่อล้างตะกอนที่ได้จนปราศจากซัลเฟต ถ้าต้องการเตรียมสารสัมให้ตาก่อน นั่นหมายความว่าทำปฏิกิริยา กับกรดกำมะถัน และถ้าต้องการเตรียมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เบลแห้งเพื่อ ใช้ทางการแพทย์ นำตะกอนอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่ปราศจากซัลเฟตมาท่าให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ผลการแยกคืนสารสัมและการเตรียมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เบลแห้งจากการทดสอบใน การผลิตน้ำประปารอบที่ 650 องศาเซลเซียสได้ประมาณ 61.94% และ 23.06% ตาม ลำดับ และผลการวิเคราะห์คุณภาพของสารทั้งสองเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคังแสดงไว้ใน ตารางที่ 1 และตารางที่ 2

Thesis Title Recovery of Aluminium Sulfate from Alum Sludge and
possible Preparation of Dried Aluminium Hydroxide
Gel for Medical Use

Name Miss Yaowapa Wairaksat

Department Pharmaceutical Chemistry

Academic Year 1976

ABSTRACT

The method of recovery of aluminium sulfate from alum sludge was practically the same as the preparation of dried aluminium hydroxide gel. The major compositions of sludge were clay, iron, and aluminium hydroxide precipitate. After baking the dried alum sludge at 650°C, clay was removed from iron and aluminium hydroxide by using sulfuric acid. Then the insoluble clay was separated from solution of ferric sulfate and aluminium sulfate by filtration. Ferric salts were precipitated from solution as ferric hydroxide. Aluminium salt in solution was then precipitated as aluminium hydroxide by using diluted ammonia solution, the precipitate was washed until free from sulfate ion. To prepare aluminium sulfate, sulfuric acid was added to react with aluminium hydroxide precipitate. If dried aluminium hydroxide gel was required, the precipitate was subsequently dried at room temperature.

The amount of recovered alum and dried aluminium hydroxide gel were 61.94% and 23.06%, base on dried alum sludge, respectively.

Qualitative analyses of the recovered products as shown in table 1 and 2 were considered to be corresponded with related standards.

กิติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญอรรถ สายหร ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ
ปรึกษาและแนะนำแนวทางในการดำเนินการวิจัย

ขอขอบพระคุณ คุณชาญวิทย สืบสวงศ ที่ได้ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานค้านการประปา ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่าง และให้คำแนะนำและช่วย
เหลือในการทำ Jar Test

นอกจากนี้ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนช่วยในการวิจัยและจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเป็น
ที่เรียบร้อย



สารบัญ

หนา

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิจกรรมประการ	๓
รายการตารางประกอบ	๑๑
รายการภาพประกอบ	๔๙
รายการอักษรย่อและสัญญาลักษณ์	๕๓



บทที่

1. บทนำ	1
2. วิธีทำการวิจัย	17
3. ผลการวิจัย	35
4. การอภิปรายผลการวิจัยและขอสรุป	50
บรรณานุกรม	51
ประวัติการศึกษา	56

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพสารสัมท์แยกกันໄก้	37
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพอะลูมิเนียมโดยกรอกใช้ค์เบลแจ้ง	38
3. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารสัมจากภาคตะกอน ในการผลิตน้ำประปา	39
4. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณอะลูมินาในสารสัม	40
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็กและ absorbancy	41
6. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในสารสัม	42
7. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารอนุในสารสัม	43
8. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารที่ไม่ละลายในน้ำในสารสัม	44
9. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณอะลูมิเนียมโดยกรอกใช้ค์เบลแจ้ง จากภาคตะกอนในการผลิตน้ำประปา	45
10. ผลการวิเคราะห์หาอะลูมินาในอะลูมิเนียมโดยกรอกใช้ค์เบลแจ้ง ...	46
11. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารอนุในอะลูมิเนียม โดยกรอกใช้ค์เบลแจ้ง	47
12. ผลการวิเคราะห์หา acid consuming capacity ของอะลูมิเนียมโดยกรอกใช้ค์เบลแจ้ง	48
13. ผลการทดสอบสารสัมท์แยกกันในการทดสอบความชุน ในน้ำกิน โดยใช้ Jar Test	49

รายการภาพประกอบ

ญี่ปุ่น

หน้า

1. กรรมวิธีในการผลิตน้ำประปา	3
2. Samson Filtration Plant Diagram	4
3. Settling Tank " Up and Down "	5
4. Accelator Clarifier	6
5. Simplified Section of a Rapid Sand Filter	7
6. Arsine Generator and Absorption Tube	26
7. Stirring Machine	33
8. Turbidimeter	33
9. วิธีแยกกึ่งสารต้มและวิธีกรีบมอสูมเนื้มน้ำโดยรอกไข่คั่วเหลือง จากการทดสอบในการผลิตน้ำประปา	36
10. ภาพ摹画รูปในการหาปริมาณเหล็ก	41

รายการอักษรย่อและสัญลักษณ์

ช	:	องศาเซลเซียส
น.น.	:	น้ำหนัก
มก.	:	มิลลิกรัม
มคก.	:	ไมโครกรัม
มด.	:	มิลลิลิตร
A	:	absorbancy
Jtu.	:	Jackson turbidity unit
M	:	Molarity
N	:	Normality
PbAc soln	:	lead acetate solution
ppm.	:	part per million
SDDC	:	silver diethyldithiocarbamate