

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 การสังเคราะห์โซเดียมไคโตซานฟอสเฟต

5.1.1.1 โซเดียมไคโตซานฟอสเฟตสามารถสังเคราะห์ได้ 3 ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาฟอสฟอริลเลชัน (Phosphorylation reaction) การก่อเกิดเกลือโซเดียม (Sodium salt formation) และการทำให้เป็นกลาง (Neutralization) ได้สารสีขาวที่สามารถละลายน้ำได้ดี ซึ่งโซเดียมไคโตซานฟอสเฟตแสดงการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของหมู่ฟอสเฟต ที่ความถี่ 800 cm^{-1} , 975 cm^{-1} และ 1240 cm^{-1}

5.1.1.2 การใช้อัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยซึ่งของไคโตซาน คือ 0.1 สามารถสังเคราะห์โซเดียมไคโตซานฟอสเฟตที่มีระดับการแทนที่ประมาณ 0.01

5.1.1.3 การใช้อัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยซึ่งของไคโตซาน คือ 0.5-1 ได้ออนุพันธ์ไคโตซาน 2 ชนิด คือ ฟอสฟอริลไคโตซาน (ส่วนไม่ละลายน้ำ) มีระดับการแทนที่ประมาณ 0.18-0.3 และ โซเดียมไคโตซานฟอสเฟต (ส่วนละลายน้ำ) มีระดับการแทนที่ประมาณ 0.05-0.3 ซึ่งอนุพันธ์ทั้ง 2 ชนิดแสดงสมบัติสารที่เป็นทั้งกรดและเบส (amphoteric)

5.1.1.4 การใช้อัตราส่วนโดยโมลของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ต่อหนึ่งหน่วยซึ่งของไคโตซาน คือ 2 ได้ออนุพันธ์ไคโตซาน 2 ชนิด คือ ฟอสฟอริลไคโตซาน (ส่วนไม่ละลายน้ำ) ที่มีกรดมีเทนชัลฟениกหลงเหลืออยู่ มีระดับการแทนที่หมู่ฟอสเฟตประมาณ 0.61 และ โซเดียมไคโตซานฟอสเฟต (ส่วนละลายน้ำ) มีระดับการแทนที่ประมาณ 0.5 ทั้งนี้ฟอสฟอริลไคโตซานที่มีกรดมีเทนชัลฟeniกหลงเหลืออยู่ ทำให้เกิดปฏิกิริยาการเข้มข่าวงทั้งภายในและระหว่างโมเลกุล ซึ่งเกิดจากความสามารถในการกำจัดกรดมีเทนชัลฟeniกของแอ็คติโนต้า สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวสั่งตัวก่อนเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วมากกว่า เช่น เอทานอล ได้เป็นอนุพันธ์โซเดียมไคโตซานฟอสเฟตที่สามารถละลายน้ำ และมีระดับการแทนที่ประมาณ 0.53

5.1.2 การเตรียมพอลิไอโอกนเชิงชั้นไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟต

5.1.2.1 พอลิไอโอกนเชิงชั้นไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟตเตรียมได้โดยการหยดสารละลายน้ำที่ไคโตซานฟอสเฟตที่ละลายด้วยสารละลายน้ำเดิมไปโดยเรนาคร์บอเนต ลงในสารละลายน้ำที่ละลายด้วยสารละลายน้ำกรดแอซีติก

5.1.2.2 พอลิไอโอกนเชิงชั้นไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟตที่ได้มีลักษณะเป็นอนุภาคทรงกลม มีการเรียงตัวของพอลิเมอร์เป็นลักษณะแกนกลางและเปลือกนอก (core-shell) มีขนาดประมาณ 50-100 นาโนเมตร

5.1.2.3 พอลิไอโอกนเชิงชั้นไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟตสามารถเตรียมให้มีประจุที่ผิวแตกต่างกันได้โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนโดยนำน้ำหนักของไคโตซานฟอสเฟตต่อไคโตซานเป็น

5.1.2.4 พอลิไอโอกนเชิงชั้นที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักไคโตซานฟอสเฟตต่อไคโตซานเป็น 5:1 พอลิเมอร์ที่เป็นประจุลบเรียงตัวภายใต้บริเวณแกนกลาง ส่วนพอลิเมอร์ที่เป็นประจุบวกเรียงตัวที่เปลือกนอก และพอลิไอโอกนเชิงชั้นที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักไคโตซานฟอสเฟตต่อไคโตซานเป็น 20:1 พอลิเมอร์ที่เป็นประจุบวกจะเรียงตัวภายใต้บริเวณแกนกลาง ส่วนพอลิเมอร์ที่เป็นประจุลบจะเรียงตัวที่เปลือกนอก

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 เนื่องจากร้อยละผลผลิตของโซเดียมไคโตซานฟอสเฟตมีปริมาณน้อย จึงควรศึกษาถึงวิธีการปรับปรุงค่าร้อยละผลผลิตดังกล่าวให้มีปริมาณมากขึ้น เช่น การใช้ไคโตซานที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง การใช้ออกาลเป็นตัวล้างตะกอน การใช้กรดแอซีติกแทนกรดมีเทนซัลฟอนิก

5.2.2 ประยุกต์ใช้พอลิไอโอกนเชิงชั้นที่เตรียมได้ไปทดลองห้องห้องที่มีประจุต่อไป