


บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการทดลองและผลการทดลองของการวัดค่ากำลังไฟฟ้า ความร้อนของพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีในสารละลายที่อุณหภูมิต่างๆ ตั้งแต่ 77 เคลวินจนถึงอุณหภูมิห้องประมาณ 300 เคลวิน

4.1 ขั้นตอนและวิธีการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ

เมื่อนำสารตัวอย่างมาจัดวางบนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3.3 และ 3.4 ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงการจัดวางอุปกรณ์การทดลองสำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ

เริ่มต้นทำการทดลองด้วยการวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล ที่อุณหภูมิห้องก่อนเพื่อทดสอบการวัด โดยการให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.6 โวลต์ ทางด้านตัวให้ความร้อนแก่สารตัวอย่างพอลิไพร์โรล เพื่อให้ขอบทั้งสองด้านของสารตัวอย่างมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน พบว่าขอบสารตัวอย่างทางด้านตัวให้ความร้อนจะค่อยๆ มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างช้าๆ สูงกว่าด้านตัวระบายความร้อน ในตอนนี้ เริ่มบันทึกค่า  $R_1$  และ  $R_2$  ของพลาตินัมเทอร์โมมิเตอร์ ที่ทำการวัดอุณหภูมิของขอบทั้งสองด้านของสารตัวอย่าง พร้อมทั้งใช้โพเทนชิออมิเตอร์ บันทึกค่าความต่างศักย์ความร้อน-ไฟฟ้า ( $\Delta V$ ) ระหว่างขอบทั้งสองของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรลซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกัน

จากการทดลองกับสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 1 มีผลการทดลองดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่าง หมายเลข 1 ทดลองครั้งที่ 1 ที่อุณหภูมิห้อง ( $27^\circ\text{C}$ )

ค่าความต้านทาน ด้านตัวระบายความร้อน $R_1 (\Omega)$	ค่าความต้านทาน ด้านตัวให้ความร้อน $R_2 (\Omega)$	$\Delta V$ ( $\mu\text{V}$ )	$\Delta R$ ( $\Omega$ )
110.2	111.9	15.9	1.7
110.2	112.2	19.1	2.0
110.3	112.5	22.1	2.2
110.4	112.7	23.0	2.3
110.4	112.8	23.9	2.4
110.5	113.0	24.9	2.5
110.5	113.1	25.4	2.6

จากการทดลอง ตารางที่ 4.1 สามารถหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิของสาร ในการทดลองนี้ ได้โดยพิจารณาจากค่าความต้านทานที่อ่านจากพลาตินัมเทอร์โมมิเตอร์ จากค่าต่ำสุดด้านตัวระบายความร้อน จากค่ามากที่สุดด้านตัวให้ความร้อน

ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานหาได้จาก  $\frac{1}{2} (110.2 + 113.1)$  จะได้เท่ากับ 111.65 โอห์ม

เมื่อเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิจากตารางที่ 3.1 จะได้อุณหภูมิเฉลี่ยจากการทดลอง ครั้งนี้คือ

$$T = 302.6 \text{ เคลวิน} \quad (4.1)$$

นำผลการทดลองจากตารางที่ 4.1 มาเขียนกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์ ( $\Delta V$ ) กับค่าผลต่างของค่าความต้านทาน ( $\Delta R$ ) จะได้ ดังรูปที่ 4.2


ในการคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ( $S$ ) ของสารตัวอย่างพอลิเมอร์ได้ จาก

$$S = \frac{\Delta V}{\Delta T} \quad (4.2)$$

จากกราฟในรูปที่ 4.2 สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ( $S$ ) โดยการหาค่าความชันของกราฟ โดยการเปลี่ยนค่าผลต่างของค่าความต้านทาน ( $\Delta R$ ) เป็นค่าผลต่างของอุณหภูมิ ( $\Delta T$ ) ก่อนอาศัยตารางที่ 3.1 และความสัมพันธ์

$$\Delta T = \Delta R \times \left\{ \begin{array}{l} \text{อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ} \\ \text{ไปกับความต้านทานของพลาตินัม} \end{array} \right\} \quad (4.3)$$





รูปที่ 4.2 แสดงกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์ ( $\Delta V$ ) กับค่าผลต่าง  
ของค่าความต้านทาน ( $\Delta R$ ) ของสารตัวอย่าง หมายเลข 1  
ทดลองครั้งที่ 1 ที่อุณหภูมิห้อง ( $27^{\circ}\text{C}$ )

เมื่อพิจารณาจากกราฟในรูปที่ 4.2 ค่าผลต่างของอุณหภูมิ ( $\Delta T$ ) จะได้

$$\Delta T = 1 \times \frac{10}{3.96}$$

และค่าผลต่างของความต่างศักย์ ( $\Delta V$ ) คือ

$$\begin{aligned} \Delta V &= 19.8 - 9.2 \\ &= 10.6 \end{aligned}$$

ดังนั้น คำนวณค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ได้

$$\begin{aligned} S &= \frac{10.6}{1} \times \frac{3.96}{10} \\ &= 4.2 \mu\text{V/K} \end{aligned}$$

ซึ่งถือเป็นค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของพลีฟิรโรลที่ 302.6 K

หลังจากที่ทำการทดลอง วัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ค่อยๆ บรรจุไนโตรเจนเหลวทีละน้อย ลงไปในกระบอกแก้วดวงเพื่อให้อุณหภูมิของสารตัวอย่างพลีฟิรโรลเปลี่ยนแปลงลงอย่างช้าๆ รอให้อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง แล้วจึงทำการทดลองวัดค่าความต่างศักย์ ( $\Delta V$ ) และค่าผลต่างของความต้านทาน ( $\Delta R$ ) แล้วคิดคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน โดยวิธีการเดิมจะได้ค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่างพลีฟิรโรล ที่อุณหภูมิคงที่อีกค่าหนึ่ง ทำการทดลองเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยให้อุณหภูมิลดลงช่วงละประมาณ 10 องศา

จะยกตัวอย่างการทดลอง 3 ตัวอย่างที่ 3 อุณหภูมิ ดังแสดงในตาราง 4.2 - 4.4 และรูปที่ 4.3 - 4.5


ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่าง  
หมายเลข 1 ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 228.0 เคลวิน

ค่าความต้านทาน ด้านตัวระบายความร้อน $R_1 (\Omega)$	ค่าความต้านทาน ด้านตัวให้ความร้อน $R_2 (\Omega)$	$\Delta V$ ( $\mu V$ )	$\Delta R$ ( $\Omega$ )
80.3	81.5	7.9	1.2
80.2	82.5	16.6	2.3
80.3	82.7	18.7	2.4
80.3	82.8	19.7	2.5
80.4	83.1	21.3	2.7
80.5	83.3	22.0	2.8
80.6	83.4	22.5	2.8
80.7	83.6	23.2	2.9

จากผลการทดลองสามารถคำนวณค่าอุณหภูมิเฉลี่ย สำหรับการทดลองครั้งนั้นค่า  
เท่ากับ 228.0 เคลวิน และเขียนกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์และผลต่างของค่าความ  
ต้านทาน ดังรูปที่ 4.3

คำนวณค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน(S) โดยการหาค่าความชันจากกราฟในรูปที่ 4.3  
ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{15.8}{2} \times \frac{4.13}{10} \\
 &= 3.3 \mu V/K
 \end{aligned}$$



รูปที่ 4.3 แสดงกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์ ( $\Delta V$ ) กับค่าผลต่าง  
ของค่าความต้านทาน ( $\Delta R$ ) ของสารตัวอย่าง หมายเลข 1  
ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 228.0 เคลวิน




ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่าง  
หมายเลข 1 ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 158.8 เคลวิน

ค่าความต้านทาน ด้านตัวระบายความร้อน $R_1$ ( $\Omega$ )	ค่าความต้านทาน ด้านตัวให้ความร้อน $R_2$ ( $\Omega$ )	$\Delta V$ ( $\mu V$ )	$\Delta R$ ( $\Omega$ )
51.3	52.3	4.1	1.0
51.3	53.2	8.9	1.9
51.4	54.0	12.7	2.6
51.6	54.6	15.2	3.0
51.7	54.8	16.1	3.1
51.9	55.1	17.0	3.2
52.0	55.5	18.2	3.5
52.2	55.8	18.7	3.6

จากตารางผลการทดลองเขียนกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์และผลต่างของค่าความต้านทาน ดังรูปที่ 4.4 คำนวณค่าอุณหภูมิเฉลี่ย สำหรับการทดลองครั้งนี้เท่ากับ 158.8 เคลวิน และ คำนวณค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนได้ค่าเท่ากับ  $2.2 \mu V/K$






รูปที่ 4.4 แสดงกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์ ( $\Delta V$ ) กับค่าผลต่าง  
 ของค่าความต้านทาน ( $\Delta R$ ) ของสารตัวอย่าง หมายเลข 1  
 ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 158.8 เคลวิน

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่าง  
หมายเลข 1 ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 88.8 เคลวิน

ค่าความต้านทาน ด้านตัวระบายความร้อน $R_1 ( \Omega )$	ค่าความต้านทาน ด้านตัวให้ความร้อน $R_2 ( \Omega )$	$\Delta V$ ( $\mu V$ )	$\Delta R$ ( $\Omega$ )
21.8	23.9	1.5	2.1
21.8	25.1	3.2	3.3
20.0	26.1	4.1	4.1
22.6	24.5	1.3	1.9
22.6	23.9	0.5	1.3

จากตารางผลการทดลองเขียนกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์และผลต่างของค่าความต้านทาน ดังรูปที่ 4.5 คำนวณค่าอุณหภูมิเฉลี่ย สำหรับการทดลองครั้งนี้เท่ากับ 88.8 เคลวิน และ คำนวณค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนได้ค่าเท่ากับ  $0.6 \mu V/K$



รูปที่ 4.5 แสดงกราฟระหว่างค่าความต่างศักย์ ( $\Delta V$ ) กับค่าผลต่างของค่าความต้านทาน ( $\Delta R$ ) ของสารตัวอย่าง หมายเลข 1 ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 88.8 เคลวิน


จากผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรลหมายเลข 1 ที่อุณหภูมิต่างๆ สรุปผลการทดลองได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 1

อุณหภูมิเฉลี่ย (เคลวิน)	ค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ( $\mu\text{V/K}$ )
302.6	4.2
288.9	3.8
262.3	3.7
228.0	3.3
187.9	2.9
158.8	2.2
126.6	1.7
112.9	1.2
107.3	1.1
90.7	0.6
88.8	0.6

สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนกับอุณหภูมิ  
ได้ดังรูปที่ 4.6





รูปที่ 4.6 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนกับอุณหภูมิเฉลี่ยของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรลหมายเลข 1

4.2 ผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรลหมายเลข 2 ,  
3 และ 4


ได้ทำการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ของสารตัวอย่างอีก 3 สารตัวอย่างคือหมายเลข 2 , 3 และ 4 โดยวิธีการและขั้นตอนในการทดลอง เช่นเดียวกับสารตัวอย่างพอลิไพร์โรลหมายเลข 1 ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1 ผลการทดลอง ที่ได้แสดงดังตารางที่ 4.6 , 4.7 และ 4.8 นำผลการทดลองมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนกับอุณหภูมิเฉลี่ย แสดงดังรูปที่ 4.7 , 4.8 และ 4.9

ตารางที่ 4.6 ผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ  
ของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 2

อุณหภูมิเฉลี่ย (เคลวิน)	ค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ( $\mu\text{V/K}$ )
305.0	3.2
280.0	3.1
253.1	2.5
241.0	2.3
228.7	2.2
220.9	2.1
204.6	2.0
190.2	2.0
179.7	1.7

ตารางที่ 4.6(ต่อ) ผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ  
ของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 2

อุณหภูมิเฉลี่ย (เคลวิน)	ค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ( $\mu\text{V/K}$ )
167.4	1.7
153.5	1.2
138.8	1.0
136.1	0.9
121.0	0.6
117.3	0.9
113.5	0.6
110.6	0.6




รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนกับอุณหภูมิเฉลี่ยของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 2



ตารางที่ 4.7 ผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ  
ของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 3

อุณหภูมิเฉลี่ย (เคลวิน)	ค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ( $\mu\text{V/K}$ )
300.0	1.6
299.0	1.5
296.0	1.5
284.6	1.5
280.0	1.4
278.5	1.4
277.0	1.5
263.0	1.4
253.0	1.5
251.0	1.4
242.5	1.3
228.0	1.3
220.0	1.2
194.5	1.2
190.5	1.1
179.0	1.1
168.5	0.9
156.5	0.8
135.0	0.5
112.0	0.2




รูปที่ 4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนกับอุณหภูมิเฉลี่ย  
ของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 3

ตารางที่ 4.8 ผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ  
ของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 4

อุณหภูมิเฉลี่ย (เคลวิน)	ค่ากำลังไฟฟ้าความร้อน ( $\mu\text{V/K}$ )
297.0	1.9
287.1	1.9
275.7	1.8
264.6	1.7
254.7	1.7
250.5	1.6
237.1	1.5
227.3	1.5
219.6	1.5
204.0	1.2





รูปที่ 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนกับอุณหภูมิเฉลี่ยของสารตัวอย่างพอลิไพร์โรล หมายเลข 4