

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กมนพร นาเนกรังสรรค์, สรินภรณ์ ไตรรัตน์, บุญชัย เขาวนัฏวงษ์ และมาลินี ประสิทธิ์ศิลป์.

2543. การเปรียบเทียบรอยรั่วซึมบริเวณขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศ
เทียบกับวัสดุนำเข้า. ว. ทันต. 50 : 475-481.

คมสรพร บุญยสิงห์ และจันทนา อึ้งชูศักดิ์. 2537. การกระจายของโรคฟันผุในฟันถาวรของเด็ก
ไทยวัยเรียน. ว. ทันต. มหิดล. 14 : 39-47.

ดารณี ดัชนีไพโรจน์. 2538. วัสดุเคลือบร่องฟัน : ศักยภาพที่ถูกมองข้าม. ว. ทันต. 45 : 155-
158.

เดิมศรี ชำนิจารกิจ. 2540. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์. หน้า 223-227. พิมพ์ครั้งที่ 5.

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริรักษ์ นครชัย, วันชัย ฉวีกุลรัตน์, ปิยวัตร เชียงทอง และสมัย นครชัย. 2544. การยึดติดแน่น
ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศ (การศึกษาทางคลินิกติดตามผล 12 เดือน).
ว. ทันต. 51 : 22-28.

ศิริรักษ์ นครชัย. 2532. การศึกษาเปรียบเทียบการยึดติดแน่นของวัสดุฟันหลุมร่องฟันสองชนิด.
ว. ทันต. มหิดล. 9 : 85-89.

สาธารณสุข, กระทรวง. กองทันตสาธารณสุข. กรมอนามัย. 2538. รายงานผลการสำรวจสภาวะ
ทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4. พ.ศ. 2537 ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1.

ภาษาอังกฤษ

American Dental Association Council on Scientific Affairs. 1997. Dental sealants. J. Am.
Dent. Assoc. 128 : 485-488.

Barkmeier, W. W.; and Cooley, R. L. 1992. Laboratory evaluation of adhesive systems.
Oper. Dent. suppl 5 : 50-61.

Bauer, J. G.; and Henson, J. L. 1984. Microleakage : a measure of the performance of
direct filling materials. Oper. Dent. 9 : 2-9.

- Boksman, L.; Gratton, D. R.; McCutcheon, E.; and Plotzke, O. B. 1987. Clinical evaluation of a glass ionomer cement as a fissure sealant. *Quintessence Int.* 18 : 707-709.
- Brown, L. J.; and Selwitz, R. H. 1995. The impact of recent changes in the epidemiology of dental caries on guidelines for the use of dental sealants. *J. Public Health Dent.* 55 : 274-291.
- Brown, W. S.; Jacobs, H. R.; and Thompson, R. E. 1972. Thermal fatigue in teeth. *J. Dent. Res.* 51 : 461-467.
- Buonocore, M. G. 1955. A simple method of increasing adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. *J. Dent. Res.* 34 : 849-853.
- Capilouto, M. L.; DePaola, P. F.; and Gron, P. 1990. In vivo study of slow-release fluoride resin and enamel uptake. *Caries Res.* 24 : 441-445.
- Cooley, R. L.; McCourt, J. W.; Huddlestone, A. M.; and Casmedes, H. P. 1990. Evaluation of a fluoride-containing sealant by SEM, microleakage, and fluoride release. *Pediatr. Dent.* 12 : 38-42.
- Crim, G. A.; and Garcia-Godoy, F. 1987. Microleakage : the effect of storage and cycling duration. *J. Prosthet. Dent.* 57 : 574-576.
- El-Mehdawi, S. M.; Rapp, R.; Draus, F. J.; Miklos, F. L.; and Zullo, T. G. 1985. Fluoride ion release from ultraviolet light-cured sealants containing sodium fluoride. *Pediatr. Dent.* 7 : 287-291.
- Erickson, R. L.; and Glasspoole, E. A. 1995. Model investigations of caries inhibition by fluoride-releasing dental materials. *Adv. Dent. Res.* 9 : 315-323.
- Ferracane, J. L. 1995. *Materials in dentistry : principles and applications.* pp. 22-24, 30-31, 40-49. Philadelphia : J. B. Lippincott.
- Garcia-Godoy, F.; Abarzua, I.; De Goes, M. F.; and Chan, D. C. N. 1997. Fluoride release from fissure sealants. *J. Clin. Pediatr. Dent.* 22 : 45-49.
- Garcia-Godoy, F.; Summitt, J. B.; and Restrepo, J. F. 1996. Effect of 20- or 60- second curing times on retention of five sealant materials. *Pediatr. Dent.* 18 : 248-249.
- Hatibovic-Kofman, S.; Wright, G. Z.; and Braverman, I. 1998. Microleakage of sealants after conventional, bur, and air-abrasion preparation of pits and fissures. *Pediatr. Dent.* 20 : 173-176.

- Hicks, M. J.; and Flaitz, C. M. 1992. Caries-like lesion formation around fluoride-releasing sealant and glass ionomer. *Am. J. Dent.* 5 : 329-334.
- Hicks, M. J.; and Flaitz, C. M. 1998. Caries formation in vitro around a fluoride-releasing pit and fissure sealant in primary teeth. *J. Dent. Child.* 65 : 161-168.
- Hicks, M. J.; and Flaitz, C. M. 1999. The acid-etch technique in caries prevention : pit and fissure sealants and preventive restorations. In J. R. Pinkham (ed.), *Pediatric dentistry : Infancy through adolescence*, pp. 481-521. Philadelphia : W. B. Saunders.
- Hicks, M. J.; and Flaitz, C. M. 2000. Occlusal caries formation in vitro : comparison of resin-modified glass ionomer with fluoride-releasing sealant. *J. Clin. Pediatr. Dent.* 24 : 309-314.
- Hicks, M. J.; Flaitz, C. M.; and Garcia-Godoy, F. 2000. Fluoride-releasing sealant and caries-like enamel lesion formation in vitro. *J. Clin. Pediatr. Dent.* 24 : 215-219.
- Hyatt, T. P. 1923. Prophylactic odontotomy : the cutting into the tooth for the prevention of disease. *Dent. Cosmo.* 65 : 234-241.
- Jensen, M. E.; Wefel, J. S.; Triolo, P. T.; and Hammesfahr, P. D. 1990. Effects of a fluoride-releasing fissure sealant on artificial enamel caries. *Am. J. Dent.* 3 : 75-78.
- Jensen, O. E.; and Handelman, S. L. 1978. In vitro assessment of marginal leakage of six enamel sealants. *J. Prosthet. Dent.* 39 : 304-306.
- Jensen, O. E.; Billings, R. J.; and Featherstone, J. D. B. 1990. Clinical evaluation of Fluroshield pit and fissure sealant. *Clin. Prev. Dent.* 12 : 24-27.
- Johnson, S. 1988. Dental caries continues downward trend in children. *J. Am. Dent. Assoc.* 117 : 625.
- Karlzen-Reuterving, G.; and van Dijken, J. W. V. 1995. A three-year follow-up of glass ionomer cement and resin fissure sealants. *J. Dent. Child.* 62 : 108-110.
- Kidd, E. A. M. 1976. Microleakage : a review. *J. Dent.* 4 : 199-206.
- Koch, M. J.; Garcia-Godoy, F.; Mayer, T.; and Staehle, H. J. 1997. Clinical evaluation of Helioseal F fissure sealant. *Clin. Oral Invest.* 1 : 199-202.

- Lajarin, L. P.; Garcia-Ballesta, C.; Cortes-Lillo, O.; and Chiva-Garcia, F. 2000. An evaluation of the bond strengths to enamel of two fissure sealants. *J. Clin. Pediatr. Dent.* 24 : 287-290.
- Loyola-Rodriguez, J. P.; and Garcia-Godoy, F. 1996. Antibacterial activity of fluoride release sealants on mutans streptococci. *J. Clin. Pediatr. Dent.* 20 : 109-111.
- Marcushamer, M.; Neuman, E.; and Garcia-Godoy, F. 1997. Fluoridated and nonfluoridated unfilled sealants show similar shear strength. *Pediatr. Dent.* 19 : 289-290.
- McLean, J. W.; and Wilson, A. D. 1974. Fissure sealing and filling with an adhesive glass-ionomer cement. *Br. Dent. J.* 136 : 269-276.
- Mertz-Fairhurst, E. J. 1984. Current status of sealant retention and caries prevention. *J. Dent. Educ.* 48 : 18-26.
- Mitchell, L.; and Gordon, P. H. 1990. Fissure sealants-recent developments. *Dent. Update* 17 : 299-302.
- Morphis, T. L.; and Toumba, K. J. 1998. Retention of two fluoride pit-and-fissure sealants in comparison to a conventional sealant. *Int. J. Paediatr. Dent.* 8 : 203-208.
- Morphis, T. L.; Toumba, K. J.; and Lygidakis, N. A. 2000. Fluoride pit and fissure sealants : a review. *Int. J. Paediatr. Dent.* 10 : 90-98.
- National Institutes of Health. 1984. Consensus development conference statement on dental sealants in the prevention of tooth decay. *J. Am. Dent. Assoc.* 108 : 233-236.
- Oilo, G. 1993. Bond strength testing – what does it mean ? *Int. Dent. J.* 43 : 492-498.
- Osorio, R.; Toledano, M.; and Garcia-Godoy, F. 1996. Etching time and enamel bond strength of fissure sealants. *J. Dent. Res.* 75 : 180 (Abstract 1297).
- Ovrebo, R. C.; and Raadal, M. 1990. Microleakage in fissures sealed with resin or glass ionomer cement. *Scand. J. Dent. Res.* 98 : 66-69.
- Park, K.; Georgescu, M.; Scherer, W.; and Schulman, A. 1993. Comparison of shear strength, fracture patterns, and microleakage among unfilled, filled, and fluoride-releasing sealants. *Pediatr. Dent.* 15 : 418-421.
- Querens, A. E.; and Rawls, H. R. 1982. Development of a fluoride-exchanging restorative resin. *J. Dent. Res.* 61 : 187 (Abstract 80).

- Querens, A. E.; Murray, M. L.; and Rawls, H. R. 1981. Mutagenic potential of residual monomers in dental resins. *J. Dent. Res.* 60 : 550 (Abstract 961).
- Rawls, H. R. 1985. Fluoride-releasing sealants. *J. Am. Dent. Assoc.* 110 : 90.
- Rawls, H. R. 1987. Fluoride-releasing acrylics. *J. Biomater. Appl.* 1 : 382-405.
- Rawls, H. R. 1991. Preventive dental materials : sustained delivery of fluoride and other therapeutic agents. *Adv. Dent. Res.* 5 : 50-55.
- Rawls, H. R.; and Querens, A. E. 1980. The potential of an adhesive anion-exchange resin as a fluoride releasing sealant. *J. Dent. Res.* 59 : 491 (Abstract 895).
- Rawls, H. R.; and Zimmerman, B. F. 1983. Fluoride-exchanging resins for caries protection. *Caries Res.* 17 : 32-43.
- Retief, D. H. 1991. Standardizing laboratory adhesion tests. *Am. J. Dent.* 4 : 231-236.
- Ripa, L. W. 1980. Occlusal sealants : rational and review of clinical trials. *Int. Dent. J.* 30 : 127-139.
- Ripa, L. W. 1993. Sealants revisited : an update of the effectiveness of pit-and-fissure sealants. *Caries Res.* 27 (suppl 1) : 77-82.
- Roberts, M. W.; Shern, R. J.; and Kennedy, J. B. 1984. Evaluation of an autopolymerizing fissure sealant as a vehicle for slow release of fluoride. *Pediatr. Dent.* 6 : 145-147.
- Salama, F. S.; and Al-Hammad, N. S. 2002. Marginal seal of sealant and compomer materials with and without enameloplasty. *Int. J. Paediatr. Dent.* 12 : 39-46.
- Songpaisan, Y.; Bratthall, D.; Phantumvanit, P.; and Somridhivej, Y. 1995. Effects of glass ionomer cement, resin-based pit and fissure sealant and HF applications on occlusal caries in a developing country field trial. *Commun. Dent. Oral Epidemiol.* 23 : 25-29.
- Swartz, M. L.; Phillips, R. W.; Norman, R. D.; Elliason, S.; Rhodes, B. F.; and Clark, H. E. 1976. Addition of fluoride to pit and fissure sealants – a feasibility study. *J. Dent. Res.* 55 : 757-771.
- Tanaka, M.; Ono, H.; Kadoma, Y.; and Imai, Y. 1987. Incorporation into human enamel of fluoride slowly released from a sealant in vivo. *J. Dent. Res.* 66 : 1591-1593.
- Taylor, M. J.; and Lynch, E. 1992. Microleakage : review. *J. Dent.* 20 : 3-10.

- Thai Industrial Standards Institute. 1994. Dental materials – Guidance on testing of adhesion to tooth structure. ISO/TR 11405.
- The American Dental Association. 2002. **The ADA Seal of acceptance [Online]**. Available from: <http://www.ada.org/prof/prac/seal/sealsrch.asp> [2002, August 13]
- The American Society of Dentistry for Children and the American Academy of Pedodontics. 1983. Rationale and guidelines for pit and fissure sealants. **J. Dent. Child.** 50 : 156.
- Theodoridou-pahini, S.; Tolidis, K.; and Papadogiannis, Y. 1996. Degree of microleakage of some pit and fissure sealants : an in vitro study. **Int. J. Paediatr. Dent.** 6 : 173-176.
- Tinanoff, N. 1988. Dental caries : etiology, pathogenesis, clinical manifestations, and management. In S. H. Y. Wei (ed.), **Pediatric dentistry : Total patient care**, pp. 9-22. Philadelphia : Lea & Febriger.
- Trowbridge, H. O. 1987. Model systems for determining biologic effects of microleakage. **Oper. Dent.** 12 : 164-172.
- Vrbic, V. 1998. Retention of Helioseal F on primary and permanent teeth 2 years after placement. **J. Dent. Res.** 77 : 637.
- Vrbic, V. 1999. Retention of a fluoride-containing sealant on primary and permanent teeth 3 years after placement. **Quintessence Int.** 30 : 825-828.
- Weintraub, J. A. 1989. The effectiveness of pit and fissure sealants. **J. Public Health Dent.** 49 : 317-330.
- Xalabarde, A.; Garcia-Godoy, F.; Boj, J. R.; and Canalda, C. 1998. Microleakage of fissure sealants after occlusal enameloplasty and thermocycling. **J. Clin. Pediatr. Dent.** 22 : 231-236.
- Zimmerman, B. F.; Rawls, H. R.; and Bassett, J. R. 1984. Fluoride release and physical properties of an experimental resin filled sealant. **J. Dent. Res.** 63 : 295 (Abstract 1116).
- Zimmerman, B. F.; Rawls, H. R.; and Querens, A. E. 1984. Prevention of in vitro secondary caries with an experimental fluoride-exchanging restorative resin. **J. Dent. Res.** 63 : 689-692.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การวิจัยนำร่อง

การวิจัยนำร่องประกอบด้วย 2 ตอนคือ

ตอนที่ 1 การศึกษาแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน

ตอนที่ 2 การศึกษาการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน

ตอนที่ 1 การศึกษาแรงยึดเหนี่ยว

การเตรียมชิ้นตัวอย่าง

นำฟันกรามถาวรจำนวน 4 ซี่ ตัดรากฟันทิ้งและแบ่งฟันในแนวด้านใกล้แก้ม – ใกล้ลิ้น ขนานกับแนวแกนฟันออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กันด้วยเครื่องตัดฟันใบเลื่อยเพชรชนิดความเร็วต่ำ เลือกแบบสุ่มเพื่อจัดชิ้นส่วนของแต่ละซี่ฟันเข้ากลุ่มควบคุม (เฮลิโอสิล) และกลุ่มทดลอง (เฮลิโอสิลเอฟ) จากนั้นติดกระดาษขาว 2 หน้าชนิดหนาที่มีขนาดเท่ากับพื้นที่ภายในของท่อพลาสติก (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร) ลงบนกระจกและเจาะช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางกระดาษขาว วางชิ้นฟันลงในช่องสี่เหลี่ยมโดยให้ผิวเคลือบฟันด้านใกล้แก้มติดกับกระจก นำท่อพลาสติกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกขนาด 22 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตรครอบกระดาษขาวให้ขอบท่อพลาสติกติดกับกระจก จากนั้นเทเรซินหล่อใส่ลงยึดชิ้นฟันกับท่อพลาสติก เรซินหล่อใส่ที่ใช้ยึดชิ้นฟันจะอยู่ระดับต่ำกว่าขอบท่อพลาสติกประมาณ 2 มิลลิเมตร ขัดฟันพร้อมขอบท่อพลาสติกด้วยเครื่องขัดฟันร่วมกับการใช้กระดาษทรายน้ำ ขนาด 240 400 600 และ 800 กริทตามลำดับ จนผิวเคลือบฟันมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรและอยู่เฉพาะในชั้นผิวเคลือบฟันเท่านั้น ขัดผิวเคลือบฟันและใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันเป็นเวลา 30 วินาที ล้างน้ำ 20 วินาที เป่าแห้ง 10 วินาที นำแบบซิลิโคนที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตรอยู่ตรงกลางวางลงบนขอบท่อพลาสติกและผิวเคลือบฟันให้แนบสนิท เติมวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันลงในรูของแบบซิลิโคน รอ 15 วินาที ฉายแสงเป็นเวลา 40 วินาที จากนั้นใช้ใบมีดคมกรีดเอาแบบซิลิโคนออก แล้วฉายแสงซ้ำอีกครั้งเป็นเวลา 20 วินาที นำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดแช่ในน้ำกลั่นเก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

การทดสอบแรงยึดเฉือน

นำชิ้นตัวอย่างไปทดสอบกำลังแรงยึดเฉือนที่ทำให้วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันหลุดจากผิวเคลือบฟันด้วยเครื่องทดสอบสากลกับโบมีดปลายตัดขนาด 1 มิลลิเมตร โดยวางโบมีดชิดติดกับขอบท่อพลาสติกตรงบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันกับผิวเคลือบฟันและขนานในแนวตั้ง โบมีดเคลื่อนด้วยความเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที บันทึกค่าแรงที่ทำให้เกิดการทำลายการยึดติดของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันกับผิวเคลือบฟันในหน่วยเมกะปาสคาล

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนาแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงยึดเฉือนของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันแต่ละชนิด
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงยึดเฉือนของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์กับประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์ โดยใช้สถิติ แพร่ทีเทส ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลวิจัยนำร่อง

ค่าเฉลี่ยแรงยึดเฉือนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเฮลิโอซีลและเฮลิโอซีลเอฟ ดังแสดงในตารางที่ 16

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนชิ้นตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยแรงยึดเฉือนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเฮลิโอซีลและเฮลิโอซีลเอฟของการวิจัยนำร่อง

Sealant	N	Shear bond strength (MPa)	
		Mean	Standard deviation
Helioseal	4	15.17	3.56
Helioseal F	4	17.09	1.03

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุทั้ง 2 ชนิด ด้วยสถิติ แพร่ทีเทส ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวของเฮลิโอสิลไม่แตกต่างกับเฮลิโอสิลเอฟ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง 17

ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุทั้งสองชนิดของการวิจัยนำร่อง โดยใช้สถิติ แพร่ทีเทส

	Paired Differences					
	Mean	S.D.	S.E. Mean	t	df	sig
Pair Hel-Hel F	-1.9225	3.76	1.88	-1.022	3	.382

ตอนที่ 2 การศึกษาการรั่วซึม

การเตรียมชิ้นตัวอย่าง

นำฟันกรามน้อยบนจำนวน 12 ซี่ เลือกแบบสุ่มเพื่อเข้ากลุ่มควบคุม (เฮลิโอสิล) และกลุ่มทดลอง (เฮลิโอสิลเอฟ) กลุ่มละ 6 ซี่ ขัดผิวเคลือบฟันด้านบดเคี้ยวและใช้กรดกัดเป็นเวลา 30 วินาที ล้างน้ำ 20 วินาที เป่าแห้ง 10 วินาที ทาวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันลงบนด้านบดเคี้ยวรอบ 15 วินาที ฉายแสง 20 วินาที และแช่ในน้ำกลั่นเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำขึ้นตัวอย่างผ่านขบวนการเทอร์โมไซคลิกที่อุณหภูมิ 5 ± 2 องศาเซลเซียส กับ 55 ± 2 องศาเซลเซียส สลับไปมาทุก ๆ 30 วินาที จำนวน 500 รอบ จากนั้นปิดผิวเคลือบฟันและรากฟันส่วนอื่น ๆ โดยรอบห่างจากวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน 1 มิลลิเมตรด้วยน้ำยาทาเล็บ โดยทา 2 ครั้ง แช่สารละลายเมทิลลีนบลูเข้มข้นร้อยละ 1 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตัดฟันด้วยเครื่องตัดฟันใบเลื่อยเพชรชนิดความเร็วต่ำในแนวด้านใกล้แก้ม – ใกล้ลิ้น ขนานกับแนวแกนฟัน โดยตัดผ่านหลุมด้านใกล้กลางฟันและด้านไกลกลางฟัน

การศึกษาการร่วซึม

นำชิ้นตัวอย่างดูด้วยกล้องสเตอริโอไมโครสโคป กำลังขยาย 30 เท่า บันทึกค่าการร่วซึมของซีฟัน (ตารางที่ 18) โดยจะใช้ค่าการร่วซึมที่มากที่สุดเมื่อพิจารณาจากค่าการร่วซึมของทั้งหลุมด้านใกล้กลางและด้านไกลกลาง ค่าการร่วซึมบันทึกเป็นร้อยละของระยะทางของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันในแนวตั้ง โดยคำนวณจากสมการ

$$\text{ค่าการร่วซึม (Z)} = X/Y \times 100 \%$$

โดย X คือระยะทางของสีย้อมในแนวตั้ง

Y คือระยะทางของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันในแนวตั้ง

Z คือค่าการร่วซึม

ตารางที่ 18 การบันทึกค่าการร่วซึมของฟันแต่ละซี่

ฟันซี่	Mesial pit								Distal pit								Score (%)	Code
	M1				M2				D1				D2					
	B		L		B		L		B		L		B		L			
	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)		
1	X	Z																
	Y																	

นำค่าการร่วซึมแบ่งเป็นระดับอีกครั้งดังนี้

- 0 ไม่มีการร่วซึมของสีย้อม
- 1 มีการร่วซึมของสีย้อมระยะทางไม่เกิน ร้อยละ 50
- 2 มีการร่วซึมของสีย้อมระยะทางร้อยละ 50 ถึงไม่เกินร้อยละ 100
- 3 มีการร่วซึมของสีย้อมถึงข้างใต้วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน (ร้อยละ 100)

ในการตรวจการร่วซึมของฟันเพื่อประเมินค่าความสัมพันธ์ของการตรวจครั้งที่ 1 และ 2 โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าที่ได้มีความสัมพันธ์มากคือ มากกว่า 0.8 ถือว่ายอมรับผลการตรวจ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ต่ำกว่า 0.8 ต้องทำการตรวจใหม่

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนาแสดงข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันแต่ละชนิด
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์กับประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์ โดยใช้สถิติ ทีเทส ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
3. สถิติเชิงพรรณนาแสดงข้อมูลการแจกแจงความถี่ของแต่ละระดับการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันแต่ละชนิด

ผลวิจัยนำร่อง

ผลการรั่วซึมของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟ ดังแสดงในตาราง 19 และ 21

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนชิ้นตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรั่วซึมของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟที่ทำวิจัยนำร่อง

Sealant	N	Microleakage (%)	
		Mean	Standard deviation
Helioseal	6	42.83	49.48
Helioseal F	6	6.00	6.78

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อนำค่าเฉลี่ยการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันทั้ง 2 ชนิดมาทดสอบทางสถิติ ทีเทส ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าค่าเฉลี่ยการรั่วซึมของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ห้ข้อมูลค่าเฉลี่ยการรั่วซึมของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟที่ทำวิจัยนำร่อง โดยใช้สถิติ ทีเทส

T-test for Equality of Means					
	Mean	S.E.	t	df	sig
Hel-Hel F	36.83	20.39	1.807	10	.101

ตารางที่ 21 แสดงการแจกแจงความถี่แยกตามระดับการรั่วซึมของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟที่ทำวิจัยนำร่อง

ระดับการรั่วซึม	0	1	2	3	รวม
Helioseal	3	-	1	2	6
Helioseal F	3	3	-	-	6

ภาคผนวก ข

ข้อมูลดิบของผลการวิจัยนำร่อง

ตารางที่ 22 ค่าแรงยึดเคียนของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟของฟันแต่ละซี่ในการทำวิจัยนำร่อง

No.	Shear bond strength (MPa)	
	Helioseal	Helioseal F
1	14.17	18.34
2	18.40	17.43
3	10.57	16.61
4	17.53	15.97

ตารางที่ 23 ค่าการรั่วซึมของเฮลิโอดิลและเฮลิโอดิลเอฟของฟันแต่ละซี่ในการทำวิจัยนำร่อง

วัสดุ	Mesial pit								Distal pit								Score (%)	Code
	M1				M2				D1				D2					
	B		L		B		L		B		L		B		L			
	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)		
H-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H-2	2.8	100	0	0	0	0	0	0	0.3	7	3.2	91	0	0	0	0	100	3
	2.8								4.2		3.5							
H-3	0	0	0	0	3.2	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	2
					5.6													
H-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	100	100	3
															3.0			
HF-1	0	0	0.2	6	0	0	0.4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1
			3.4				4.0											
HF-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HF-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HF-4	0	0	0.2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1
			1.3															
HF-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HF-6	0.2	6	0	0	0.3	8	0	0	0.4	11	0	0	0.2	7	0	0	11	1
	3.2				3.6				3.8				2.8					

ตารางที่ 24 ค่าการรั่วซึมของเฮลิโอดีลและเฮลิโอดีลเอฟอ่านผลครั้งที่ 2 ของการวิจัยนำร่อง

วัสดุ	Mesial pit								Distal pit								Score (%)	Code
	M1				M2				D1				D2					
	B		L		B		L		B		L		B		L			
	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)		
H-1	0.2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
	4.1																	
H-3	0	0	0.4	10	3.0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	2
			4.1		5.5													
HF-1	0	0	0	0	0	0	0.5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
							4.0											
HF-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การอ่านผลการรั่วซึมของการวิจัยนำร่อง โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

	ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1 Pearson Correlation	.974
Sig. (2-tailed)	.000
N	32

Correlation Coefficient = .974

ภาคผนวก ค

ข้อมูลดิบของผลการวิจัย

ตารางที่ 26 ค่าแรงยึดเหนี่ยวของเฮลิโอสิลและเฮลิโอสิลเอฟของฟันแต่ละซี่

No.	Shear bond strength (MPa)	
	Helioseal	Helioseal F
1	20.23	17.29
2	14.38	14.25
3	15.32	19.63
4	19.21	24.84
5	20.86	16.29
6	16.90	19.68
7	13.02	22.52
8	11.90	10.24
9	11.42	9.97
10	18.11	7.59
11	9.53	9.77
12	20.88	21.54
13	16.46	16.55
14	11.67	12.30
15	12.96	16.12

ตารางที่ 29 ค่าการรั่วซึมของเฮลิโอดิลและเฮลิโอดิลเอฟอ่านผลครั้งที่ 2 ในการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

วัสดุ	Mesial pit								Distal pit								Score (%)	Code	
	M1				M2				D1				D2						
	B		L		B		L		B		L		B		L				
	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)	grid	(%)			
H-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	12	0	0	2.5	100	100	3
												4.9				2.5			
H-5	0.7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	13	0	0	13	1
	5.5													3.1					
H-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	35	0	0	35	1
														3.1					
HF-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	6	4.5	100	0	0	100	3
												5.4		4.5					
HF-10	0	0	0	0	0	0	0.5	9	0	0	0.5	14	0	0	0.6	12	14	14	1
							5.4				3.7				5.0				
HF-11	1.2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	30	1.2	18	0	0	32	32	1
	3.7										6.0		6.8						

ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การอ่านผลการรั่วซึมของการวิจัยวันที่ 1 โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

	ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1 Pearson Correlation	1.000
Sig. (2-tailed)	.000
N	24

หมายเหตุ วันที่ 1 อ่านผลครั้งที่ 2 ในพื้นที่ H-4 H-5 และ HF-4

ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การอ่านผลการวิจัยซ้ำของการวิจัยวันที่ 2 โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

	ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1 Pearson Correlation	.998
Sig. (2-tailed)	.000
N	24

หมายเหตุ วันที่ 2 อ่านผลครั้งที่ 2 ในพื้นที่ H-13 HF-10 และ HF-11

ภาคผนวก ง

ส่วนประกอบของวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน

วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินไม่ผสมฟลูออไรด์บางชนิด เช่น

Helioseal-light cure-opaque

Bis-GMA, TGDMA	> 97 %
Titanium dioxide	2 %
Stabilizers, catalysts	< 1 %

Delton-light cure-opaque

Aromatic, aliphatic dimethacrylate monomers	96 %
Titanium dioxide, silicon dioxide	3 %
Initiators, stabilizers	1 %

วัสดุเคลือบหลุมและร่องฟันประเภทเรซินผสมฟลูออไรด์บางชนิด เช่น

Helioseal F-light cure-opaque

Bis-GMA, TGDMA, Urethane dimethacrylate	58.6 %
Fluorosilicate glass, Silicon dioxide	40.5 %
Titanium dioxide, Stabilizers, Catalysts	< 1 %

FluroShield-light cure-opaque

Urethane-modified Bis-GMA resin	
Sodium fluoride	2%
Barium glass	50 %
Photoinitiator, Dentin adhesive promotor, Titanium dioxide	

Delton Plus-light cure-opaque

Bis-GMA, TGDMA	58.87 %
Barium aluminofluoroboro silicate glass, Sodium fluoride	40.80 %
Titanium dioxide, Initiators, Stabilizers	< 1 %

Fissurit F

Bis-GMA resin
Hexandioldimethacrylate
Sodium fluoride
Silicon dioxide

Teethmate F-1

Triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA)
Hydrophobic dimethacrylate
2- Hydroxyethyl methacrylate (HEMA)
10- Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)
Methacryloyl fluoride- methyl methacrylate copolymer (MF-MMA)
dl-Camphorquinone

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาววรรณมา ไล่วฤกษ์มณี เกิดวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดพิจิตร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2538 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปีการศึกษา 2542 ปัจจุบันรับราชการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก

