



บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 ดิบุกที่เติมเข้าไปจะพบใน Second phase ที่อยู่บนโครงสร้างยูเทคติกในปริมาณที่สูงกว่าในโครงสร้างเนื้อพื้น และลักษณะของ Second phase จะมีรูปร่างกลมและมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อปริมาณดิบุกเพิ่มขึ้น

5.1.2 การเติมดิบุกตั้งแต่ 0.31-0.63% โดยน้ำหนัก ในเงินสเตอร์ลิง 935 สามารถเพิ่มความแข็งแรง ค่าความเค้นจุดครากและความต้านทานแรงดึงให้สูงขึ้นได้ทั้งในสภาพหล่อและบ่มเพิ่มความแข็งแรง

5.1.3 โลหะเงินสเตอร์ลิงและโลหะเงินสเตอร์ลิง 935-ทองแดง-ดิบุก ทุกส่วนผสม เมื่อนำไปอบเป็นสารละลายของแข็งเนื้อเดียวจะทำให้ค่าความแข็งแรงลดลงจากสภาพหล่อและพบว่าขนาดเกรนจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมีดิบุกมากขึ้น

5.1.4 การแพร่ของทองแดงที่เกิดขึ้นเมื่ออบเงินสเตอร์ลิงที่อุณหภูมิ 750 °C เวลา 1 ชม. จะทำให้ปริมาณทองแดงในชิ้นงานลดลงและยังเกิดชั้นออกไซด์ที่ผิว ซึ่งส่งผลให้สมบัติทางกล ต่าง ๆ ของชิ้นงานลดลง

5.1.5 ผิวชิ้นงานของเงินสเตอร์ลิงที่เติมดิบุก หลังอบมีสีขาวกว่าเมื่อเทียบกับเงินสเตอร์ลิงที่ไม่มีดิบุกที่มีสีดำคล้ำเนื่องจากเกิดทองแดงออกไซด์ได้ง่ายกว่า

5.1.6 อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมสำหรับบ่มเพิ่มความแข็งแรงในเงินสเตอร์ลิง Ag-7.35%Cu และ Ag-6.36%Cu คือ 350 °C เวลา 30 นาที ส่วนในเงินสเตอร์ลิงที่เติมดิบุกคือ 260 °C เวลา 120 นาที

5.1.7 โลหะเงินสเตอร์ลิง Ag-5.85%Cu-0.38%Sn เมื่ออบเป็นสารละลายของแข็งเนื้อเดียวที่อุณหภูมิ 750 °C เป็นเวลา 1 ชม. แล้วชุบลงในน้ำอย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้นบ่มเพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิ 260 °C เป็นเวลา 120 นาที จะมีค่าความเค้นจุดครากและค่าความต้านทานแรงดึง ดังนี้ 281.5 MPa และ 382.5 MPa ตามลำดับ และจะได้ค่า σ_y^2/E สูงที่สุด คือ 22 MJm⁻³ จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นโลหะเงินสำหรับสปริง

5.2 ข้อเสนอแนะ

- 5.2.1 วิธีการทดสอบหาค่ามอดุลัสยืดหยุ่นควรใช้วิธีการหาความถี่ธรรมชาติ
- 5.2.2 ในการพิจารณาความเป็นสปริง ควรหล่อชิ้นงานลึนสปริงมาทำการทดสอบด้วย
- 5.2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของชั้นออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่ผิวของชิ้นงานหลังอบ
- 5.2.4 ควรศึกษาโครงสร้างจุลภาคเพิ่มเติมโดยการทำ TEM