

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- กระทรวงอุตสาหกรรม, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, 2531
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2532 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว, กระทรวงอุตสาหกรรม, 2540
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการเก็บทำลายอุทกภัยกำจัด ฟุ้งทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531, กระทรวงอุตสาหกรรม, 2531
- ัชชวาล เศรษฐบุตร, คอนกรีตเทคโนโลยี, คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค, 2536
- นฤมล คินิมาน การทำตะกอนโลหะหนักจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียซีโอไซด์ให้เป็นก้อนด้วยปูนซีเมนต์และเกลืออลิกไนต์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
- บุญยง โล่ห้วงศ์วัฒน์, หลักการจัดการขยะและของเสียอันตราย เอกสารประกอบการเรียนวิชา Solid and Hazardous Waste Management, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
- บุญยง โล่ห้วงศ์วัฒน์, กากของเสียอันตราย (Hazardous Waste), เอกสารประกอบการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2539, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539.
- วินิต ช่อวิเชียร, คอนกรีตเทคโนโลยี, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
- สุวรรณา นทีวงศ์กิจ, การทำเสถียรกากตะกอนจากกระบวนการกลั่นน้ำมันเครื่องเก่าด้วยวิธีการเผา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
- อนุวัฒน์ ปูนพันธ์ฉาย, การทำตะกอนโลหะหนักซัลไฟด์ให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์และเกลืออลิกไนต์เป็นตัวประสาน โครงร่างวิทยานิพนธ์, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

## ภาษาอังกฤษ

- Amaral, S.P. Landfarming of oily wastes : design and operation. Wat.Sci.Tech. Vol 19 : 75 – 86, 1987.
- American Society for testing and Materials. Standard method of testing for compressive strength of hydraulic cement mortars (using 2 – in of 50 – mm cube specimens). C 109 – 86, Annual Book of ASTM Standards. Section 4, Vol 04.01 : 74 – 79, 1986.
- American Society for Testing and Materials. Standard specification for fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use as a mineral admixture in portland cement concrete. C618-85, Annual Book of ASTM Standards, Section 4, Vol 4 : 389 – 392, 1987.
- Barbosa, D. and Tesan, G. Degradation of oil by land disposal. Wat. Sci. Tech., Vol.19,No.8 : 99-105, 1987.
- Bishop, P.L. Leaching of inorganic hazardous constituents forms stabilized/solidified hazardous wastes. Hazardous Waste & Hazardous Material, Vol 5 : 129 – 143, 1988.
- Brunner, C.R. Hazardous Waste Incineration 2<sup>nd</sup> ed. Mc Graw-Hill Inc : 249-261, 1993
- Bush, B.L. and Levine, G. The general and management of wastes and secondary materials in the petroleum refining industry. Hazardous Waste & Hazardous Materials. Vol.9 : 197 – 198, 1992.
- Ching-Lung, Ch. Solidification of heavy metals cement and rice husk asks. Master's Thesis, Asian Institute of Technology, 1990.
- Claudio, JR. Solidification of metal finishing slurry with cement. Wat. Sci. tech., Vol. 24 : 193 – 200, 1991.
- Engineering – Science Co.Ltd., Thai DCI Co. Ltd. and Systems Engineering Co.Ltd, National Hazardous Waste Management Plan. Office of the National Environment Board, Ministry of Science. Technology and Energy, Kingdom of Thailand, 1989.
- Loehr, R.C., Martin, JR. and Neuhauser, E.F. Land treatment of an aged oily sludge-organic loss and change in soil characteristics. Wat. Res. Vol. 26 : 805-815, 1992.
- Morgan, D.S., Novoa, J.I. and Halff, A.H. Oil sludge solidification using cement kiln dust. Journal of Environmental Engineering. Vol. 110 : 935 – 948, 1984.

- Musser, D.T. and Smith, R.L. Case study : in situ solidification fixation of oil field production fluids – a novel technique. Proceedings of The 39<sup>th</sup> . Industrial Waste Conference. Purdue University. : 37 – 43, 1984.
- Rijal, S.P. Solidification of laboratory wastes using cementitious binders. Master's Thesis, Asian Institute of Technology, Bangkok Thailand, 1990.
- Sollars, C.J. and Pery, R. Cement-based stabilization of wastes : Practical and theoretical considerations. Journal of the Institution of Water and Environment Management., Vol. 3 : 125 – 131, 1989.
- Shuckrow, A.J., Pajak, A.P. and Touhill, C.J. Hazardous wastes leachate management manual. Park Ridge ,N.J. : Noyes Data Corporation, 1982.
- Spearman, M.K. and Zagula, S.J. The development of a waste minimization program at amoco oil company. Wat. Sci. Tech., Vol. 25 : 107 – 116, 1992.
- UNEP., Environmental management practices in oil refineries and terminals. UNEP- Industry & Environment Overview Series., 1992.
- US.EPA. Code of federal regulation Parts 260 to 299. Office of the Federal Register Nation Archives and Records Administration, 1992.

ภาคผนวก


**ภาคผนวก ก.**

**ภาพถ่ายก่อนตัวอย่าง**



กากตะกอนน้ำมันเตา

รูปที่ 1 กากตะกอนน้ำมันเตา



รูปที่ 2 ซีเมนต์ที่ได้จากการเผาตะกอนน้ำมันเตาที่ 400 , 800 และ 1200° C



รูปที่ 3 ก้อนตัวอย่างของซีเมนต์กากตะกอนน้ำมันเตา ที่ 400° C ระยะเวลาบ่ม 7 และ 28 วัน



รูปที่ 4 ก้อนตัวอย่างของซีเมนต์จากตะกอนน้ำมันเตา ที่  $800^{\circ}\text{C}$  ระยะเวลาบ่ม 7 และ 28 วัน



รูปที่ 5 ก้อนตัวอย่างของซีเมนต์จากตะกอนน้ำมันเตา ที่  $1200^{\circ}\text{C}$  ระยะเวลาบ่ม 7 และ 28 วัน




ภาคผนวก ข.

อุปกรณ์และเครื่องมือ




รูปที่ 1 เตาเผาที่ใช้ในการเผาไล่สารไฮโดรคาร์บอน ที่จังหวัดสมุทรสาคร



รูปที่ 2 เตาเผาที่ใช้เผาากตะกอนน้ำมันเตาที่  $400^{\circ}\text{C}$  ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 3 เตาเผาใช้เผาากตะกอนน้ำมันเตาที่ 800 และ 1200°C ที่ภาควิชาวัสดุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4 แบบหล่อก้อนตัวอย่าง



รูปที่ 5 เครื่องกรองใช้กรองสารละลายที่ผ่านการสกัดสารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6



รูปที่ 6 เตาความร้อนและตู้ดูดควันที่ใช้ในการทำ digest

ภาคผนวก ค.

ข้อมูลผลการทดลอง

ตาราง ผ - 1 ค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา

ที่อุณหภูมิ 400<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	กำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กากตะกอน									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน
					มาตรฐาน					มาตรฐาน
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10										
ปูนซีเมนต์	10.80	12.00	9.20	10.67	1.4048	13.40	12.00	11.60	12.33	0.9452
ปูนขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	1.00	2.00	2.00	1.67	0.5774
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	5.00	7.20	5.80	6.00	1.1136	8.00	8.80	6.20	7.67	1.3317
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	5.20	4.00	4.80	4.67	0.6110	5.20	6.00	6.80	6.00	0.8000
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	3.20	4.00	3.00	3.40	0.5292	3.80	4.00	5.20	4.33	0.7572
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30										
ปูนซีเมนต์	71.40	68.80	73.80	71.33	2.5007	76.20	72.60	78.20	75.67	2.8378
ปูนขาว	2.20	3.20	4.80	3.40	1.3115	4.20	6.20	7.00	5.80	1.4422
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	43.40	41.00	44.60	43.00	1.8330	48.80	46.20	46.00	47.00	1.5620
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	51.80	49.20	53.00	51.33	1.9425	52.20	53.20	55.60	53.67	1.7474
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	39.20	40.00	36.80	38.67	1.6653	44.00	43.40	40.60	42.67	1.8148
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50										
ปูนซีเมนต์	116.80	121.80	119.40	119.33	2.5007	123.40	126.00	130.60	126.67	3.6460
ปูนขาว	6.40	7.00	9.20	7.53	1.4742	10.40	8.60	8.00	9.00	1.2490
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	72.40	74.00	76.60	74.33	2.1197	79.40	75.80	77.00	77.40	1.8330
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	84.00	85.80	82.40	84.07	1.7010	90.40	88.60	92.20	90.40	1.8000
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	76.00	78.20	79.80	78.00	1.9079	84.40	86.00	86.80	85.73	1.2220



ตาราง ผ - 2 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา

ที่อุณหภูมิ 400<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	ความหนาแน่นที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กากตะกอน									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	1.912	1.928	1.982	1.941	0.0367	1.904	1.920	1.968	1.931	0.0333
ปูนขาว	1.776	1.806	1.792	1.791	0.0150	1.752	1.768	1.784	1.768	0.0160
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	1.860	1.857	1.905	1.874	0.0269	1.808	1.840	1.853	1.834	0.0232
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	1.795	1.800	1.832	1.809	0.0201	1.752	1.750	1.798	1.767	0.0272
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	1.860	1.892	1.857	1.870	0.0194	1.819	1.864	1.832	1.838	0.0232
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	2.080	2.044	2.091	2.072	0.0246	2.032	2.064	2.048	2.048	0.0160
ปูนขาว	1.760	1.784	1.798	1.781	0.0192	1.761	1.758	1.792	1.770	0.0188
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	1.952	1.984	1.996	1.977	0.0227	1.968	1.936	1.985	1.963	0.0249
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	1.861	1.820	1.832	1.838	0.0211	1.851	1.821	1.836	1.836	0.0150
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	2.012	1.998	2.016	2.009	0.0095	1.964	1.996	2.009	1.990	0.0232
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	2.184	2.178	2.192	2.185	0.0070	2.139	2.176	2.194	2.170	0.0280
ปูนขาว	1.876	1.905	1.917	1.899	0.0211	1.848	1.880	1.896	1.875	0.0244
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	2.083	2.120	2.088	2.097	0.0201	2.042	2.074	2.090	2.069	0.0244
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	1.968	1.992	2.003	1.988	0.0179	1.944	1.976	1.984	1.968	0.0212
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	2.051	2.080	2.084	2.072	0.0180	2.063	2.116	2.018	2.066	0.0491

ตาราง ผ - 3 ค่าโลหะหนักโครเมียมในน้ำสกัดของก้อนตัวอย่างที่ทำให้เสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาจากตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 400<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ  
 ในขั้นตอนการหาสัดส่วนผสมเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	ค่าpHในน้ำสกัด								ค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำสกัด									
	บ่ม 7 วัน				บ่ม 28 วัน				บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	มก./ล.				มก./ล.				มก./ล.					มก./ล.				
	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10																		
ปูนซีเมนต์	10.69	10.64	10.72	10.68	10.50	10.45	10.53	10.49	1.21	1.20	1.18	1.20	0.0153	1.14	1.12	1.13	1.13	0.0100
ปูนขาว	10.80	10.74	10.79	10.78	10.56	10.60	10.52	10.56	0.86	0.84	0.82	0.84	0.0200	0.82	0.78	0.78	0.79	0.0231
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	10.74	10.76	10.68	10.73	10.58	10.50	10.53	10.54	1.05	1.04	1.03	1.04	0.0133	0.99	0.97	0.98	0.98	0.0087
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	10.90	10.81	10.87	10.86	10.68	10.58	10.64	10.63	0.92	0.90	0.88	0.90	0.0200	0.87	0.83	0.85	0.85	0.0200
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	10.98	11.01	10.92	10.97	10.79	10.73	10.69	10.74	0.74	0.72	0.70	0.72	0.0200	0.69	0.67	0.68	0.68	0.0060
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30																		
ปูนซีเมนต์	11.10	11.03	11.09	11.07	10.98	10.93	10.96	10.96	1.05	1.06	1.12	1.08	0.0379	1.01	1.02	1.02	1.02	0.0058
ปูนขาว	11.20	11.31	11.24	11.25	11.04	10.98	11.06	11.03	0.74	0.75	0.78	0.76	0.0221	0.69	0.71	0.73	0.71	0.0200
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	11.12	11.19	11.09	11.13	10.93	10.98	10.90	10.94	0.91	0.92	0.97	0.94	0.0329	0.87	0.91	0.89	0.89	0.0201
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	11.34	11.40	11.31	11.35	11.18	11.24	11.16	11.19	0.79	0.80	0.84	0.81	0.0285	0.77	0.75	0.76	0.76	0.0100
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.45	11.51	11.42	11.46	11.24	11.28	11.22	11.25	0.63	0.64	0.67	0.65	0.0228	0.59	0.61	0.62	0.61	0.0157
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50																		
ปูนซีเมนต์	11.25	11.31	11.21	11.26	11.09	11.12	11.06	11.09	0.94	0.96	0.96	0.95	0.0115	0.90	0.90	0.91	0.90	0.0058
ปูนขาว	11.49	11.52	11.43	11.48	11.31	11.34	11.26	11.30	0.66	0.65	0.67	0.66	0.0119	0.63	0.62	0.64	0.63	0.0094
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	11.37	11.35	11.41	11.38	11.20	11.15	11.23	11.19	0.82	0.83	0.84	0.83	0.0089	0.78	0.76	0.79	0.78	0.0164
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	11.60	11.57	11.52	11.56	11.39	11.35	11.29	11.34	0.71	0.72	0.70	0.71	0.0112	0.68	0.66	0.64	0.66	0.0184
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.66	11.72	11.63	11.67	11.51	11.46	11.53	11.50	0.56	0.58	0.54	0.56	0.0189	0.54	0.52	0.55	0.54	0.0141

ตาราง ผ - 4 ค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่ทำให้เสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะกอน้ำมันเตา  
ที่อุณหภูมิ 800° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	กำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์ภาชนะกอน									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	15.20	15.00	16.80	15.67	0.9866	22.40	19.60	23.00	21.67	1.8148
ปูนขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	2.20	3.00	3.40	2.87	0.6110
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	7.20	8.00	8.20	7.80	0.5292	10.40	8.00	7.80	8.73	1.4468
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	7.00	6.20	6.00	6.40	0.5292	8.40	6.00	7.80	7.40	1.2490
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	4.00	4.80	5.40	4.73	0.7024	5.60	6.80	5.80	6.07	0.6429
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	104.60	100.60	105.80	103.67	2.7227	115.20	119.00	117.40	117.20	1.9079
ปูนขาว	2.00	2.40	3.00	2.47	0.5033	5.20	5.00	4.00	4.73	0.6429
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	55.60	57.80	58.80	57.40	1.6371	63.60	61.40	65.00	63.33	1.8148
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	73.40	74.00	69.80	72.40	2.2716	75.20	76.80	78.00	76.67	1.4048
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	45.00	43.40	47.60	45.33	2.1197	49.60	50.80	52.00	50.80	1.2000
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	172.40	174.60	169.00	172.00	2.8213	179.80	184.00	177.20	180.33	3.4312
ปูนขาว	5.00	4.00	5.20	4.73	0.6429	6.40	5.00	5.80	5.73	0.7024
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	94.60	97.20	95.60	95.80	1.3115	101.40	103.00	102.80	102.40	0.8718
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	103.80	100.40	104.20	102.80	2.0881	109.20	112.00	107.80	109.67	2.1385
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	82.40	84.00	80.60	82.33	1.7010	86.20	88.00	87.00	87.07	0.9018

ตาราง ผ - 5 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะกึ่งนํ้ามันเตา ที่อุณหภูมิ 800<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	ความหนาแน่นที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กึ่งนํ้ามันเตา									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	1.984	1.965	1.976	1.975	0.0095	1.960	1.941	1.976	1.959	0.0175
ปูนขาว	1.760	1.764	1.784	1.769	0.0129	1.752	1.720	1.744	1.739	0.0167
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยนํ้าหนัก)	1.868	1.909	1.885	1.887	0.0206	1.840	1.860	1.872	1.857	0.0162
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	1.856	1.786	1.864	1.835	0.0429	1.736	1.756	1.778	1.757	0.0210
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	1.834	1.844	1.865	1.848	0.0158	1.819	1.824	1.835	1.826	0.0082
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	2.048	2.028	2.054	2.043	0.0136	2.012	2.023	2.030	2.022	0.0091
ปูนขาว	1.762	1.750	1.870	1.794	0.0661	1.770	1.748	1.792	1.770	0.0220
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยนํ้าหนัก)	1.958	1.976	2.008	1.981	0.0253	1.934	1.964	1.921	1.940	0.0221
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	1.902	1.925	1.952	1.926	0.0250	1.860	1.881	1.836	1.859	0.0225
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	1.986	2.006	1.972	1.988	0.0171	1.968	1.987	1.942	1.966	0.0226
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	2.169	2.186	2.142	2.166	0.0222	2.140	2.153	2.178	2.157	0.0193
ปูนขาว	1.856	1.968	1.876	1.900	0.0597	1.846	1.868	1.878	1.864	0.0164
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยนํ้าหนัก)	2.080	2.056	2.102	2.079	0.0230	2.032	2.064	2.051	2.049	0.0161
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	1.962	1.980	1.958	1.967	0.0117	1.944	1.964	1.931	1.946	0.0166
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	2.130	2.081	2.108	2.106	0.0245	2.062	2.084	2.135	2.094	0.0374

ตาราง ผ - 6 ค่าโลหะหนักโครเมียมในน้ำสกัดของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาคตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 800° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ  
 ในขั้นตอนการหาสัดส่วนผสมเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	ค่า pH ในน้ำสกัด								ค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำสกัด										
	บ่ม 7 วัน				บ่ม 28 วัน				บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน					
									มก./ล.					มก./ล.					
	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
<b>วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ 10</b>																			
ปูนซีเมนต์	10.80	10.72	10.82	10.78	10.54	10.63	10.62	10.60	1.18	1.16	1.18	1.17	0.0115	1.12	1.10	1.13	1.12	0.0153	
ปูนขาว	10.96	11.01	10.94	10.97	10.77	10.82	10.74	10.78	0.83	0.82	0.81	0.82	0.0109	0.79	0.78	0.80	0.79	0.0108	
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	10.86	10.89	10.80	10.85	10.67	10.61	10.64	10.64	1.03	1.01	1.02	1.02	0.0087	0.98	0.96	0.99	0.97	0.0133	
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	11.01	11.08	10.98	11.02	10.84	10.90	10.82	10.85	0.87	0.88	0.89	0.88	0.0108	0.84	0.83	0.86	0.84	0.0150	
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.18	11.22	11.14	11.18	11.01	11.06	10.98	11.02	0.71	0.69	0.72	0.71	0.0156	0.69	0.65	0.68	0.67	0.0213	
<b>วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ 30</b>																			
ปูนซีเมนต์	11.06	11.12	11.05	11.08	10.88	10.93	10.86	10.89	1.03	1.07	1.06	1.05	0.0208	1.01	0.99	1.01	1.00	0.0115	
ปูนขาว	11.46	11.49	11.39	11.45	11.20	11.30	11.24	11.25	0.72	0.75	0.76	0.74	0.0216	0.71	0.69	0.72	0.71	0.0155	
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	11.33	11.40	11.30	11.34	11.13	11.19	11.17	11.16	0.92	0.93	0.90	0.92	0.0169	0.89	0.85	0.88	0.87	0.0210	
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	11.46	11.57	11.48	11.50	11.31	11.39	11.26	11.32	0.78	0.81	0.80	0.80	0.0157	0.77	0.74	0.76	0.76	0.0156	
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.64	11.62	11.70	11.65	11.48	11.52	11.46	11.49	0.61	0.66	0.64	0.64	0.0252	0.61	0.60	0.61	0.61	0.0070	
<b>วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ 50</b>																			
ปูนซีเมนต์	11.19	11.22	11.16	11.19	10.98	10.94	11.01	10.98	0.93	0.94	0.92	0.93	0.0100	0.86	0.88	0.87	0.87	0.0100	
ปูนขาว	11.64	11.63	11.70	11.66	11.48	11.43	11.50	11.47	0.67	0.66	0.65	0.66	0.0110	0.59	0.64	0.61	0.61	0.0250	
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	11.43	11.39	11.45	11.42	11.26	11.21	11.25	11.24	0.81	0.83	0.79	0.81	0.0200	0.73	0.79	0.75	0.76	0.0306	
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	11.71	11.66	11.68	11.68	11.49	11.43	11.45	11.46	0.70	0.72	0.68	0.70	0.0200	0.65	0.68	0.64	0.66	0.0209	
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.85	11.86	11.81	11.84	11.66	11.60	11.62	11.63	0.56	0.59	0.54	0.56	0.0251	0.51	0.54	0.53	0.53	0.0150	

ตาราง ผ - 7 ค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่ทำให้เสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตา ที่อุณหภูมิ 1,200° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	กำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กากตะกอน									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10										
ปูนซีเมนต์	22.80	25.00	25.20	24.33	1.3317	29.60	31.40	28.00	29.67	1.7010
ปูนขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	5.20	4.40	7.00	5.53	1.3317
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	11.40	13.00	10.00	11.47	1.5011	13.40	16.00	12.00	13.80	2.0298
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	9.20	8.00	8.80	8.67	0.6110	10.20	11.00	13.80	11.67	1.8903
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	5.20	7.00	7.20	6.47	1.1015	9.40	10.20	10.00	9.87	0.4163
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30										
ปูนซีเมนต์	124.80	120.40	126.00	123.73	2.9484	137.40	132.00	138.60	136.00	3.5157
ปูนขาว	2.40	1.80	2.60	2.27	0.4163	3.60	2.60	5.00	3.73	1.2055
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	65.20	63.80	67.00	65.33	1.6042	72.40	68.80	69.80	70.33	1.8583
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	78.20	80.00	80.80	79.67	1.3317	84.20	86.80	85.00	85.33	1.3317
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	59.60	63.00	61.40	61.33	1.7010	64.20	65.00	66.80	65.33	1.3317
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50										
ปูนซีเมนต์	212.40	206.00	208.60	209.00	3.2187	218.80	223.20	225.00	222.33	3.1896
ปูนขาว	5.40	4.60	6.20	5.40	0.8000	7.40	6.20	8.00	7.20	0.9165
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	114.20	112.00	110.80	112.33	1.7243	121.20	117.00	123.80	120.67	3.4312
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	123.40	125.60	128.00	125.67	2.3007	131.40	132.00	133.80	132.40	1.2490
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	104.20	103.80	102.00	103.33	1.1719	110.40	112.00	114.80	112.40	2.2271

ตาราง ผ - 8 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะก่อนนำมันเตา

ที่อุณหภูมิ 1,200° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	ความหนาแน่นที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์ก่อกอง									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	2.211	2.250	2.099	2.187	0.0784	2.102	2.109	2.142	2.118	0.0214
ปูนขาว	1.980	1.815	2.002	1.932	0.1022	1.892	1.864	1.945	1.900	0.0411
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	2.045	2.005	2.056	2.035	0.0268	2.026	1.994	2.087	2.036	0.0472
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	2.064	2.094	2.041	2.066	0.0266	2.058	2.025	2.088	2.057	0.0315
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	2.046	1.990	2.061	2.032	0.0374	2.012	2.043	1.998	2.018	0.0230
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	2.230	2.104	2.215	2.183	0.0688	2.180	2.155	2.205	2.180	0.0250
ปูนขาว	1.941	1.993	1.955	1.963	0.0269	1.946	1.891	1.978	1.938	0.0440
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	2.079	2.102	2.056	2.079	0.0230	2.046	2.063	2.110	2.073	0.0332
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	2.150	2.130	2.110	2.130	0.0200	2.100	2.117	2.149	2.122	0.0249
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	2.080	2.120	2.058	2.086	0.0314	2.048	2.075	2.118	2.080	0.0353
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	2.169	2.286	2.142	2.199	0.0765	2.240	2.163	2.178	2.194	0.0408
ปูนขาว	1.959	1.978	1.928	1.955	0.0252	1.988	1.968	1.878	1.945	0.0586
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	2.124	2.150	2.172	2.149	0.0240	2.128	2.135	2.157	2.140	0.0151
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	2.200	2.182	2.225	2.202	0.0216	2.167	2.194	2.205	2.189	0.0196
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	2.102	2.174	2.196	2.157	0.0492	2.115	2.123	2.165	2.134	0.0269

ตาราง ผ-9 ค่าโลหะหนักโครเมียมในน้ำสกัดของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาจากตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 1,200<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ  
ในขั้นตอนการหาสัดส่วนผสมเบื้องต้น

ชนิดวัสดุประสาน	ค่า pH ในน้ำสกัด								ค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำสกัด									
	บ่ม 7 วัน				บ่ม 28 วัน				บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
									มก./ล.					มก./ล.				
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ10	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	10.67	10.69	10.63	10.66	10.48	10.50	10.42	10.47	1.16	1.20	1.09	1.15	0.0557	1.05	1.14	1.09	1.09	0.0451
ปูนขาว	10.86	10.89	10.81	10.85	10.65	10.70	10.63	10.66	0.82	0.85	0.77	0.81	0.0393	0.74	0.80	0.77	0.77	0.0318
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	10.75	10.70	10.78	10.74	10.52	10.57	10.51	10.53	1.01	1.05	0.95	1.00	0.0486	0.92	1.00	0.95	0.95	0.0394
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	10.92	10.96	10.90	10.93	10.76	10.70	10.71	10.72	0.87	0.90	0.82	0.87	0.0420	0.79	0.86	0.82	0.82	0.0340
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.07	11.10	11.02	11.06	10.89	10.90	10.85	10.88	0.70	0.73	0.66	0.69	0.0336	0.63	0.69	0.66	0.66	0.0272
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ30	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	10.96	10.99	10.95	10.97	10.79	10.81	10.74	10.78	1.03	1.05	1.02	1.03	0.0153	0.98	0.99	0.99	0.99	0.0058
ปูนขาว	11.33	11.35	11.29	11.32	11.13	11.09	11.15	11.12	0.73	0.74	0.72	0.73	0.0108	0.68	0.70	0.71	0.70	0.0151
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	11.16	11.10	11.12	11.13	10.98	10.93	11.01	10.97	0.90	0.92	0.89	0.90	0.0133	0.88	0.84	0.86	0.86	0.0202
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	11.42	11.38	11.41	11.40	11.22	11.17	11.24	11.21	0.78	0.80	0.76	0.78	0.0201	0.72	0.75	0.77	0.75	0.0250
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.56	11.58	11.49	11.54	11.37	11.39	11.32	11.36	0.62	0.61	0.64	0.62	0.0151	0.57	0.60	0.62	0.60	0.0251
วัสดุประสานต่อตะกอนร้อยละ50	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ปูนซีเมนต์	11.14	11.10	11.16	11.13	10.96	10.92	10.98	10.95	0.91	0.89	0.95	0.92	0.0306	0.87	0.91	0.84	0.87	0.0351
ปูนขาว	11.54	11.56	11.58	11.56	11.32	11.39	11.37	11.36	0.64	0.63	0.67	0.65	0.0215	0.61	0.64	0.59	0.62	0.0248
ปูนซีเมนต์ต่อปูนขาว(1:1โดยน้ำหนัก)	11.31	11.35	11.32	11.33	11.15	11.18	11.14	11.16	0.79	0.78	0.83	0.80	0.0267	0.76	0.79	0.73	0.76	0.0307
ปูนซีเมนต์+NaOH 10%	11.62	11.64	11.58	11.61	11.43	11.39	11.45	11.42	0.69	0.67	0.72	0.69	0.0230	0.66	0.69	0.63	0.66	0.0265
ปูนซีเมนต์+NaOH 20%	11.78	11.73	11.74	11.75	11.54	11.57	11.58	11.56	0.55	0.54	0.57	0.55	0.0185	0.53	0.55	0.51	0.53	0.0212



ตาราง ผ - 10 การทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่ทำให้เสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะกึ่งนํ้ามันเต  
ที่อุณหภูมิ 400° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	กำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กึ่งนํ้ามันเต									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 13	15.20	17.00	14.80	15.67	1.1719	18.20	21.80	19.00	19.67	1.8903
ร้อยละ 15	22.40	19.00	17.60	19.67	2.4685	24.20	22.00	20.80	22.33	1.7243
ร้อยละ 17	26.20	24.00	22.80	24.33	1.7243	28.20	29.40	26.40	28.00	1.5100
ร้อยละ 20	29.80	28.00	31.40	29.73	1.7010	30.80	32.00	34.40	32.40	1.8330
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยนํ้าหนัก)ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 20	11.20	12.80	14.00	12.67	1.4048	14.20	14.00	12.80	13.67	0.7572
ร้อยละ 23	17.80	19.00	16.20	17.67	1.4048	22.00	20.00	19.20	20.40	1.4422
ร้อยละ 25	22.80	24.20	23.00	23.33	0.7572	28.20	23.80	25.20	25.73	2.2480
ร้อยละ 27	29.00	26.20	31.00	28.73	2.4111	30.60	34.20	29.20	31.33	2.5794
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ10% ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 13	6.20	7.00	6.80	6.67	0.4163	7.20	10.00	9.00	8.733	1.4189
ร้อยละ 15	8.00	11.20	9.80	9.67	1.6042	11.20	10.80	12.00	11.333	0.6110
ร้อยละ 17	10.80	15.00	12.20	12.67	2.1385	14.00	15.00	11.20	13.400	1.9698
ร้อยละ 20	17.00	18.80	19.20	18.33	1.1719	21.00	22.00	19.20	20.733	1.4189
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ20% ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 20	11.20	12.80	12.60	12.20	0.8718	12.20	14.80	13.20	13.400	1.3115
ร้อยละ 23	17.20	16.00	15.80	16.33	0.7572	18.20	17.00	20.80	18.667	1.9425
ร้อยละ 25	23.20	20.80	20.00	21.33	1.6653	26.40	24.20	21.60	24.067	2.4028
ร้อยละ 27	29.00	28.40	30.60	29.33	1.1372	34.20	30.80	32.00	32.333	1.7243

ตาราง ผ - 11 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาจากตะกอนน้ำมันเตา  
ที่อุณหภูมิ 400° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	ความหนาแน่นที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์จากตะกอน									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 13	1.931	1.937	1.920	1.929	0.0086	1.923	1.928	1.910	1.921	0.0091
ร้อยละ 15	1.952	1.945	1.960	1.952	0.0075	1.943	1.937	1.950	1.943	0.0064
ร้อยละ 17	1.970	1.964	1.985	1.973	0.0108	1.962	1.957	1.977	1.966	0.0105
ร้อยละ 20	2.015	2.021	2.010	2.015	0.0055	2.007	2.012	2.002	2.007	0.0050
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 20	1.924	1.920	1.931	1.925	0.0056	1.916	1.912	1.923	1.917	0.0055
ร้อยละ 23	1.932	1.936	1.924	1.931	0.0061	1.924	1.917	1.925	1.922	0.0044
ร้อยละ 25	1.940	1.948	1.931	1.940	0.0085	1.941	1.932	1.921	1.931	0.0100
ร้อยละ 27	1.949	1.954	1.941	1.948	0.0066	1.935	1.946	1.941	1.941	0.0056
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ10%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 13	1.811	1.806	1.817	1.811	0.0055	1.803	1.793	1.807	1.801	0.0072
ร้อยละ 15	1.813	1.820	1.804	1.812	0.0080	1.805	1.810	1.791	1.802	0.0098
ร้อยละ 17	1.814	1.819	1.808	1.814	0.0055	1.804	1.811	1.798	1.804	0.0065
ร้อยละ 20	1.816	1.806	1.825	1.816	0.0095	1.806	1.798	1.815	1.806	0.0085
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ20%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ร้อยละ 20	1.879	1.884	1.872	1.878	0.0060	1.861	1.873	1.868	1.867	0.0059
ร้อยละ 23	1.891	1.896	1.884	1.890	0.0060	1.880	1.885	1.871	1.878	0.0069
ร้อยละ 25	1.918	1.923	1.911	1.917	0.0060	1.914	1.906	1.900	1.907	0.0072
ร้อยละ 27	1.931	1.921	1.939	1.930	0.0090	1.919	1.909	1.929	1.919	0.0098

ตาราง ผ - 12 ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักโครเมียมในน้ำสกัดของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาจากตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 400° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ

ในขั้นตอนการหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	pH ในน้ำสกัด								ค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำสกัด ( มก./ล. )									
	บ่ม 7 วัน				บ่ม 28 วัน				บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน																		
ร้อยละ 13	10.76	10.79	10.80	10.78	10.58	10.62	10.61	10.60	1.18	1.16	1.14	1.16	0.0200	1.17	1.15	1.12	1.15	0.0252
ร้อยละ 15	10.83	10.91	10.85	10.86	10.68	10.70	10.64	10.67	1.14	1.13	1.15	1.14	0.0100	1.14	1.12	1.10	1.12	0.0200
ร้อยละ 17	10.92	10.95	10.87	10.91	10.72	10.76	10.70	10.73	1.10	1.09	1.12	1.10	0.0153	1.05	1.09	1.08	1.07	0.0208
ร้อยละ 20	10.97	11.01	10.95	10.98	10.78	10.82	10.77	10.79	1.09	1.10	1.07	1.09	0.0153	1.01	1.05	1.03	1.03	0.0200
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน																		
ร้อยละ 20	11.01	10.99	11.05	11.02	10.84	10.79	10.86	10.83	0.97	0.94	0.93	0.95	0.0208	0.93	0.89	0.90	0.91	0.0208
ร้อยละ 23	11.07	11.13	11.05	11.08	10.91	10.93	10.87	10.90	0.93	0.97	0.91	0.94	0.0306	0.88	0.86	0.91	0.88	0.0252
ร้อยละ 25	11.13	11.15	11.09	11.12	10.94	10.89	10.96	10.93	0.92	0.91	0.94	0.92	0.0153	0.89	0.84	0.90	0.88	0.0321
ร้อยละ 27	11.15	11.19	11.14	11.16	10.97	10.99	10.92	10.96	0.93	0.91	0.90	0.91	0.0153	0.91	0.86	0.81	0.86	0.0500
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ10% ต่อตะกอน																		
ร้อยละ 13	10.98	10.93	11.01	10.97	10.74	10.79	10.72	10.75	0.91	0.90	0.87	0.89	0.0208	0.85	0.82	0.87	0.85	0.0252
ร้อยละ 15	11.04	11.09	11.01	11.05	10.86	10.91	10.82	10.86	0.88	0.87	0.85	0.87	0.0153	0.81	0.80	0.86	0.82	0.0321
ร้อยละ 17	11.08	11.13	11.06	11.09	10.96	10.93	10.89	10.93	0.83	0.84	0.82	0.83	0.0100	0.80	0.79	0.81	0.80	0.0100
ร้อยละ 20	11.15	11.20	11.12	11.16	10.96	10.97	11.03	10.99	0.83	0.82	0.81	0.82	0.0100	0.74	0.80	0.76	0.77	0.0306
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ20% ต่อตะกอน																		
ร้อยละ 20	11.26	11.22	11.31	11.26	11.05	11.01	11.06	11.04	0.74	0.70	0.68	0.71	0.0306	0.67	0.65	0.66	0.66	0.0100
ร้อยละ 23	11.34	11.36	11.29	11.33	11.09	11.15	11.07	11.10	0.67	0.68	0.69	0.68	0.0100	0.64	0.66	0.65	0.65	0.0100
ร้อยละ 25	11.38	11.41	11.33	11.37	11.16	11.20	11.10	11.15	0.67	0.66	0.69	0.67	0.0153	0.64	0.63	0.62	0.63	0.0100
ร้อยละ 27	11.38	11.43	11.37	11.39	11.19	11.23	11.15	11.19	0.67	0.65	0.64	0.65	0.0153	0.63	0.61	0.60	0.61	0.0153

ตาราง ผ - 13 การทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่หาเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผากากตะกอน

น้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 800 ° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ ในขั้นตอนการหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	กำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กากตะกอน										
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน					
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.					
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ร้อยละ	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
ร้อยละ	5	4.20	5.00	4.00	4.40	0.5292	7.20	4.80	5.00	5.67	1.3317
ร้อยละ	7	9.20	7.00	10.00	8.73	1.5535	11.80	11.40	9.20	10.80	1.4000
ร้อยละ	10	18.00	15.20	16.00	16.40	1.4422	21.40	16.60	18.00	18.67	2.4685
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ร้อยละ	13	11.20	9.00	9.20	9.80	1.2166	12.20	10.00	12.80	11.67	1.4742
ร้อยละ	15	14.00	11.80	11.20	12.33	1.4742	14.60	12.20	13.20	13.33	1.2055
ร้อยละ	17	18.20	15.00	16.80	16.67	1.6042	23.40	17.00	18.80	19.73	3.3005
ร้อยละ	20	23.20	21.80	19.00	21.33	2.1385	25.40	21.80	26.20	24.47	2.3438
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 10%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ร้อยละ	13	11.20	11.80	9.00	10.67	1.4742	13.40	12.00	12.80	12.73	0.7024
ร้อยละ	15	14.80	12.20	12.00	13.00	1.5620	15.20	13.80	12.40	13.80	1.4000
ร้อยละ	17	24.40	20.80	20.00	21.73	2.3438	26.40	22.80	21.20	23.47	2.6633
ร้อยละ	20	32.80	35.00	30.20	32.67	2.4028	37.00	36.00	32.40	35.13	2.4194
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 20%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ร้อยละ	13	7.20	8.00	4.80	6.67	1.6653	8.40	8.00	9.00	8.47	0.5033
ร้อยละ	15	11.00	12.00	8.20	10.40	1.9698	12.40	13.00	10.00	11.80	1.5875
ร้อยละ	17	12.00	13.40	12.80	12.73	0.7024	13.40	13.80	14.00	13.73	0.3055
ร้อยละ	20	17.00	20.40	22.00	19.80	2.5534	24.40	25.00	20.20	23.20	2.6153

ตาราง ผ - 14 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาจากตะกอนน้ำมันเตา  
ที่อุณหภูมิ 800° C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาค่าส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	ความหนาแน่นที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์จากตะกอน										
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน					
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.					
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ร้อยละ	3	1.940	1.942	1.950	1.944	0.0053	1.926	1.928	1.936	1.930	0.0053
ร้อยละ	5	1.949	1.953	1.947	1.950	0.0031	1.935	1.939	1.933	1.936	0.0030
ร้อยละ	7	1.965	1.970	1.958	1.964	0.0060	1.951	1.956	1.944	1.951	0.0060
ร้อยละ	10	1.980	1.968	1.975	1.974	0.0060	1.961	1.974	1.944	1.960	0.0150
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ร้อยละ	13	1.880	1.868	1.866	1.871	0.0076	1.872	1.831	1.849	1.851	0.0210
ร้อยละ	15	1.884	1.890	1.879	1.884	0.0055	1.876	1.882	1.871	1.877	0.0055
ร้อยละ	17	1.884	1.899	1.893	1.892	0.0075	1.873	1.893	1.885	1.884	0.0101
ร้อยละ	20	1.903	1.895	1.913	1.904	0.0090	1.910	1.887	1.890	1.896	0.0124
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ10%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ร้อยละ	13	1.867	1.860	1.872	1.866	0.0060	1.860	1.847	1.868	1.858	0.0107
ร้อยละ	15	1.874	1.885	1.862	1.874	0.0115	1.867	1.872	1.858	1.866	0.0068
ร้อยละ	17	1.879	1.886	1.870	1.878	0.0080	1.871	1.873	1.866	1.870	0.0035
ร้อยละ	20	1.881	1.885	1.874	1.880	0.0056	1.873	1.872	1.870	1.872	0.0016
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ20%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
ร้อยละ	13	1.874	1.881	1.869	1.875	0.0060	1.868	1.860	1.852	1.860	0.0081
ร้อยละ	15	1.882	1.891	1.870	1.881	0.0105	1.876	1.870	1.853	1.867	0.0120
ร้อยละ	17	1.893	1.907	1.884	1.895	0.0116	1.887	1.886	1.867	1.880	0.0114
ร้อยละ	20	1.918	1.910	1.925	1.918	0.0075	1.912	1.889	1.908	1.903	0.0123

ตาราง ผ - 15 ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักโครเมียมในน้ำสกัดของก้อนตัวอย่างที่ทำให้เสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 800 °C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ

ในขั้นตอนการหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	pH ในน้ำสกัด								ค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำสกัด ( มก./ล. )									
	บ่ม 7 วัน				บ่ม 28 วัน				บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน																		
ร้อยละ 3	10.26	10.21	10.29	10.25	10.08	10.12	10.05	10.08	1.30	1.31	1.33	1.31	0.0153	1.19	1.22	1.24	1.22	0.0252
ร้อยละ 5	10.45	10.51	10.49	10.48	10.29	10.34	10.26	10.30	1.22	1.24	1.20	1.22	0.0200	1.15	1.16	1.18	1.16	0.0153
ร้อยละ 7	10.63	10.66	10.58	10.62	10.44	10.48	10.42	10.45	1.20	1.22	1.19	1.20	0.0153	1.13	1.12	1.14	1.13	0.0100
ร้อยละ 10	10.78	10.65	10.70	10.71	10.60	10.44	10.56	10.53	1.17	1.15	1.20	1.17	0.0252	1.10	1.08	1.11	1.10	0.0153
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน																		
ร้อยละ 13	10.97	10.99	10.92	10.96	10.75	10.80	10.72	10.76	1.01	0.98	0.99	0.99	0.0153	0.96	0.97	0.95	0.96	0.0100
ร้อยละ 15	11.04	10.99	11.06	11.03	10.78	10.82	10.84	10.81	0.98	0.97	0.96	0.97	0.0100	0.93	0.95	0.93	0.94	0.0115
ร้อยละ 17	11.09	11.10	11.04	11.08	10.88	10.92	10.81	10.87	0.96	0.94	0.93	0.94	0.0153	0.94	0.90	0.91	0.92	0.0208
ร้อยละ 20	11.15	11.20	11.12	11.16	10.98	10.93	10.90	10.94	0.93	0.91	0.95	0.93	0.0200	0.90	0.89	0.86	0.88	0.0208
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ10%																		
ร้อยละ 13	11.14	11.16	11.12	11.14	10.98	10.96	10.90	10.95	0.86	0.88	0.87	0.87	0.0100	0.82	0.85	0.83	0.83	0.0153
ร้อยละ 15	11.12	11.20	11.25	11.19	11.03	11.01	11.06	11.03	0.83	0.86	0.85	0.85	0.0153	0.80	0.81	0.82	0.81	0.0100
ร้อยละ 17	11.25	11.21	11.31	11.26	11.06	11.11	11.05	11.07	0.84	0.80	0.83	0.82	0.0208	0.78	0.80	0.81	0.80	0.0153
ร้อยละ 20	11.32	11.37	11.29	11.33	11.16	11.21	11.08	11.15	0.79	0.82	0.81	0.81	0.0153	0.78	0.75	0.77	0.77	0.0153
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ20%																		
ร้อยละ 13	11.29	11.38	11.23	11.30	11.08	11.15	11.19	11.14	0.72	0.70	0.73	0.72	0.0153	0.70	0.66	0.68	0.68	0.0200
ร้อยละ 15	11.38	11.41	11.32	11.37	11.17	11.26	11.20	11.21	0.70	0.68	0.69	0.69	0.0100	0.68	0.64	0.67	0.66	0.0208
ร้อยละ 17	11.41	11.46	11.38	11.42	11.25	11.30	11.22	11.26	0.66	0.67	0.69	0.67	0.0153	0.63	0.64	0.65	0.64	0.0100
ร้อยละ 20	11.50	11.53	11.44	11.49	11.28	11.34	11.38	11.33	0.62	0.67	0.65	0.65	0.0252	0.63	0.61	0.62	0.62	0.0100

ตาราง ผ - 16 การทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผา

กากตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 1,200<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	กำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กากตะกอน										
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน					
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.					
	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน											
ร้อยละ	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	4.00	5.80	3.80	4.53	1.1015
ร้อยละ	5	7.00	6.80	6.20	6.67	0.4163	10.00	10.60	11.00	10.53	0.5033
ร้อยละ	7	15.00	14.80	15.80	15.20	0.5292	17.60	18.20	18.80	18.20	0.6000
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน											
ร้อยละ	13	13.00	13.80	12.80	13.20	0.5292	13.40	13.80	15.20	14.13	0.9452
ร้อยละ	15	18.40	19.80	17.80	18.67	1.0263	20.40	19.80	18.40	19.53	1.0263
ร้อยละ	17	24.00	28.00	28.40	26.80	2.4331	31.40	30.20	29.60	30.40	0.9165
ร้อยละ	20	34.00	31.60	33.20	32.93	1.2220	38.00	34.20	36.40	36.20	1.9079
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 10%											
ร้อยละ	13	13.80	13.20	14.20	13.73	0.5033	14.40	13.60	13.80	13.93	0.4163
ร้อยละ	15	20.60	21.20	20.00	20.60	0.6000	22.40	24.20	25.60	24.07	1.6042
ร้อยละ	17	31.00	30.20	31.40	30.87	0.6110	32.40	34.20	33.60	33.40	0.9165
ร้อยละ	20	43.60	42.00	46.00	43.87	2.0133	46.20	44.20	47.80	46.07	1.8037
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 20%											
ร้อยละ	13	9.80	9.00	8.00	8.93	0.9018	10.40	11.40	11.00	10.93	0.5033
ร้อยละ	15	13.40	13.00	13.80	13.40	0.4000	14.60	14.00	13.00	13.87	0.8083
ร้อยละ	17	24.00	24.20	22.60	23.60	0.8718	26.40	29.40	28.80	28.20	1.5875
ร้อยละ	20	38.00	35.80	36.20	36.67	1.1719	42.00	40.20	42.80	41.67	1.3317

ตาราง ผ - 17 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะกึ่งนํ้ามันเตา ที่อุณหภูมิ 1,200<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆในขั้นตอนการหาคัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	ความหนาแน่นที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กึ่งนํ้ามันเตา									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ 3	2.187	2.079	2.228	2.165	0.0770	2.190	2.085	2.120	2.132	0.0535
ร้อยละ 5	2.192	2.231	2.089	2.171	0.0734	2.179	2.224	2.081	2.161	0.0733
ร้อยละ 7	2.203	2.247	2.092	2.181	0.0799	2.190	2.238	2.084	2.170	0.0790
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ 13	2.052	2.047	2.058	2.052	0.0055	2.034	2.041	2.037	2.037	0.0037
ร้อยละ 15	2.054	2.061	2.049	2.055	0.0060	2.036	2.053	2.029	2.039	0.0125
ร้อยละ 17	2.058	2.069	2.048	2.058	0.0105	2.039	2.061	2.028	2.043	0.0168
ร้อยละ 20	2.064	2.081	2.048	2.064	0.0165	2.045	2.073	2.028	2.049	0.0227
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 10%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ 13	2.076	2.091	2.058	2.075	0.0165	2.085	2.055	2.055	2.065	0.0171
ร้อยละ 15	2.088	2.096	2.078	2.087	0.0090	2.090	2.067	2.075	2.077	0.0115
ร้อยละ 17	2.104	2.119	2.098	2.107	0.0108	2.113	2.083	2.095	2.097	0.0149
ร้อยละ 20	2.121	2.134	2.115	2.123	0.0097	2.128	2.100	2.112	2.113	0.0139
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ 20%	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ 13	2.042	2.023	2.048	2.038	0.0131	2.028	2.003	2.032	2.021	0.0156
ร้อยละ 15	2.044	2.058	2.031	2.044	0.0135	2.030	2.037	2.015	2.027	0.0115
ร้อยละ 17	2.049	2.061	2.034	2.048	0.0135	2.035	2.040	2.018	2.031	0.0118
ร้อยละ 20	2.054	2.064	2.041	2.053	0.0115	2.040	2.043	2.025	2.036	0.0099



ตาราง ผ - 18 ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักโครเมียมในน้ำสกัดของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาจากตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 1,200<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ

ในขั้นตอนการหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด

ชนิดวัสดุประสาน	pH ในน้ำสกัด								ค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำสกัด ( มก./ล. )										
	บ่ม 7 วัน				บ่ม 28 วัน				บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน					
	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน																			
ร้อยละ 3	10.12	10.10	10.19	10.14	10.02	9.96	9.97	9.98	1.22	1.15	1.24	1.20	0.0473	1.24	1.13	1.19	1.19	0.0551	
ร้อยละ 5	10.36	10.41	10.33	10.37	10.18	10.21	10.13	10.17	1.13	1.22	1.20	1.18	0.0473	1.12	1.20	1.16	1.16	0.0400	
ร้อยละ 7	10.50	10.48	10.54	10.51	10.31	10.37	10.28	10.32	1.18	1.12	1.20	1.17	0.0416	1.14	1.10	1.18	1.14	0.0400	
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว 1:1 (โดยน้ำหนัก)ต่อตะกอน																			
ร้อยละ 13	10.84	10.89	10.82	10.85	10.63	10.60	10.68	10.64	1.01	1.02	0.94	0.99	0.0436	0.93	0.90	0.99	0.94	0.0458	
ร้อยละ 15	10.92	10.96	10.89	10.92	10.67	10.70	10.75	10.71	0.99	0.98	0.95	0.97	0.0208	0.91	0.90	0.94	0.92	0.0208	
ร้อยละ 17	10.97	10.94	11.02	10.98	10.75	10.81	10.72	10.76	0.96	0.93	0.92	0.94	0.0208	0.90	0.89	0.91	0.90	0.0100	
ร้อยละ 20	11.04	11.09	11.01	11.05	10.79	10.84	10.86	10.83	0.94	0.91	0.90	0.92	0.0208	0.88	0.90	0.87	0.88	0.0153	
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ10%																			
ร้อยละ 13	11.05	11.08	10.98	11.04	10.82	10.89	10.78	10.83	0.86	0.88	0.82	0.85	0.0306	0.78	0.81	0.85	0.81	0.0351	
ร้อยละ 15	11.12	11.08	11.18	11.13	10.90	10.81	10.97	10.89	0.84	0.85	0.80	0.83	0.0265	0.77	0.79	0.82	0.79	0.0252	
ร้อยละ 17	11.17	11.26	11.12	11.18	10.95	10.99	10.89	10.94	0.79	0.81	0.81	0.80	0.0115	0.76	0.75	0.79	0.77	0.0208	
ร้อยละ 20	11.26	11.28	11.21	11.25	11.02	11.08	10.98	11.03	0.80	0.79	0.77	0.79	0.0153	0.76	0.73	0.77	0.75	0.0208	
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมโซดาไฟ20%																			
ร้อยละ 13	11.18	11.09	11.20	11.16	10.82	10.92	10.94	10.89	0.69	0.71	0.66	0.69	0.0252	0.62	0.65	0.68	0.65	0.0300	
ร้อยละ 15	11.23	11.28	11.20	11.24	11.06	11.12	11.02	11.07	0.67	0.69	0.64	0.67	0.0252	0.60	0.63	0.67	0.63	0.0351	
ร้อยละ 17	11.31	11.34	11.26	11.30	11.13	11.16	11.08	11.12	0.64	0.65	0.66	0.65	0.0100	0.62	0.60	0.64	0.62	0.0200	
ร้อยละ 20	11.41	11.46	11.38	11.42	11.20	11.26	11.18	11.21	0.62	0.65	0.63	0.63	0.0153	0.61	0.58	0.63	0.61	0.0252	

ตาราง ผ - 19 ค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาจากตะกอนน้ำมันเตา ที่อุณหภูมิ 400<sup>o</sup> C ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่างๆ

ชนิดวัสดุประสาน	กำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์จากตะกอน									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน ร้อยละ 13 ที่	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.3	7.20	6.60	6.40	6.73	0.4163	7.80	6.80	7.40	7.33	0.5033
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.4	14.20	13.40	12.00	13.20	1.1136	15.20	14.20	13.60	14.33	0.8083
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.6	19.00	20.20	18.00	19.07	1.1015	23.00	21.80	21.00	21.93	1.0066
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.7	14.20	16.40	15.00	15.20	1.1136	16.20	18.40	17.40	17.33	1.1015

ตาราง ผ - 20 ค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างที่ทำเสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผากากตะกอนน้ำมันเตาที่อุณหภูมิ 400° C

ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่างๆ

ชนิดวัสดุประสาน	ความหนาแน่นที่อัตราส่วนของวัสดุประสานต่อซีเมนต์กากตะกอน									
	บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน				
	กก./ตร.ซม.					กก./ตร.ซม.				
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน ร้อยละ 13 ที่	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.3	1.901	1.920	1.928	1.916	0.0139	1.924	1.914	1.901	1.913	0.0115
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.4	1.914	1.924	1.938	1.925	0.0121	1.910	1.912	1.940	1.921	0.0168
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.6	1.925	1.940	1.932	1.932	0.0075	1.930	1.944	1.915	1.930	0.0145
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.7	1.914	1.925	1.935	1.925	0.0105	1.904	1.914	1.936	1.918	0.0164

ตาราง ผ - 21 ค่าความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำสกัดของก้อนตัวอย่างที่ทำให้เสถียรโดยการทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะกอนน้ำมันเตา

ที่อุณหภูมิ 400° C ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่างๆ

ชนิดวัสดุประสาน	pHของน้ำสกัด								มเข้มข้นของโครเมียมของก้อนตัวอย่างที่ทำให้เป็นก้อนของซีเมนต์ที่ได้จากการเผาภาชนะกอนน้ำมันเตา										
	บ่ม 7 วัน				บ่ม 28 วัน				บ่ม 7 วัน					บ่ม 28 วัน					
									มก./ล					มก./ล					
อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อตะกอน ร้อยละ 13 ที่	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ก้อนที่1	ก้อนที่2	ก้อนที่3	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
	อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.3	10.79	10.72	10.78	10.76	10.70	10.60	10.66	10.65	1.15	1.19	1.13	1.16	0.0306	1.15	1.13	1.16	1.15	0.0153
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.4	10.74	10.79	10.81	10.78	10.60	10.69	10.72	10.67	1.16	1.14	1.17	1.16	0.0153	1.14	1.13	1.16	1.14	0.0153	
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.6	10.78	10.81	10.80	10.80	10.69	10.57	10.60	10.62	1.19	1.15	1.14	1.16	0.0265	1.16	1.11	1.14	1.14	0.0252	
อัตราส่วนน้ำต่อตะกอน 0.7	10.77	10.78	10.80	10.78	10.76	10.73	10.61	10.70	1.18	1.16	1.12	1.15	0.0306	1.14	1.16	1.12	1.14	0.0200	

## ประวัติผู้เขียน

นาย อธิวัตร จิรจรรยาเวช เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2517 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2538 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตที่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2539

