

การเตรียมสารเฟอร์โรอิเล็กทริกเลดแมกนีเซียมไนโอเบตและผล
ไดอิเล็กทริกของบิสมัทไซเดียมไททานเต-เลดแมกนีเซียมไนโอเบต



นาย ปถุงศพ เหมพันธุ์พิรุฬห์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2541

ISBN 974-332-404-6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PREPARATION OF FERROELECTRIC LEAD MAGNESIUM NIOBATE
AND DIELECTRIC PROPERTIES OF BISMUTH SODIUM TITANATE-
LEAD MAGNESIUM NIOBATE

Mr. Pringkobh Hempunpirun

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Master of Science in Ceramic Technology

Department of Materials Science

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1998

ISBN 974-332-404-6


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเตรียมสารเฟอร์โรอิเล็กทริกเลดแมกนีเซียมไนโอเบตและ
ผลไดอิเล็กทริกของ บิสมัทไซเดียมไททานเต-เลดแมกนีเซียม
ไนโอเบต

โดย นาย ปฤงคพ เหมพันธุ์พิรุฬห์

ภาควิชา วัสดุศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุทิน คุณาเรืองรอง

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต



..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุตินวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์




..... ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ไพพรรณ สันติสุข)




..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทิน คุณาเรืองรอง)



..... กรรมการ

(ดร. ชุตินา เอี่ยมโชติชวลิต)



..... กรรมการ

(ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ)

พิมพ์ต้นฉบับบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพียงแผ่นเดียว

ปดุงคพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ : การเตรียมสารเฟอร์โรอิเล็กทริกเลดแมกนีเซียมไนโอเบตและผลไดอิเล็กทริกของบิสมาท
โซเดียมไททานเต-เลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PREPARATION OF FERROELECTRIC LEAD
MAGNESIUM NIOBATE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF BISMUTH SODIUM TITANATE-LEAD
MAGNESIUM NIOBATE) อ.ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. สุทิน คุณาเรืองรอง, 111 หน้า, ISBN 974-332-404-6

สารเลดแมกนีเซียมไนโอเบตมีโครงสร้างเพอร์รอฟสไกต์และมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงตัวหนึ่ง แต่เตรียมให้บริสุทธิ์ได้ยาก เพราะมีเฟสไพโรคลออร์เกิดขึ้นเสมอซึ่งทำให้สมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุเสียไป ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมสารแมกนีเซียมไนโอเบตโดยวิธีคอรันดัมและวิธีคอลลัมไบท์ โดยทำการศึกษาภาวะที่เหมาะสมของแต่ละวิธี เช่น อัตราส่วนสารตั้งต้นที่ใช้ อุณหภูมิการเผาแคลไซน์ และเวลาการเผาแซ่ นอกจากนี้ได้ทำการตรวจสอบผลของเลดแมกนีเซียมไนโอเบตต่อสมบัติไดอิเล็กทริกของสารประกอบบิสมาทโซเดียมไททานเต

ผลของทั้ง 2 วิธีพบว่าเกิดเป็นเฟสผสมของ $MgNb_2O_6$, $Mg_4Nb_2O_9$ และ $Mg_5Nb_4O_{15}$ อัตราส่วนแมกนีเซียมออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์ที่ใช้เตรียมโดยวิธีคอรันดัมและคอลลัมไบท์ไม่สามารถทำให้ได้เฟสบริสุทธิ์ของแมกนีเซียมไนโอเบตเพียงเฟสเดียวได้เพราะในสารตั้งต้นแมกนีเซียมออกไซด์มักพบแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ผสมอยู่ ผลของงานวิจัยนี้ได้ภาวะที่เหมาะสมที่ได้เฟส $MgNb_2O_6$ ในปริมาณมากที่สุด คือ อุณหภูมิการเผา 1200 องศาเซลเซียสคงที่อุณหภูมินี้เป็นเวลานาน ถ้าเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1200 องศาเซลเซียสจะได้เฟส $Mg_4Nb_2O_9$ และ $Mg_5Nb_4O_{15}$ มากขึ้น และถ้าเผาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1200 องศาเซลเซียสก็จะพบเฟสสารตั้งต้นเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์

ผลของสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบตต่อสมบัติไดอิเล็กทริกของสารบิสมาทโซเดียมไททานเต ไม่ได้ทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกเปลี่ยนไปมากนัก แต่ทำให้อุณหภูมิคูรีของสารบิสมาทโซเดียมไททานเตลดลง เมื่อปริมาณเลดแมกนีเซียมไนโอเบตเพิ่มขึ้น

ภาควิชา วัสดุศาสตร์
สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก
ปีการศึกษา 2541

ลายมือชื่อนิสิต ปดุงคพ เหมพันธุ์พิรุฬห์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ. สุทิน
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3971796223

CERAMIC TECHNOLOGY

: MAJOR

KEY WORD: FERROELECTRICS / LEAD MAGNESIUM NIOBATE / DIELECTRIC PROPERTIES

PRINGKOBH HEMPUNPIRUN : PREPARATION OF FERROELECTRIC LEAD MAGNESIUM NIOBATE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF BISMUTH SODIUM TITANATE-LEAD MAGNESIUM NIOBATE. THESIS ADVISOR : ASSIST. PROF. SUTIN KHUHARUANGRONG, Ph.D. 111 pp. ISBN 974-332-404-6

Lead magnesium niobate is a perovskite phase and has a high dielectric constant. However, it is difficult to produce since the pyrochlore phase always occurs in this material resulting inferior dielectric properties. In this research the magnesium niobate compound was synthesized by using corundum and columbite techniques. The suitable conditions of each technique such as a ratio of the starting materials, calcining temperature and soaking time were studied in the preparation. In addition, the effect of lead magnesium niobate on the dielectric properties of bismuth sodium titanate was investigated in this thesis.

The results of both techniques showed the mixed phases of $MgNb_2O_6$, $Mg_4Nb_2O_9$ and $Mg_5Nb_4O_{15}$. A ratio of MgO to Nb_2O_5 could not be used to obtain the pure phase of magnesium niobate as applied in corundum and columbite techniques since $Mg(OH)_2$ was present in MgO. In this thesis the optimum condition to achieve a large amount of $MgNb_2O_6$ was 1200 °C firing temperature with a long soaking time. Higher than 1200 °C yielded an increasing amount of $Mg_4Nb_2O_9$ and $Mg_5Nb_4O_{15}$. In contrast, if firing at lower than 1200 °C, the starting materials still remained with the mixed phases of magnesium niobate compound.

The effect of lead magnesium niobate on the dielectric constant of bismuth sodium titanate was insignificant. Nevertheless, it decreased the cure temperature of bismuth sodium titanate as the amount of lead magnesium niobate increased.

ภาควิชา..... วัสดุศาสตร์
สาขาวิชา..... เทคโนโลยีเซรามิก
ปีการศึกษา..... 2541

ลายมือชื่อนิสิต..... ปรังคภ พริงคอบห์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... สุติน ขุหะรุอง
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

กิตติกรรมประกาศ



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีของ ผศ. ดร. สุทิน คุณาเรืองรอง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัยมาด้วยดีตลอด คณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาร่วมแสดงผลให้คำปรึกษา และขอขอบพระคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้มอบทุนบางส่วนในการทำวิจัย

เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับ อาจารย์ นฤมล สุวัฒน์นนท์ อาจารย์ อุไรวรรณ ลีลาอดิศร อาจารย์ ดุจฤทัย พงษ์เก่า ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ สุวิทย์ พุทธิมนต์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความรู้ความสามารถที่ดีเสมอมา

ขอขอบคุณ ดร. บัญชา-อารี ธนบุญสมบัติ และ ดร. ภาวดี อังค์วัฒน์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คุณ วารุณี ฟางทวานิช จากสถาบันโลหะและวัสดุ และคุณ ประเสริฐ เขียวพิมพา ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัยนี้

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องธุรการภาคฯ ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการเขียนงานวิจัย ขอขอบคุณเพื่อน และน้องๆ ในภาควิชาวัสดุศาสตร์ และเพื่อนๆ จากภาควิชาเคมีเทคนิคที่เป็นกำลังใจให้

ท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา-พี่สาว ซึ่งสนับสนุนในด้านการเงินและให้กำลังใจอย่างสูงส่งแก่ผู้วิจัยจนสำเร็จการศึกษา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ง
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญรูป.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 เลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN:PbMg _{1/3} Nb _{2/3} O ₃).....	1
1.2 บิสมัทโซเดียมไททานเตต [BNT:(Bi _{1/2} Na _{1/2})TiO ₃].....	16
1.3 วัตถุประสงค์และมูลเหตุจูงใจ.....	18
2 การเตรียมแมกนีเซียมไนโอเบต.....	20
2.1 การสังเคราะห์แมกนีเซียมไนโอเบตด้วยวิธีคอรันดัม.....	22
2.2 การสังเคราะห์แมกนีเซียมไนโอเบตด้วยวิธีคอลลัมไบท์.....	35
3 การเตรียมเลดแมกนีเซียมไนโอเบต.....	55
3.1 ขั้นตอนการเตรียมสาร.....	55
3.2 ผลการวิเคราะห์การเกิดเลดแมกนีเซียมไนโอเบตด้วย X-ray Diffraction.....	56
4 สมบัติไดอิเล็กทริกของบิสมัทโซเดียมไททานเตต-เลดแมกนีเซียม ไนโอเบต.....	68
4.1 สมบัติไดอิเล็กทริกของบิสมัทโซเดียมไททานเตต-เลดแมกนีเซียม ไนโอเบตจากการผสมแบบสารละลายของแข็งสองชนิดผสมกัน.....	69
4.2 สมบัติไดอิเล็กทริกของบิสมัทโซเดียมไททานเตต-เลดแมกนีเซียม ไนโอเบตจากสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบของออกไซด์และ คาร์บอเนต	79

	หน้า
5 สรุปผลการทดลอง.....	91
รายการอ้างอิง.....	94
ภาคผนวก.....	98
ประวัติผู้วิจัย.....	111

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง 2.1 โครงสร้างเฟสของแมกนีเซียม-ไนโอเบียมออกไซด์ที่อุณหภูมิห้อง...	20
ตาราง 2.2 ผลน้ำหนักที่สูญหายขณะทำการเผาที่ภาวะต่างๆของวิธีคอรันดัม...	24
ตาราง 2.3 ความเข้มข้นสัมพัทธ์ของเฟส $MgNb_2O_6$ $Mg_4Nb_2O_9$ $Mg_5Nb_4O_{15}$ Nb_2O_5 MgO และ $Mg(OH)_2$	29
ตาราง 2.4 ความสูงสัมพัทธ์ 100% ตามชนิดของเฟสที่เกิดโดยวิธีคอรันดัม ตามภาวะการเผาต่างๆ.....	31
ตาราง 2.5 ปริมาณเฟสของ $MgNb_2O_6$ $Mg_4Nb_2O_9$ และ $Mg_5Nb_4O_{15}$ ที่ได้จาก การคำนวณของวิธีคอรันดัมตามภาวะการเผาต่างๆ.....	32
ตาราง 2.6 น้ำหนักที่หายไปของสารหลังเผาโดยใช้ภาวะในการเผาที่ต่างกัน ของวิธีการเตรียมแบบคอรันดัม.....	38
ตาราง 2.7 ปริมาณของเฟสต่างๆจากวิธีคอลลัมไบท์ของอัตราส่วนแมกนีเซียม ออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์ 3.5:1 ที่ภาวะการเผาต่างๆ.....	41
ตาราง 2.8 ปริมาณของเฟสต่างๆจากวิธีคอลลัมไบท์ของอัตราส่วนแมกนีเซียม ออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์ 2:1 ที่ภาวะการเผาต่างๆ.....	46
ตาราง 2.9 ปริมาณของเฟสต่างๆจากวิธีคอลลัมไบท์ของอัตราส่วนแมกนีเซียม ออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์ 1:1 ที่ภาวะการเผาต่างๆ.....	49
ตาราง 2.10 เปรียบเทียบผลจากการทดลองกับการเติมซิลิกอนเพื่อเป็นสาร มาตรฐาน.....	52
ตาราง 3.1 ปริมาณเฟสที่เกิด ตามองค์ประกอบแมกนีเซียมไนโอเบตที่ใช้ใน การทำปฏิกิริยากับตะกั่วออกไซด์ ขึ้นกับปริมาณเฟส $Mg_4Nb_2O_9$ หรือ $MgNb_2O_6$ ที่เป็นเฟสหลัก.....	60
ตาราง 3.2 ปริมาณเฟสที่เกิด ตามองค์ประกอบแมกนีเซียมไนโอเบตที่ใช้ใน การทำปฏิกิริยากับตะกั่วออกไซด์ ขึ้นกับปริมาณเฟส $Mg_4Nb_2O_9$ หรือ $MgNb_2O_6$ ทั้งหมด.....	63

	หน้า
ตาราง 3.3 ปริมาณการใช้ตะกั่วออกไซด์ตามองค์ประกอบแมกนีเซียม ไนโอเบตทุกเฟส.....	66
ตาราง 3.4 เปรียบเทียบปริมาณการใช้สารตะกั่วออกไซด์ทั้ง 3 วิธี.....	66
ตาราง 4.1 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและอุณหภูมิคูรีของวัสดุบิสมาทโซเดียมไททา เนต-เลดแมกนีเซียมไนโอเบต ด้วยวิธีการสารละลายของแข็งแต่ละ ชนิดผสมกัน.....	78
ตาราง 4.2 ความหนาแน่นของชิ้นงานตัวอย่างของวิธีการสารละลายของแข็ง แต่ละชนิดผสมกัน.....	79
ตาราง 4.3 ความหนาแน่นของชิ้นงานตัวอย่าง จากวิธีการผสมจากสารตั้งต้นที่ เป็นออกไซด์และคาร์บอนเนต.....	82
ตาราง 4.4 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและอุณหภูมิคูรีของวัสดุบิสมาทโซเดียมไททา เนต-เลดแมกนีเซียมไนโอเบตด้วยวิธีการผสมจากสารตั้งต้นที่เป็น ออกไซด์และคาร์บอนเนต.....	83

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูป 1.1 โครงสร้างเพอร์รอฟสไกต์ของสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบต.....	2
รูป 1.2 กราฟค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิ ของสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบต ซินเทอร์ริงที่ 1200 องศาเซลเซียส/2 ชั่วโมง.....	2
รูป 2.1 แผนผังเฟสของระบบแมกนีเซียมออกไซด์-ไนโอเบียมออกไซด์.....	21
รูป 2.2 ขั้นตอนการทดลองของวิธีคอรัลด์ม.....	23
รูป 2.3 กราฟ TGA การวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวิธีคอรัลด์มที่อัตราส่วน แมกนีเซียมออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์เป็น 4:1.....	25
รูป 2.4 ผล XRD ของสารตั้งต้นแมกนีเซียมออกไซด์.....	27
รูป 2.5 ผล XRD ของวิธีคอรัลด์มที่ภาวะการเผาต่างๆ.....	28
รูป 2.6 ผังขั้นตอนการทดลองของวิธีคอรัลด์มไปทีโดยใช้อัตราส่วนของแมกนีเซียม ออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์ต่างๆกัน.....	37
รูป 2.7 กราฟ TGA ของวิธีคอรัลด์มไปทีที่อัตราส่วนแมกนีเซียมออกไซด์ต่อ ไนโอเบียมออกไซด์เป็น 1:1.....	39
รูป 2.8 ผล XRD ของอัตราส่วนแมกนีเซียมออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์เป็น 3.5:1.....	42
รูป 2.9 ผล XRD ของอัตราส่วนแมกนีเซียมออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์เป็น 2:1.....	45
รูป 2.10 ผล XRD ของอัตราส่วนแมกนีเซียมออกไซด์ต่อไนโอเบียมออกไซด์เป็น 1:1.....	48
รูป 2.11 ผล XRD ของแมกนีเซียมไนโอเบตที่ผ่านการเผาแล้วเติมซิลิกอน 15% เพื่อเป็นสารมาตรฐาน.....	51
รูป 3.1 ขั้นตอนวิธีการเตรียมสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบต.....	56

รูป 3.2 ผล XRD ของการเตรียมแมกนีเซียมไนโอเบตด้วยการคิตจากเฟส $Mg_4Nb_2O_9$ เพียงอย่างเดียว ($Mg_4Nb_2O_9$ 73% $Mg_5Nb_4O_{15}$ 22% และ $MgNb_2O_6$ 5%)..... 58

รูป 3.3 ผล XRD ของการเตรียมแมกนีเซียมไนโอเบตด้วยการคิตจากเฟส $MgNb_2O_6$ เพียงอย่างเดียว ($Mg_5Nb_4O_{15}$ 9% $MgNb_2O_6$ 88% และ Nb_2O_5 2%)..... 59

รูป 3.4 ผล XRD ของการเตรียมแมกนีเซียมไนโอเบตด้วยการคิตจากเฟส $Mg_4Nb_2O_9$ ทั้งหมด ($Mg_4Nb_2O_9$ 73% $Mg_5Nb_4O_{15}$ 22% และ $MgNb_2O_6$ 5%)..... 61

รูป 3.5 ผล XRD ของการเตรียมแมกนีเซียมไนโอเบตด้วยการคิตจากเฟส $MgNb_2O_6$ ทั้งหมด ($Mg_4Nb_2O_9$ 13% $Mg_5Nb_4O_{15}$ 29% และ $MgNb_2O_6$ 58%)..... 62

รูป 3.6 ผล XRD ของสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบตที่เตรียมจากเฟส $Mg_4Nb_2O_9$ 73% $Mg_5Nb_4O_{15}$ 22% และ $MgNb_2O_6$ 5% ด้วยวิธีที่ 3..... 64

รูป 3.7 ผล XRD ของสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบตที่เตรียมจากเฟส $Mg_4Nb_2O_9$ 13% $Mg_5Nb_4O_{15}$ 29% และ $MgNb_2O_6$ 58% ด้วยวิธีที่ 3..... 65

รูป 3.8 ผล XRD ของสารเลดแมกนีเซียมไนโอเบตที่เตรียมจากเฟส $Mg_5Nb_4O_{15}$ 9% $MgNb_2O_6$ 88% และ Nb_2O_5 2% ด้วยวิธีที่ 3..... 65

รูป 4.1 ขั้นตอนการเตรียมบิส്മัทไซเดียม-เลดแมกนีเซียมไนโอเบต..... 70

รูป 4.2 ผล XRD ของบิส്മัทไซเดียมไททานต-เลดแมกนีเซียมไนโอเบต..... 72

รูป 4.3 สมบัติไดอิเล็กทริกของบิส്മัทไซเดียมไททานต 1175 องศาเซลเซียส/1 ชั่วโมง..... 74

	หน้า
รูป 4.4 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารละลายของแข็งของบิส്മัท โซเดียมไททาเนต+5%เลดแมกนีเซียมไนโอเบต 1175 องศาเซลเซียส/1 ชั่วโมง.....	75
รูป 4.5 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารละลายของแข็งของบิส്മัท โซเดียมไททาเนต+5%เลดแมกนีเซียมไนโอเบต 1200 องศาเซลเซียส/1 ชั่วโมง.....	76
รูป 4.6 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารละลายของแข็งของบิส്മัท โซเดียมไททาเนต+10%เลดแมกนีเซียมไนโอเบต 1175 องศาเซลเซียส/1 ชั่วโมง.....	77
รูป 4.7 ขั้นตอนการเตรียมบิส്മัทโซเดียมไททาเนต-เลดแมกนีเซียมไนโอเบต จากสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบของออกไซด์และคาร์บอนเนต.....	80
รูป 4.8 ผล XRD ของบิส്മัทโซเดียมไททาเนต-เลดแมกนีเซียมไนโอเบตที่เตรียม จากสารตั้งต้นเป็นสารประกอบออกไซด์และคาร์บอนเนต.....	81
รูป 4.9 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบของ ออกไซด์และคาร์บอนเนตของบิส്മัทโซเดียมไททาเนต-5%เลดแมกนีเซียม ไนโอเบต 1175 องศาเซลเซียส/1ชั่วโมง.....	85
รูป 4.10 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบ ของออกไซด์และคาร์บอนเนตของบิส്മัทโซเดียมไททาเนต-5%เลด แมกนีเซียมไนโอเบต 1200 องศาเซลเซียส/1ชั่วโมง.....	86
รูป 4.11 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบ ของออกไซด์และคาร์บอนเนตของบิส്മัทโซเดียมไททาเนต-10%เลด แมกนีเซียมไนโอเบต 1175 องศาเซลเซียส/1ชั่วโมง.....	87

	หน้า
รูป 4.12 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบ ของออกไซด์และคาร์บอนेटของบิสมัทโซเดียมไททานेट-10%เลด แมกนีเซียมไนโอเบต 1200 องศาเซลเซียส/1ชั่วโมง.....	88
รูป 4.13 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบ ของออกไซด์และคาร์บอนेटของบิสมัทโซเดียมไททานेट-15%เลด แมกนีเซียมไนโอเบต 1175 องศาเซลเซียส/1ชั่วโมง.....	89
รูป 4.14 สมบัติไดอิเล็กทริกจากการเตรียมด้วยสารตั้งต้นที่เป็นสารประกอบ ของออกไซด์และคาร์บอนेटของบิสมัทโซเดียมไททานेट-15%เลด แมกนีเซียมไนโอเบต 1200 องศาเซลเซียส/1ชั่วโมง.....	90