



ความต้านทานของซีเมนต์
และคอนกรีตที่มีต่อสารอินทรีย์เคมี

โดย

เอมอร พิบูลธรรม

วท.บ., Dip. in Ed., M. S.



โครงการวิจัยเลขที่ 8-E-2516

ทุนส่งเสริมการวิจัยวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

มิถุนายน 2519

ที่
ที่ ๑๕
๐๐๐๑๖๑

ความคานทานของซีเมนต์และคอนกรีตที่มีคอสารอินทรีย์เคมี

โดย

เอมอร พิบลธรรม

วท.บ., Dip.in Ed., M.S.



โครงการวิจัยเลขที่ 8-IE-2516

ทุนส่งเสริมการวิจัยวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

มิถุนายน 2519

069072



กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุนส่งเสริม
การวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิจัยได้เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2516 และเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม
2519

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นประธานคณะกรรมการวิจัย วิศวกรรม-
ศาสตร์ และกรรมการวิจัยทุกท่าน โดยเฉพาะศาสตราจารย์ สุวรรณ แสงเพชร ที่ได้ให้
กำลังใจและพยายามสนับสนุนโครงการนี้แก่ผู้วิจัย ในการดำเนินการวิจัยจนสำเร็จเป็น
อย่างดีและขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ประคิษฐ์ เขียวสกุล ซึ่งกรุณาให้คำแนะนำ
ต่างๆ แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณแผนกวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้ให้ยืม
เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนสถานที่เพื่อใช้ในการค้นคว้าทดลองตลอดเวลากการวิจัย.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงอัตราการกักกรองสารอินทรีย์ที่มีต่อซีเมนต์และคอนกรีต โดยเน้นหนักให้เกิดประโยชน์แก่โรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องการเก็บสารเคมีในถังซีเมนต์หรือคอนกรีต จึงได้เลือกใช้สารเคมีที่ใช้กันโดยมากในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ส่วนประกอบในการผสมซีเมนต์และคอนกรีตเป็นไปดังนี้ คือ

ซีเมนต์ : ใช้ซีเมนต์ตราช้าง

อัตราส่วนผสม :

น้ำ : ปูน : ทราย = 1 : 2 : 2 โดยน้ำหนัก

คอนกรีต : ใช้ซีเมนต์ตราช้าง

อัตราส่วนผสม :

ปูน : ทราย : หิน = 1 : 2 : 2.85 โดยน้ำหนัก

(ตามมาตราฐานของบริษัท บ.ค.ส)

และ น้ำ : ปูน = 1 : 2 โดยน้ำหนัก

ในการหล่อซีเมนต์และคอนกรีตผู้วิจัยได้ทดลองใช้น้ำทั้งสองชนิด คือ น้ำธรรมดาและน้ำทะเลผสม การทดลองจึงมี 4 ชุด ดังต่อไปนี้ คือ

1. คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาแอสสารเคมีเป็นเวลา 10 วัน, 40 วัน และ 70 วัน รวมเป็น 120 วัน
2. คอนกรีตผสมน้ำทะเลแอสสารเคมีเป็นเวลา 20 วัน, 40 วัน และ 70 วัน รวมเป็น 130 วัน
3. ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดาแอสสารเคมีเป็นเวลา 20 วัน, 40 วัน รวม 60 วัน

4. ซีเมนต์ผสมน้ำทะเลแฉะสารเคมีเป็นเวลา 20 วัน, 40 วัน รวม 60 วัน สารเคมีที่ใช้จะมี 5 ชนิด

1. Toluene
2. Benzene
3. Formaldehyde
4. Acetone
5. Xylene

การทดลองนี้ทำโดยวิธี static phase คือแช่ในน้ำยาเคมีที่อยู่นิ่ง และได้ใช้น้ำหนักที่เปลี่ยนไปตามเวลาที่แช่เป็นเครื่องวัดในการกักกรอน

ผลจากการทดลองนี้พบว่าอัตราการกักกรอนของสารเคมีที่มีคอซีเมนต์และคอนกรีตขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสารเคมีนั้นๆ ซึ่งสารเคมีทั้ง 5 ตัวที่ใช้แช่ เราสามารถแบ่งออกได้ตามโครงสร้างเป็น 2 ชนิด คือ

1. Reactive substance เป็นสารซึ่งมี functional group ($-C^{\circ}$) ทำให้มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับสารอื่น ได้แก่ formaldehyde ซึ่งถ้านำมาแช่ในดั่งซีเมนต์หรือคอนกรีต จะทำให้ผนังของดั่งอ่อนยุ่ยได้
2. Non-reactive substance เป็นสารซึ่งไม่มี functional group ($-C^{\circ}$) จึงมีคุณสมบัติเชิงขี้ไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา ได้แก่ Benzene, Toluene และ Xylene

ส่วน Acetone เป็นสารที่มี functional group แต่มีคุณสมบัติ inert คงมีค่างๆ และเขมขนอยู่ด้วย จึงจะทำปฏิกิริยากับสารอื่นแต่ค่างของลูกปูนเป็นค่างอ่อน acetone จึงไม่ทำปฏิกิริยากับลูกปูน ดังนั้นในการทดลองนี้ จึงจัก acetone อยู่ในสารพวกที่ 2 ซึ่งถ้านำสารเหล่านี้มาแช่ในดั่งซีเมนต์หรือคอนกรีตก็ใช้ได้ โดยไม่มี effect ใดๆ เลย และจะแช่ไว้นานเท่าใดก็ได้.

Abstract

In this research the rate of corrosion of cement and concrete caused by organic substances is studied. This is of special interests to chemical industries since chemical substances are mostly contained in cement or concrete containers. The chemical substances used in the study were Toluene, Benzene, Formaldehyde, Acetone and Xylene. Cement and concrete cubes were cast and placed stationarity in chemical solutions in the static phase tests. The weight of the cube was measured and its change with time indicates the rate at which cement or concrete has been corroded.

Four sets of tests were performed :

(a) Placing concrete cubes which were mixed with ordinary water in chemical substances for the period of 10, 40 and 70 days; totaling 120 days.

(b) Placing concrete cubes which were mixed with sea water in chemical substances for the period of 20, 40 and 70 days; totaling 130 days.

(c) Placing cement cubes which were mixed with ordinary water in chemical substances for the period of 20 and 40 days; totaling 60 days

(d) Placing cement cubes which were mixed with sea water in chemical substances for the period of 20 and 40 day; totaling 60 days.

Elephant trade mark cement was used to make both the cement and concrete cubes. The mix for the cement cube is water:cement:sand = 1:2:2 (by weight) and that for the concrete cube is cement:sand:gravel = 1:2:2.85^(*) (by weight) with a water cement ratio of 1:2. Ordinary water as well as sea water were used.

(*) This was adopted from the standard of The Construction Material Marketing Co.Ltd.

It is found that the rate of corrosion of cement and concrete depends on the structure of the chemical substances which attack them.

The chemicals used can be categorized into two groups according to their structures as follows :

(1) Reactive substance which consists of functional group (-C-) that stimulates the active substance to react with another substance. Formaldehyde is an example. If formaldehyde is put in cement or concrete container, the inner surface of the container will be corroded.

(2) Non-reactive substance which consists of non-functional group that possesses inert property to react with another chemical substance. Benzene, Toluene and Xylene are examples.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า	
กิตติกรรมประกาศ	ii	
บทคัดย่อ	iii	
Abstract	iv	
สารบัญ	v	
บทที่ 1	บทนำ	1
1.1	ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2	วัตถุประสงค์ของปัญหา	1
1.3	แผนการวิจัย	2
1.4	ข้อสรุปจากผลการวิจัย	3
บทที่ 2	รายละเอียดและวิธีการทดลอง	4
2.1	วัสดุที่ใช้ในการทดลอง	4
2.2	การทดลอง (ทั้งซีเมนต์และคอนกรีต)	4
2.3	สารเคมีที่ใช้	5
2.4	การแช่ลูกปูนและระยะเวลาที่ใช้	5
2.5	วิธีการทดลอง	6
บทที่ 3	Data ทั้งหมดจากการทดลอง	7
3.1	ลูกปูน (คอนกรีต) ซึ่งใช้น้ำธรรมดาผสม (ชุด 1 และ ชุด 2)	7
3.1.1	น้ำหนักเดิม	7
3.1.2	แช่ 10 วันและอบจนน้ำหนักคงที่	8
3.1.3	แช่ 40 วันและอบจนน้ำหนักคงที่	9
3.1.4	แช่ 70 วันและอบจนน้ำหนักคงที่	10

บทที่ 3

- 3.2 ลูกปูน (คอนกรีต) ซึ่งใช้น้ำทะเลผสม (ชุด 1 และ ชุด 2) 11
 - 3.2.1 น้ำหนักเดิม 11
 - 3.2.2 แช่ 20 วันและอบจนน้ำหนักคงที่ 12
 - 3.3.3 แช่ 40 วันและอบจนน้ำหนักคงที่ 13
 - 3.3.4 แช่ 70 วันและอบจนน้ำหนักคงที่ 14
- 3.3 ลูกปูน (ซีเมนต์) ซึ่งใช้น้ำธรรมดาผสม 15
 - 3.3.1 น้ำหนักเดิม 15
 - 3.3.2 แช่ 20 วันและอบจนน้ำหนักคงที่ 15
 - 3.3.3 แช่ 40 วันและอบจนน้ำหนักคงที่ 16
- 3.4 ลูกปูน (ซีเมนต์) ซึ่งใช้น้ำทะเลผสม 17
 - 3.4.1 น้ำหนักเดิม 17
 - 3.4.2 แช่ 20 วันและอบจนน้ำหนักคงที่ 17
 - 3.4.3 แช่ 40 วันและอบจนน้ำหนักคงที่ 18

สถาบันวิทยบริการ

บทที่ 4

- ผลการทดลอง 19
- 4.1 ตารางสรุปผลการทดลองของน้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูนชนิดต่างๆ 19
 - ตารางที่ 4.1.1 น้ำหนักเฉลี่ย(เป็นกรัม)ของลูกปูน(คอนกรีต) ซึ่ง 19
 - ใช้น้ำธรรมดาผสม ชุดที่1 และ ชุดที่2
 - ตารางที่ 4.1.2 น้ำหนักเฉลี่ย(เป็นกรัม) ของลูกปูน(คอนกรีต) ซึ่ง 20
 - ใช้น้ำทะเลผสม ชุดที่1 และ ชุดที่ 2

บทที่ 4

4.1	ตารางที่ 4.1.3	น้ำหนักเฉลี่ย(เป็นกรัม) ของลูกปุ่น(ซีเมนต์) ซึ่งใช้ในน้ำธรรมดาผสม	21
	ตารางที่ 4.1.4	น้ำหนักเฉลี่ย(เป็นกรัม) ของลูกปุ่น(ซีเมนต์) ซึ่งใช้ในน้ำทะเลผสม	21
4.2	ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักลูกปุ่นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสารเคมี		22
	ตารางที่ 4.2.1	ลูกปุ่นใช้ใน TOLUENE	22
	ตารางที่ 4.2.2	ลูกปุ่นใช้ใน BENZENE	23
	ตารางที่ 4.2.3	ลูกปุ่นใช้ใน FORMALDEHYDE	24
	ตารางที่ 4.2.4	ลูกปุ่นใช้ใน ACETONE	25
	ตารางที่ 4.2.5	ลูกปุ่นใช้ใน XYLENE	26
4.3	ตารางสรุปผลเฉพาะน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงและอัตราการกัดกร่อนของลูกปุ่นชนิดต่างๆ		27
	ตารางที่ 4.3.1	คอนกรีตผสมน้ำธรรมดา	27
	ตารางที่ 4.3.2	คอนกรีตผสมน้ำทะเล	29
	ตารางที่ 4.3.3	ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดา	31
	ตารางที่ 4.3.4	ซีเมนต์ผสมน้ำทะเล	32
4.4	อัตราการกัดกร่อน(กรัม/วัน)ของลูกปุ่นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสารเคมี		33
	ตารางที่ 4.4.1	ลูกปุ่นใช้ใน TOLUENE	33
	ตารางที่ 4.4.2	ลูกปุ่นใช้ใน BENZENE	34
	ตารางที่ 4.4.3	ลูกปุ่นใช้ใน FORMALDEHYDE	35
	ตารางที่ 4.4.4	ลูกปุ่นใช้ใน ACETONE	36
	ตารางที่ 4.4.5	ลูกปุ่นใช้ใน XYLENE	37

	4.5	การทดลองใช้ลูกปัดที่บ่มแล้วแช่น้ำโดยใช้เวลาเท่ากับการแช่สารเคมี	38
	4.6	ผลของการวิเคราะห์เกลือที่เกิดขึ้นจากการแช่ลูกปัดใน Formaldehyde (ที่ติดกับลูกปัด)	
	4.6.1	Physical Properties	38
	4.6.2	วิธีวิเคราะห์หา cation	39
	4.6.3	การวิเคราะห์หา Anion	39
บทที่ 5		ข้อสรุป, วิจารณ์และข้อเสนอแนะ	41
	5.1	ข้อสรุปผลและวิจารณ์	41
	5.2	Effect ต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง	43
	5.3	ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่ได้จากการทดลอง	44
เอกสารอ้างอิง			46
ภาคผนวก			47
	ผ. 1.	การทดลองหา Finess Modulus ของทรายที่ใส่หลอดลูกปัด	47
	ผ. 2.	Water of crystallization	48
	ผ. 3.	รูปการทดลองแช่ลูกปัดในสารเคมีและรูปเครื่องเซยา	49
	ผ. 4.	ศัพท์	50



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ก่อนที่จะทำโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความทนทานของซีเมนต์และคอนกรีตที่มีต่อสารอนินทรีย์เคมี (Inorganic chemicals) (จากการวิจัยเรื่อง "ความต้านทานของซีเมนต์และคอนกรีตที่มีต่อสารอนินทรีย์เคมี" โดยผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิซีเมนต์ไทย) เช่น กรดกำมะถัน (H_2SO_4) กรดคลอโรซัลฟิวริก (HNO_3) และ กรดเกลือ (HCl) เป็นต้นมาแล้ว และได้พบว่าการกัดกร่อนของซีเมนต์และคอนกรีตที่มีต่อสารอนินทรีย์เคมีเหล่านี้เปลี่ยนแปลงน้ำหนักโดยลดลงรวดเร็วมากตามระยะเวลาและความเข้มข้นของสารอนินทรีย์ที่ใช้ จึงเกิดความคิดว่าถ้าเป็นพวกสารอินทรีย์เคมี (Organic chemicals) บาง จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย

เนื่องจากผู้วิจัยทำงานในแผนกวิศวกรรมเคมี จึงตั้งวัตถุประสงค์ที่จะทำการค้นคว้าเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่จะใช้ซีเมนต์หรือคอนกรีตเป็นถึงสำหรับเก็บสารอินทรีย์หรือใช้ทำเป็นท่อต่างๆ ในโรงงานที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบในขบวนการผลิตซึ่งไม่อาจจะใช้ท่อที่ทำด้วยโลหะธรรมดาได้, จึงได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. Static Phase เป็น phase ที่ทดลองแช่ในสารเคมีที่หุคหนึ่ง เพื่อศึกษาการกัดกร่อนกับการเก็บสารเคมีในถังซีเมนต์หรือคอนกรีต
2. Dynamic Phase เป็น phase ที่ทดลองแช่ในสารเคมีที่ถูกเขย่าตลอดเวลา เพื่อศึกษาการกัดกร่อนเกี่ยวกับการไหลของสารเคมีในท่อที่ทำด้วยซีเมนต์และคอนกรีต

ซึ่งการทดลองนี้ทำได้เพียง Static phase เดียวเท่านั้น เพราะระยะเวลาที่ได้รับในการวิจัยสั้นไป แต่ในขณะทำการทดลอง phase แรกอยู่ก็ได้ ออกแบบสร้างเครื่องเขย่าสำหรับใช้ใน phase ที่สอง คือ Dynamic phase ควบคุมความเร็วรอบและไซเคิลได้ ซึ่งจะทำให้การมอบเครื่องมือชิ้นนี้ให้แก่หน่วยวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะทำการทดลองต่อไป

เมื่อถึงวัตถุประสงค์ที่จะทำการวิจัยเพื่องานทางอุตสาหกรรม สารอินทรีย์ (Organic Chemicals) ที่ใช้จึงพยายามเลือกสารที่ใช้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งก็เลือกมาได้ 5 ชนิด คือ

1. Toluene
2. Benzene
3. Formaldehyde
4. Acetone
5. Xylene

1.3 แผนการวิจัย

การวิจัยได้เริ่มตามลำดับขั้น ดังนี้

1.3.1 Static Phase

- 1.3.1.1 ได้ทำการหลอกลูกปุ่นซีเมนต์และคอนกรีตโดยใช้น้ำธรรมดา และน้ำทะเลผสมโดยแบ่งเป็น 4 ชุดๆ ละ 30 ลูก ซึ่งใช้แร่ในสารเคมีชนิดละ 6 ลูก
- 1.3.1.2 ทำการบ่มลูกปุ่นทั้งหมดในน้ำเป็นเวลา 28 วัน แล้วนำไปอบในตู้อบจนน้ำหนักคงที่

1.3.1.3 นำลูกปูลงแช่ในสารเคมีทั้ง 5 ชนิด เป็นเวลา 20 วัน, 40 วัน และ 70 วัน โดยก่อนแช่ทุกครั้งจะต้องนำเข้าอบในตู้อบให้น้ำหนักคงที่

1.3.1.4 นำตัวเลขที่ได้จากการทดลองมาศึกษาถึงอัตราการกัดกร่อนของแต่ละชุดที่มีต่อสารเคมีแต่ละชนิด

1.3.2 Dynamic Phase

ทำตามข้อ 1.3.1 ทุกประการ เพียงแต่การทำกรทดลองแช่ทุกครั้งจะทำในเครื่องเขย่าเพื่อให้สารเคมีไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา

1.4 ข้อสรุปจากผลการวิจัย

ผลการทดลองนี้ พอจะสรุปได้ว่า ถ้าต้องการจะแช่สารพวก Toluene, Benzene และ Xylene ซึ่งเป็นพวก non-reactive (คือไม่มี functional group) ใน concrete หรือ cement ก็จะใช้ได้โดยไม่มี effect ใดๆ เลย และจะแช่ไว้นานเท่าใดก็ได้

สำหรับสารพวก reactive (คือมี functional group) เช่น formaldehyde จะใช้ซีเมนต์หรือคอนกรีต เป็น container ไม่ได้ เพราะมันจะทำให้ผนัง container อ่อนยุ่ยได้

ส่วน acetone ถึงแม้จะเป็นพวก reactive เช่นเดียวกับ formaldehyde แต่ inert กว่า จึงคงใช้ได้เช่นเดียวกับพวก non-reactive แต่ถ้ามืดกางแก๊ว และเข้มข้นก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน

บทที่ 2

รายละเอียดและวิธีการทดลอง

2.1 วัสดุที่ใช้ในการหล่อลูกปูน

2.1.1 ไซปูนซีเมนต์ตราช้าง

2.2.2 ทรายซึ่งมี Fineness Modulus = 2.28 (คู่มือภาคผนวก 1)

2.2.3 ไซหินขนาด 4

2.2 การหล่อลูกปูน

2.2.1 ไซแบบไม้ในการหล่อลูกปูนขนาดก้อนละ $2 \times 2 \times 2$ ด.บ. นิ้ว

2.2.2 ส่วนประกอบในการผสมซีเมนต์และคอนกรีตเป็นไปดังนี้ คือ

ซีเมนต์ : ไซซีเมนต์ตราช้าง

อัตราส่วนผสม :

น้ำ : ปูน : ทราย = 1 : 2 : 2 โดยน้ำหนัก

คอนกรีต : ไซซีเมนต์ตราช้าง

อัตราส่วนผสม :

ปูน : ทราย : หิน = 1 : 1 : 2.85 โดยน้ำหนัก

(ตามมาตราฐานของบริษัท บ.ค.ส.)

และ น้ำ : ปูน = 1 : 2 โดยน้ำหนัก

หมายเหตุ น้ำที่ไซมี 2 ชนิด คือ น้ำธรรมดาและน้ำทะเลที่มีปริมาณ ซีดเฟรต

0.0816%

2.3. สารเคมีที่ใช้มีอยู่ 5 ชนิด (เป็น organic substance ทั้งหมด)

- Toluene
- Benzene
- Formaldehyde
- Acetone
- Xylene

การเลือกใช้สารพวกนี้เพราะเป็นสาร organic solvent และในโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศใช้กันเป็นส่วนมาก

2.4. การทดลองนี้ใช้ลูกปูน 4 ชนิด

- ลูกปูน (concrete) ผสมน้ำธรรมดาในการหลอมมี 2 ชุดๆ ละ 30 ลูก ทั้งสองชุดแช่ในสารเคมี 10วัน, 40วัน, และ 70วัน รวมแช่ 120วัน
- ลูกปูน (concrete) ผสมน้ำทะเลในการหลอมมี 2 ชุดๆ ละ 30 ลูก แช่ในสารเคมีพร้อมกันทั้ง 2 ชุด แช่ 20วัน, 40วัน, และ 70วัน รวมแช่ 130วัน
- ลูกปูน (cement) ผสมน้ำธรรมดาในการหลอม จำนวน 30 ลูก แช่ 20วัน, 40วัน, รวม 60 วัน
- ลูกปูน (cement) ผสมน้ำทะเลในการหลอมจำนวน 30 ลูก แช่ 20วัน, 40วัน, รวม 60วัน

หมายเหตุ การที่ 2 ชุดหลังทำชุดละ 30 ลูก เพราะ Capacity ของเครื่องอบมีจำกัดและไม่ได้แช่อีก 70 วัน เพราะเวลาไม่พอ

2.5 วิธีการทดลอง

นำลูกปุ่นที่หล่อเสร็จไปบ่มในน้ำเป็นเวลา 28 วัน เพื่อให้ปฏิกิริยาภายในของลูกปุ่นเป็นไปอย่างสมบูรณ์จนได้ลูกปุ่นที่มีคุณสมบัติ จากนั้นนำมาอบให้แห้ง นำไปชั่งจนได้น้ำหนักคงที่ (ใช้อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียส) คือ ครั้งแรกนำไปอบในตู้อบประมาณ 3 วัน แล้วนำออกชั่ง จากนั้นนำไปอบอีกแล้วนำไปชั่งอีกครั้ง ทำเช่นนี้เรื่อยไป จนน้ำหนักครั้งหลังสุด 2 ครั้ง เท่ากัน ก็จะถือว่าน้ำหนักคงที่

พอได้น้ำหนักคงที่นำลูกปุ่นไปแช่ในสารเคมีต่างๆ เป็นช่วงเวลาต่างๆ (10 วัน, 20 วัน, 40 วัน 70 วัน) แต่ละช่วงนำลูกปุ่นขึ้นจากสารเคมีมาอบให้แห้งด้วยอุณหภูมิเดิม 130 องศาเซลเซียส และชั่งจนน้ำหนักคงที่



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

Data ทั้งหมดจากการทดลอง

3.1 ลูกปูน (Concrete) ที่ใช้น้ำจืดรวมทวนสมในการหล่อ (30 ลูก)

3.1.1 น.น เดิม

Toluene 1 Benzene 1 Formaldehyde 1 Acetone 1 Xylene 1

329.5	336.5	311.2	328.4	337.0
320.3	347.5	315.6	314.0	310.3
321.1	324.1	311.0	314.0	345.6
324.2	328.0	325.2	305.5	324.1
316.2	319.6	319.8	322.2	333.0
<u>338.0</u>	<u>329.6</u>	<u>327.1</u>	<u>322.7</u>	<u>328.3</u>
น.น เฉลี่ย <u>324.9</u>	<u>330.9</u>	<u>318.3</u>	<u>317.8</u>	<u>329.7</u>

น.น เดิม

Toluene 2 Benzene 2 Formaldehyde 2 Acetone 2 Xylene 2

329.3	306.3	303.0	311.8	300.4
315.3	305.0	306.7	309.5	324.4
325.8	295.7	311.5	319.7	324.3
314.3	328.6	327.6	324.2	316.3
329.8	310.0	321.0	305.5	323.8
<u>308.9</u>	<u>294.4</u>	<u>316.9</u>	<u>315.8</u>	<u>314.4</u>
น.น เฉลี่ย <u>320.6</u>	<u>306.6</u>	<u>316.1</u>	<u>314.4</u>	<u>317.3</u>

น.น เฉลี่ย

หมายเหตุ หมายเลข 1 หมายถึงชุดที่ 1 หมายเลข 2 หมายถึงชุดที่ 2

3.1.2 แร่ 10. วัน น.น. ที่คงที่

	Toluene 1	Benzene 1	Formaldehyde1	Acetone 1	Xylene 1
	329.4	336.5	313.4	328.4	337.0
	320.3	347.6	320.0	314.0	310.5
	321.2	324.1	314.6	314.0	345.7
	324.0	328.0	328.6	305.4	324.0
	316.0	319.5	322.5	322.2	333.3
	<u>337.8</u>	<u>329.6</u>	<u>330.0</u>	<u>322.6</u>	<u>328.5</u>
น.น เฉลี่ย	<u>324.8</u>	<u>330.9</u>	<u>321.5</u>	<u>317.7</u>	<u>329.9</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-0.1</u>	<u>0</u>	<u>+3.2</u>	<u>-0.1</u>	<u>+0.2</u>

	Toluene 2	Benzene 2	Formaldehyde 2	Acetone 2	Xylene 2
	329.3	306.3	313.9	312.0	300.7
	315.0	304.5	308.2	309.7	324.7
	325.9	295.4	315.7	319.3	324.2
	314.2	328.5	329.7	324.3	316.5
	329.5	310.0	322.6	305.4	323.5
	<u>308.4</u>	<u>294.6</u>	<u>320.8</u>	<u>315.4</u>	<u>314.2</u>
น.น เฉลี่ย	<u>320.4</u>	<u>306.5</u>	<u>318.8</u>	<u>314.3</u>	<u>317.2</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-0.2</u>	<u>-0.1</u>	<u>+2.7</u>	<u>-0.1</u>	<u>0</u>

หมายเหตุ หมายถึง หมายเลข 1 หมายถึงชุดที่ 1 หมายถึงชุดที่ 2 หมายถึงชุดที่ 2

3.1.3 แท้ 40 วัน (รวมแท้ 50 วัน) น.น ที่คงที่

	Toluene 1	Benzene 1	Formaldehyde 1	Acetone 1	Xylene 1
	327.3	335.4	314.2	327.8	335.7
	319.0	346.4	321.8	313.2	308.9
	319.9	322.6	315.3	312.8	344.6
	322.7	326.6	329.1	304.7	322.5
	314.6	318.4	323.0	321.2	331.9
	<u>336.7</u>	<u>328.5</u>	<u>330.9</u>	<u>322.1</u>	<u>327.1</u>
น.น เดิม	<u>323.7</u>	<u>329.7</u>	<u>322.4</u>	<u>317.0</u>	<u>326.8</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-1.2</u>	<u>-1.2</u>	<u>+4.1</u>	<u>-0.8</u>	<u>-2.9</u>

	Toluene 2	Benzene 2	Formaldehyde 2	Acetone 2	Xylene 2
	327.3	305.4	316.0	310.7	299.4
	313.4	303.6	310.5	308.5	323.5
	323.9	294.2	317.1	318.0	303.0
	312.5	327.4	332.3	323.2	315.2
	327.6	307.5	324.6	303.6	322.3
	<u>306.8</u>	<u>293.5</u>	<u>321.7</u>	<u>314.2</u>	<u>312.7</u>
น.น เดิม	<u>318.6</u>	<u>305.3</u>	<u>320.4</u>	<u>313.0</u>	<u>316.0</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-2.0</u>	<u>-1.3</u>	<u>+4.3</u>	<u>-1.4</u>	<u>-1.2</u>

หมายเหตุ หมายเลข 1 หมายถึงชุดที่ 1 หมายเลข 2 หมายถึงชุดที่ 2
 เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม
 เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

3.1.4 แก๊ว 70 วัน (รวมแก๊ว 120 วัน) น.น ที่คงที่

	Toluene 1	Benzene 1	Formaldehyde 1	Acetone 1	Xylene 1
	325.4	333.3	311.6	325.2	334.0
	317.1	344.2	318.8	310.7	306.8
	317.8	320.2	316.9	310.3	343.0
	321.0	324.4	325.8	302.2	320.6
	321.6	316.1	319.5	318.7	330.3
	<u>334.5</u>	<u>326.2</u>	<u>327.1</u>	<u>320.0</u>	<u>325.5</u>
น.น เดิม	<u>322.9</u>	<u>327.4</u>	<u>319.1</u>	<u>314.5</u>	<u>326.7</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-2.0</u>	<u>-3.5</u>	<u>+0.8</u>	<u>-3.3</u>	<u>-3.0</u>

	Toluene 2	Benzene 2	Formaldehyde 2	Acetone 2	Xylene 2
	325.6	313/4	303.3	308.4	298.0
	311.9	307.6	301.6	306.2	319.8
	322.4	314.8	292.3	315.4	321.1
	310.4	329.5	325.0	321.3	313.5
	325.9	322.9	325.5	300.9	320.2
	<u>305.0</u>	<u>319.1</u>	<u>291.7</u>	<u>311.8</u>	<u>320.7</u>
น.น เดิม	<u>316.9</u>	<u>317.9</u>	<u>303.2</u>	<u>310.7</u>	<u>313.9</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-3.7</u>	<u>-3.4</u>	<u>+1.8</u>	<u>-3.7</u>	<u>-3.4</u>

หมายเหตุ หมายเลข 1 หมายถึง ชุดที่ 1 หมายเลข 2 หมายถึงชุดที่ 2
 เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม
 เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

3.2 ลูกปูน (concrete) ซึ่งใช้น้ำทะเลผสมในการหล่อ(30 ลูก)

3.2.1.น.น เกิม

	Toluene 1	Benzene 1	Formaldehyde 1	Acetone 1	Xylene 1
	326.0	317.0	306.8	312.9	304.0
	310.1	296.5	310.3	306.1	308.7
	290.4	308.2	299.1	291.0	302.1
	316.1	289.5	318.2	313.9	312.1
	301.1	305.3	314.1	314.7	316.6
	<u>301.4</u>	<u>336.1</u>	<u>311.6</u>	<u>327.7</u>	<u>323.0</u>
น.นเฉลี่ย	<u>307.5</u>	<u>308.8</u>	<u>310.0</u>	<u>311.1</u>	<u>311.1</u>

น.น เกิม

	Toluene 2	Benzene 2	Formaldehyde 2	Acetone 2	Xylene 2
	309.4	319.3	282.7	309.7	298.2
	302.0	290.0	318.3	321.2	317.2
	323.0	312.5	300.5	307.3	303.4
	289.4	316.5	296.4	311.9	330.4
	307.8	285.5	306.7	286.3	337.2
	<u>324.9</u>	<u>334.9</u>	<u>334.6</u>	<u>309.0</u>	<u>312.6</u>
น.นเฉลี่ย	<u>309.4</u>	<u>309.3</u>	<u>305.5</u>	<u>307.6</u>	<u>316.5</u>

หมายเหตุ

หมายเลข 1 หมายถึงชุดที่ 1 หมายเลข 2 หมายถึงชุดที่ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.2 แขนง 20 วัน น.น ที่คงที่

Toluene 1 Benzene 1 Formaldehyde 1 Acetone 1 Xylene 1

324.7	315.5	310.9	311.8	302.8
304.8	295.3	313.8	304.8	307.4
288.8	306.8	302.9	289.5	300.8
315.0	287.9	321.7	312.5	310.8
300.3	304.1	318.2	313.1	315.1
<u>300.6</u>	<u>334.5</u>	<u>316.8</u>	<u>326.1</u>	<u>321.4</u>
<u>306.4</u>	<u>307.4</u>	<u>313.1</u>	<u>309.6</u>	<u>309.7</u>
<u>-1.1</u>	<u>-1.4</u>	<u>+3.1</u>	<u>-1.5</u>	<u>-1.4</u>

น.น เดิม
 น.น ที่เปลี่ยน
 แปลงจากเดิม

Toluene 2 Benzene 2 Formaldehyde 2 Acetone 2 Xylene 2

308.1	317.7	286.3	308.4	295.8
300.8	288.8	321.4	320.1	315.5
322.3	310.9	303.7	305.7	302.2
287.9	315.0	299.9	310.6	329.4
306.2	283.8	304.2	285.0	335.6
<u>324.3</u>	<u>333.1</u>	<u>338.3</u>	<u>307.0</u>	<u>311.2</u>
<u>308.3</u>	<u>308.2</u>	<u>309.0</u>	<u>306.1</u>	<u>315.0</u>
<u>-1.1</u>	<u>-1.6</u>	<u>+3.5</u>	<u>-1.5</u>	<u>-1.5</u>

น.น เดิม
 น.น ที่เปลี่ยน
 แปลงจากเดิม

หมายเหตุ

หมายเลข 1 หมายถึงชุดที่ 1 หมายเลข 2 หมายถึงชุดที่ 2
 เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม
 เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.3 ณ 40 วัน (รวมทั้ง 50 วัน) น.น ที่คงที่

	Toluene 1	Benzene 1	Formaldehyde 1	Acetone 1	Xylene 1
	324.2	315.0	313.6	311.5	302.9
	308.4	294.8	316.3	304.6	307.3
	288.2	306.3	305.4	289.4	300.8
	304.4	287.4	324.3	312.4	310.5
	299.7	303.7	321.1	312.8	315.0
	<u>299.7</u>	<u>334.1</u>	<u>319.6</u>	<u>326.0</u>	<u>321.4</u>
น.น เฉลี่ย	<u>304.1</u>	<u>306.9</u>	<u>316.7</u>	<u>309.5</u>	<u>309.7</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-3.4</u>	<u>-1.9</u>	<u>+6.7</u>	<u>-1.6</u>	<u>-1.4</u>

	Toluene 2	Benzene 2	Formaldehyde 2	Acetone 2	Xylene 2
	307.6	317.1	289.6	308.0	295.5
	300.3	288.3	324.2	319.9	315.3
	321.8	310.4	306.4	305.2	301.9
	287.3	314.5	301.9	310.3	329.3
	305.4	283.4	306.5	285.0	335.2
	<u>323.9</u>	<u>332.6</u>	<u>341.5</u>	<u>306.7</u>	<u>311.4</u>
น.น เฉลี่ย	<u>307.7</u>	<u>307.7</u>	<u>311.7</u>	<u>306.0</u>	<u>314.8</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-1.7</u>	<u>-2.1</u>	<u>+6.2</u>	<u>-6.2</u>	<u>-1.7</u>

หมายเหตุ หมายเลข 1 หมายถึงชุดที่ 1 หมายเลข 2 หมายถึงชุดที่ 2
 เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม
 เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

3.2.4 แฉ 70 วัน (แฉรวม 130 วัน) น.น ที่คงที่

	Toluene 1	Benzene 1	Formaldehyde 1	Acetone 1	Xylene 1
	325.4	315.9	315.4	312.3	303.6
	309.3	295.3	317.8	305.5	307.8
	239.1	307.3	306.4	290.2	301.3
	305.2	288.7	325.7	313.6	311.0
	300.5	304.5	322.8	313.9	315.6
	<u>300.5</u>	<u>335.0</u>	<u>320.6</u>	<u>327.0</u>	<u>322.3</u>
น.น เดิม	<u>305.0</u>	<u>307.7</u>	<u>316.7</u>	<u>310.4</u>	<u>310.3</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-2.5</u>	<u>-1.1</u>	<u>+8.1</u>	<u>-0.7</u>	<u>-0.8</u>

	Toluene 2	Benzene 2	Formaldehyde 2	Acetone 2	Xylene 2
	308.0	317.7	290.8	303.7	296.1
	300.7	288.7	325.7	320.8	315.9
	322.0	310.8	307.4	305.4	302.5
	287.9	315.4	303.2	310.6	330.0
	305.9	283.8	307.6	285.1	335.8
	<u>324.6</u>	<u>333.0</u>	<u>343.0</u>	<u>307.2</u>	<u>311.9</u>
น.น เดิม	<u>308.2</u>	<u>308.2</u>	<u>313.0</u>	<u>306.3</u>	<u>315.4</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-1.2</u>	<u>-1.6</u>	<u>+7.5</u>	<u>-1.3</u>	<u>-1.1</u>

หมายเหตุ หมายเลข 1 หมายถึงชุดที่ 1 หมายเลข 2 หมายถึงชุดที่ 2
 เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม
 เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

3.3 ลูกปูน (Cement) ซึ่งใช้น้ำธรรมดาผสม

	Toluene	Benzene	Formaldehyde	Acetone	Xylene
3.3.1 น.น เดิม	248.0	260.8	249.1	247.3	237.1
	241.9	253.9	249.9	246.0	237.7
	245.2	241.4	255.4	234.6	250.0
	262.2	245.7	260.4	246.4	243.0
	252.2	245.1	250.7	243.7	249.6
	<u>243.6</u>	<u>252.3</u>	<u>248.1</u>	<u>242.5</u>	<u>250.5</u>
น.น เด็ด	<u>248.9</u>	<u>249.9</u>	<u>252.3</u>	<u>243.3</u>	<u>244.65</u>

3.3.2 แร่สารเคมี 20 วัน น.น คงที่ (ลูกปูน)

	Toluene	Benzene	Formaldehyde	Acetone	Xylene
	248.3	260.5	262.7	246.9	237.1
	242.1	253.7	261.6	248.1	237.5
	245.4	241.0	268.7	235.0	249.9
	262.3	245.5	277.7	246.8	243.0
	252.5	244.9	262.1	244.7	249.7
	<u>244.6</u>	<u>252.3</u>	<u>261.3</u>	<u>243.4</u>	<u>250.6</u>
น.น เด็ด	<u>249.1</u>	<u>249.7</u>	<u>265.7</u>	<u>244.2</u>	<u>244.9</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>+0.2</u>	<u>-0.2</u>	<u>+13.4</u>	<u>+0.8</u>	<u>+0.25</u>

หมายเหตุ เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม
 เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

3.3.3 แร่สารเคมี 40 วัน (รวมแร่ 60 วัน) น.น ลุกปูน

	Toluene	Benzene	Formaldehyde	Acetone	Xylene
	245.7	259.9	272.4	246.3	237.6
	244.3	253.2	270.9	247.8	237.9
	241.5	240.3	278.6	234.5	250.6
	261.8	245.3	289.6	246.5	242.7
	251.8	244.1	269.3	244.2	250.0
	<u>243.1</u>	<u>252.1</u>	<u>270.9</u>	<u>243.0</u>	<u>251.6</u>
น.น เผลี่ย	<u>248.3</u>	<u>249.2</u>	<u>275.3</u>	<u>242.2</u>	<u>245.1</u>
น.น ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-0.6</u>	<u>-0.7</u>	<u>+23.0</u>	<u>-1.2</u>	<u>+0.45</u>

หมายเหตุ

เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม

เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.4 ลูกปูน(Cement) ใช้งานนำทะเลผสม

	Toluene	Benzene	Formaldehyde	Acetone	Xylene
3.4.1 น.น เดิม	233.3	248.1	244.3	232.9	252.3
	234.1	248.3	239.6	251.9	255.9
	240.7	249.2	247.8	244.7	257.8
	246.8	243.2	249.4	243.7	245.1
	248.8	242.0	238.6	240.3	241.5
	<u>238.8</u>	<u>250.0</u>	<u>257.0</u>	<u>240.7</u>	<u>249.0</u>
น.น เปลี่ยน	<u>240.4</u>	<u>246.8</u>	<u>246.1</u>	<u>246.0</u>	<u>250.3</u>

3.4.2 แก๊ส 20 วัน

	Toluene	Benzene	Formaldehyde	Acetone	Xylene
	233.7	248.3	257.6	233.9	252.3
	234.4	247.7	252.6	253.3	255.7
	240.9	244.0	260.8	246.0	257.6
	246.8	241.5	262.5	255.3	242.8
	249.0	241.9	251.5	241.9	240.5
	<u>239.0</u>	<u>249.9</u>	<u>270.8</u>	<u>241.9</u>	<u>248.9</u>
น.น เดิม	<u>240.8</u>	<u>245.6</u>	<u>259.3</u>	<u>245.4</u>	<u>249.6</u>
น.น ที่เปลี่ยน					
แปลงจากเดิม	<u>+0.4</u>	<u>-1.2</u>	<u>+13.2</u>	<u>-0.6</u>	<u>-0.7</u>

หมายเหตุ เครื่องหมาย + หมายถึง น.น เพิ่มขึ้นจากเดิม
 เครื่องหมาย - หมายถึง น.น ลดลงจากเดิม

3.4.3 แร่ในสารเคมี 40 วัน (รวมแซ่ 60 วัน) น.น. ลูกปุ่นที่คงที่

	Toluene	Benzene	Formaldehyde	Acetone	Xylene
	233.0	249.1	268.3	234.1	252.1
	234.0	248.4	263.5	253.5	255.7
	240.7	244.1	272.2	246.2	257.7
	246.5	241.7	273.7	255.3	242.6
	248.7	242.0	263.1	242.0	240.5
	<u>239.0</u>	<u>249.8</u>	<u>282.3</u>	<u>242.0</u>	<u>248.7</u>
น.น. เฉลี่ย	<u>240.3</u>	<u>245.9</u>	<u>270.5</u>	<u>245.5</u>	<u>249.6</u>
น.น. ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม	<u>-01.</u>	<u>0.9</u>	<u>+24.4</u>	<u>-0.5</u>	<u>-0.7</u>

หมายเหตุ

เครื่องหมาย + หมายถึง น.น. เพิ่มขึ้นจากเดิม

เครื่องหมาย - หมายถึง น.น. ลดลงจากเดิม

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 ตารางสรุปผลการทดลองของน้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูนชนิดต่างๆ

4.1.1 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน (concrete) ซึ่งใช้น้ำธรรมดาผสมในการหล่อ

รูปที่ 1

สารเคมีที่ใช้	น.นเฉลี่ยเป็นกรัมของลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสมทุกค่า			
	1	2	3	4
	น.น เติม	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
Toluene	324.9	324.8	323.7	322.9
Benzene	330.9	330.9	329.7	327.4
Formaldehyde	318.3	321.5	322.4	319.1
Acetone	317.8	318.4	317.0	313.5
Xylene	329.7	329.9	326.8	326.7

รูปที่ 2

สารเคมีที่ใช้	น.นเฉลี่ยเป็นกรัมของลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสมทุกค่า			
	1	2	3	4
	น.น เติม	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
Toluene	320.6	320.4	318.6	316.9
Benzene	306.6	306.5	305.3	303.2
Formaldehyde	316.1	318.8	320.4	317.9
Acetone	314.4	314.3	313.0	310.7
Xylene	317.3	317.3	316.0	313.9



4.1.2 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำทะเลผสมในการหล่อ

รูปที่ 3

สารเคมีที่ใช้	น.นเฉลี่ยเป็นกรัมของลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำทะเลผสมชุด 1			
	1	2	3	4
	น.น เติม	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน	แช่ 130 วัน
Toluene	307.5	306.4	304.1	305.0
Benzene	308.8	307.4	306.9	307.7
Formaldehyde	310.0	313.1	316.7	318.1
Acetone	311.1	309.0	309.5	310.4
Xylene	311.1	309.7	309.7	310.3

รูปที่ 4

สารเคมีที่ใช้	น.นเฉลี่ยเป็นกรัมของลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำทะเลผสมชุด 2			
	1	2	3	4
	น.น เติม	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน	แช่ 130 วัน
Toluene	309.4	308.3	307.7	308.2
Benzene	309.8	308.2	307.7	308.2
Formaldehyde	305.5	309.0	311.7	313.0
Acetone	307.6	306.1	306.1	306.3
Xylene	316.5	315.0	314.8	315.4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.3 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน(cement) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม

รูปที่ 5

สารเคมีที่ใช้	น.นเฉลี่ยเป็นกรัมของลูกปูน(cement) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม		
	1	2	3
	น.น เคมี	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
Toluene	248.9	249.1	248.3
Benzene	249.9	249.7	249.2
Formaldehyde	252.3	265.7	275.3
Acetone	243.4	244.2	242.2
Xylene	244.6	244.9	245.1

4.1.4 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน(cement) ที่ใช้น้ำทะเลผสม

รูปที่ 6

สารเคมีที่ใช้	น.นเฉลี่ยเป็นกรัมของลูกปูน(cement) ที่ใช้น้ำทะเลผสม		
	1	2	3
	น.น เคมี	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
Toluene	240.4	240.4	240.3
Benzene	246.8	245.6	245.9
Formaldehyde	246.1	259.3	270.5
Acetone	246.4	245.4	245.5
Xylene	250.3	249.6	249.6

4.2 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักลูกปุ่นชนิดต่างๆ ที่แช่ในสารเคมี

4.2.1 ลูกปุ่นแช่ใน TOLUENE

รูปที่ 7

คอนกรีต

รายการ	น.น เดิม	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีตใสน้ำธรรมดาผสมซุคแรก	324.9	324.8	323.7	322.9
คอนกรีตใสน้ำธรรมดาผสมซุคหลัง	320.9	320.4	318.6	316.9
คอนกรีตใสน้ำทะเลผสมซุคแรก	307.5	306.4	304.1	305.0
คอนกรีตใสน้ำทะเลผสมซุคหลัง	309.4	308.3	307.7	308.2

ซีเมนต์

รายการ	น.น เดิม	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
ซีเมนต์ใสน้ำธรรมดาผสม	248.9	249.1	248.3
ซีเมนต์ใสน้ำทะเลผสม	240.4	240.4	240.3

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.2 ลูกปุ่น ใน BENZENEรูปที่ 8คอนกรีต

รายการ	น.น เดิม	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีต ^{ขบ} ใสน้ำธรรมดาผสมชุดแรก	330.9	330.9	329.7	322.9
คอนกรีต ^{ขบ} ใสน้ำธรรมดาผสมชุดหลัง	306.6	306.5	305.3	303.2
คอนกรีต ^{ขบ} ใสน้ำทะเลผสมชุดแรก	308.8	307.4	306.9	307.7
คอนกรีต ^{ขบ} ใสน้ำทะเลผสมชุดหลัง	309.8	308.2	307.7	308.2

ซีเมนต์

รายการ	น.น เดิม	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
ซีเมนต์ ^{ขบ} ใสน้ำธรรมดาผสม	249.9	249.7	249.2
ซีเมนต์ ^{ขบ} ใสน้ำทะเลผสม	246.8	245.6	245.9

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.3 ลูกปูน แช่ใน FORMALDEHYDEรูปที่ 9คอนกรีต

รายการ	น.น เดิม	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีตใ้ช้ <u>น้ำ</u> <u>ธรรมดา</u> <u>ผสม</u> <u>ซุค</u> <u>แรก</u>	318.3	321.5	322.4	319.1
คอนกรีตใ้ช้ <u>น้ำ</u> <u>ธรรมดา</u> <u>ผสม</u> <u>ซุค</u> <u>หลัง</u>	316.1	318.8	320.4	317.9
คอนกรีตใ้ช้ <u>น้ำ</u> <u>ทะเล</u> <u>ผสม</u> <u>ซุค</u> <u>แรก</u>	310.0	303.1	316.7	318.1
คอนกรีตใ้ช้ <u>น้ำ</u> <u>ทะเล</u> <u>ผสม</u> <u>ซุค</u> <u>หลัง</u>	305.5	309.0	311.7	313.0

ซีเมนต์

รายการ	น.น เดิม	แช่ 20 วัน	แช่ 50 วัน
ซีเมนต์ใ้ช้ <u>น้ำ</u> <u>ธรรมดา</u> <u>ผสม</u>	252.3	265.7	275.3
ซีเมนต์ใ้ช้ <u>น้ำ</u> <u>ทะเล</u> <u>ผสม</u>	246.1	259.3	270.5

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.4 ลูกปุ่นแช่ใน ACETONE

รูปที่ 10

คอนกรีต

รายการ	น.น เดิม	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีตใ้ช้หน้าธรรมดาผสมซุคแรก	317.8	318.4	317.0	313.5
คอนกรีตใ้ช้หน้าธรรมดาผสมซุคหลัง	314.4	314.3	313.0	310.7
คอนกรีตใ้ช้หน้าทะเลผสมซุคแรก	311.1	309.0	309.5	310.4
คอนกรีตใ้ช้หน้าทะเลผสมซุคหลัง	307.6	306.1	306.1	306.3

ซีเมนต์

รายการ	น.น เดิม	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
ซีเมนต์ใ้ช้หน้าธรรมดาผสม	243.4	244.2	242.3
ซีเมนต์ใ้ช้หน้าทะเลผสม	246.4	245.4	245.5

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2.5 ลูกปุ่นแช่ใน XYLENE

รูปที่ 11

คอนกรีต

รายการ	น.น เติม	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีต ^{ขบ} ใช้น้ำธรรมดาผสมชุดแรก	329.7	329.9	326.8	326.7
คอนกรีต ^{ขบ} ใช้น้ำธรรมดาผสมชุดหลัง	317.3	317.3	316.0	313.9
คอนกรีต ^{ขบ} ใช้น้ำทะเลผสมชุดแรก	311.1	309.7	309.7	310.3
คอนกรีต ^{ขบ} ใช้น้ำทะเลผสมชุดหลัง	316.5	315.0	314.8	315.4

ซีเมนต์

รายการ	น.น เติม	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
ซีเมนต์ ^{ขบ} ใช้น้ำธรรมดาผสม	244.6	244.9	245.1
ซีเมนต์ ^{ขบ} ใช้น้ำทะเลผสม	250.3	249.6	249.6

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 ตารางสรุปผลเฉพาะน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงและอัตราการกักกรอนของลูกปูนชนิดต่างๆ

ตารางสรุปผล

4.3.1 คอนกรีตผสมน้ำธรรมดา

รูปที่ 12

สารเคมีที่ใช้	ลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำธรรมดานผสมครั้งแรก		
	น.น. ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง		
	1	2	3
	แช่ 10 วัน	แช่ 10-50 วัน	แช่ 50-120 วัน
Toluene	+0.1	-1.1	-0.8
Benzene	0	-1.2	-2.3
Formaldehyde	+3.2	+0.9	-3.3
Acetone	+0.6	-3.1	-0.1
Xylene	+0.2	-3.1	-0.1

อัตราการกักกรอน กรัม/วัน

สารเคมีที่ใช้	1	2	3
	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
Toluene	+0.01	-0.0275	-0.0114
Benzene	0	-0.0303	-0.0328
Formaldehyde	+0.32	+0.225	-0.0472
Acetone	+0.06	-0.035	-0.0358
Xylene	+0.02	-0.0775	-0.0014

รูปที่ 13

สารเคมีที่ใช้	ลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสมซุค 2		
	น.น. ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง		
	1	2	3
	แช่ 10 วัน	แช่ 10-50 วัน	แช่ 50-120 วัน
Toluene	- 0.2	-1.8	-1.7
Benzene	- 0.1	-1.2	-2.2
Formaldehyde	+ 2.7	+1.6	-2.1
Acetone	- 0.1	-1.3	-2.3
Xylene	0	-1.3	-2.1

อัตราการกักกรอง กรัม/วัน

สารเคมีที่ใช้	1	2	3
	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
Toluene	-0.02	-0.045	-0.0243
Benzene	-0.01	-0.03	-0.0314
Formaldehyde	+0.27	+0.04	-0.03
Acetone	-0.01	-0.0325	-0.0329
Xylene	0	-0.325	-0.03

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3.2 คอนกรีตผสมน้ำทะเล

รูปที่ 14

สารเคมีที่ใช้	ลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำทะเลผสมครั้งแรก		
	น.น. ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง		
	1	2	3
	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน	แช่ 130 วัน
Toluene	-1.1	-2.3	+0.9
Benzene	-1.4	-0.5	+0.8
Formaldehyde	+3.6	+3.6	+1.4
Acetone	-1.5	-0.1	+0.9
Xylene	-1.4	0.0	+0.6

อัตราการกัดกร่อน กรัม/วัน

สารเคมีที่ใช้	1	2	3
	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน	แช่ 130 วัน
Toluene	-0.045	-0.0575	+0.0129
Benzene	-0.07	-0.0125	+0.0114
Formaldehyde	+0.155	+0.09	+0.02
Acetone	-0.075	-0.0025	+0.0129
Xylene	-0.07	-0.0025	+0.0086

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 15

สารเคมีที่ใช้	ลูกปูน (concrete) ที่ใช้น้ำทะเลผสมชุด 2		
	น.น. ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง		
	1	2	3
	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน	แช่ 130 วัน
Toluene	-1.1	-0.6	+0.5
Benzene	-1.6	-0.5	+0.5
Formaldehyde	+3.5	+2.7	+1.3
Acetone	-1.5	0.0	+0.2
Xylene	-1.5	-0.2	+0.6

อัตราการกัดกร่อน กรัม/วัน

สารเคมีที่ใช้	1	2	3
	แช่ 20 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
Toluene	-0.055	-0.015	+0.0071
Benzene	-0.08	-0.0125	+0.0071
Formaldehyde	+0.175	+0.0675	+0.0186
Acetone	-0.075	0.0	+ .0029
Xylene	-0.075	-0.055	+ .0086

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3.3 ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดา

รูปที่ 16

สารเคมีที่ใช้	ลูกปูน (cement) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม	
	น.น. ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง	
	1	2
	แฉะ 20 วัน	แฉะ 60 วัน
Toluene	+0.2	-0.8
Benzene	-0.2	-0.5
Formaldehyde	+13.4	+9.6
Acetone	+0.8	-2.0
Xylene	+0.3	+0.2

อัตราการกักกรอน กรัม/วัน

สารเคมีที่ใช้	1	2
	แฉะ 20 วัน	แฉะ 60 วัน
Toluene	+0.01	-0.02
Benzene	-0.01	-0.0125
Formaldehyde	+0.67	+0.24
Acetone	+0.04	-0.05
Xylene	+0.015	+0.005

4.3.4 ซีเมนต์ผสมน้ำทะเล

รูปที่ 17

สารเคมีที่ใช้	ลูกปูน (cement) ที่ใช้น้ำทะเลผสม	
	น.น. ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง	
	1	2
	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
Toluene	0	-0.1
Benzene	-1.2	+0.3
Formaldehyde	+13.2	+11.2
Acetone	-1.0	+0.1
Xylene	-0.7	0

อัตราการกัดกร่อน กรัม/วัน

สารเคมีที่ใช้	1	2
	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
Toluene	0	-0.0025
Benzene	-0.06	+0.0075
Formaldehyde	+0.66	+0.028
Acetone	-0.05	+0.0025
Xylene	-0.035	0

4.4 อัตราการกักกรอน (กรัม/วัน) ของลูกปุ่นชนิดต่างๆ ที่แช่ในสารเคมี

4.4.1 ลูกปุ่นแช่ใน TOLUENE

รูปที่ 18

คอนกรีต

รายการ	1	2	3
	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดแรก	+0.01	-0.0278	-0.0114
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดหลัง	-0.02	-0.045	-0.0243
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดแรก	-0.045	-0.0575	+0.0129
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดหลัง	-0.055	-0.015	+0.0071

ซีเมนต์

รายการ	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดา	+0.01	-0.02
ซีเมนต์ผสมน้ำทะเล	0.00	-0.0025

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4.2 ลูกปุ่นแฉะใน BENZENE

รูปที่ 19

คอนกรีต

รายการ	1	2	3
	แฉะ 10 วัน	แฉะ 50 วัน	แฉะ 120 วัน
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดแรก	0.00	-0.030	-0.0328
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดหลัง	-0.01	-0.03	-0.0314
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดแรก	-0.07	-0.0125	+0.0114
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดหลัง	-0.08	-0.0125	+0.0071

ซีเมนต์

รายการ	แฉะ 20 วัน	แฉะ 60 วัน
ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดา	-0.01	-0.0125
ซีเมนต์ผสมน้ำทะเล	-0.06	+0.0075

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4.3 ดูปุ่น แซ่ใน FORMALDEHYDEรูปที่ 20คอนกรีต

รายการ	1	2	3
	แซ่ 10 วัน	แซ่ 50 วัน	แซ่ 120 วัน
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาสดแรก	+0.32	+0.225	-0.0472
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาสดหลัง	+0.27	+0.04	-0.03
คอนกรีตผสมน้ำทะเลสดแรก	+0.155	+0.09	+0.02
คอนกรีตผสมน้ำทะเลสดหลัง	+0.175	+0.0675	+0.0186

ซีเมนต์

รายการ	แซ่ 20 วัน	แซ่ 60 วัน
ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดา	+0.67	+0.24
ซีเมนต์ผสมน้ำทะเล	+0.66	+0.028

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4.4 ลูกปุ่นแช่ใน ACETONE

รูปที่ 21

คอนกรีต

รายการ	1	2	3
	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดแรก	+0.06	-0.035	-0.0358
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดหลัง	-0.01	-0.0325	-0.0329
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดแรก	-0.075	-0.0025	+ 0.0129
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดหลัง	-0.075	-0.00	+ 0.0029

ซีเมนต์

รายการ	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดา	+ 0.04	-0.05
ซีเมนต์ผสมน้ำทะเล	-0.05	+0.0025

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



4.4.5 ลูกปุ่นแช่ใน XYLENE

รูปที่ 22

คอนกรีต

รายการ	1	2	3
	แช่ 10 วัน	แช่ 50 วัน	แช่ 120 วัน
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดแรก	+0.02	-0.0775	-0.0014
คอนกรีตผสมน้ำธรรมดาชุดหลัง	0.00	-0.325	-0.03
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดแรก	-0.07	0.0	+0.0086
คอนกรีตผสมน้ำทะเลชุดหลัง	-0.075	-0.055	+0.0086

ซีเมนต์

รายการ	แช่ 20 วัน	แช่ 60 วัน
ซีเมนต์ผสมน้ำธรรมดา	+0.015	+0.005
ซีเมนต์ผสมน้ำทะเล	-0.035	0.0

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.5 ผลการทดลองใช้ลูกปุ่นที่บ่มแล้วแช่น้ำโดยใช้เวลาเท่ากับการแช่สารเคมี

เนื่องจากการทดลองนี้ได้ใช้ลูกปุ่นที่อุณหภูมิ 130° ซี เพื่อจะดูว่าการอบนี้จะมีผลต่อน้ำที่อยู่ในช่องว่างของคอนกรีต (pore water) หรือไม่ จึงทำการทดลองดังต่อไปนี้

ใช้ลูกปุ่นที่บ่มแล้ว 2 ลูก โดยมีน้ำหนัก 319.1 กรัม และ 320.8 กรัม
ปรากฏว่าช่วง 10 วัน น้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง

ช่วง 40 วัน น้ำหนัก 319.0 กรัม และ 320.8 กรัม

ช่วง 70 วัน น้ำหนัก 318.9 กรัม และ 320.7 กรัม

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอบ (ที่อุณหภูมิเกี่ยวกับการทดลองแช่สารเคมี 130° ซี) มี effect ต่อน้ำหนักลูกปุ่นน้อยมาก

การทดลองนี้อธิบายเสริมได้โดย water of crystallization (ดูในภาคผนวก 2)

4.6 ผลของการวิเคราะห์เกดลิตที่เกิดจากการแช่ลูกปุ่นใน Formaldehyde (ที่คิดกับลูกปุ่น) (Ref.4)

4.6.1 Physical Properties

1. ลักษณะของสารที่วิเคราะห์เป็นผลึกและมี transparent property ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของสาร $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
2. การละลายสารที่นำมาวิเคราะห์ปรากฏว่าไม่ละลายในน้ำเย็นและร้อน, ไม่ละลายในกรด HCl เจือจางและไม่ละลายในกรด HNO_3 เจือจาง

4.6.2

วิธีวิเคราะห์

นำเอาสารซึ่งจะวิเคราะห์ที่เป็นของแข็งมาผสมกับ

fusion mixture (Na_2CO_3 และ K_2CO_3 ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1) ต่อจากนั้นนำไป fused เมื่อ fused เรียบร้อยแล้ว นำเอา residue ที่ได้ไปทำให้เป็นกรดด้วย $\text{HCl}(\text{dil.})$ หลังจากนั้นนำเอาสารละลายไปวิเคราะห์ cation ใหม่ๆ ปรากฏว่า cation ซึ่งอยู่ในสารละลายที่นำมาวิเคราะห์ตกตะกอนออกมาในหมู่ 4 (Ba^{++} , Ca^{++} , Sr^{++}) เมื่อนำเอาตะกอนมาละลายใน $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{dil.})$ แล้วทำให้สารละลายเป็นด่าง ต่อจากนั้นเติม $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ ลงไปในสารละลายปรากฏว่าได้ตะกอนสีขาวตกออกมา แสดงว่าในสารตัวอย่างที่วิเคราะห์มาประกอบด้วย Ca^{++}

Flame test จากตะกอนที่ตกออกมาในหมู่ 4 เมื่อนำไปทดสอบ flame test ปรากฏว่าให้สีของเปลวไฟเป็นสีอิฐ แสดงว่าสารตัวอย่างประกอบไปด้วย Ca^{++}

4.6.3

การวิเคราะห์หา Anion

จากการวิเคราะห์ Anion ต่างๆ อาทิเช่น PO_4^{--} , X^- (halides) และ NO_3^- ปรากฏผลออกมาเป็น negative test หมด แสดงว่าไม่มี Anion ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

แต่เมื่อนำไปทดสอบอนุกรม SO_4^{--} โดยเติม BaCl_2 ลงไป ปรากฏว่าได้ตะกอนสีขาวตกออกมา และตะกอนสีขาวที่ได้นี้ไม่ละลายใน HCl แสดงว่าสารตัวอย่างประกอบไปด้วย SO_4^{--}



สรุป จากผลการทดสอบข้างต้น แสดงว่าสารที่นำมาวิเคราะห์ เป็นพวก $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ส่วนสารเคมีที่เคลือบยังมีสีเหลืองแกมส้ม ได้ทำการ ทดลองทางกายภาพพบว่า เป็น calcium formate ซึ่งเป็นสารไม่มีสี, มีรูป ผลึกเป็นรูปแปดเหลี่ยม (Rhombic) และไม่มี melting point เพราะเป็น สารที่สลายตัว (decomposition).

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 5

ข้อสรุปและวิจารณ์5.1 ข้อสรุปผลและวิจารณ์

จากผลการทดลองจะเห็นว่าอัตราการกักกรองของสารเคมีที่มีต่อลูกปุ่นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสารเคมีนั้นๆ ซึ่งสารเคมีทั้ง 5 ตัวนี้ เราสามารถแบ่งออกได้ตามโครงสร้างเป็น 2 ชนิด คือ

1. Reactive substance เป็นสารซึ่งมี functional group ($-C=O$) ทำให้มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับสารอื่น ได้แก่ formaldehyde และ acetone
2. Non-reactive substance เป็นสารซึ่งไม่มี functional group จึงมีคุณสมบัติที่เฉื่อยช้าไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา ได้แก่ Benzene, Toluene และ Xylene

ส่วน acetone ถึงแม้ว่าจะเป็นสารที่มี functional group แต่มีคุณสมบัติ inert ต้องมีค่าแกว่า และเข้มข้นมากๆ อยู่ด้วย จึงจะทำปฏิกิริยากับสารอื่น แต่เนื่องจากค่าของลูกปุ่นเป็นค่าอ่อน , acetone จึงไม่ทำปฏิกิริยากับลูกปุ่น จึงจัดอยู่ในพวก non-reactive substance

ดังนั้นจึงพบว่าลูกปุ่นที่แช่ใน formaldehyde จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3% แต่ใน acetone, benzene, toluene และ xylene จะมีน้ำหนักลดลงแทนอย่มากประมาณ 1 %

การที่ลูกปุ่นที่แช่ใน formaldehyde มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพราะ formaldehyde เป็นสารที่มี functional group ($\text{HC}=\text{O}-\text{H}$) ทำให้มีความ active มากในการทำปฏิกิริยากับสารอื่น เมื่อจุ่มลูกปุ่นลงไป ลูกปุ่นมีคุณสมบัติเป็นด่าง (เพราะรวมกับน้ำแล้ว) จึงทำปฏิกิริยาโคสารประกอบตัวใหม่ ซึ่งเมื่อเอามาวิเคราะห์หาคัญก็เป็น $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (ดูในข้อ 4.4 ของบทที่ 4) และมีเกลือ formate ของ Ca ซึ่งมีอยู่น้อยมากเหลือเกินติดมาด้วย

และอีกทางหนึ่ง คือ ในขณะที่ทำการแช่การปิดภาชนะที่ไซ้ไซ้ไม่แน่นพอทำให้ O_2 ในอากาศเข้าไปในภาชนะที่ไซ้ไซ้ได้ เมื่อ formaldehyde ถูก oxidise จน form เป็น formic acid และทำปฏิกิริยากับเกลือ Ca, Mg ในลูกปุ่น เกิดเป็นสาร formate ขึ้น ซึ่งจะแทรกเข้าไปอยู่ในระหว่าง $\text{CaSO}_4, \text{CaSiO}_3$ ในลูกปุ่นซึ่งเคย uniform ทำให้เกิด unstability ขึ้นกับลูกปุ่น และในขณะเดียวกันก็เข้าไปแทนที่คั้นให้ $\text{CaSO}_4, \text{CaSiO}_3$ ไหลออกมาจากลูกปุ่น และห่อหุ้มลูกปุ่นเอาไว้ ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเกลือ formate ที่ไปแทนก็มีน้ำหนักมากกว่าเกลือเดิม ซึ่งอยู่ใน form ของด่าง

ส่วน Benzene, Toluene, Xylene เป็นพวก non-reactive เพราะไม่มี functional group มีคุณสมบัติ inert ไม่ react กับสารใดได้ง่ายๆ ต้องใช้กรดแรงๆ เช่น $\text{H}_2\text{SO}_4, \text{HNO}_3$ จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ในการทำวิจัยนี้เป็นเพียงการแช่ลูกปุ่นในสารเหล่านี้ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น แต่ที่น้ำหนักลดลงตามเวลานั้น เป็นเพราะพวก oily substance เหล่านี้เข้าไปได้ที่น้ำในลูกปุ่นออก (น้ำในที่นี้ไม่ใช่ water of crystallization) ตัวเองเข้าไปอยู่แทน เมื่อถูกเอาไปอบให้ร้อนก็จะหนีออกมาหมด ทำให้น้ำหนักของลูกปุ่นลดลง ซึ่งลดน้อยมาก

Acetone เป็นสารที่มีลักษณะเดียวกับ formaldehyde คือมี functional group เป็น polar compound แต่ inert ความมาก ทำปฏิกิริยากับด่างเหมือนกัน แต่ดองเข้มข้นและ strong มากๆ เช่น NaOH จึงจะเกิดปฏิกิริยา Aldol condensation, เกิดเป็นสารใหม่ขึ้น แต่ด่างของลูกปูน เช่น $\text{Ca}(\text{OH})_2$ เป็นด่างอ่อน จึงทำให้ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น แต่จะ inert แบบเดียวกับพวก non-reactive substance น้ำหนักจึงไม่เพิ่มขึ้นตามเวลา แต่จะลดลงตามเวลา เพราะตัวมันเองจะเข้าไปไล่น้ำในลูกปูน พอเอาไปอบก็จะสลายออกไปหมด ทำให้น้ำหนักลดลง

ดังนั้นจากการทดลองนี้ เราพอจะสรุปได้ว่าถ้าจะเก็บสารพวก Toluene, Benzene และ Xylene ใน concrete หรือ cement container ก็จะใช้ได้โดยไม่มี effect ใดๆ เลย และจะแช่ไว้นานเท่าใดก็ได้

สำหรับ formaldehyde จะใช้ concrete หรือซีเมนต์ เป็น container ไม่ได้ เพราะมันจะทำให้ผนังของ container อ่อนยุ่ยได้

ส่วน acetone ก็ควรจะใช้ได้เช่นเดียวกับ Toluene, Benzene และ Xylene แต่ดามีด่างแก่และเข้มข้นมากๆ อยู่ด้วยก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน

5.2 Effect ต่างๆ ที่ควรคำนึงถึงในการทดลองนี้

1. พื้นที่สัมผัสกับสารเคมี ในการทดลองนี้ พื้นที่ของลูกปูนที่สัมผัสกับสารเคมี = 24 ตารางนิ้ว ดังนั้นถ้า พ.ท. สัมผัสมากการกักกรอนจะเกิดมาก และถ้า พ.ท. สัมผัสน้อยการกักกรอนจะเกิดน้อย ในการทดลองเรื่องนี้ จึงควรกำหนดว่าใช้ พ.ท. เท่าใดที่สัมผัสกับสารเคมี ไม่ควรกำหนดเป็นปริมาตร เพราะแม้ว่าสารเคมีซึมเข้าไปในลูกปูนได้แต่การกักกรอนของเนื้อปูนจะเกิดเพียงผิวเท่านั้น และไม่ควรถูกกำหนดเทียบกับน้ำหนักลูกปูน เพราะน้ำหนักลูกปูนกับพื้นที่ของแต่ละลูกไม่เท่ากัน

2. อุณหภูมิของการทดลอง ที่ อุณหภูมิหนึ่งๆ อาจทำให้สารเคมีเกิดการยุบตัวได้เล็กน้อยติดกัน แต่เนื่องจากการทดลองนี้อุณหภูมิเกือบคงที่ (อุณหภูมิห้อง) และผลการกักกร่อนน้อย ผลของข้อนี้จึงน้อยมาก
3. จำนวนวันที่แช่ ถ้าแช่นานน้ำหนักที่เพิ่มหรือลดอาจมากขึ้นเรื่อยๆ
4. สภาพของการทดลอง ในการทดลองนี้เป็นแบบ static สารเคมีไม่ได้ไหลแต่อยู่นิ่ง การกักกร่อนจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นแบบ Dynamics ซึ่งควรศึกษาเปรียบเทียบด้วย
5. สารเคมีที่ใช้ ถ้าเป็นพวกกรด Inorganic เช่น H_2SO_4 กักกร่อนมากดังที่ได้เคยทำการทดลองมาแล้ว (ในโครงการวิจัยของทุนมูลนิธิซีซีเมนต์ไทย)
6. ชนิดของลูกปูน จาก data และกราฟจะเห็นว่าการทดลองนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าลูกปูนที่ใช้น้ำทะเลผสมจะมีความทนทานต่อสารเคมีมากกว่าลูกปูนที่ใช้น้ำธรรมดาผสม เพราะการกักกร่อนของสารเคมีที่ใช้ต่อลูกปูนน้อยมาก ไม่ชัด เจนพอ

5.3 ข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่ได้จากการทดลอง

ในโรงงานที่ใช้สารเคมีเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในกรรมวิธีการผลิต ซึ่งอาจไม่สามารถใช้ท่อโลหะธรรมดาได้หรืออาจต้องใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีพวกนี้ไว้ซึ่งไม่สามารถหาวัสดุอื่นที่จะนำมาบรรจุได้เหมาะสม เราสามารถทำท่อหรือภาชนะโดยใช้ปูนซีเมนต์หล่อคอนกรีตบรรจุแทนได้ เพราะได้เห็นแล้วว่าสารเคมีเหล่านี้เกือบจะไม่กักกร่อนลูกปูนชนิดต่างๆ ที่ทดลองเลย แต่มีปัญหายุ่งยากประการหนึ่ง คือ ระยะเวลาที่ทำการกักกร่อนสั้นไปและการทดลองที่ทำนี้เราไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบ ความแข็งแรงทางกายภาพ (physical tension) ของลูกปูนทุกครั้งที่ใช้สารเคมีได้ แต่ก็คิดว่าถ้าอุณหภูมิไม่สูงเกินไป (120° ซี) -

ผลของความแข็งแรงต่อ structure ก็จะไม่ค่อยมากนัก ความแข็งแรงทาง
 กายภาพ คือความสามารถในการรับ compression หรือ tension ของ
 ลูกปูนที่ได้ เพราะด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่ามาแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าคุณสมบัติความแข็งแรง
 ทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องศึกษาเปรียบเทียบ เพราะในงาน
 จริงๆ เราจะต้องหล่อท่อหรือภาชนะขึ้นเพื่อสำหรับบรรจุสารเคมี ดังนั้น
 structure ที่ทำขึ้นจะต้องมีความแข็งแรงและคงทนพอ ซึ่งจะเห็นว่าสารเคมี
 สามารถซึมทะลุเข้าไปในเนื้อปูนได้ และอาจจะมีผลอย่างมากต่อความแข็งแรงของ
 structure ด้วย แต่อย่างไรก็ดีถ้าได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องความ
 แข็งแรงทางกายภาพของลูกปูน จนได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว ท่อหรือภาชนะซีเมนต์และ
 คอนกรีตก็จะเป็นวัตถุที่เหมาะสม เพราะใช้เงินลงทุนน้อยและวิธีการสร้างก็ง่าย
 เมื่อเปรียบเทียบกับท่อหรือภาชนะที่ทำจากวัสดุอื่นๆ

สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง

1. T.N.W. AKROYD : "Concrete properties and manufacture" ., Percamon press, 1962.
2. United States, : "Concrete Manual" ., seventh edition, Department of the interior Revised reprint, Denver, Colorado; Bureau of Reclamation. 1966.
3. บริษัทควัดุกก่อสร้าง เอกสารแนะนำในการผลิตคอนกรีต, 2510
4. WELELER & HALN : QUALITATIVE ANALYSIS.,
5. EM-ORN PIBULDHAM : รายงานเรื่อง " ความต้านทานของซีเมนต์และคอนกรีตที่มีต่อสารอินทรีย์เคมี" ซึ่งทำเสนอมูลนิธิซีเมนต์ไทย. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2517

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘.1. การทดสอบหา Finess Modulus ของทรายที่ใช้หล่อลูกปูน

ใช้ mechanical shaker ซึ่งประกอบด้วยตะแกรง เบอร์ 4, 8, 16, 30 และ 100. ซึ่งทรายน้ำหนัก 500 กรัม ใส่ลงบนตะแกรงบนสุด (ขนาดรูของตะแกรงใหญ่ที่สุด) แล้วเปิดเครื่องให้สั่นประมาณ 10 นาที ซึ่งน้ำหนักของทรายที่อยู่ในตะแกรงบันทึกค่าไว้แล้วนำมาคำนวณค่า ซึ่งตัวเลขที่ได้มีดังนี้

Screen size	Weight retained gms	Precent retained	
		Individual	Cumulative
No. 4	-	-	-
No. 8	20.80	4.18	4.18
No. 16	52.40	10.50	14.68
No. 30	103.70	20.75	35.43
No. 50	212.42	42.50	77.93
No. 100	89.38	17.99	95.92
Pan	19.78	3.93	
Total	498.48		\sum 228.14


(Finess Modulus of Sand sample = $\frac{228.14}{100} = 2.28$)

๗.2. Water of Crystallization


ปูนซีเมนต์ประกอบด้วย CaSO_4 , CaSiO_3 และ CaCO_3 เป็น ส่วนใหญ่ เมื่อผสมกับน้ำ CaSO_4 จะ form crystal กับน้ำ เป็น gypsum ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) และ plaster of Paris ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) แต่น้ำที่เราใส่เข้าไป excess, โอกาสที่จะเกิดเป็น $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ จะไม่มี แต่จะ form เป็น $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ทน ทำให้เกิดแรงบีบคั้นในลูกปูน ส่วน CaSiO_3 & CaCO_3 ไม่รวมกับน้ำจึงไม่ form crystal

ปกติ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ถ้าเป็นเม็ดๆ โดยไม่มีสารอื่นเจือปนจะ heat ให้น้ำหลุดได้ที่ temp 120°C แต่ถ้ามีสารอื่นปะปนอยู่ในลักษณะ ห่อหุ้มมันเอาไว้ก็ต้องใช้ความร้อนสูงมากๆ จึงหลุด ดังนั้นในการทดลองนี้ ถึงแม้จะ heat ถึง 130°C จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่อ่อนนุ่ม ยังมี ความแข็งเหมือนเดิม แต่คงไม่แข็งแรงขนาดรับน้ำหนักได้มากๆ เช่น ถนน แต่เราก็มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้กับ container ในโรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการวิจัยนี้แต่อย่างใด

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 1 ขวดโหลที่ใส่แช่ถั่ว



รูปที่ 2 เครื่องพ่นยา



ภาษาไทย

กรดกำมะถัน

กรดดินประสิว

กรดเกลือ

เครื่องเขย่า

ตะแกรง

ภาษาอังกฤษ

1. Aldol condensation

2. capacity

3. cement container

4. concrete container

5. dynamic phase

6. finess modulus

7. function at group

8. inert

9. non-reactive

10. organic solvent

11. organic substance

12. pore water

13. rate of corrosion

14. ratio of composition

15. reactive

ภาษาอังกฤษ

Sulfuric acid

nitric acid

hydrochloric acid

mechanical shaker

screen

ภาษาไทย

การรวมตัวระหว่าง aldehyde หรือ ketone กับคาง

ความจุ

ภาชนะที่ทำด้วยซีเมนต์

ภาชนะที่ทำด้วยคอนกรีต

สภาวะที่เคลื่อนไหว

ความยืดหยุ่นของเม็ดทรายในเนื้อปูน
หุ้มของสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา
น้อย

ไม่มีปฏิกิริยา

สารอินทรีย์เหลวที่ทำให้สิ่งอื่นละลายได้

สารประกอบอินทรีย์

น้ำในช่องว่าง

อัตราการกัดกร่อน

อัตราส่วนผสม

มีปฏิกิริยา

ภาษาอังกฤษ

16. sand sample
 17. static phase
 18. water of crystallization
 19. weight retained

ภาษาไทย

ตัวอย่างทรายที่ไซ้
 สภาวะที่หยุดนิ่ง
 การเกิดน้ำผลึก
 น้ำหนักที่เหลือ




สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกหนู (CONCRETE) ที่งอกในน้ำหรือความชื้น รวดรก

น้ำหนักเฉลี่ยของลูกหนู (กรัม)

งอกในสารเคมีต่างๆ




จำนวนวันที่ทดสอบ

รูปที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ยของสารเคมี (CONCRETE) ซึ่งใช้ในงานการก่อสร้าง ชั้นที่ 2

น้ำหนักเฉลี่ยของสารเคมี (กรัม)

ผลในสารเคมีต่างๆ



น้ำหนักเฉลี่ย

รูปที่ 3 น้ำหนักของลูปิน (CONCRETE) ใช้น้ำทะเลผสม รุคที่ 1
แต่ในสารเคมีต่างๆ

น.บ. เติบโตของลูปิน (กรัม)

319
317
315
311
309
307
305
303

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

จำนวนวันที่แช่

Formaldehyde

Xylene

Acetone

Benzene


Toluene

สถาบันวิจัยบริการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี



รูปที่ 4 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน (CONCRETE) ใต้น้ำทะเลสม ชุดที่ 2
 แขนงในสารเคมีต่างๆ

น.บ.เฉลี่ยของลูกปูน (กรัม)



น.นเฉลี่ยของลูกปูน (กรัม)

รูปที่ 5 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน (CEMENT) ที่ใช้ น้ำธรรมดาผสม
แซในสารเคมีต่าง ๆ




สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนวันที่แช่


น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน (กรัม)

รูปที่ 6 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปูน (CEMENT) ที่ใช้น้ำทะเลผสม
น้ำในสารเคมีต่างๆ




น.มลทิน(กรัม)

รูปที่ 7 มลทินใน TOLUENE



- 1. CONCRETE ใช้น้ำรวมคาบสม ชุกแรก
- 2. CONCRETE ใช้น้ำรวมคาบสม ชุกหลัง
- 3. CONCRETE ใช้น้ำทะเลผสม ชุกแรก
- 4. CONCRETE ใช้น้ำทะเลผสม ชุกหลัง
- 5. CEMENT ใช้น้ำผสมคอกสม
- 6. CEMENT ใช้น้ำทะเลผสม

จำนวนวันที่แช่




- 1. CONCRETE ใช้น้ำธรรมดาผสม ชุกแรก
- 2. CONCRETE ใช้น้ำธรรมดาผสม ชุกหลัง
- 3. CONCRETE ใช้น้ำทะเลผสม ชุกแรก
- 4. CONCRETE ใช้น้ำทะเลผสม ชุกหลัง
- 5. CEMENT ใช้น้ำธรรมดาผสม
- 6. CEMENT ใช้น้ำทะเลผสม

จำนวนวันที่ยี่

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.น.อุณหภูมิ (กรัม)

รูปที่ 9 อุณหภูมิใน FORMALDEHYDE




- 1. CONCRETE ใสน้ำธรรมดาผสม จุดแรก
- 2. CONCRETE ใสน้ำธรรมดาผสม จุดหลัง
- 3. CONCRETE ใสน้ำทะเลผสม จุดแรก
- 4. CONCRETE ใสน้ำทะเลผสม จุดหลัง
- 5. CEMENT ใสน้ำธรรมดาผสม
- 6. CEMENT ใสน้ำทะเลผสม

จำนวนวันที่แช่

น.บ.ลูกปูน(กรัม)

รูปที่ 10 ลูกปูนแช่ใน ACETONE




- 1. CONCRETE ผสมน้ำธรรมดา ชุดแรก
- 2. CONCRETE ผสมน้ำธรรมดา ชุดหลัง
- 3. CONCRETE ผสมน้ำทะเล ชุดแรก
- 4. CONCRETE ผสมน้ำทะเล ชุดหลัง
- 5. CEMENT ผสมน้ำธรรมดา
- 6. CEMENT ผสมน้ำทะเล

จำนวนวันที่แช่

ม. นกยูง (กฟผ.)

รูปที่ 11 อุณหภูมิใน XYLENE




- 1. CONCRETE น้ำธรรมดา ชุดแรก
- 2. CONCRETE น้ำธรรมดา ชุดหลัง
- 3. CONCRETE น้ำทะเล ชุดแรก
- 4. CONCRETE น้ำทะเล ชุดหลัง
- 5. CEMENT น้ำธรรมดา
- 6. CEMENT น้ำทะเล

จำนวนวันที่เผา

อัตราการคัดกรองกรัม/วัน

รูปที่ 12 อัตราการคัดกรอง


กลุ่ม (CONCRETE) ใช้น้ำธรรมดาผสม ชกแรก



รูปที่ 13 อัตราการกัดกร่อน

คอนกรีต (CONCRETE) ใต้น้ำจืดความลึก ๑.


อัตราการกัดกร่อน (กรัม/วัน)



รูปที่ 14 อัตราการกักกรอง

อัตราการกักกรอง (กรัม/วัน)

ปูน (CONCRETE) ที่ใช้น้ำทะเลผสม รถมก




สำนักงานวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราการเกิดกร่อน (กรัม/วัน)

รูปที่ 15 อัตราการเกิดกร่อน

กลุ่ม (CONCRETE) ที่ใช้น้ำทะเลสม รทที่ 2



สถาบันวิจัยบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราการใช้ปูน (กรัม/วัน)

รูปที่ 16 อัตราการใช้ปูน
กลุ่ม (CEMENT) ที่น้ำธรรมดาผสม

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.05

จำนวนวันที่ทิ้ง

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


Formaldehyde

Acetone

Hydrene

Benzene

Phene



อัตราการใช้ปูน (กรัม/ลิตร)

รูปที่ 17 อัตราการใช้ปูน
ลูกปูน (CEMENT) ที่โรงงานปูน

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1

Formasetalupdi

10

20

30

40

50

60

70

80

จำนวนวันที่ใช้

Toluene

Xylene

Acetone


Benzene

กรมวิทยาศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
กรมการแพทย์
กรมการสาธารณสุข
กรมการเกษตร
กรมการพาณิชย์
กรมการคมนาคม
กรมการพลังงาน
กรมการอุตสาหกรรม
กรมการโยธาธิการ
กรมการช่าง

อัตราการกักตุน (กรัม/วิน)

รูปที่ 18 อัตราการกักตุน

กลุ่ม แร่ใน TOLUENE




- 1. กลุ่ม (CONCRETE) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสมปูน
- 2. กลุ่ม " " " " รุค 2
- 3. กลุ่ม (CONCRETE) ที่ใช้น้ำทะเลผสมปูน
- 4. กลุ่ม " " " " รุค 2
- 5. กลุ่ม (CEMENT) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสมปูน
- 6. กลุ่ม " " " " รุค 2

อัตราการกักกรอง (กรัม/วัน)

รูปที่ 19 อัตราการกักกรอง


ลูกป่นที่ ๖ ใน BENZENE



1. ลูกป่น (CONCRETE) ที่ไซนาช ธรรมดา สม ขุดแรก
2. ลูกป่น " " " " ขุดที่ 2
3. ลูกป่น (CONCRETE) ที่ไซนาช เฉลยสม ขุดแรก
4. ลูกป่น " " " " ขุดที่ 2
5. ลูกป่น (CEMENT) ที่ไซนาช ธรรมดา สม
6. ลูกป่น " " " " ที่ไซนาช เฉลยสม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุณหภูมิใน FORMALDEHYDE




1. ลูกรุ่น (CONCRETE) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม ชุบน้ำ
2. ลูกรุ่น " " " " ชุบน้ำ 2
3. ลูกรุ่น (CONCRETE) ที่ใช้น้ำทะเลผสม ชุบน้ำ
4. ลูกรุ่น " " " " ชุบน้ำ 2
5. ลูกรุ่น (CEMENT) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม
6. ลูกรุ่น " ที่ใช้น้ำทะเลผสม

อุณหภูมิ (°C)

อัตราการกัดกร่อน(กรัม/วัน)

รูปที่ 21 อัตราการกัดกร่อน
ลูกบาศก์ใน ACETONE




1. ลูกบาศก์ (CONCRETE) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม รุคแรก
2. ลูกบาศก์ " " " " รุคที่ 2
3. ลูกบาศก์ (CONCRETE) ที่ใช้น้ำทะเลผสม รุคแรก
4. ลูกบาศก์ " " " " รุคที่ 2
5. ลูกบาศก์ (CEMENT) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม
6. ลูกบาศก์ " ที่ใช้น้ำทะเลผสม

อัตราการกัดกร่อน(กรัม/วัน)

รูปที่ 22 อัตราการกัดกร่อน

ลูกเหล็กใน XYLENE



1. ลูกเหล็ก (CONCRETE) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม รุกนรก
2. ลูกเหล็ก " " " " รุกที่ 2
3. ลูกเหล็ก (CONCRETE) ที่ใช้น้ำทะเลผสม รุกนรก
4. ลูกเหล็ก " " " " รุกที่ 2
5. ลูกเหล็ก (CEMENT) ที่ใช้น้ำธรรมดาผสม
6. ลูกเหล็ก " ที่ใช้น้ำทะเลผสม