

# บทที่ 1

## บทนำ

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะผ่านเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแปลงให้มีแรงดันสูงทำให้สามารถจ่ายไปยังแหล่งชุมชนที่ห่างไกลได้ น้ำมันหม้อแปลงเป็นน้ำมันที่บรรจุอยู่ภายในหม้อแปลงทำหน้าที่ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นขณะแปลงไฟ และทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าไม่ให้เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าระหว่างขดลวด น้ำมันหม้อแปลงเมื่อถูกใช้งานไปนานๆ จะเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ จึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ น้ำมันหม้อแปลงเก่าที่เสื่อมสภาพมากจะถูกนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงหรือนำไปทำเป็นจารบี น้ำมันหม้อแปลงเก่าที่เสื่อมสภาพไม่มากนักสามารถนำมาผ่านกระบวนการปรับปรุงสภาพให้มีลักษณะสมบัติดีขึ้นเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และยังเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำมันของโลก

ในปัจจุบันนี้ การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลงดำเนินการ โดยใช้วิธีไล่ความชื้นออกจากน้ำมัน แล้วใช้สารดูดซับเช่น ดินกัมมันต์ หรือ ถ่านกัมมันต์ ดูดซับสารที่เป็นเหตุให้ลักษณะสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงเสื่อมลง ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าการดูดซับ ( ADSORPTION ) ดินกัมมันต์ ที่ใช้ในการดูดซับนั้นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและราคาของ ดินกัมมันต์ นับวันมีแต่จะสูงขึ้น

โดยเหตุที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีถ่านล้อยลิกไนต์ ซึ่งเกิดจากการเผาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการทดลองนำถ่านล้อยลิกไนต์ มาใช้เป็นสารดูดซับ

ความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วภายในประเทศในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงในอัตราเฉลี่ย 10 -13 % ต่อปี ด้วยเหตุนี้หม้อแปลงที่ติดตั้งในระบบของการผลิตและการจ่ายไฟ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องเพิ่มขนาดและปริมาณของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ดังนั้น การนำน้ำมันหม้อแปลงเก่าที่เสื่อมสภาพ มา

ปรับปรุงสภาพด้วยวัตถุดิบภายในประเทศ แล้วใช้ใหม่ จึงสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจที่ต้องประหยัด ทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคปัจจุบัน

### 1.1 มวลเหตุจูงใจของการวิจัยและความเป็นมา

น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้งานมานานจะเสื่อมสภาพลง จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ หรือนำน้ำมันเก่ามาปรับปรุงสภาพ แต่เนื่องจาก ดินกัมมันต์ ที่ใช้เป็นสารหลักในกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และเห็นว่า เถ้าลอยลิกไนต์ ซึ่งได้จากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับ ดินกัมมันต์ กล่าวคือ มีปริมาณซิลิกา ( SILICA ) และอลูมินา ( ALUMINA ) เป็นองค์ประกอบหลักรวมกันมากถึง 70 % ดังตารางที่ 1.1 ซึ่งแสดงองค์ประกอบของเถ้าลอยลิกไนต์ (%) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและ ดินกัมมันต์ ที่กำลังใช้งานในปัจจุบัน ตารางที่ 1.2 แสดงลักษณะสมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยลิกไนต์

ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบของเถ้าลอย จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและ ดินกัมมันต์ (%)

| สารดูดซับ     | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | MnO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | CaO  | K <sub>2</sub> O | SO <sub>3</sub> | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | MgO  | Na <sub>2</sub> O |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------|-------------------|
| เถ้าลอย 1     | 10.53                          | 0.11             | 0.35             | 9.27 | 2.75             | 0.12            | 32.05            | 26.18                          | 2.85 | 0.53              |
| เถ้าลอย 2     | 9.97                           | 0.11             | 0.33             | 9.09 | 2.77             | 0.18            | 32.33            | 26.18                          | 2.82 | 0.30              |
| ดินกัมมันต์ 1 | 2.23                           | 0.09             | 0.016            | 1.60 | 1.19             | 0.03            | 58.16            | 12.22                          | 3.13 | 0.33              |
| ดินกัมมันต์ 2 | 2.23                           | 0.10             | 0.15             | 1.55 | 1.19             | 0.05            | 59.28            | 12.03                          | 3.10 | 0.31              |

ตารางที่ 1.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยลิกไนต์

|   |                 |
|---|-----------------|
| ความถ่วงจำเพาะ                          | 1.99 - 2.51     |
| พื้นที่ผิวจำเพาะ ( m <sup>2</sup> /kg ) | 270.6 - 295.7   |
| น้ำหนักที่สูญหายขณะเผา (%)              | 0.63 - 0.69     |
| ความหนาแน่นรวม ( kg/m <sup>3</sup> )    | 1261.2 - 1268.1 |

เถ้าลอยลิกไนต์เป็นสิ่งเหลือจากการเผาไหม้ที่มีขนาดเล็กมากในระดับอนุภาคซึ่งสามารถลอยไปกับอากาศเสียจนกระทั่งออกสู่อากาศภายนอก ส่วนเถ้าที่มีขนาดใหญ่จะตกลงสู่ใต้เตาเผาเรียกว่าเถ้าหนัก โดยทั่วไปกากของเสียจากการเผาไหม้ถ่านหินจะเป็นเถ้าลอยประมาณ 70 %

จากตารางที่ 1.1 จะเห็นว่า อัตราส่วนของ  $\text{SiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3$  ของเถ้าลอยลิกไนต์มีค่าประมาณ 1.6 และของ ดินกัมมันต์ มีค่าประมาณ 4.8 จึงน่าจะมีลักษณะสมบัติของการดูดซับคล้าย ดินกัมมันต์ อีกทั้งเถ้าลอยลิกไนต์ ผ่านการถูกเผาที่อุณหภูมิสูงในลักษณะคล้ายกับการผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยความร้อน ( HEAT ACTIVATION ) จึงน่าจะมีลักษณะสมบัติการดูดซับที่เหมาะสมยิ่งขึ้น อนึ่ง ผู้วิจัยแนะนำให้เถ้าลอยลิกไนต์ มาละลายน้ำพบว่าสารละลายมีฤทธิ์เป็นด่างมิได้เป็นกรด จึงมั่นใจว่าการใช้เถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อปรับสภาพน้ำมันหม้อแปลงจะไม่ทำให้ความเป็นกรดของน้ำมันสูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยแนะนำให้เถ้าลอยลิกไนต์มาละลายด้วยกรดเกลือ เพื่อละลายสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก และของอลูมิเนียมให้อยู่ในรูปเกลือคลอไรด์ของเหล็ก และของอลูมิเนียม เพื่อเปลี่ยนเป็นสารตกตะกอน ( COAGULANT ) ใช้ในระบบน้ำทิ้ง กากที่เหลืออยู่น่าจะมีอัตราส่วนของ  $\text{SiO}_2 / \text{Al}_2\text{O}_3$  สูงขึ้นใกล้เคียงกับ ดินกัมมันต์

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาผลของการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ที่มีต่อลักษณะสมบัติของน้ำมันหม้อแปลง ได้แก่ ความต่างศักย์สูงสุดที่ยังคงความเป็นฉนวนได้ หรือ ไดอิเล็กทริก เบรคดาวน์ โวลเตจ ( DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE ) แรงตึงผิว ( INTERFACIAL TENSION หรือ IFT ) ความสูญเสียทางฉนวน ( DISSIPATION FACTOR หรือ POWER FACTOR ) ปริมาณความชื้น และ สี
- 2) ศึกษาความเหมาะสมในการใช้ เถ้าลอยลิกไนต์ทดแทน ดินกัมมันต์ โดยพิจารณาจาก
  - 2 ก. หาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์กับน้ำมันหม้อแปลง
  - 2 ข. ประมาณค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการ ใช้ เถ้าลอย กับการใช้ ดินกัมมันต์

### 1.3 ขอบเขตของการทำวิจัย

- 1) ทดลองวิจัยเปรียบเทียบระหว่างการปรับสภาพน้ำมันหม้อแปลงด้วยถ่านลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 90 ไมครอน และดินกัมมันต์
- 2) น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้ในการวิจัยเป็นน้ำมันที่ใช้กับหม้อแปลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นชนิดปราศจากสารพีซีบี
- 3) การทดลองวิจัยนี้ใช้วิธีศึกษาการดูดซับโดยกระบวนการสัมผัสน้ำมันที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ และ กระบวนการซึมผ่านที่อุณหภูมิ 80 °C และอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน 1200 ลิตรต่อชั่วโมง

### 1.4 ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย

ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ คือ

- 1) สามารถนำถ่านลิกไนต์ ซึ่งเป็นกากของเสียที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้แทน ดินกัมมันต์ ในการปรับสภาพน้ำมันหม้อแปลงให้เกิดประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของถ่านลิกไนต์ และลดการนำเข้าดินกัมมันต์
- 2) เป็นแนวทางในการนำถ่านลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย มาประยุกต์ใช้ทางด้าน การดูดซับ กัมมันต์งานอื่นๆต่อไป
- 3) ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการจัดซื้อจากต่างประเทศ