



สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย โดยใช้ซี้เถ้าลอยหรือซี้เถ้าแกลบ แทนที่ปูนซี้เมนต์บางส่วนนี้ สรุปได้ว่า ทั้งซี้เถ้าลอย และซี้เถ้าแกลบ เป็นสารที่เหมาะสมในการผสมแทนที่ปูนซี้เมนต์บางส่วน ดังนี้

5.1.1 การพัฒนากำลังรับแรงและการพัฒนาสารเชื่อมประสาน ของส่วนผสมที่มีอัตราส่วน ซี้เถ้าที่เหมาะสม จะให้ลักษณะการพัฒนากำลังรับแรงและสารเชื่อมประสานที่อายุช่วงแรกน้อยกว่าปูนซี้เมนต์ล้วน แต่ในช่วงอายุหลังกำลังรับแรงและสารเชื่อมประสานจะมากกว่าปูนซี้เมนต์ล้วน

5.1.2 สารประกอบภายใน ซึ่งวิเคราะห์โดย X-Ray Diffraction จะพิจารณา Diffraction peak ของสารประกอบไดคัลเซียมซัลไฟด์ (C_2S) และสารประกอบ ไตรคัลเซียมซัลไฟด์ (C_3S) ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในปูนซี้เมนต์ที่มุม $2\theta = 34.37^\circ$ และ $2\theta = 32.22^\circ$ ตามลำดับ และพิจารณา Diffraction peak ของสารประกอบ คัลเซียมซัลไฟด์ไฮเดรต ($C-S-H$) ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสานที่มุม $2\theta = 18.09^\circ$

เมื่อปูนซี้เมนต์ผสมซี้เถ้าทำปฏิกิริยากับน้ำ Intensity ของ สารประกอบ C_2S และ C_3S จะลดลงเรื่อย ๆ ตามเวลาบ่มที่เพิ่มขึ้น แต่ Intensity ของสารประกอบ $C-S-H$ จะเพิ่มขึ้นตามเวลาบ่ม จากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณซี้เถ้าที่เหมาะสมในการผสมแทนที่ปูนซี้เมนต์ในส่วนผสม จะทำให้การพัฒนาสารประกอบ $C-S-H$ ต่ำกว่าในอายุช่วงแรกแต่ในอายุช่วงหลังกลับมากกว่าปูนซี้เมนต์ล้วน ปริมาณซี้เถ้าที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ Intensity ของสารประกอบ $C-S-H$ ในอายุช่วงแรกลดลงเป็นลำดับ ตามปริมาณซี้เถ้าที่เพิ่ม แต่ในอายุช่วงหลังปริมาณซี้เถ้าที่เพิ่มขึ้นกลับทำให้ Intensity ของสารประกอบ $C-S-H$ เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณซี้เถ้าตั้งแต่ 0 ถึง 20% แต่ถ้าเพิ่มปริมาณซี้เถ้ามากกว่า 20% จะทำให้ Intensity ของสารประกอบ $C-S-H$ มีแนวโน้มลดลง

5.1.3 ปริมาณซี้เถ้าที่เหมาะสมแก่การผสมแทนที่ปูนซี้เมนต์บางส่วน คือปริมาณที่ใช้แทนที่ได้มาก แต่ยังคงให้คุณสมบัติทางด้านกำลังรับแรง หรือการพัฒนาสารเชื่อมประสานที่ดี เมื่อเทียบกับปูนซี้เมนต์ล้วน จากผลการวิจัยพบว่าปริมาณที่เหมาะสมของทั้งซี้เถ้าลอยและซี้เถ้าแกลบ คือ ประมาณ

20 เปอร์เซนต์ โดยน้ำหนัก

5.1.4 เปรียบเทียบผลของซีเถ้าลอย และซีเถ้ากลบต่อการผสมแทนที่ในปูนซีเมนต์บางส่วน

- ด้านการพัฒนากำลังรับแรงอัด ซีเถ้าลอยให้ผลดีกว่าซีเถ้ากลบเล็กน้อย คือ ในอัตราส่วนซีเถ้า 20% ที่อายุ 90 วัน กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ผสมซีเถ้าลอยเท่ากับ 453 กก/ซม.² กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ผสมซีเถ้ากลบเท่ากับ 415 กก/ซม.²

- ด้านความชื้นเหวปกติ ความชื้นเหวของส่วนผสมเป็นส่วนสำคัญในการใช้งาน (Workability) และมีผลต่อการพัฒนากำลังรับแรง โดยซีเถ้าลอยจะช่วยเพิ่มความชื้นเหวปกติ คือ ความต้องการน้ำรวม $[W/(c + \text{FLY ASH})]$ จะลดลง 0.01 ทุก ๆ 10% ของปริมาณซีเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ซีเถ้ากลบจะทำให้ความชื้นเหวลดลง คือ ความต้องการน้ำรวม $[W/(c + \text{RHA})]$ เพิ่มขึ้น 0.038 ทุก ๆ 10% ของซีเถ้ากลบที่เพิ่มขึ้น

สาเหตุที่ทำให้ซีเถ้ากลบมีคุณสมบัติด้อยกว่าซีเถ้าลอย คือ ความละเอียด ซีเถ้ากลบมีขนาด 47 ไมครอน ซึ่งใหญ่กว่าซีเถ้าลอยที่มีขนาด 7 ไมครอนมาก ทำให้ซีเถ้ากลบเข้าแทนที่ในช่องว่างของมวลรวมไม่ดีพอ และเพิ่มผิวอนุภาคที่จะทำปฏิกิริยาเคมีน้อย อีกทั้งมี ถ.พ. ต่ำ คือ 2.04 ทำให้การแทนที่ปูนซีเมนต์โดยน้ำหนัก ต้องใช้ปริมาณมาก จากสาเหตุทั้งสองนี้ทำให้ปริมาณน้ำที่ต้องการ W/c ของส่วนผสมซีเถ้ากลบเพิ่มขึ้น 0.127 ทุก ๆ 10% ของซีเถ้ากลบที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ W/c ของส่วนผสมซีเถ้าลอย เพิ่มขึ้นเพียง 0.055 ทุก ๆ 10% ของซีเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดมีผลโดยตรงต่อการพัฒนากำลังและสารเชื่อมประสาน

ดังนั้น ถ้าทำการบดซีเถ้ากลบให้มีขนาดอนุภาคเล็กละเอียดเท่ากับ หรือเล็กกว่าซีเถ้าลอยอาจส่งผลให้การพัฒนากำลังรับแรงและสารเชื่อมประสานดีขึ้นเท่าเทียม หรือดีกว่า ผลจากซีเถ้าลอย

5.2 ความประหยัด

จากการวิจัย เมื่อพิจารณาค่าปริมาณซีเถ้าที่ใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ได้มาก แต่ยังคงให้คุณสมบัติด้านกำลังรับแรงและอื่น ๆ ดีขึ้น หรือคงเดิม คือปริมาณซีเถ้าลอยและซีเถ้ากลบ ประมาณ 20% โดยน้ำหนัก ดังนั้นในการใช้งานเราจะสามารถประหยัดปูนซีเมนต์ได้เป็นจำนวนมาก เป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างลง

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ทำการบดซีเมนต์กลบให้ละเอียดเทียบเท่าหรือละเอียดกว่าซีเมนต์ลอย แล้วทำการทดสอบเปรียบเทียบกันใหม่ ซึ่งซีเมนต์กลบอาจให้ผลดีกว่าซีเมนต์ลอยก็ได้

5.3.2 ทำการทดสอบโดยเติมสารใด ๆ ที่ให้ธาตุแคลเซียมเพิ่มขึ้น ในส่วนผสมซีเมนต์กับซีเมนต์ เพื่อเพิ่มสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ $[Ca(OH)_2]$ อีสระ ซึ่งอาจทำให้สามารถเพิ่มปริมาณซีเมนต์ลอย หรือซีเมนต์กลบมากขึ้นกว่าปกติ

5.3.3 ควรทำการศึกษา การพัฒนาสารเชื่อมประสาน ของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอย หรือซีเมนต์กลบ โดยหมั่นงอบความดันไอน้ำ (Auto Clave) ซึ่งจะทำให้ทราบจุดสิ้นสุดของการเกิดสารเชื่อมประสานและ อัตราการเกิดสารเชื่อมประสานที่แน่นอน